

**Изменение № 3 ГОСТ 357—75 Ткани чистольняные, льняные и полульняные.  
Определение сортности**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.09.88 № 3170**

**Дата введения 01.02.89**

Заменить код: ОКП 33 0000 на ОКП 83 0000.

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт не распространяется на декоративные (портьерные) ткани».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Ткани по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.004—88 и ГОСТ 15.007—88».

Пункты 1.3, 2.1. Заменить слова: «физико-механическим показателям» на «показателям качества».

Пункт 2.2. Заменить обозначение:  $\pm$  на —;

последний абзац. Заменить слова: «допуски по разрывной нагрузке» на «допуски по указанным показателям качества»;

дополнить примечанием: «Примечание. Для тканей, предназначенных для швейной промышленности, допускаемые отклонения по ширине не должны быть более  $\pm 1,5\%$ ».

Пункт 3.1. Заменить слова: «на виды» на «на группы»;

таблица 1. Заменить наименование графы: «Вид ткани» на «Группа ткани»; графа «Назначение». Для группы ткани «2—бельевые» заменить слова: «наволочек и т. п.» на «наволочек, нательного и корсетного белья и т. п.»; для группы ткани «7—технические» после слова «спецодежды» дополнить словами: «для средств защиты рук».

Пункт 3.3. Таблица 2. Заменить наименование графы: «Вид тканей» на «Группа ткани»; графа «Наименование пороков». Заменить слова: «Местные утолщения нитей, сукрутины, спуски и т. п.» на «Утолщения»; «Масляные и загрязненные нити» на «Отличающиеся нити (масляные, загрязненные и цветные нити)»; после слова «затянутая» дополнить словом: «петлистая»;

графу «Размер пороков» для порока «Недосеки» дополнить словами: «(для упаковочных тканей размер порока — одна нить на 1 см)»;

графу «Примечание» для порока «Пролеты» дополнить словами: «В клетчатых тканях пролет более двух цветных нитей в 1-м сорте не допускается»; для порока «Недосеки» дополнить словами: «в бельевых тканях 2-го сорта не допускается более шести пороков»; для порока «Подплетины, плохо приработанный отрыв основы» дополнить словами: «Для тканей, предназначенных для швейной промышленности, пороки не допускаются»; для порока «Засечки, замины, не нарушающие целостность ткани» дополнить словами: «Пороки не допускаются в тканях для нательного и корсетного белья 1-го сорта»; для порока «Пятна» заменить слова: «более 10 мест» на «более восьми мест»; для порока «Масляные и загрязненные нити» дополнить словами: «Размер порока для тканей, предназначенных для швейной промышленности, до 5 см»; для порока «Местные пороки крашения и печати (штриф, затаск, непечатанные места, затек и др.)» заменить слова: «не допускается более 10 мест данного порока на условную площадь» на «тканей для нательного и корсетного белья не допускается более восьми мест»;

таблицу 2 дополнить наименованиями пороков:

*(Продолжение см. с. 250)*

Наименование пороков	Размер пороков	Вид ткани							Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	
Сужение ткани более 1 см, но не ниже минимальной ширины, предусмотренной нормативно-технической документацией Редкое место	Длиной до 1 м	+	+	+	+	+	+	+	При общей длине порока более 1 м его считают за 2, более 3 м — за 3 и т. п. Для тканей, предназначенных для швейной промышленности, порок не допускается
	До 2 см	+	+	+	+	+	+	+	При общей длине порока более 2 см его считают за 2, более 3 см — за 3 и т. п. Для тканей, предназначенных для швейной промышленности, порок не допускается

Примечание 2 исключить.

Пункт 3.6. Второй абзац. Исключить слова: «основы и утка»;

третий абзац. Заменить слова: «местное утолщение нитей» на «утолщение»; восьмой абзац дополнить словами: «(для упаковочных тканей более одной нити на 1 см)»;

десятый абзац. Исключить слова: «(известковые, силикатные, приварочные, обшुшки, масляные и т. п.)»;

шестнадцатый абзац. Исключить слово: «належки».

Пункт 3.7. Первый абзац после слов «Местные пороки» дополнить словами: «в тканях, предназначенных для розничной торговли»;

второй абзац изложить в новой редакции: «В тканях, предназначенных для швейной промышленности и промышленной переработки, пороки, перечисленные в п. 3.6, не вырезают, а отмечают в начале и в конце порока у кромки ткани цветными метками или клеймом «В», что означает условный вырез. При величине порока до 2 см включительно вместо условного выреза делают условный разрез и отмечают одной цветной меткой или клеймом «Р», что означает условный разрез».

Пункт 3.8 изложить в новой редакции:

«3.8. В тканях 1-го сорта не допускаются следующие распространенные по всему куску ткани пороки внешнего вида:

шишковатость;

мушковатость;

засоренность кострой;

сбитый рисунок;

разрыв утка;

гофристость;

зebrистость;

полосы по основе и утку;

разнооттеночность;

належки;

(Продолжение см. с. 251)

перекос рисунка и полотна ткани — от 2 до 5 % (кроме упаковочных тканей);

растраф;

непропечатанные места.

Примечания:

1. Для парусин, обработанных парафином, разнооттеночность пороком не считают.

2. Для технических тканей (кроме парусин и тканей для спецодежды), прикладных и упаковочных тканей гофристость, зебристость, полосы по основе и утку, разнооттеночность, шишковатость (кроме прикладных тканей военного ассортимента и тканей для средств защиты рук и живописи), мушковатость (кроме прикладных тканей военного ассортимента и тканей для средств защиты рук и живописи), засоренность кострой (кроме тканей для средств защиты рук и живописи) пороками не считают.

Перекас рисунка и полотна определяется по ГОСТ 14067—80.

В тканях 2-го сорта не допускается более одного распространенного порока. В тканях 2-го сорта для нательного и корсетного белья не допускается порок засоренность кострой.

При наличии в ткани 2-го сорта распространенного порока количество местных пороков на условную площадь не должно быть более 17 для тканей из льняной пряжи и не более 21 — для тканей с использованием оческовой пряжи.

Степень выраженности распространенных пороков внешнего вида устанавливается по образцам-эталонам пороков, утвержденным по согласованию изготовителя с потребителем».

(Продолжение см. с. 252)

(Продолжение изменения к ГОСТ 357—75)

Пункт 3.9. Четвертый абзац. Исключить слово: «портъерных».  
Приложение 2 изложить в новой редакции:

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
*Справочное*

**Определение пороков внешнего вида, не предусмотренных ГОСТ 25506—82**

Термин	Определение
Слеты	Заработанные пучки и петельки уточной пряжи
Затаск	Окрашенная длинная полоса на ткани, разделенная белыми участками
Распушенная разработка	Следы от устранения пороков на ткани
Петлистая кромка	Наличие петель незаработанных на краевой кромки
Плохо приработанный отрыв основы	Заметный след от ликвидации отрыва: большого количества основных нитей

(ИУС № 12 1988 г.)