

Группа М99

Изменения № 1 ГОСТ 187—85 Ткани шелковые и полушелковые. Определение сортности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 № 3753

Дата введения 01.01.88

Пункт 3.5. Таблица 2. Пункты 4, 9, 10, 13, 14 изложить в новой редакции:

Наименование порока	Размер порока	Оценка порока	Примечание
4. Близны до 2 нитей	От 2 до 10 см	1 порок	В тканях из натурального шелка близны оцениваются свыше 5 до 10 см В тканях для мужских галстуков близны оцениваются свыше 3 до 10 см
	Каждые последующие 10 см	1 порок	
9. Масляная, загрязненная и цветная нить: по основе	До 2 нитей включ., длиной до 20 см	1 порок	В тканях 1-го сорта не допускаются
	каждые последующие 20 см	1 порок	
	по утку	До 2 нитей включ. до полной ширины ткани, каждый порок	
10. Прощипки	До 2 нитей включ., каждый порок	1 порок	
	До 3 нитей включ. каждые 2 порока	3 порока	
13. Штриф	До 15 см включ.	1 порок	В тканях 1-го сорта не допускается
	каждые последующие 15 см	1 порок	

(Продолжение см. с. 318)

(Продолжение изменения к ГОСТ 187—85)

Продолжение

Наименование порока	Размер порока	Оценка порока	Примечание
14. Крап до 0,2 см (брызги)	До 0,5 м	1 порок	В гладкокрашенных тканях 1-го сорта не допускается Свыше 4 м оценивается в 8 пороков, как распространенный порок по образцу и допускается в тканях 3-го сорта
	каждые 0,5 м последующие	1 порок	

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 25727—82 на ГОСТ 25227—82.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.15: «3.15. Определение сортности по порокам внешнего вида на перерабатывающих предприятиях производят только до раскроя ткани».

(ИУС № 1 1988 г.)