

Изменение № 2 ГОСТ 14047.7—78 Концентраты свинцовые. Фотометрический метод определения кобальта

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1924

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Четвертый абзац исключить.

Пункт 1.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 314—76 на ГОСТ 27329—87.

Пункт 2.1. Девятый абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 10553—75».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «массой 0,5 г» на «массой 0,5000 г».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Допускаемое расхождение между результатами параллельных определений и допускаемое расхождение между результатами анализа при доверительной вероятности $P=0,95$ не должно превышать величины, указанной в таблице.

(Продолжение см. с. 46)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14047.7—78)

%

Массовая доля кобальта	Допускаемое расхождение между параллельными определениями	Допускаемое расхождение между результатами анализа
От 0,01 до 0,03	0,003	0,005
Св. 0,03 » 0,1	0,01	0,015

(ИУС № 10 1989 г.)