

**Изменение № 1 ГОСТ 14226—80 Обувь. Нормы гибкости**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.87 № 2772**

**Дата введения 01.01.88**

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на обувь с верхом из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и комбинированным верхом различных методов крепления, всех половозрастных групп, и устанавливает норму гибкости полупары обуви, в зависимости от применяемых материалов низа и половозрастных групп.

Стандарт не распространяется на обувь специальную и спортивную».

Пункт 5. Таблицу 1 изложить в новой редакции (см. с. 305).

*(Продолжение см. с. 304)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 14226—80)*

Пункт 7. Таблица 2. Графу «Гибкость полупары обуви, Н/см, не более, на подошве из» дополнить графой: «поливинилхлорида»;

графу «Метод крепления» для вида обуви «Туфли домашние и чукяки» после слов «и котловой вулканизации» дополнить словами: «строчечно-прессовой вулканизации»;

после слова: «Литьевой» дополнить словами: «строчечно-литьевой»;

для вида обуви «Туфли домашние (без основной стельки)» дополнить словом: «Выворотный»;

Графы «Гибкость полупары обуви, Н/см, не более с подошвой из»:

для метода крепления «Клеевой» заменить нормы: 11 на 10; 8 на 7; 10 на 9; 9 на 8;

*(Продолжение см. с. 305)*

Половозрастная группа обуви	Метод крепления	Гибкость полупары обуви, Н/см, не более, на подошве из											
		кожи	непористой резины	стиронипа толщиной		кожволокна	пористой резины толщиной		полиуретана толщиной		термопластичного эластомера	поливинилхлорида	волокна с резиновой накладкой
				до 5 мм	св. 5 мм		до 12 мм	св. 12 мм	до 15 мм	от 15 мм до 22 мм			
Гусариковая	Доппельный, «Парко» Клеевой, строчечно-клеевой	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	То же	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гусариковая (без основной стельки)	То же	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
		9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дошкольная I, II подгруппа	Доппельный «Парко» Клеевой	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Доппельно-клеевой	10	—	—	—	9	8	—	—	—	—	—	7
Девичья, женская	Доппельно-клеевой	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
	Строчечно-допельный	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Строчечно-клеевой	9	—	—	—	8	7	—	—	—	—	—	—
	Литьевой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
	Рантовый	18	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
	Доппельный Клеевой	9	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—
	Прессовой вулканизации	10	10	8	13	9	8	14	10	12	11	—	—
	Литьевой	—	10	—	11	10	—	—	—	9	16	9	6
	Рантово-клеевой	—	—	—	—	—	—	18	20	—	—	—	—
	Доппельно-клеевой	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—
Школьная, мужская, мальчиковая	Строчечно-прессовой вулканизации	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
	Строчечно-клеевой	9	8	7	9	8	7	—	—	—	—	—	—
	Рантовый	20	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—
	Доппельный Клеевой	10	9	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—
	Прессовой вулканизации	14	11	10	12	11	10	13	13	17	13	—	—
Литьевой	—	12	—	—	—	—	11	—	9	15	11	8	

(Продолжение см. с. 306)

Половозрастная группа обуви	Метод крепления	Гибкость полупары обуви, Н/см, не более, на подошве из											
		кожи	непористой резины	стиронипа толщиной		кожолокна	пористой резины толщиной		полиуретана толщиной		термопластично-го эластомера	поливинилхлорида	войлока с резиновой накладкой
				до 5 мм	св. 5 мм		до 12 мм	св. 12 мм	до 15 мм	от 15 мм до 22 мм			
Школьная, мужская, мальчиковая	Рантово-клеевой	—	—	21	—	—	20	—	—	—	—	—	—
	Доппельно-клеевой	—	14	—	—	—	13	18	—	—	—	—	—
	Строчечно-клеевой	12	—	7	9	10	8	—	—	—	—	—	—
	Строчечно-прессовой вулканизации	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—

Примечание. Гибкость гусариковой обуви с полустелькой должна соответствовать гибкости гусариковой обуви с основной стелькой.

для метода крепления «Строчечно-литьевой» для графы «поливинилхлорида» дополнить нормой: 4;

для вида обуви «Туфли домашние (без основной стельки)», метода крепления «Выворотный», для подошвы из «кожи» дополнить нормой: 4; для всех остальных граф дополнить знаком: —;

Пункт 8. Таблица 3. Головка. Заменить слова: «Род обуви» на «Половозрастная группа обуви»;

графа «Половозрастная группа обуви», Заменить слово: «детская» на «Детская II подгруппа».

Пункт 9. Таблица 4. Головка. Заменить слова: «Род обуви» на «Половозрастная группа обуви».

Пункт 10. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

Таблица 5

Метод крепления	Гибкость полупары обуви, Н/см, не более, с подошвой из		
	кожи	кожи с кожаной подложкой	пористой резины
Гвоздевой	—	37	—
Рантовый	20	—	—
Рантово-клеевой (стелька кожаная с одинарной подрезкой губы)	—	—	20
Рантово-клеевой (стелька кожаная с формованной губой из текстиля для солдатской парадно-выходной обуви)	—	—	20

примечание исключить.

(ИУС № 11 1987 г.)