

**К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА,
БУМАГА, КАРТОН**

Группа К51

Изменение № 2 ГОСТ 16762—82 Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомолекулярных волокон. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.87 № 2675

Дата введения 01.01.88

Пункт 2.3. Таблица. Пункт 1. Заменить норму для первого сорта: 6,1 на 6,0; пункт 12 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для целлюлозы		Метод испытания
	Высший сорт	Первый сорт	
12. Сорность, шт.			По ГОСТ 14363.3—84
для сорняков площадью св. 0,06 до 1,5 мм ² включ., не более	35	40	
для сорняков площадью св. 1,5 до 2,0 мм ² включ., не более	2	2	
для сорняков площадью св. 2,0 мм ²	0	0	

(Продолжение см. с. 268)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16762—82)

пункт 15. Графу «Метод испытаний» после ссылки на ГОСТ 16932—82 дополнить словами: «разд. 3».

Пункт 2.3 дополнить абзацем: «Допускается по согласованию с потребителем не более 5 % целлюлозы второго сорта от объема партии целлюлозы первого сорта».

Пункт 2.6 после слова «массы» дополнить словом: «партии».

Пункт 5.1 после слова «массой» дополнить словом: «нетто».

Пункт 5.4 после слов «всеми видами транспорта» дополнить словами: «защищенной от атмосферных осадков».

(ИУС № 10 1987 г.)