

Изменение № 6 ГОСТ 10524—74 Ткани и изделия штучные льняные и полульняные махровые. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.88 № 1549

Дата введения 01.12.88

Пункт 1.2. Исключить слова: «льняной и льняной химически обработанной».

Пункт 1.3. Третий, четвертый абзацы. Заменить обозначение: «—» на «±»; длину (120₋₃) исключить;

сноску исключить.

Пункт 1.4. Первый абзац. Исключить слово: «обязанной»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Длина бахромы и гладкой части должна быть не более 10 см; ширина подрубки — не более 0,8 см»;

последний абзац. Исключить слова: «и не менее 25 — на оверлочной машине».

Пункт 1.6 дополнить словами: «со следующим дополнением: удельная вязкость раствора целлюлозы хлопчатобумажной беленой пряжи должна быть не менее 1,1».

Пункт 1.10 изложить в новой редакции: «1.10 Сортность штучных изделий — по ГОСТ 1408—78».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.16: «1.16. Разрывная нагрузка полоски махровых тканей для простыней и полотенец должна быть, Н (кгс), не менее: по основе — 176 (18), по утку — 294 (30)».

Пункт 2.1 дополнить словами: «со следующим дополнением: прочность закрепления петли, водопоглощение, устойчивость окраски, удельную вязкость

(Продолжение см. с. 232)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10524—74)

раствора целлюлозы, разрывную нагрузку тканей для махровых простыней и полотенец изготовитель должен определять по каждому артикулу периодически не реже одного раза в квартал».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.9: «3.9. Определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 3813—72».

(ИУС № 8 1988 г.)