

Группа М78

Изменение № 1 ГОСТ 5530—81 Ткани упаковочные и технического назначения. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.85 № 1236 срок введения установлен

с 01.10.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 3717.

Графу «Взамен» дополнить ссылкой: ГОСТ 10452—72.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на ткани упаковочные и технического назначения, вырабатываемые из лубяных волокон (джута, кенафа, короткого льняного волокна не выше 4-го номера и др.) и их смесей с использованием химических волокон и нитей».

Пункт 1.3. Таблица 1. Графы «Поверхностная плотность, г/м²», «Число нитей на 10 см». Заменить допуск: — на \pm ;

графа «Поверхностная плотность, г/м²». Для упаковочной ткани № 6 заменить значение: 811₋₁₆ на 311 ± 16 ;

таблицу 1 дополнить номерами тканей — 7—16 (см. с. 205);

примечание 3 после слова «допуски» дополнить словами: «по разрывной нагрузке»;

таблицу 1 дополнить примечанием — 4: «4. Сокращенные обозначения: ЛДВис — льняная пряжа с содержанием джутового и вискозного волокон; ЛМА — льняная пряжа с содержанием медноаммиачного волокна; НВис — нить вискозная; о/с — пряжа льняная оческовая сухого способа прядения».

Пункт 1.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Упаковочные ткани должны вырабатываться шириной: $90 \pm 1,5$; 106 ± 2 ; 110 ± 2 ; 112 ± 2 ; 114 ± 2 ; 150 ± 2 ; 155 ± 2 см».

Пункт 1.5. Таблица 2. Графы «Поверхностная плотность, г/м²», «Число нитей на 10 см». Заменить допуск: — на \pm ;

примечание после слова «допуски» дополнить словами: «по разрывной нагрузке».

Пункт 1.8 дополнить абзацем: «Сорт упаковочных тканей № 9—16 определяют по ГОСТ 357—75».

Пункт 1.11. Заменить слова: «при ширине от 106» на «при ширине от 90».

(Продолжение см. с. 204)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5530—81)

Пункт 1.12. Четвертый абзац. Заменить слово: «обрыв» на «отрыв».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566—75».

Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 3816—61 на ГОСТ 3816—81.

Пункт 4.2. Первый абзац дополнить словами: «Длина упаковочной ткани № 9—16 в куске должна соответствовать нормам, указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Ширина ткани, см	Длина ткани в куске, м, не менее
До 100 включ.	35
Более 100 до 140 включ.	30
Более 140	20

третий абзац дополнить словами: «для упаковочных тканей № 9—16 не менее 2 м»;

дополнить абзацем: «При увеличении длины куска упаковочных тканей № 9—16 на 5 м по сравнению с установленной в табл. 4 количество отрезков увеличивается на один».

Пункт 4.4. Первый абзац. Исключить слово: «упаковочной».

Пункт 4.5 исключить.

Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение тканей по ГОСТ 7000—80 со следующим дополнением: на каждой кипе, а также куске и рулоне, не подлежащих упаковке в кипы, несмываемой краской четко указывают:

номер упакованного куска, рулона или кипы;

массу брутто;

количество метров».

Пункт 4.8 исключить.

Приложение 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 205)

Наименование ткани	Поверхност- ная плотность, г/м ²	Линейная плотность пряжи, текс		Число нитей на 10 см		Разрывная нагрузка полоски ткани разме- ром 50×200 мм				Переплетение и его услов- ное обозначе- ние по ГОСТ 9599—61
		основы	утка	по основе	по утку	по основе		по утку		
						Н	кгс	Н	кгс	
Ткань упаковоч- ная № 7	237±15	340	340	42±1	25±1	529 ₋₂₉	54 ₋₃	294 ₋₂₀	30 ₋₂	Саржа рав- носторон- ная двух- ремизная У ₂ =Х » » » » » » » » » » » » » » »
Ткань упаковоч- ная № 8	580±25	340 183,3×2 НВис	600	50±1	60±1	980 ₋₄₉	100 ₋₅	1274 ₋₇₈	130 ₋₈	
Ткань упаковоч- ная № 9	265±19	280о/с	280о/с	46±1	40±1	460 ₋₄₆	47 ₋₅	353 ₋₃₅	35 ₋₄	
Ткань упаковоч- ная № 10	280±20	280о/с	280о/с	62±1	50±1	450 ₋₄₅	46 ₋₅	460 ₋₄₆	47 ₋₅	
Ткань упаковоч- ная № 11	277±19	280о/с	400о/с	46±1	34±1	460 ₋₄₆	47 ₋₅	392 ₋₃₉	40 ₋₄	
Ткань упаковоч- ная № 12	240±17	280 ЛДВис	280 ЛДВис	46±1	34±1	411 ₋₄₁	42 ₋₄	274 ₋₂₇	28 ₋₃	
Ткань упаковоч- ная № 13	265±19	280 ЛДВис	280 ЛДВис	46±1	40±1	460 ₋₄₆	47 ₋₅	353 ₋₃₅	35 ₋₄	
Ткань упаковоч- ная № 14	257±18	280 ЛДВис	280 ЛДВис	46±1	40±1	314 ₋₃₁	32 ₋₃	255 ₋₂₅	25 ₋₃	
Ткань упаковоч- ная № 15	315±25	280 ЛМА	280 ЛМА	54±1	32±1	637 ₋₆₄	65 ₋₇	304 ₋₄₀	31 ₋₃	
Ткань упаковоч- ная № 16	246±17	280о/с 187 НВис	280о/с	46±1	40±1	460 ₋₄₆	47 ₋₅	353 ₋₃₅	36 ₋₄	

(Продолжение см. с. 206)

**Наименование тканей и соответствующие им номера артикулов
по прејскуранту № 43—09 (изд. 1982 г.)
и прејскуранту № 43—08 (изд. 1982 г.), коды ОКП**

Наименование ткани	Номер артикула по прејскуранту	Код ОКП
Ткань упаковочная № 1	8201	83 4727 4006 07
	8202	83 4727 4010 00
	8203	83 4727 4020 09
Ткань упаковочная № 2	8204	83 4727 4004 09
	8206	83 4727 4009 04
	8207	83 4727 4014 07
	8208	83 4727 4018 03
	8209	83 4727 4019 02
Ткань упаковочная № 3	8210	83 4727 4002 00
Ткань упаковочная № 4	8211	83 4717 4001 07
Ткань упаковочная № 5	8101	83 4727 2001 10
Ткань упаковочная № 6	8102	83 4727 2002 09
Ткань упаковочная № 7	8215	83 4717 4015 01
Ткань упаковочная № 8	8216	83 4717 2001 04
Ткань упаковочная № 9	14102	83 3717 3001 08
	14115	83 3717 3001 07
Ткань упаковочная № 10	14110	83 3717 3007 02
Ткань упаковочная № 11	14119	83 3717 3014 08
Ткань упаковочная № 12	14122	83 3717 6001 07
Ткань упаковочная № 13	14123	83 3717 6002 06
Ткань упаковочная № 14	14124	83 3717 2006 07
Ткань упаковочная № 15	14212	83 3717 2004 09
Ткань упаковочная № 16	14120	83 3717 2003 10
Ткань технического назначения		
№ 1	8212	83 4827 4001 05
Ткань технического назначения		
№ 2	8213	83 4837 4001 10
Ткань технического назначения		
№ 3	8214	83 4817 4003 09

Приложение 2 исключить.

(ИУС № 7 1985 г.)