

**Изменение № 5 ГОСТ 766—74 Якоря судовые. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.88 № 1342**

**Дата введения 01.01.89**

На обложке и первой странице стандарта под словами «Издание официальное» проставить букву: **Е**.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на якоря Холла, применяемые на надводных кораблях, судах и плавсредствах, адмиралтейские якоря, применяемые на судах и плавсредствах, изготовляемые для нужд народного хозяйства, и якоря Холла, поставляемые на экспорт.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 1843—79 приведена в приложении».

Пункт 2.3 исключить.

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Класс точности размеров и масс отливок в зависимости от типоразмера якоря — по ГОСТ 26645—85.

Предельные отклонения:

размеров поковок — по ГОСТ 7505—74 и ГОСТ 7829—70;

массы поковок —  $\pm 4\%$ ;

размеров деталей, обрабатываемых резанием: H14, h14 по ГОСТ 25347—82,  $\pm \frac{IT14}{2}$  по ГОСТ 25670—83.

Отклонения от теоретической массы якорей в сборе —  $\pm 7\%$ .

Масса лап якоря Холла, включая штыри и ось, должна быть не менее 60 % общей массы якоря».

Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 765—74 на ГОСТ 765—85.

Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.13. Назначенный срок службы якорей до списания — 25 лет».

Раздел 3. Заменить слова: «3. Правила приемки» на «3. Приемка».

Пункт 3.1. Заменить слово: «индивидуально» на «поштучно».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. При приемке каждого якоря проверяют документацию на детали якоря, габаритные размеры, угол поворота лап (у якорей Холла), якорь подвергают испытаниям на растяжение и взвешивают».

Пункт 3.5 дополнить абзацем: «Результаты повторных испытаний считают окончательными».

Пункт 4.7. Заменить слова: «испытания на бросание» на «испытания бросанием».

Пункт 4.14. Третий абзац исключить.

Пункт 6.6. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 6.7в. Заменить ссылку: ГОСТ 9078—74 на ГОСТ 9078—84.

Пункт 7.1. Второй абзац дополнить словами: «со дня ввода в эксплуатацию». Стандарт дополнить справочным приложением:

*(Продолжение см. с. 174)*

Соответствие требований СТ СЭВ 1843—79 требованиям  
ГОСТ 766—74

ГОСТ 766—74		СТ СЭВ 1843—79	
Пункт	Содержание требований	Пункт	Содержание требований
2.2	Регламентируются марки сталей для деталей якорей Холла и адмиралтейских якорей по ГОСТ 977—75, ГОСТ 380—71, ГОСТ 1050—74	2.2	Регламентируется предел текучести стали для лап, веретена и штырей якоря не менее 200 МПа, оси — 280 МПа
2.4	Регламентируются механические свойства кованных деталей: ось-28 КП по ГОСТ 8497—78, остальных — КП 20 по ГОСТ 8479—70	2.1	Регламентируются способы изготовления деталей якоря: лапы — отливка, веретена — отливка или поковка, оси — прокат или поковка, штыря — прокат или поковка
2.6	Регламентируются требования к отливкам по группе III ГОСТ 977—75	—	—
2.10	Регламентируются механические свойства электродов типа Э42А, Э46 по ГОСТ 9467—75 и конструктивные элементы сварных швов по ГОСТ 5264—80	—	—
2.13	Регламентируется назначенный срок службы якорей до списания 25 лет	2.11	Регламентируется средний срок службы якорей до списания не менее 20 лет
разд. 3	Регламентируется приемка якорей	—	—
4.1	Регламентируется контроль конструкции и размеров	—	—
4.2	Регламентируется контроль качества поверхности	—	—
4.5, 4.10, 4.13	Регламентируются испытания адмиралтейских якорей	—	—
Разд. 5	Регламентируются требования безопасности	—	—
6.2	Регламентируется дополнительная маркировка	—	—
6.3	Регламентируется требования к расположению маркировки адмиралтейских якорей	—	—
6.7а, 6.7б, 6.7в, 6.7г	Регламентируются требования по транспортированию якорей	—	—
7.1	Регламентируются гарантии изготовителя	—	—