

Группа К23

Изменение № 3 ГОСТ 8816—70 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колес. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.89 № 551

Дата введения 01.09 89

Пункт 1.3 после слов «древесины с» исключить слово: «абсолютной».

Пункт 2.11. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

(Продолжение табл. 252)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8816—70)

Таблица 4

Порода древесины шпал	Норма поглощения, кг·м ⁻³	
	минимальная	средняя
Сосновые	75	95
Еловые и пихтовые	60	70
Лиственничные	35	45
Березовые	—	170

(ИУС № 6 1989 г.)