

**Изменение № 2 ГОСТ 15815—83 Щепы технологическая. Технические условия**  
**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета**  
**СССР по стандартам от 11.11.88 № 3664**

Дата введения 01.03.89

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не распространяется на щепу от сучьев и получаемую на агрегатных установках типа ЛАПБ».

Пункт 1.1. Таблицу 1 для марок щепы Ц-1, Ц-2 и Ц-3 изложить в новой редакции:

Марка щепы	Назначение
Ц-1	Сульфитная целлюлоза и древесная масса, предназначенные для изготовления бумаги с регламентируемой сортностью
Ц-2	Сульфитная целлюлоза и древесная масса, предназначенные для изготовления бумаги и картона с нерегламентируемой сортностью, сульфатная и бисульфатная целлюлоза, предназначенные для изготовления бумаги и картона с регламентируемой сортностью
Ц-3	Сульфатная целлюлоза и различные виды полуцеллюлозы, предназначенные для изготовления бумаги и картона с нерегламентируемой сортностью

Пункт 1.2 изложить в новой редакции (таблицу 2 исключить): «1.2. Размеры щепы приведены в справочном приложении».

Пункт 2.4. Таблицу 4 дополнить примечанием: «Примечание. Для производства бисульфитной полуцеллюлозы на магниевом основании щепы из древесины сосны изготавливается отдельно от щепы других хвойных пород.

Примесь других хвойных пород в сосновой щепе не должна превышать 25 %».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.7: «3.7. Определение количества щепы — по нормативно-технической документации».

Пункт 4.1.1 после слов «массой 2,0—2,5 кг» дополнить словами: «и взвешивают с погрешностью не более 5 г».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1.2: «4.1.2. Аппаратура

(Продолжение см. с. 188)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15815—83)

Весы с погрешностью взвешивания не более 5 г.

Пункт 4.5.1. дополнить абзацем: «Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий температуру  $(100 \pm 5)^\circ\text{C}$ ».

Пункт 4.5.2. Заменить значение:  $105^\circ\text{C}$  на  $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

Пункт 5.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «При перевозке в открытых транспортных средствах щепа должна быть предохранена от потери в засорения».

Стандарт дополнить справочным приложением:

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Справочное

Размеры щепы в зависимости от марок

мм		
Марка щепы	Длина	Толщина, не более
Ц-1, Ц-2, Ц-3	15—25	5
ГП-1, ГП-2, ГП-3	5—35	5
ПВ	10—35	5
ПС	10—60	30

(ИУС № 2 1989 г.)