

---

**Изменение № 1 ГОСТ 11850—72 Проволока стальная для пружинных шайб  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.83  
№ 718 срок введения установлен**

**с 01.05.83**

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 2100.

Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «2.1. Проволока должна изготавливаться из стали марки 65Г по ГОСТ 14959—79 и из стали марки 30Х13 по ГОСТ 5632—72 — для термостойких пружинных шайб».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 10446—63 на ГОСТ 10446—80.

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 1763—68 на ГОСТ 1763—80.

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 10447—63 на ГОСТ 10447—80.

Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7. По требованию потребителя химический состав проволоки из стали марки 65Г определяют по ГОСТ 22536.0-77—ГОСТ 22536.7-77 и ГОСТ 22536.9—77, проволоки из стали марки 30Х13 по ГОСТ 12344—78, ГОСТ 12350—78 и ГОСТ 20560—81».

Раздел 5. Наименование изложить в новой редакции: «5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Пункт 5.2 после слов «мягкой проволокой» дополнить словами: «по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой по нормативно-технической документации».

Пункт 5.3 дополнить словами: «проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой по нормативно-технической документации».

Пункт 5.4 изложить в новой редакции: «5.4. Каждый моток (бухта, катушка) проволоки должны быть обернуты слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки или нетканых материалов, или ткани из химических волокон. При механизированной упаковке моток проволоки должен быть обернут слоем бумаги по ГОСТ 10396—75 или бумаги марки КМВ-170, или другой крепирован-

*(Продолжение см. стр. 40)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11850—72)*

ной бумаги, равноценной по защитным свойствам, или полимерной пленки с одновременным фиксированнем упаковки проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой.

В качестве упаковочных материалов применяют: бумагу парафинированную по ГОСТ 9569—79 (допускается применение двухслойной упаковочной бумаги по ГОСТ 8828—75 или другой бумаги, обеспечивающей защиту от коррозии);

пленку полимерную по ГОСТ 10354—82, ГОСТ 16272—79 или другую полимерную пленку;

тарное холстопршивное или клееное полотно, сшивную ленту из отходов текстильной промышленности, или ткани из химических волокон по нормативно-технической документации».

Пункт 5.5. Заменить слова: «упаковочного места» на «грузового места» (2 раза).

Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. К каждому мотку (бухте, катушке) должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки;

клеймо технического контроля.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77».

Пункт 5.7. Подпункт *д*. Заменить слова: «упаковочных» на «грузовых».

Раздел 5 дополнить пунктами—5.8, 5.9: «5.8. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. По согласованию изготовителя с потребителем проволоку в контейнерах и крытых вагонах транспортируют без упаковки.

5.9. Проволока должна храниться в закрытом складском помещении».

(ИУС № 5 1983 г.)