

## В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В09

**Изменение № 1 ГОСТ 12004—81 Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 № 1777 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0909.

По всему тексту стандарта заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.

Пункт 1.3 дополнить абзацем: «Начальная расчетная длина арматурных канатов должна составлять 300 мм».

Пункт 1.6 дополнить абзацем: «Допускается использовать номинальную площадь сечения канатов, указанную в нормативно-технической документации на канаты».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2а: «3.2а. Конечную расчетную длину образца  $l_k$  арматурных канатов определяют с помощью тензометров, навешиваемых на канат линсек или специальных приборов, позволяющих измерять деформацию образца до разрушения. Перед установкой тензометра, линсек или других приборов к образцу прикладывают начальную нагрузку, составляющую 0,1—0,15 % от ожидаемого разрывного усилия».

Приложение 1 дополнить термином — 3а:

Термин	Условное обозначение	Единица измерения	Определение
3а. Начальная расчетная длина	$l_0$	мм	Участок образца, на котором определяют удлинение

(ИУС № 9 1985 г.)