

**Изменение № 2 ГОСТ 25983—83 Асбест хризотилловый. Правила приемки и методы отбора и подготовки проб для испытаний****Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26.04.95)****Дата введения 1996—01—01**

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация	Госстандарт России
Украина	Госстандарт Украины

Вводная часть. Заменить слова: «продукт обогащения асбестовых руд» на «обработанное асбестовое волокно (далее — асбест)».

Пункт 1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Партией считают количество асбеста одной марки массой не более 200 т, а для асбеста 0, 1 и 2 групп — массой не более 100 т, оформленное одним документом о качестве, содержащим:»;  
заменить слова: «настоящего стандарта» на «стандарта или технических условий»;

пункт дополнить абзацем: «Рекомендуемая масса партии — количество асбеста, отгружаемое в одном железнодорожном вагоне».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Для проверки соответствия качества асбеста требованиям стандарта или технических условий испытывают объединенную пробу, отобранную от 2 % мешков, брикетов или мягких специализированных контейнеров, но не менее, чем от 10 мешков, 2 брикетов или 2 контейнеров».

От партии неупакованного асбеста испытывают объединенную пробу массой не менее 5 кг.

На предприятиях-изготовителях отбор объединенной пробы производят в процессе упаковки продукции.

За результаты испытаний партии допускается принимать среднее арифметическое результатов экспресс-анализов точечных проб асбеста, выполненных в соответствии со стандартами на методы испытаний».

Пункт 1.3. Заменить слова: «настоящего стандарта» на «стандарта или технических условий»; «вновь отобранной» на «удвоенной».

*(Продолжение см. с. 12)*

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4: «1.4. Предприятия-изготовители один раз в год проводят периодические испытания продукции на соответствие требованиям стандарта или технических условий в независимом Центре испытаний асбеста.

Для испытаний предоставляются образцы продукции каждой марки, отобранные в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

В случае разногласий с предприятием-потребителем арбитражные испытания проводят в независимом Центре испытаний асбеста.

Для испытаний направляют пробу асбеста, отобранную в соответствии с требованиями настоящего стандарта в присутствии изготовителя или без изготовителя — с его согласия, подтвержденного документом».

Пункт 2.1 после слова «мешка» дополнить словами: «или мягкого контейнера».

Пункт 2.3. Заменить слово: «навалом» на «неупакованным».

Раздел 3. Четвертый, пятый абзацы. Исключить слово: «взвешивания».

Пункт 4.3. Четвертый — шестой абзацы изложить в новой редакции:

«определение фракционного состава (сухой метод) — для асбеста 0 — 6-й групп; определение средней длины волокна, массовых долей волокна длиной менее 5 мм и менее 0,5 мм, степени распушки или удельной поверхности — для асбеста 0 — 2-й групп;

определение массовой доли гали и фракции более 1,0 мм или 0,8 мм и менее 0,14 мм — для асбеста 3 — 6-й групп;».

Пункт 4.4. Первый абзац после слов «Избыток массы» заменить слово: «отбирают» на «убирают»;

второй абзац. Исключить слово: «фракции»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Для определения степени распушки или удельной поверхности из оставшейся части асбеста отбирают методом квартования две навески массой по 100 г каждая, взвешенные с погрешностью не более 2 г».

Пункт 4.6 после слов «в виде круга» изложить в новой редакции: «и методом квартования отбирают две навески массой около 1 кг».

(ИУС № 12 1995 г.)