

Изменение № 3 ГОСТ 23431—79 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.09.88 № 317

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Исключить слова: «стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2020—79 и СТ СЭВ 4185—83»

Таблицу дополнить терминами — 2а, 3а, 21а:

Термин	Определение
2а. Ювенильная древесина E. Juvenile wood F. Bois juvénile	Образовавшаяся в первые годы роста древесина, расположенная около сердцевинны ствола и ветвей, обладающая физико-механическими свойствами, которые отличаются от свойств древесины, сформировавшаяся позднее
3а. Слой прироста E. Growth ply F. Couche d'accroissement	Прирост древесины стволов, ветвей и корней, образовавшийся за один вегетационный период
21а. Ширина слоя прироста E. Growth ply width F. Largeur de la couche d'accroissement	Расстояние в радиальном направлении между границами смежных слоев прироста древесины

(Продолжение см. с. 206)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23431—79)

термин 1. Определение изложить в новой редакции: «Совокупность вторичных тканей (проводящих, механических и запасующих), расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевинной»;

термин 2. Определение перед словом «рыхлых» дополнить словом «первичных».

термины 3—7. Определения изложить в новой редакции:

3 — «Прирост древесины стволов, ветвей и корней, образовавшийся за один год»;

4 — «Разрез, проходящий перпендикулярно к направлению основных механических и проводящих элементов древесины»;

5 — «Разрез по плоскости, параллельной основным механическим и проводящим тканям древесины»;

6 — «Продольный разрез по плоскости, проходящей через сердцевину перпендикулярно касательной к слою прироста (или годичному слою) древесины в точке касания»;

7 — «Продольный разрез по плоскости, касательной к слою прироста (или годичному слою) древесины»;

термин 9. Определение. Заменить слова: «Образец древесины» на «Единица продукции или ее часть»;

термины 10, 11. Определение изложить в новой редакции: 10 — «Образец малых размеров сечения и длины, не содержащий видимых пороков древесины и вырезаемый из заготовки»;

11 — «Образец, не отличающийся от единицы продукции или отличающийся от нее только длиной»;

(Продолжение см. с. 207)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23431—79)

термин 16. Определение перед словом «заданных» дополнить словом: «постоянных»;

термин 20. Определение. Заменить слово: «рыхлая» на «менее плотная»;

термин 22. Определение. Исключить слово: «двумя»; перед словом «годичных» дополнить словом: «смежных»;

термины 23, 24. Определения изложить в новой редакции: 23 — «Доля ширины годичного слоя, занимаемая поздней древесиной».

24 — «Наружная светлоокрашенная физиологически активная зона древесины стволов и ветвей, часть клеток которой содержит запасющие вещества»;

термин 26. Определение дополнить словами: «Граница его обычно совпадает с годичным слоем»;

термин 27. Определение. Заменить слова: «СТ СЭВ» на «ГОСТ».

Алфавитный указатель на русском языке дополнить терминами: «Ювенильная древесина — 2а (после термина «Часть образца древесины рабочая»);

(Продолжение см. с. 208)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23431—79)

Слой прироста — 3а (после термина «Слой древесины годичный»);

Ширина слоя прироста — 21а (после термина «Твердость древесины ударная»).

Алфавитный указатель терминов на английском языке дополнить терминами.

«Juvenile wood 2а (после термина «Wood hygroscopicity»),

Growth ply 3а (после термина «Full wood shrinkage»).

Growth ply width 21а (после термина «Growth ply»).

Алфавитный указатель терминов на французском языке дополнить терминами:

«Bois juvénile 2а (после термина «Bois hatif»).

Couche d'accroissement 3а (после термина «Côte d'éprouvette»).

Largeur de la couche d'accroissement 21а (после термина «Largeur de couche annuelle»)

(ИУС № 12 1988 г.)