

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж21

Изменение № 2 ГОСТ 8411—74 Трубы керамические дренажные

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17.05.85 № 70 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Ceramic drain pipes. Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 57 5520.

Пункт 1.1 дополнить примечанием: «Примечание. Трубы с шестигранной наружной поверхностью допускается изготавливать до 1 июля 1986 г.».

Пункт 1.2. Таблицу дополнить размером трубы $d=300$ мм:

Внутренний диаметр трубы d		Толщина стенки трубы s		Длина трубы l	
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
300	± 5	27	± 5	333	$+10$ -5

примечание изложить в новой редакции: «Примечание. Трубы диаметром 100 мм и более по соглашению между изготовителем и потребителем допускается изготавливать длиной 500 мм».

Пункт 2.2. Заменить слова: «при диаметре 250 мм» на «при диаметре 250 и 300 мм» (2 раза).

Пункт 2.3. Первый абзац после слов «многогранной призмы» дополнить словами: «со скругленными (притупленными) ребрами».

Пункт 2.4. Заменить слова: «при диаметре 250 мм» на «при диаметре 250 и 300 мм» (2 раза).

Пункт 2.5 исключить.

Пункты 2.8, 3.1 изложить в новой редакции: «2.8. Трубы должны выдерживать без разрушения внешнюю нагрузку, не менее:

3,5 кН (350 кгс)	при диаметре 50 и 75 мм;
4,5 кН (450 кгс)	» от 100 до 150 мм;
5,0 кН (500 кгс)	» 175 и 200 мм;
5,5 кН (550 кгс)	» 250 и 300 мм.

(Продолжение см. с. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8411—74)

Трубы, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должны выдерживать без разрушения внешнюю нагрузку, не менее:

4,0 кН (400 кгс)	при диаметре 50 и 75 мм;
5,0 кН (500 кгс)	» от 100 до 150 мм;
5,5 кН (550 кгс)	» 175 и 200 мм;
6,0 кН (600 кгс)	» 250 и 300 мм.

3.1. Приемку и поставку труб производят партиями. В состав партии входят трубы одинакового типа, диаметра и категории качества. Размер партии устанавливают в количестве сменного выпуска, но не более 50000 шт.

Поставляемые трубы должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

Пункт 3.3 исключить.

Пункты 3.4, 3.5 изложить в новой редакции: «3.4. Для проверки соответствия труб требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель проводит приемочный контроль по пп. 1.2, 2.2—2.4, 2.6 (за исключением проверки на наличие известковых включений), 2.7, 2.8 и периодические испытания по пп. 2.6 (на наличие известковых включений), 2.9.

3.5. При приемочном контроле от каждой партии отбирают методом случайного отбора 0,2 % труб, но не менее 25 шт, и подвергают проверке на соответствие требованиям пп. 1.2, 2.2—2.4, 2.6 (за исключением проверки на наличие известковых включений), 2.7 и 5 труб — на соответствие требованиям п. 2.8».

Раздел 3 дополнить пунктом— 3.5а: «3.5а. Периодические испытания на соответствие требованиям п. 2.6 (на наличие известковых включений) проводят не реже раза в месяц и на соответствие требованиям п. 2.9 — раза в квартал, а также каждый раз при изменении технологии производства труб и состава сырья. Для каждого вида периодических испытаний отбирают методом случайного отбора по 5 труб, прошедших приемочный контроль».

Пункт 3.14 дополнить абзацем: «Размеры отколов, а также отбитостей, вмятин проверяют штангенциркулем с глубиномером по ГОСТ 166—80».

Пункт 3.15. Заменить ссылку: ГОСТ 7025—67 на ГОСТ 7025—78.

Пункт 3.16 изложить в новой редакции: «3.16. Если при проверке и испытаниях более 4 % труб будут иметь отклонения, превышающие (но не более чем на 2 мм) отклонения, указанные в пп. 1.2, 2.2—2.4, или хотя бы одна труба не будет соответствовать требованиям пп. 2.6—2.9, то производят повторную проверку (испытание) по этому показателю удвоенного числа труб, отбираемых от той же партии.

Результаты повторной проверки (испытания) считают окончательными и распространяют на всю партию».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.17: «3.17. Потребитель имеет право производить контрольную проверку (испытание) по любому показателю качества,

(Продолжение см. с. 141)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8411—74)

соблюдая порядок отбора труб, приведенный в пп. 3.5 и 3.5а, и применяя методы контроля, указанные в пп. 3.6—3.15.

По требованию потребителя изготовитель обязан предъявлять протоколы или выписки из лабораторных журналов о результатах периодических испытаний труб».

(Продолжение см. с. 142)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8411—74)

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Транспортирование труб допускается производить транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на транспорте данного вида.

Трубы поставляют упакованными в контейнеры или пакеты».

(ИУС № 8 1985 г.)