

---

## Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж21

Изменение № 3 ГОСТ 539—80 Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 27.08.90 № 74

Дата введения 01.01.91

Пункт 3.2. Второй, третий абзацы исключить.

Пункт 3.5 изложить в новой редакции: «3.5. Для проведения приемочного контроля и периодических испытаний на предприятии-изготовителе, а также для испытаний потребителем и инспекционных проверок отбор труб (муфт) и принятие решения о соответствии партии требованиям настоящего стандарта, кроме водонепроницаемости, осуществляют по табл. 10.

Трубы (муфты) для испытаний следует отбирать из разных мест штабелей. Допускается отбирать трубы (муфты) в процессе их изготовления равномерно в течение всей смены.

Если число дефектных изделий, т. е. труб (муфт), не соответствующих требованиям настоящего стандарта, равно приемочному числу  $Ac_1$ , то партию считают принятой.

Если число дефектных труб (муфт) равно или более браковочного числа  $Re_1$ , то партия приемке не подлежит.

Если число дефектных труб (муфт) по какому-либо показателю находится между  $Ac_1$  и  $Re_1$ , то по этому показателю необходимо провести повторное испытание такого же количества образцов из этой же партии. В этом случае число дефектных труб (муфт) при первоначальных и повторных испытаниях сумми-

(Продолжение изменения к ГОСТ 539—80)

руют. Если полученная сумма равна или меньше приемочного числа  $Ac_2$ , то партию считают принятой. Если полученная сумма равна или более браковочного числа  $Re_2$ , то партия приемке не подлежит.

Таблица 10

Объем партии, шт.	Объем выборки, шт.	Приемочное число $Ac_1$	Браковочное число $Re_1$	Приемочное число $Ac_2$	Браковочное число $Re_2$
		Первоначальные испытания		Первоначальные плюс повторные испытания	
До 100	3	0	2	1	2
От 101 > 200	4	0	2	1	2
> 201 > 400	5	0	2	1	2
> 401 > 800	7	0	2	1	2
> 801 > 1500	10	0	2	2	3
> 1501 > 3000	15	0	3	3	4

Для определения водонепроницаемости объем выборки должен составлять для труб не менее 20% от партии, для муфт — не менее 10% от партии. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному изделию проводят повторное испытание, для чего отбирают такое же количество изделий из этой же партии. Если результаты повторных испытаний будут удовлетворять требованиям настоящего стандарта, то партию считают принятой, если не будут удовлетворять, то партия приемке не подлежит».

Пункты 3.6, 3.9 исключить.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 11310—81 на ГОСТ 11310—90.

(ИВС № 12 1990 г.)