

Изменение № 2 ГОСТ 781—78 Битум нефтяной высокоплавкий мягчитель. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.06.89 № 1471

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. В зависимости от глубины проникания иглы устанавливаются две марки битума: А-10 и А-30».

Пункт 1.2. Заменить слова: «из сырья и по технологии» на «по технологическому регламенту».

Пункт 1.3. Таблица. Головку изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 66)

(Продолжение изменения к ГОСТ 781—78)

Наименование показателя	Норма для марки				Метод испытания
	А—30		А—10		
	Высший сорт ОКП 02 5651 0201	Первый сорт ОКП 02 5651 0200	Высший сорт ОКП 02 5651 0101	Первый сорт ОКП 02 5651 0100	

показатель 6 и примечание исключить.

Пункты 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункты 3.3, 3.4 изложить в новой редакции: «3.3. Нормы по показателям 4, 7, 9 изготовитель определяет периодически не реже одного раза в 10 дней, по показателю 8 — не реже одного раза в 3 мес.

Битум по показателю 5 подвергается типовым испытаниям.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

(Продолжение см. с. 67)

(Продолжение изменения к ГОСТ 781—78)

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемосдаточных до получения положительных результатов не менее, чем на трех партиях подряд».

(Продолжение см. с. 68)

(Продолжение изменения к ГОСТ 781—78)

Пункт 4.1 дополнить абзацем: «Перед испытанием по пунктам 1—4, 8 и 9 таблицы битум нагревают до температуры 220 °С и процеживают через предварительно нагретое сито с металлической сеткой № 07 по ГОСТ 6613—86».

(ИУС № 9 1989 г.)