

Изменение № 1 ГОСТ 26881—86 Аккумуляторы свинцовые стационарные Общие технические условия**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 № 3299****Дата введения 01.04.89**

Пункт 11 после слов «с ластированными» дополнить словами: «и панцирными»;
после слов «открытые — категории 4 2» дополнить словами: «по ГОСТ 15150—69».

(Продолжение см. с. 164)

Пункт 2 2 6 Первый абзац дополнить словами «или с загущенным электролитом»

Пункт 2 3 1 1 Первый абзац изложить в новой редакции «Емкость аккумуляторов при температуре электролита (20 ± 5) °С и плотности электролита, указанной в стандарте или технических условиях на аккумулятор конкретного типа должна соответствовать указанной в табл 1»,

третий, четвертый абзацы изложить в новой редакции «Для аккумуляторов закрытого исполнения категории 2 и открытого — 4 2 (электродные пластины) допускается достижение номинальной емкости не позднее 10-го цикла, что должно быть указано в стандарте или технических условиях на аккумулятор конкретного типа

(Продолжение см с 165)

Емкость аккумуляторов на первом цикле при 10, 5; 3, 1; 0,5, 0,25-часовых режимах разряда должна быть не менее 70 % емкости от указанной в табл 1 для соответствующего режима разряда,

дополнить абзацем «Для 0,5 и 0,25-часовых режимов разряда аккумуляторов с пеницирными пластинами конечное напряжение должно быть не менее 1,7 В»

Пункт 2331 изложить в новой редакции «2331 Емкость аккумуляторов в конце срока службы (наработки) должна быть не менее 80 % емкости, указанной в п 2311»

Пункт 235 Заменить слово «разряда» на «работы»

Пункт 237 изложить в новой редакции «237 Удельная энергия аккумуляторов по массе и объему, удельная материалоемкость должны быть указаны в стандарте или технических условиях на аккумулятор конкретного типа»

Пункт 251 Второй, третий абзацы изложить в новой редакции «800 циклов для аккумуляторов закрытого исполнения категории размещения 42 по ГОСТ 15150—69, при этом емкость с 10-го по 450 й цикл при 10 или 1-часовых режимах разряда должна быть не менее указанной в табл 1, с 451-го по 800-й цикл — не менее 80 % от указанной в табл 1,

400 циклов для аккумуляторов закрытого исполнения категории размещения 2 по ГОСТ 15150—69, при этом емкость с 10-го по 250 й цикл при 10 или 1 часовых режимах разряда должна быть не менее указанной в табл 1, с 251-го по 400 й цикл — не менее 80 % от указанной в табл 1»

Пункт 252 Первый абзац после слов «должен быть» дополнить словом «не менее»

Пункт 32 Заменить ссылку ГОСТ 12200712—75 на ГОСТ 12200712—88

Пункт 523 Четвертый абзац дополнить объемом выборок

«от 1201 до 10000 шт — $n_1=10$ шт, $n_2=10$ шт

свыше 10000 шт — $n_1=20$ шт, $n_2=20$ шт»

Раздел 5 дополнить пунктом — 537 «537 Требования пп 235—238 проверяют при постановке аккумуляторов на производство»

Пункт 5412 Исключить слова «по ГОСТ 11004—74»

Пункт 6311 Первый абзац до слов «После 3—4 ч» изложить в новой редакции «Для проверки емкости (п 2311) аккумуляторы заливают электролитом плотностью, указанной в стандарте или технических условиях на аккумулятор конкретного типа, до уровня между минимальной и максимальной отметками»,

шестой абзац изложить в новой редакции «Значение плотности электролита в конце заряда должно быть приведено в стандарте или технических условиях на аккумулятор конкретного типа»,

седьмой абзац Заменить значение 1,245 г/см³ на «требуемой»,

восьмой абзац Заменить значение 1,235 г/см³ на «требуемой»

Пункт 6312 Пятый абзац после слова «окончании» дополнить словом «первого»,

заменить слово «табл 1» на «п 2311»,

шестой абзац Заменить слово «табл 1» на «п 2311»,

седьмой абзац изложить в новой редакции «Контрольный разряд аккумуляторов категории размещения 2 проводят током 10 часового режима в соответствии с п 2311, но не позднее 10 цикла»

Пункт 6313 Таблица 5 Графу «Измеряемый параметр» дополнить обозначениями четвертый абзац — t , пятый абзац — ρ , t

Пункт 633 Второй абзац Заменить значение 5 ч на 5 с

Пункт 651 Заменить слово «исполнения» на «исполнения (п 25)»

Пункт 6531 Первый абзац Заменить обозначения «29-й» на «49 й», «30 й» на «50 й»

Пункт 6532 В формуле вбросочной средней наработки (S) заменить обозначение t_1 на t ,

Пункт 711 Заменить ссылку ГОСТ 18620—80 на ГОСТ 18620—86

(Продолжение см с 166)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26881—86)

Пункт 7.1.2. Шестой абзац исключить.

Пункт 7.2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16511—77 на ГОСТ 16511—83.

Пункт 8.3. Заменить слова: «по ГОСТ 1226—82» на «в соответствии с требованиями нормативно-технической документации».

(ИУС № 1 1989 г.)