

ОКП 23 ГД4

УДК 667.633.26

Группа Л24

Регистрационный

№ 029/001663

02.03

1990 г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник БНИОС-9
ДНПО "Авангард"
телеграфограмма №56 В.Н.Зверев
" 02 " 02 1990 г.

Верно: *[подпись]*

и заместитель
Заместитель начальника

[подпись] В.Г.Минаков
" " " 1990 г.



УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
ДНПО "Спектр" по качеству
[подпись] В.В.Задимов
" 14 " 02 1990 г.



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Лаки эпоксиуретановые УР-23 I и УР-23 II
ТУ 6-2 I-П-90

(взамен ТУ 6-Ю-863-84)

Литера А

Срок действия с 01.07.90 г.

до 01.07.95 г. продлен на
неограниченный срок. (1)

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
[подпись] В.Т.Арсенькин
" " " 1990 г.


Зав. отделом охраны труда
И.В.Звонцкий
письмо №8-958/ПА
" 10 " 01 1989 г.

Верно: *[подпись]*

Проверены в 1998г. (2)
Проверены в 1995г. (1)

Зав. отделом стандартизации
ГИИП ДНПО "Спектр"
[подпись] Е.И.Тубина
" 6 " 02 1990 г.

Зав. отделом № 33
ГИИП ДНПО "Спектр"
[подпись] З.С.Васильев
" 06 " 02 1990 г.



Настоящие технические условия распространяются на эпоксиуретановые лаки УР-23 I и УР-23 I Л и полуфабрикатные лаки УР-023 I и УР-023 I Л.

Полуфабрикатные лаки УР-023 I и УР-023 I Л представляют собой раствор алкидноэпоксидной смолы Э-30, изготовленной на смеси тунго- "Эпоксиуретановые лаки УР-23 I и УР-23 I Л представляют собой ¹⁾ двухкомпонентные системы, состоящие из полуфабрикатных лаков УР-023 I, УР-023 I Л и отвердителя диэтилентриполиуретана ДГУ /ТУ ПЗ-38-П15-91/."

Отвердитель ДГУ представляет собой 70%-ный раствор ДГУ в циклогексаноне следующих видов: /ДГУ/ 70%, /ДГУ 65/35/ или (ДГУ 80/20) 70%^н.

Лак УР-23 I применяется для защиты металлических изделий и печатных узлов всеклиматического исполнения, эксплуатируемых в интервале температур от минус 60° до 120°С.

Лак УР-23 I Л применяется для защиты металлических изделий и печатных узлов, эксплуатируемых в интервале температур от минус 60° до 120°С в условиях умеренного и холодного климата.

Полуфабрикатные лаки УР-023 I и УР-023 I Л применяются для получения лаков УР-23 I и УР-23 I Л соответственно.

Полуфабрикатные лаки УР-023 I и УР-023 I Л могут быть также использованы с отвердителем АТ-1 (ТУ 88 УССР 193.09 I-88).

Плотность полуфабрикатных лаков - 0,930 - 0,935 г/см³.

Пример записи обозначения при заказе

"Эпоксиуретановый лак УР-23 I по ТУ 6-2 I-14-90".

"Полуфабрикатный лак УР-023 I по ТУ 6-2 I-14-90".

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Полуфабрикатные лаки УР-023 I и УР-023 I Л и эпоксиуретановые лаки УР-23 I и УР-23 I Л должны выпускаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рецептурам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

I.2. Лаки УР-23 I и УР-23 I Л поставляются комплектно с отвердителем ДГУ в соотношении.

полуфабрикатный лак УР-023 I или УР-023 I Л - 100 частей

отвердитель ДГУ

- 18 частей по массе.

Полуфабрикатные лаки УР-023 I и УР-023 I Л являются товарной продукцией и могут поставляться без отвердителя по согласованию с заказчиком

1.3. Разбавление лаков УР-231 и УР-231 Л до рабочей вязкости 12-15 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла ③ 4 мм (ГОСТ 9070-75) при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ производят смесь растворителей ксилол (ГОСТ 9410-78, ГОСТ 9949-76) и бутилацетат (ГОСТ 8981-78) в соотношении 4:1 по объему.

1.4. Лаки УР-231 и УР-231 Л наносят на поверхность наливом, окунанием, окунанием с последующим центрифугированием, пневматическим распылением, кистью.

1.5. Полуфабрикатные лаки УР-0231 и УР-0231 Л по физико-химическим показателям должны соответствовать нормам, указанным в табл. I.

Таблица I

Наименование показателя	Норма для полуфабрикатного лака		Метод испытания
	УР-0231 ОКП 23 1134 26 00 06	УР-0231 Л ОКП 23 1134 27 00 03	
1. Чистота полуфабрикатного лака	По контрольному образцу		По п. 4.3
2. Цвет полуфабрикатного лака по иодометрической шкале, мг / 100 см ² , не темнее	80	100	По ГОСТ 19266-79
3. Условная вязкость полуфабрикатного лака по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	12-20	12-20	По ГОСТ 8420-74
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	32±2	32±2	По ГОСТ 17537-72 и п. 4.4 настоящих ТУ
5. Внешний вид полуфабрикатного лака после добавления отвердителя	Должен быть прозрачным		По п. 4.5

«6 Твердость пленки полуфабрикатного лака после добавления ДГУ по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее

0,3 (для лака УР-0231)
0,22 (для лака УР-0231 Л).

③ ① 5233-89

③

6/ типа ТМЛ; маятник А

Примечание после таблицы I изложить в новой редакции: ③ ①
"Примечание. Показатель 6 в таблице I /твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ/ для лака УР-0231 является факультативным. Определение обязательное."

16. Лаки УР-23 I и УР-23 I Л по физико-химическим и физико-механическим показателям должны соответствовать нормам, указанным в табл. I и 2.

Таблица 2

Наименование показателя:	Норма для лака		: Метод испытания
	УР-23 I	УР-23 I Л	
	ОКП 23 I134 01 00 07	ОКП 23 I134 24 00 01	
1. Время высыхания, ч, не более			По ГОСТ 19007-73 и п.4.6 настоящих ТУ
до степени 3 при температуре (20±2)°C	9	9	
до степени 5 при температуре (65±5)°C	-	8	
до степени 7 при температуре (65±5)°C	8	-	
2. Прочность пленки лака при ударе по прибору У-1, см, не менее			По ГОСТ 4765-73
а) после сушки при температуре (65±5)°C в течение 8 ч	40	30	
б) после сушки при температуре (65±5)°C в течение 8 ч и выдержки при температуре 15-35°С в течение 5 сут	50	50	
3. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	I	I	По ГОСТ 6806-73
4. Адгезия, балл, не более	I	2	По ГОСТ 15140-78 разд. 2
5. Электрическая прочность, КВ/мм, не менее	60	50	По ГОСТ 6433.3-7 и п.4.7 настоящих ТУ
6. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, не менее	I-Ю ¹⁴	I-Ю ¹³	По ГОСТ 6433.2-7 ГОСТ 13526-79 и п.4.8 настоящих ТУ
7. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте Ю ⁶ Гц, не более	0,030	0,035	По ГОСТ 22372- п.4.9 настоящих ТУ
8. Диэлектрическая проницаемость, не более	4,5	5,0	По ГОСТ 22372-77 п.4. Ю настоящих ТУ
9. Стойкость пленки к статическому воздействию спирто-нефрасовой смеси при температуре (20±2)°C	выдерживает		По ГОСТ 9.402 п.4. II настоящих ТУ
Ю. Срок годности лака при температуре (20±2)°C, ч, не менее	5	5	По п. 4. I2

~~Примечание. Показатель 9 не является браковочным до 01.07.91 г. ①~~
~~Определение обязательно.~~

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Полуфабрикатные лаки УР-0231 и УР-0231 Л и эпоксиуретановые лаки УР-231 и УР-231 Л являются токсичными и горючими материалами (ГОСТ 12.1.044-84), что обусловлено свойствами входящих в их состав смол, растворителей и применяемых для их отверждения отвердителей (табл.3).

Таблица 3

Наименование компонентов	Характеристика токсичности:				Пожаро- и взрывоопасные характеристики			
	агрегатное состояние	класс опасности	ПДК мг/м ³	Характер действия на организм при превышении ПДК	Температура вспышки по ГОСТ 12.1.044-84, °С	самовоспламенение	Концентрационные пределы воспламенения в смеси с воздухом, % (по объему)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ксилол	л	3	50	Оказывает наркотическое действие на нервную систему, раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей	не ниже 21	450	1,0	6,0
эпоксид	л	3	10	"	40	-	1,3	9,0
толуол	л	3	50	Оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей	4	536	1,25	6,5

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
бутилацетат	п	4	200	Оказывает наркотическое действие на центральную нервную систему, слабое раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей	29	370	2,2	14,7
отвердитель АГУ (диэтилленгликольуретан)	п	I	0,05	Токсичность обусловлена свойствами толуилендиизоцианата	-	-		
толуилендиизоцианат	п	I	0,05	Оказывает раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, поражает легкие, вызывая хронические заболевания	-	-	-	-

2.2. Алкидно-эпоксидная смола Э-30, входящая в полуфабрикатные лаки, при попадании на кожу вызывает раздражающее действие.

Высушенная пленка лаков не оказывает вредного воздействия на организм человека.

2.3. Все работы, связанные с изготовлением и применением полуфабрикатных лаков УР-023 I и УР-023 I Л и эпоксиретановых лаков УР-23 I и УР-23 I Л, должны производиться в помещениях, снабженных местной и общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.02 I-75, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны, содержание вредных веществ в которой не должно превышать установленные предельно-допустимые концентрации.

2.4. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен быть организован с учетом однонаправленного действия в соответствии с требованиями ГОСТ И.1.005-88 и графиком, утвержденным в установленном порядке.

Содержание вредных веществ в воздухе определяют по следующим методическим указаниям:

ксилол	- МУ №1986-79, утв. 06.06.79, вып. Б;
циклогексанон	- МУ №1704-77, утв. В.04.77, вып. Г-4;
толуол	- МУ №2328-81, утв. В.03.81, вып. Г;
бутилацетат	- МУ №1689-77, утв. В.04.77, вып. Г-5;
толуиленидиацианат	- МУ №1695-77, утв. В.04.77, вып. Г-5.

2.5. Для безопасного ведения производства лаков необходимо обеспечить максимальную механизацию всех технологических операций и надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.

2.6. Лица, связанные с изготовлением и применением полуфабрикатных лаков УР-023 I и УР-023 I Л и эпоксиуретановых лаков УР-23 I и УР-23 I Л, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры согласно приказу МЗ СССР № 700 от 19.06.84 г.

2.7. При производстве, испытании, применении и хранении полуфабрикатных лаков УР-023 I и УР-023 I Л и эпоксиуретановых лаков УР-23 I и УР-23 I Л должны строго соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ И.1.004-85 и промышленной санитарии по ГОСТ И.3.005-75.

Средства тушения пожара: пена воздушно-механическая (установки системы Иванова, автоматические пенные установки пожаротушения), пена химическая (огнетушители по ТУ 22-4720-80 и ГОСТ 4276-77), песок, кошма, вода.

2.8. Лица, связанные с изготовлением и применением полуфабрикатных лаков УР-023 I и УР-023 I Л и эпоксиуретановых лаков УР-23 I и УР-23 I Л, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ И.4.011-87 (спецодеждой, спецобувью, средствами защиты рук по ГОСТ И.4.068-79, защитными очками по ГОСТ И.4.013-85, средствами защиты органов дыхания по ГОСТ И.4.12 I-83) и типовым отраслевым нормам.

2.9. При производстве и применении полуфабрикатных лаков УР-023 I и УР-023 I Л и эпоксиуретановых лаков УР-23 I и УР-23 I Л образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха и воды.

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами

паров растворителей должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Для предупреждения загрязнения атмосферного воздуха должна быть предусмотрена очистка удаляемого общесобменной и местной вентиляцией воздуха на газоочистных установках.

Установки для нанесения лаков должны быть оснащены водораспылительными и газоплеулавливающими фильтрами, которые обеспечивают содержание вредных веществ в воздухе в 10-20 раз ниже ПДК.

Все жидкие и твердые отходы, образующиеся после фильтрования, зачистки коммуникаций и установок для нанесения лаков в виде загрязненных растворителей и использованных фильтратов, должны быть собраны в специальные автоцистерны и емкости, своевременно вывезены и подвергнуты ликвидации в соответствии с санитарными правилами № 3183-84 "Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов" и с учетом "Предельного качества накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)" № 3209-85 от 01.02.85 г.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1-86 и ГОСТ 25964-86. ①

3.2. Для проверки соответствия требованиям настоящих технических условий полуфабрикатные лаки УР-023 I и УР-023 I II и эпоксиуретановые лаки УР-23 I и УР-23 I II должны быть подвергнуты приемосдаточным и периодическим испытаниям.

3.3. Приемосдаточным испытаниям подвергается каждая партия лака на соответствие требованиям раздела I.

3.4. Нормы по показателям 3, 4, 6 (табл. 2) определяются в каждой партии.

Нормы по показателям 26, 7, 8 (табл. 2) являются гарантированными, изготовитель определяет их только при изменении рецептуры или технологического процесса изготовления.

3.5. Периодические испытания проводятся не реже одного раза в три года на соответствие всем требованиям технических условий не менее, чем на трех партиях, прошедших приемосдаточные испытания. ②

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов той же партии.

Если продукция не выдержала периодические испытания, то повторные испытания проводят в полном объеме периодических испытаний.

на доработанной или вновь изготовленной партии. (2)

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2-86.

4.2. Подготовка к испытаниям

4.2.1. Подготовку образцов к испытанию проводят по ГОСТ 9832-75, разд. 3.

Чистоту, цвет, условную вязкость и массовую долю нелетучих веществ определяют в полуфабрикатных лаках без добавления отвердителя.

Для определения остальных показателей к полуфабрикатному лаку добавляют отвердитель ДТЭ в соответствии с п. 1.2, перемешивают и при необходимости разбавляют до рабочей вязкости в соответствии с п. 1.3.

. После введения отвердителя в лак необходимо выдержать композицию при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение 0,5 ч.

4.2.2. Чистоту полуфабрикатных лаков УР-023 I и УР-023 II и твердость пленки полуфабрикатных лаков УР-023 I и УР-023 II пластины ~~назначения размером 90X120 мм, в соответствии с ТУ 5929-001-10490666-95.~~ на пластины стеклянные специального назначения размером 90X120 мм, в соответствии с ТУ 5929-001-10490666-95. (3) (3)

лаков использовать оконное стекло ГОСТ III-48.⁹⁰ (3)

Адгезию и эластичность пленок при изгибе определяют на пластинках из черной жести ГОСТ 13345-85 размером 20x150 мм (при определении эластичности пленки при изгибе) и 70x150 мм (при определении адгезии) при толщине 0,25-0,32 мм.

Прочность пленок при ударе определяют на пластинках из стали марок 08кп или 08пс ГОСТ 16523-70, размером 70x150 мм при толщине 0,3 - 1,0 мм. (3) (2)

²² Остальные показатели определяют на медных пластинках ГОСТ 495-77 размером 100x70 мм (для определения электрической прочности) и 60x60 мм или 100x100 мм (для определения остальных показателей) при толщине 0,4 - 0,6 мм.

4.2.3. Перед нанесением на подложку лаки УР-23 I и УР-23 II тщательно перемешивают и фильтруют через сетку 0045 ГОСТ 66Б-86 из коррозионно-стойкого металла.

4.2.4. При определении твердости, прочности пленки при ударе, эластичности пленки при изгибе и адгезии лаки наносят наливом в один слой и сушат при температуре $(65 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ в течение 8 ч.

При определении времени высыхания лаки наносят наливом в один слой и сушат в соответствии с п. I табл. 2.

При определении остальных показателей лаки наносят наливом в 2-3 слоя на одну сторону пластинки. При этом каждый последующий

слой наносят в обратном направлении по сравнению с предыдущим. Промежуточные слои лаков сушат 2 ч при температуре $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$. Последний слой лаков сушат 8 ч при температуре $(35 \pm 5)^\circ\text{C}$. Допускается разрыв в сушке до 24 ч.

Перед горячей сушкой образцы выдерживают под углом 45° в течение 0,5 ч при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$. Во время горячей сушки образцы располагают вертикально.

Толщина однослойного покрытия Ю-20 мкм.

Толщина многослойного покрытия 40-55 мкм.

Толщину покрытия определяют микростроном типа МК-25 или другим толщиномером с погрешностью измерения не более 10%.

Перед испытанием после сушки покрытие выдерживают не менее 1 ч при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$.

4.3. Определение чистоты

Полуфабрикатный лак УР-023 I или УР-023 I Л с исходной вязкостью наносят наливом на стеклянную пластинку, выдерживают под углом 45° в течение 15 мин в защищенном от пыли месте, затем сравнивают с контрольным образцом чистоты, рассматривая образцы в отраженном свете.

Контрольный образец чистоты представляет собой стеклянную пластинку 9x12-1,2 ГОСТ 683-85 с нанесенной на нее пленкой полуфабрикатного лака УР-023 I или УР-023 I Л, высушенной при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 5 суток.

Контрольный образец чистоты согласовывается предприятием-изготовителем с потребителем и разработчиком лаков.

4.4. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72 при температуре $(35 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 15 мин под инфракрасной лампой.

Масса навески $(2,0 \pm 0,2)$ г.

4.5. Определение внешнего вида полуфабрикатного лака после добавления отвердителя ДГУ

«Для определения внешнего вида полуфабрикатный лак добавляют отвердитель ДГУ в соответствии с п. 1.2.

Примечание: перед применением ДГУ производят его визуальный осмотр и в случае помутнения отвердитель нагревают до температуры от 60 до 70°C , после чего данный отвердитель должен быть прозрачным раствором от бесцветного до темно-желтого цвета.

После добавления в полуфабрикатный лак УР-231 отвердителя ДГУ, лак тщательно перемешивают и смотрят визуально в стеклянной пробирке любого типа по ГОСТ 25336 и ГОСТ 23932 при дневном рассеянном свете. Лак в момент смешения должен быть прозрачным.»

4.6. Время высыхания до степени 3-7 лаков УР-23 I и УР-23 I Л определяют по ГОСТ 19007-73. При проведении испытания допускается удаление бумаги любым способом, не приводящим к видимым повреждениям

пленки. При определении времени высыхания до степени 3 допускается на поверхности пленки след от нагрязки.

4.7. Электрическую прочность определяют при переменном напряжении (частоты 50 Гц) на любой пробной установке по приложенной к ней инструкции. Подъем напряжения плавный. Среднее значение выводится из 7-10 измерений на пластинках, подготовленных по п.4.2.4.

4.8. Удельное объемное электрическое сопротивление проверяют на измерительных установках, обеспечивающих измерение сопротивлений с погрешностью измерения $\pm 5\%$ по приложенным к ним инструкциям. Измерение производят при фиксированном напряжении 100 В, при этом используют круглые электроды из свинцово-оловянной фольги ГОСТ В394-73 толщиной 15-20 мм. Измерение производят на 3-4 пластинках, подготовленных по п. 4.2.4.

4.9. Тангенс угла диэлектрических потерь определяют на любом приборе, соответствующем ГОСТ 22372-77 при частоте 10^6 Гц. При измерении используют электроды, указанные в п. 4.8. Измерение производят на 3-4 пластинках, подготовленных по п. 4.2.4.

4.10. Диэлектрическую проницаемость определяют на любом приборе, соответствующем ГОСТ 22372-77 при частоте 10^6 Гц. При измерении используют электроды, указанные в п. 4.8. Измерение производят на 3-4 пластинках, подготовленных по п. 4.2.4.

4.11. Определение стойкости к статическому воздействию спирто-нефрасовой смеси

Стойкость пленок к статическому воздействию спирто-нефрасовой смеси определяют по ГОСТ 9.403-80, разд. 2.

Пластинку с лаком готовят по п. 4.2.4 и окантовывают края химически стойким лакокрасочным материалом холодной сушки.

"Для приготовления смеси берут этиловый спирт (ГОСТ 18300-87) и ¹ ² нефрас С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92) в соотношении 1:1 по массе".

эт

при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 30 мин. Затем пластинку вынимают, выдерживают в течение 30 мин на воздухе. После этого на пластинке проверяют 3 степени высыхания. Не должно оставаться отслаива на пластинке.

4.12. Определение срока годности

Лак, приготовленный по п. 4.5, доводят до условной вязкости 2-13 с по вискозиметру типа ВЗ-245 ~~(23-4)~~ с диаметром сопла 4 мм ³ при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ смесью ксилола и бутаноацетата (4:1) и заливает в пробирку ГОСТ 25336-82 и ГОСТ В3932-73 ⁴ диаметром от 15 до 20 мм таким образом, чтобы свободное пространство между лаком и проб

кой составляло от 1 до 1,5 см по высоте.

Пробирку герметично закрывают пробкой. Лаки не должны желатинизироваться в течение не менее 5 ч при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение полуфабрикатных лаков УР-0231 и УР-0231 Л - по ГОСТ 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86, а ДГУ - по ТУ ~~6-03-38-75.113-38-115-91~~

Допускается упаковка полуфабрикатных лаков в барабаны по ТУ ~~6-03-38-75.113-38-115-91~~ и в тару по согласованию с потребителем.

При маркировке на транспортную тару дополнительно должен быть нанесен знак опасности по ГОСТ 19433-85, класс 3, подкласс 3.2, ^{серия} ~~чет. 3, классификационный шифр 3212 и манипуляционный знак "Безопасно"~~ ^{от содержания лака} ~~нагрева", размером 74x105 мм по ГОСТ 14192-77.~~

Серийный номер ООН - 1263.

Хранение полуфабрикатных лаков УР-0231 и УР-0231 Л и ДГУ производится в естественных условиях складского помещения.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие полуфабрикатных лаков УР-0231 и УР-0231 Л и эпоксиуретановых лаков УР-231 и УР-231 Л требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий хранения и применения.

6.2. Гарантийный срок хранения полуфабрикатных лаков УР-0231 и УР-0231 Л - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок хранения ДГУ - по ТУ ~~6-03-38-75.113-38-115-91~~

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7.1. Лаки УР-231 и УР-231 Л готовят смешением соответствующих полуфабрикатных лаков с отвердителем ДГУ (ТУ ~~6-03-38-75.113-38-115-91~~) ^{Перед} засчета смешением отвердителя ДГУ с полуфабрикатными лаками производят визуальный ^{карос.} осмотр ДГУ и в случае помутнения, его нагревают в соответствии с п. 4.5.

Раздел 7, пункт 7.1. Абзац 1. Дополнить: "Перед применением ДГУ при наличии в нем мути или взвеси, нагревают до температуры $(60 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и охлаждают до температуры $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, после этого муть и взвесь должны отсутствовать."

~~Перед применением лаков до рабочей~~ вязкости.

7.2. Лаки наносят в 3-4 слоя. Оптимальная толщина покрытия 40-60 мкм.

Промежуточные слои лака сушат в течение 30 мин при температуре $(80 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ или в течение 2 ч при температуре $(65 \pm 5)^{\circ}\text{C}$.

Последний слой покрытия лаком УР-231 или УР-231 Л должен быть досушен при температуре $(65 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ в течение 8 ч или при температуре

$(30 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение 3 ч.

Допускается разрыв в сушке не более 24 ч.

7.3. Оптимальные физико-механические, электроизоляционные и влагозащитные свойства покрытий достигаются после дополнительной выдержки их на воздухе при температуре $15-35^{\circ}\text{C}$ в течение 5 суток.

7.4. Потребители, которых удовлетворяют технические требования к покрытиям, приведенные в справочно-информационном приложении, могут использовать полуфабрикатные лаки УР-023 I и УР-023 II с отвердителем АТ- I (ТУ 88 УССР 193.09 I-86).

Лак готовят смешением полуфабрикатных лаков УР-023 I или УР-023 II с отвердителем АТ- I из расчета на 100 частей полуфабрикатного лака 12-14 частей отвердителя по массе. Смесь тщательно перемешивают и выдерживают в течение 0,5 ч, после чего при необходимости разбавляют бутилацетатом до рабочей вязкости 12-15 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм. Лак, при-³готовленный таким образом, должен быть использован в течение 6-8 ч. Допускается 1-2 разовое разбавление лака до рабочей вязкости.

7.5. Лак наносится в 3-4 слоя. Оптимальная толщина покрытия 40-60 мкм.

Сушка лака: промежуточные слои - 30 мин - $15-23^{\circ}\text{C}$ затем
30 мин - 65°C .

Последний слой покрытия лаком сушат 30 мин - $15-23^{\circ}\text{C}$ затем
3 ч - 65°C .

В технически обоснованных случаях допускается сушка промежуточных слоев покрытия только при температуре $15-23^{\circ}\text{C}$ в течение 30 мин.

7.6. Физико-механические свойства и спирто-нефрасстойкость отвержденного покрытия улучшаются после дополнительной выдержки его на воздухе при температуре $15-35^{\circ}\text{C}$ в течение 5 суток.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
ПО СВОЙСТВАМ ЛАКОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТВЕРДИТЕЛЯ АТ-1

1. Полуфабрикатные лаки УР-023 I и УР-023 I Л с отвердителем АТ-1 рекомендуется применять для металлических изделий и защиты печатных узлов, эксплуатируемых в интервале температур от минус 60°С до 120°С в условиях умеренного и холодного климатов.

Применение полуфабрикатного лака УР-023 I с отвердителем АТ-1 в других условиях эксплуатации устанавливается в отраслевой документации по результатам испытаний в отрасли.

Не рекомендуется применение полуфабрикатных лаков УР-023 I и УР-023 I Л с отвердителем АТ-1 по стали, меди, латуни и магнию без специальных видов химической обработки.

2. Физико-механические свойства и электроизоляционные характеристики покрытий указаны в таблице.

Таблица

Наименование показателя	: Норма для композиции на основе лака	
	УР-023 I	: УР-023 I Л
I	2	3
Внешний вид лака после смешения с отвердителем	Должен быть прозрачным	
Время высыхания, ч, не более до степени 3 при температуре (20±2)°С до степени 5 при температуре (65±5)°С	9 3	9 3
Твердость пленки лака по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед.	0,45-0,8	0,35-0,7
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50	40
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	I	I
Адгезия к жести, баллы, не более	I	I
Электрическая прочность, Кв/мм,	60	50
Удельное, объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее	I. Ю I4	I. Ю I3
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более	0,030	0,035

Продолжение табл.

Г	:	2	:	3
Диэлектрическая проницаемость, не более		4,5		5,0
Срок годности, ч, не менее		5		5

Примечание. При добавлении отвердителя АТ-Г в полуфабрикат может наблюдаться помутнение, которое должно исчезнуть при разбавлении лака бутилацетатом до вязкости 12 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

на которых даны ссылки в настоящих
технических условиях

ГОСТ 9.403-80	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей.	
ГОСТ Е. I.004-76 <i>91</i>	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.	①
ГОСТ Е. I.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.	
ГОСТ Е. I.044-84	ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	
ГОСТ Е. 3.005-75	ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.	
ГОСТ Е. 4.0 II-87 <i>89</i>	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.	①
ГОСТ Е. 4.0 В-85	ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.	④
ГОСТ Е. 4.02 I-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.	
ГОСТ Е. 4.068-79	ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования.	
ГОСТ Е. 4.02 I-83	ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.	
ГОСТ И. 2.3.02-78	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.	
ГОСТ III-78 <i>90</i> <i>738-401-64-108-92</i> ГОСТ 443-76	Стекло оконное. Технические условия. <i>бензин-растворитель для резиновой</i> <i>Нефрас-С2-80/120 и С3-80/120. Технические условия. прозрачности.</i>	① ②
ГОСТ 495-77 <i>92</i>	Листы и полосы медные. Технические условия.	①
ГОСТ 683-85	Стекло для фотографических пластинок. Технические условия.	
ГОСТ 4765-73	Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности пленок при ударе.	
ГОСТ 5233-89	Лаки и краски. Метод определения твердости покрытия по маятниковому прибору.	
ГОСТ 6433.2-7 I	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении.	
ГОСТ 6433.3-7 I	Материалы электроизоляционные твердые.	

	Методы определения электрической прочности при переменном и постоянном напряжении.
ГОСТ 6613-66	Сетки проводочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.
ГОСТ 6806-73	Материалы лакокрасочные. Методы определения эластичности пленки при изгибе.
ГОСТ 7276-77	Сенситивители CO_2 (углекислотные) рудные. Технические условия.
ГОСТ 8420-74	Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.
ГОСТ 8332-76	Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний.
ГОСТ 898 I-78	Эфир этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты.
ГОСТ 9070-75	Вязкозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия.
ГОСТ 9410-78	Киллол нефтяной. Технические условия.
ГОСТ 9949-76	Киллол каменноугольный. Технические условия.
ГОСТ 9980. I-86	Материалы лакокрасочные. Правила приема.
ГОСТ 9980.2-86	Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний.
ГОСТ 9980.3-86	Материалы лакокрасочные. Упаковка.
ГОСТ 9980.4-86	Материалы лакокрасочные. Маркировка.
ГОСТ 9980.5-86	Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение.
ГОСТ 13345-85	Дюль. Технические условия.
ГОСТ 13526-79	Дюли и змалы электроизоляционные. Методы испытаний.
ГОСТ 1432-77 96	Маркировка грузов. ③
ГОСТ 15140-78	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.
ГОСТ 15523-78 89 94	Прокат тонколистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия. ②①
ГОСТ 17537-72	Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ.
ГОСТ 18300-87	Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.
ГОСТ 18394-73	Фольга свинцовая, плакированная оловом и оловянная. Технические условия.
ГОСТ 19007-73	Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания.
ГОСТ 19266-79	Материалы лакокрасочные. Методы определения цвета.
ГОСТ 19437-88	Грунты оловяные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 22372-77	Материалы диэлектрические. Методы определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот от

ГОСТ 23931-79 90E

ЕО до 5·10⁶ Гц.

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические требования. ②

ГОСТ 25336-82

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26964-86

Правила государственной приемки продукции. Основные положения. ②

ТУ 113-38-115-91

ТУ 6-03-388-75

Диэтиленгликольуретан (ДГУ). Технические условия. ②

ТУ 88 УССР 193.09 I-86

Отвердитель АТ-1. Технические условия. ②

ТУ 6-10-376-82

Бараны стальные для лакокрасочных материалов. ②

ТУ 22-4720-80

Огнетушители.

ТУ 5929-001-10490666-95

Пластины стеклянные специального назначения. ②



**ПОБЕДА
РАБОЧИХ**

ОКП 23 И34

УДК 667.633.26

Группа Л 24

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора НПО "ВИАМ"

Письмо № В.Т.Минаков

" 26 " 12 1994 г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ТОО
Ярославский завод "Победа"



М.Д.Степанов

" 02 " 02 1995 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № I
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№ 6-2Г-14-90

Лаки эпоксиуретановые УР-23I и УР-23I Л

Дата введения " ___ " _____ 1995 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор, председа-

тель МПК-195

Письмо № ОСК-315-ТУ-49 К.Г.Богословский
18.11.94 г.

Начальник технического отдела

В.Н.Завьялов

" 22 " 12 199 г.

АНПО "Завод им. Попова" г. Ниж-

ний Новгород

письмо № 5813 от 16.12.94 г.

Инженер технического отдела

Э.Н.Белозерова

" 22 " 12 1994 г.

Главный санитарный врач Ярослав-

ской области

Л.В.Скородумова

гигиенический сертификат № от

1995

95г. 17.03.94

Настоящая информация является собствен-
ностью ТОО «Ярославский завод «Победа Рабочих» и
не должна использоваться или передаваться лицам
иным без ведома Товарищества

Изменение № I, ТУ 6-21-14-90

Технические условия проверены в 1995 г.
Титульный лист. Продлить срок действия технических условий
на неограниченный срок.

Вводная часть. Абзац 3 и 4. Изложить в новой редакции:
"Эпоксиретановые лаки УР-231 и УР-231 Л представляют собой
двухкомпонентные системы, состоящие из полуфабрикатных лаков
УР-0231, УР-0231Л и отвердителя диэтилентетраколлуретана ДГУ
/ТУ ПЗ-38-115-91/."

Отвердитель ДГУ представляет собой 70%-ный раствор ДГУ в
циклогексаноне следующих видов: /ДГУ/ 70%, /ДГУ 65/35/ или
(ДГУ 80/20) 70%".

По всему тексту заменить: ГОСТ 12.1.004-85 на ГОСТ 12.1.004-91/
ГОСТ 12.4.011-87 на ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ III-78 на ГОСТ III-90,
ГОСТ 16523-70 на ГОСТ 16523-89, ГОСТ 495-77 - на ГОСТ 495-92,

ГОСТ 23932-79 на ГОСТ 23932-90 Е,
ГОСТ 13932-79 на ГОСТ 13932-80, ТУ 6-03-388-75 на ТУ ПЗ-39-115-91
слова "стекло для фотографических пластинок 9Х12-1,2 ГОСТ 683-85"
на "пластины стеклянные специального назначения ПСЗ I-III размером
90x120 по ТУ 21-0284461-058-90";

исключить: ГОСТ 7276-77, ГОСТ 26964-86.

Раздел I. Пункт 1.5. Таблица I, пункт 6. Графы "Наименование
показателя" и "Норма для полуфабрикатного лака" изложить в новой
редакции:

" 6 Твердость пленки полуфабрикатного
лака после добавления ДГУ по маят-
никовому прибору, условные единицы,
не менее

а/ типа М-3	0,6	0,5
б/ типа ТМЛ; маятник А	Не нормиру- ется	0,2

Примечание после таблицы I изложить в новой редакции:

"Примечание. Показатель 6 б таблицы I /твердость по маятниковому
прибору типа ТМЛ/ для лака УР-0231 является факультативным.
Определение обязательное."

Пункт 1.6. Таблица 2. Примечание. Исключить.

Раздел 4. Пункт 4.11. Абзац 4. Изложить в новой редакции:

"Для приготовления смеси берут этиловый спирт (ГОСТ 18300-87) и
нефрас С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92) в соотношении 1:1 по массе".





ОКП 23 1134

УДК 667.633.26

Группа Л 24

СОГЛАСОВАНО

Зам директора НПО "ВИАМ"

В.Т.Минаков

письмо N И-1706

от 04.06.98 г.



СВЕРЖДАЮ

Зам генерального директора по качеству

В.Н.Завьялов

16.06 1998 г.

ИЗМЕНЕНИЕ N 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 6-21-14-90

Лаки эпоксиуретановые УР-231 и УР-231 Л

Дата введения "17" 06 1998 г

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор
председатель МТК-195

К.Г.Богословский
письмо N ОСК-315-ТУ-23
от 15.06.98 г.

Инженер по стандартизации

Э.Н.Белозерова
"16" 06 1998 г.

*Зав
Зав 17.03.09*

1998

*к вх 199/40
11.02.04.*

Настоящая информация является собственностью
ТОО "Ярославский завод "Победа рабочих" и не
должна использоваться или передаваться любому
лицу без ведома товарищества

Изменение N 2, ТУ 6-21-14-90

Технические условия проверены в 1998 г.

Раздел 7, пункт 7.1. Абзац 1. Дополнить: "Перед применением ДГУ, при наличии в нем мути или взвеси, нагревают до температуры $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ и охлаждают до температуры $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, после этого муть и взвесь должны отсутствовать."

По всему тексту заменить : "пластины стеклянные специального назначения ПСЗ I-III размером 90X120 по ТУ 21-0284461-058-90" на "пластины стеклянные размером 9X12 см, толщиной от 1,2 до 1,8 мм в соответствии с ГОСТ 8832-76".

Раздел 3. Пункт 3.5. Исключить.

Перечень документов. Заменить: ГОСТ 443-76 на ТУ 38-401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности"



РУССКИЕ КРАСКИ

51

ОКП 23 1134

УДК 667.633.26

Группа Л 24

СОГЛАСОВАНО
НПО «ВИАМ»
Письмо № Г-6118
от 15.11.2001 г.



УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора
по качеству
В.Н. Завьялов
«23» 11 2001 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ 6-21-14-90

Лаки эпоксиуретановые УР-231 и УР-231 Л

Дата введения «27» 11 2001 г.

НПО «Спектр ЛК»
Письмо № 146/1-К
от 04.10.2001 г.

Инженер по стандартизации
Э.Н. Белозерова
«21» 05 2001 г.

Справ
Зав
17.03.04

ЯРОСЛАВЛЬ

к Вх 199/40 от 11.03.04

НАСТОЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ОАО "РУССКИЕ КРАСКИ" И НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЛЮБОМУ ЛИЦУ БЕЗ ВЕДОМА РУКОВОДСТВА ОАО

По всему тексту исключить слова: «В3-4», ГОСТ 12.4.013-85, а также заменить: ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 14192-96, ГОСТ 16523-89 на ГОСТ 16523-97, ТУ 6-10-1878-82 на ТУ 6-27-2-94, слово «табл.» на «таблица».

Раздел 1. Пункт 1.5. Таблица 1, пункт 6. Графы «Наименование показателя» и «Норма для полуфабрикатных лаков УР-0231 и УР-0231 Л» изложить в новой редакции:

«6 Твердость пленки полуфабрикатного лака после добавления ДГУ по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее

0,3 (для лака УР-0231)

0,22 (для лака УР-0231 Л)».

Примечание после таблицы 1 исключить.

Раздел 4.

Пункт 4.5, абзац 2. Изложить в новой редакции: «Для определения внешнего вида в полуфабрикатный лак добавляют отвердитель ДГУ в соответствии с п. 1.2.

Примечание: перед применением ДГУ производят его визуальный осмотр и в случае помутнения отвердитель нагревают до температуры от 60 до 70° С, после чего данный отвердитель должен быть прозрачным раствором от бесцветного до темно-желтого цвета.

После добавления в полуфабрикатный лак УР-231 отвердителя ДГУ, лак тщательно перемешивают и смотрят визуально в стеклянной пробирке любого типа по ГОСТ 25336 и ГОСТ 23932 при дневном рассеянном свете. Лак в момент смешения должен быть прозрачным.»

Раздел 5. Пункт 5.1, абзац 3. Заменить слова: «Боятся нагрева» на «Беречь от солнечных лучей».

Раздел 7, пункт 7.1. Абзац 1, после первого предложения дополнить: «Перед смешением отвердителя ДГУ с полуфабрикатными лаками производят визуальный осмотр ДГУ и в случае помутнения, его нагревают в соответствии с п. 4.5».

По всему тексту заменить: «пластины стеклянные размером 9X12 см, толщиной 1,2 до 1,8 мм в соответствии с ГОСТ 8832» на «пластины стеклянные специального назначения размером 90X120 мм, в соответствии с ТУ 5929-001-10490666-95.»

Перечень НД или ТД дополнить ТУ 5929-001-10490666-95 «Пластины стеклянные специального назначения».

