


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ В ШАХТНЫХ СТВОЛАХ



МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

**Всесоюзный научно-исследовательский институт
горной механики им. М.М. Федорова**

СОГЛАСОВАНО
с Госгортехнадзором СССР,
Управлением техники безопасности
и промсанитарии Минуглепрома СССР,
Энергомеханическим управлением
Минуглепрома СССР

УТВЕРЖДЕНО
Министерством
угольной
промышленности СССР
08.08.87

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ В ШАХТНЫХ СТВОЛАХ



МОСКВА "НЕДРА" 1989

ББК 33.1
И 72
УДК 622.673.6.004.1 (083.96)

Разработано Всесоюзным научно-исследовательским институтом горной механики им. М.М. Федорова и Государственным Макеевским ордена Октябрьской Революции институтом по безопасности работ в горной промышленности Министерства угольной промышленности СССР

Составители: В.И. Дворников, В.И. Пасюта, В.И. Бережинский, Д.Я. Казанцев, В.А. Попов, Л.А. Беляк, В.М. Бирюков, В.А. Сидоренко

Выпущено по заказу Всесоюзного научно-исследовательского института горной механики им. М.М. Федорова

Инструкция по эксплуатации стальных канатов в шахтных стволах/Сост.: В.И. Дворников и др.; М-во угольной промышленности СССР; Всесоюзн.науч.-исслед.ин-т горн. мех. им. М.М. Федорова.— М.: Недра, 1989. — 143 с.: ил.

Приведены современные прогрессивные направления по выбору и расчету рациональных конструкций подъемных, уравнивающих, проводниковых, тормозных и амортизационных канатов, правила при их замене, навеске, эксплуатации, техническом обслуживании и смазке. Используются материалы "Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах", стандартов и отраслевых нормативов на стальные канаты. Изложены требования к прицепным и подвесным устройствам, правила их эксплуатации и технические характеристики.

С вводом настоящей "Инструкции по эксплуатации стальных канатов в шахтных стволах" действие "Инструкции по эксплуатации стальных канатов в угольной и сланцевой промышленности" (М.: Недра, 1968) прекращается.

Для работников шахт, объединений, а также проектных и научно-исследовательских институтов угольной промышленности.

И—2501000000—025
043 (01) — 89

ЗАКАЗНОЕ

ББК 33.1

ISBN 5—247—02055—3

© Всесоюзный научно-исследовательский институт горной механики им. М.М. Федорова, 1989

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ И РАСЧЕТУ КАНАТОВ

Стальной канат представляет собой гибкое витое изделие, состоящее из стальных проволок круглого или фасонного сечения и органического или металлического сердечника. Эффективность использования канатов в значительной степени определяется правильностью их выбора, расчета и эксплуатации.

Сортамент канатов, рекомендуемых к применению в шахтных стволах, в зависимости от назначения приведен в табл. 1, конструкции — на рис. 1—6.

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

В соответствии с ГОСТ 3241—80 (государственный стандарт на стальные канаты, изготавливаемые из круглой проволоки), ГОСТ 18899—73 (стальные закрытые несущие канаты общего назначения), ГОСТ 10505—76 (стальные закрытые подъемные канаты, применяемые в угольной и горнорудной промышленности) канаты подразделяются по следующим признакам.

*По конструкции*¹ :

одинарной свивки — состоящие из проволок, свитых по спирали
двойной свивки — состоящие из прядей, свитых в один или несколько концентрических слоев;

тройной свивки — состоящие из свитых канатов двойной свивки (стренг) ;

по форме поперечного сечения :

круглые;

плоские — поперечное сечение которых близко к прямоугольнику;

по форме поперечного сечения прядей :

круглопрядные;

фасоннопрядные — поперечное сечение прядей которых отличается от круглого;

по типу свивки прядей и канатов одинарной свивки :

ТК — с точечным касанием проволок между слоями;

ЛК — с линейным касанием проволок между слоями;

ЛК-О — с линейным касанием проволок между слоями при одинаковом диаметре проволок по слоям пряди;

¹ В шахтных стволах применение канатов кабельтовой свивки и восьмипрядных не допускается.

**ГОСТы и ТУ на канаты, допускаемые к применению
КАНАТЫ**


вертикальных подъемов		наклонных подъемов	уравновешивающие
барабанных машин	машин со шкивами трения		
Для эксплуатационных подъемов: ТУ 14-4-1444-87-Б (ГОСТ 7668-80) (ГОСТ 7669-80) (ГОСТ 2688-80) (ГОСТ 3085-80) (ГОСТ 16828-81) (ГОСТ 10506-76) ТУ 14-4-1444-87-А* ¹	ТУ 14-4-1444-87-А (ТУ 14-4-1444-87-Б* ²) (ГОСТ 7668-80* ²)	ГОСТ 3077-80 ГОСТ 2688-80 ГОСТ 7668-80 ТУ 14-4-1444-87-Б ТУ 14-4-874-78* ³ ТУ 14-4-875-78* ³ (ГОСТ 3079-80) (ГОСТ 7665-80)	ГОСТ 3088-80 Плоские со шпильками производства ВНР Резинотросовые* ³ (ГОСТ 16827-81) (ГОСТ 16828-81) (ГОСТ 3091-80) (ГОСТ 3092-80) (ГОСТ 7668-80) ТУ 14-4-1444-87-А*; Б) ГОСТ-7668-80 ТУ 14-4-1444-87-Б
Для проходческих: ГОСТ 10506-76 ГОСТ 16828-81			

Примечание. ГОСТы и ТУ на канаты указанные в скобках, должны применяться при невозможности использования унифицированных типоразмеров канатов.

- *¹ Допускается применение при условии нанесения смазки перед навеской.
- *² Допускается применение при условии снятия смазки перед навеской.
- *³ для грузовых подъемов.
- *⁴ Канаты в стадии освоения заводами.
- *⁵ Амортизационные канаты парашютов и устройств от переподъема (для МК) — 45,0 мм; ГОСТ 7665-80.
- *⁶ Тормозные канаты парашюта ПТКПА приняты как для парашюта ПТКА 12,5.

на шахтных подъемных установках

проводниковые и отбойные	тормозные для парашютов* ⁵ типа	
	ПТКА (диаметр, мм; ГОСТ или ТУ* ⁶)	ПКЛА (диаметр, мм; ГОСТ или ТУ)
Для эксплуата- ционных подъе- мов: ГОСТ 3090-73 ГОСТ 7675-73	ПТКА6,3 (25,5; ГОСТ 3077-80) ПТКА12,5 (30,5; ГОСТ 3077-80) (32,5; ГОСТ 3077-80)	ПКЛА6,3 (35,0; ГОСТ 3077-80) (35,5; ГОСТ 7665-80) (37,0; ГОСТ 3077-80)
ГОСТ 7669-80 ГОСТ 7667-80 ТУ 14-4-1158- 81* ⁴	ПТКА20 (35,0; ГОСТ 3077-80) ПТКША 20 (ГОСТ 3077-80)	(36,5; ТУ 14-4-1444-87- А) ПКЛА12,5 (40,0; ТУ 14-4-1444- 87-А
ГОСТ 7668-80 ТУ 14-4-1444- 87-Б	(35,5; ГОСТ 7665-80)	(41,0; ГОСТ 3077-80)
Для проходческих подъемов: ГОСТ 7669-80 ГОСТ 7667-80 ГОСТ 16827-81 ГОСТ 16828-81 ТУ 14-4-1136- 81* ⁴	ПТКА25 (40,0; ГОСТ 3077-80) ПТКША25 (41,0; ГОСТ 3077-80) (42,0; ГОСТ 7665-80) 42,0; ТУ 14-4- 1444-87-А) ПТКА30 (45,0; ГОСТ 3077-80) ПТКША30 (46,0; ГОСТ 3077-80) (46,5; ТУ 14-4-1444- 87-А) (47,0; ГОСТ 3079-80) (45,0; ГОСТ 7665-80)	(42,0; ГОСТ 7665-80) (42,0; ТУ 14-4-1444- 87-А) ПКЛА20 (50,5; ТУ 14-4-1444- 87-А) ПКЛША20 (52,0; ГОСТ 3079-80) ПКЛА30 (56,0; ГОСТ 3079-80) ПКЛША30 (58,0; ГОСТ 3079-80)



1. Канаты подъемные для эксплуатационных и проходческих вертикальных стволов:

а — по ТУ 14-4-1444-87А, ТУ 14-4-1444-87-Б, ГОСТ 7668-80; *б* — по ГОСТ 7669-80; *в* — по ГОСТ 10506-76; *з* — по ГОСТ 2688-80; *д* — по ГОСТ 16828-80

ЛК-Р — с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах проволок в наружном слое пряди;

ЛК-З — с линейным касанием проволок между слоями и проволоками заполнения;

ЛК-РО — с линейным касанием проволок между слоями и имеющих в пряди слои с проволоками разных диаметров и слои с проволоками одинакового диаметра;

ТЛК — с комбинированным точечно-линейным касанием проволок;

ПК — канаты из пластически деформированных прядей (по ТУ 14-4-874-78 и ТУ 14-4-875-78);


по материалу сердечника:

О.С. — с органическим сердечником из натуральных или синтетических материалов;

М.С. — с металлическим сердечником;

по способу свивки:

Н — нераскручивающиеся (пряди в канатах двойной свивки, наружные пряди многопрядных канатов, проволоки в канатах одинарной свивки сохраняют свое положение после снятия перевязок и заварки с конца каната, при этом металлические сердечники могут изготавливаться раскручивающимися);



2. Канаты подъемные для наклонных стволов:

а – по ГОСТ 3077–80; *б* – по ГОСТ 7665–80; *в* – по ГОСТ 3079–80; *г* – по ТУ 14–4–874–75; *д* – по ТУ 14–4–875–75; *е* – по ТУ 14–4–1444–87–Б, ГОСТ 7668–80; *ж* – по ГОСТ 2688–80

Р – раскручивающиеся (пряжи и проволоки не сохраняют своего положения в канате после снятия перевязок и заварки с конца каната) ;

по направлению свивки каната:


П – правой;

Л – левой.

Направление свивки каната определяется для канатов одинарной свивки – направлением свивки проволок наружного слоя; для канатов двойной свивки – направлением свивки прядей наружного слоя;


по сочетанию направлений свивки каната и его элементов в канатах двойной свивки:

крестовой свивки (направление свивки каната и направление свивки прядей противоположны) ;



3. Канаты уравновешивающие:



а – по ГОСТ 3088–80; *б* – по ГОСТ 16827–80; *в* – по ГОСТ 16828–80; *г* – по ГОСТ 7668–80; ТУ 14–4–1444–87–Б; *д* – по ГОСТ 3091–80; *е* – по ГОСТ 3092–80; *ж* – конструкции производства ВНР; *з* – резино-тросовые



4. Тормозные канаты:


a — по ГОСТ 3077—80; *б* — по ГОСТ 3079—80; *в* — по ТУ 14—4—1444—87—А; *г* — по ГОСТ 7665—80

5. Амортизационные канаты по ГОСТ 7665—80



6. Канаты проводниковые эксплуатационных и проходческих подъемов:

a — по ГОСТ 3090—73; *б* по ГОСТ 7668—80, ТУ 14—4—1444—87—Б; *в* — по ГОСТ 16827—81; *г* — по ГОСТ 7675—73; *д* — по ГОСТ 7669—80; *е* — по ГОСТ 16828—80; *ж* — по ГОСТ 7667—80



О — односторонней свивки (направления свивки каната и свивки прядей по наружным проволокам одинаковы) ;

по степени крутимости :

крутящиеся (с одинаковым направлением всех прядей) ;

МК — малокрутящиеся (многослойные многопрядные и одинарной свивки с противоположным направлением свивки элементов по слоям) ;
канаты по ГОСТ 10505—76 изготавливаются только малокрутящимися — МК.

по механическим свойствам :

В — изготовленные из проволоки марки В ;

I — изготовленные из проволоки марки I ;

II — изготовленные из проволоки марки II¹ ;

по виду покрытия поверхности проволок в канате² :

без покрытия ;

ОЖ — цинковое покрытие проволоки для особо жестких условий работы ;

Ж — цинковое покрытие проволоки для жестких агрессивных условий работы ;

С — цинковое покрытие проволоки для средних агрессивных условий работы ;

П — покрытие каната или прядей искусственными материалами ;

по назначению :

ГЛ — грузоподъемные, служащие для подъема и транспортирования людей и грузов (только марки В) ;

Г — грузовые, служащие для транспортирования грузов ;

по точности изготовления :

нормальной ;

Т — повышенной.

1.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАТОВ

Основными конструктивными элементами канатов являются проволоки, пряди, сердечник.

1.2.1. Стальную канатную проволоку изготавливают из углеродистой горячекатаной проволоки (катанки) методом многократного холодного волочения с промежуточной термической и химической обработ-

¹ В шахтных стволах применение канатов марки II не допускается.

² Канаты по ГОСТ 18899—73 изготавливают из проволоки без покрытия и оцинкованной по группе С.

кой для получения необходимой прочности, структуры, вида и качества поверхности.

Стальная проволока круглого сечения должна соответствовать требованиям ГОСТ 7372–79.

Стальная проволока фасонного профиля должна соответствовать требованиям СТП 285–09–016–87.

1.2.2. Проволоки при свивке прядей или канатов одинарной свивки должны иметь одинаковое натяжение, при этом проволоки каждого слоя (в пряди или в канате) должны иметь зазоры между собой и плотно прилегать к проволокам нижележащего слоя.

Зетобразные проволоки в канатах закрытой конструкции должны прилегать друг к другу, образуя соединение замком. Между фасонными проволоками допускается зазор, не нарушающий замка каната.

1.2.3. Сердечник каната служит опорой для прядей каната. Органический сердечник при этом является аккумулятором смазки для шахтных подъемных канатов двойной свивки. Он должен быть изготовлен из сизаля в соответствии с ОСТ 17–538–75. Допускается использование канатов с органическим сердечником из пенькового волокна повышенного качества (длинного прядения) по ГОСТ 5269–77. Металлический сердечник (МС) должен изготавливаться из проволоки по ГОСТ 7372–79.

Органический сердечник из других материалов, рекомендуемых ГОСТ 3241–80, может быть применен после проведения шахтных испытаний в установленном порядке.

1.2.3.1. В канатах диаметром выше 15 мм органический сердечник должен быть трехпрядным двойной свивки. При отсутствии в стандарте на органический сердечник требуемого размера сердечника допускается добавлять к витому трехпрядному сердечнику отдельные каболки (нити пряжи) в количестве, не превышающем разности числа каболок смежных стандартных диаметров сердечника.

1.2.3.2. Сердечники из сизаля или пенькового волокна должны быть пропитаны смазкой по ГОСТ 15037–69. По требованию потребителя сердечник можно не пропитывать.

1.2.4. В зависимости от конструкций канаты могут иметь следующие обозначения:

канат одинарной свивки типа ТК конструкции $1 \times 37 (1+6+12+18)$ – спиральный канат, состоящий из 37 проволок;

канат двойной свивки типа ЛК-О ("Сил") конструкции $6 \times 19 (1+9+9) + 1$ О.С. – шестипрядный канат (девятнадцать проволок в пряди) с одним органическим сердечником;

канат двойной свивки типа ЛК-Р ("Варрингтон") конструкции $6 \times 19 (1+6+6/6) + 1$ О.С. – шестипрядный канат (девятнадцать проволок в пряди) с одним органическим сердечником;

канат двойной свивки типа ЛК-РО ("закрытый Варрингтон") конструкции $6 \times 36 (1+7+7/7+14) + 1$ О.С. – шестипрядный канат (36 проволок и пряди) с одним органическим сердечником;

канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6X36 (1+7+7/7+ +14) +7+7 (1+6) — шестипрядный канат с металлическим сердечником, состоящим из семи прядей по семь проволок в каждой;

канат двойной свивки типа ЛК-3 ("Филер") конструкции 6X25 (1+ +6; 6+12) +1 О.С. — шестипрядный канат (25 проволок в пряди) с одним органическим сердечником;

канат плоский 8X4X9 (0+9) +32 О.С. состоит из восьми стренг, каждая из которых содержит четыре пряди из девяти проволок, навитых вокруг органического сердечника;

канат одинарной свивки типа ТЛК конструкции $z 26 + \frac{x11}{\varnothing 1} + \varnothing 16 + (14+7/7+7+1)$ — закрытый подъемный канат, состоящий из 100 проволок.

1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ КАНАТОВ

1.3.1. Канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки всех элементов.

Шаг свивки наружного слоя проволок в прядях должен составлять не более 9 расчетных диаметров пряди — в канатах с линейным касанием проволок и 11 расчетных диаметров пряди — в канатах с точечным касанием проволок в трехгранных прядях и однопрядных металлических сердечниках.

Шаг свивки проволок в канатах одинарной свивки, а также в канатах и прядях конструкции 1+6 должен быть не более 11 расчетных диаметров пряди.

Шаг свивки канатов должен составлять не более:

6,5 расчетного диаметра — в трех- и шестипрядных канатах, стренгах канатов тройной свивки и металлических сердечниках;

7 расчетных диаметров — в канатах с количеством прядей более шести и в канатах тройной свивки;

7,5 расчетного диаметра — в фасоннопрядных канатах;

16 расчетных диаметров — в стренгах и прядях плоского каната.

Длина шага свивки закрытого несущего каната не должна превышать 10-кратного диаметра каната.

Длина шага свивки сердечника точечного касания закрытого несущего каната должна быть не более 11-кратного диаметра отдельно свиваемого слоя, длина шага свивки сердечника линейного касания — не более 9-кратного диаметра сердечника.

1.3.2. В закрытых подъемных канатах первые три слоя круглых проволок при отсчете от центральной должны свиваться по типу линейного касания, последующие — по типу точечного касания.

Шаг свивки каната и отдельно свиваемых слоев проволок не должен превышать 9-кратного диаметра соответствующего слоя.

1.3.3. Канаты должны иметь по всей длине одинаковый шаг свивки.

1.3.4. Проволоки в слоях не должны иметь заломов, западать, выступать, перекрещиваться, а также быть и расплюснутыми. На их поверхности не должно быть ржавчины, трещин, расслоений, вмятин и надрезов, превышающих размером половину предельного отклонения по диаметру.

На оцинкованных проволоках канатов одинарной, двойной и тройной свивки, а также канатов, подвергнутых силовой обработке, допускаются вмятины.

Пряди в канатах двойной и тройной свивки не должны перекручиваться, заламываться и иметь выступающие и оборванные проволоки.

1.3.5. Диаметры проволок в канатах являются расчетными и приводятся в соответствующих стандартах сортамента.

Допускается изменять диаметры проволок в пределах $\pm 0,1$ мм, при этом равные диаметры проволок одного слоя должны изменяться на одинаковую величину.

При изменении диаметра проволок диаметр круглого каната, ширина и толщина плоского каната не должны выходить за пределы, установленные ГОСТ 3241–80, ГОСТ 18899–73, ГОСТ 10505–76.

1.3.6. В канате могут быть соединения концов проволоки, выполненные посредством стыковой контактной сварки. Место соединения не должно быть хрупким и иметь приращения диаметра, выводящие диаметр проволок за предельные отклонения. На оцинкованных проволоках допускается отсутствие цинка в местах соединения.

1.3.7. В закрытых несущих и подъемных канатах расстояние между местами соединений отдельных проволок в каждом слое должно составлять не менее пяти шагов свивки каната. Количество сварок наружных проволок для канатов по ГОСТ 10505–76 должно быть не более трех на длине 300 м.

1.3.8. В канатах, изготовленных из круглой проволоки (ГОСТ 3241–80), допускается концы проволок диаметром 0,5 мм и менее заделывать посредством прошивки проволок через сечение прядей или соединять простым узлом. При этом допускается местное утолщение и нарушение свивки в месте соединения концов проволок. В канатах первой категории качества на одном метре каната допускается не более двух соединений проволок в разных поперечных сечениях, в канатах марки В – не более одного соединения на 10 м.

1.3.9. Предельные отклонения диаметра круглых прядевых канатов должны соответствовать данным табл. 2. Предельные отклонения по ширине и толщине плоских канатов $\pm 8\%$.

Предельные отклонения диаметра от номинального для подъемных

**Значения предельных отклонений
диаметров канатов**

Диаметр каната, мм	Предельные отклонения диаметра каната (% , не более) при точности изготовления			
	повышенной		нормальной	
	с металличе- ским сер- дечником	с органи- ческим сердеч- ником	с металли- ческим сердечни- ком	с органи- ческим сердечником
Свыше 6,0 до 8,0	+5	+6	+12	+12
	-1	+6	-5	+12
Свыше 8,0	+4	+5	+6	+7
	-1	+5	-2	+7

канатов закрытой конструкции должны быть не более $\pm 2\%$ для канатов повышенной точности; не более $\pm 2\%$ для канатов нормальной точности; не более $\pm 5\%$ для несущих канатов.

1.3.10. Канаты с органическим сердечником должны иметь зазоры между прядями, при этом диаметр каната не должен превышать предельных отклонений, указанных в табл. 2. Допускается наличие зазора между прядями в канатах с металлическим сердечником и выступающий ворс сердечника в канатах с органическим сердечником. В канате закрытой конструкции допускается зазор между фасонными проволоками, не нарушающий замка каната.

1.3.11. Длину каната устанавливают в заказе. Допускаемые отклонения по длине должны быть не более 10 м для канатов длиной до 1000 м и 1 % от длины для канатов длиной 1000 м и более.

В случае когда указывается кратная и монтажная длина, а канат готовится общей длины, то предприятие-изготовитель накладывает проволочные вязки на указанные длины.

Предельные отклонения по длине закрытого подъемного каната долж-

ны быть не более, %;

- +2 — при длине каната до 500 м;
- +1 — при длине каната свыше 500 м.

Для стальных закрытых несущих канатов предельные отклонения по длине каната должны быть не более, %:

- +4 — при длине каната до 500 м;
- +2 — при длине каната свыше 500 м.

1.4. ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАНАТОВ

При проектировании подъемных установок для расчета параметров канатов используются характеристики, приведенные в табл. 3.

1.4.1. Круглые канаты

1.4.1.1. Коэффициент заполнения металлом площади поперечного сечения каната

$$\nu = \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{4}{\pi} \bar{Q}_c, \quad (1)$$

где F — суммарная площадь сечения всех проволок каната, мм²;

d — диаметр каната, мм; $\pi = 3,14$; $\bar{Q}_c = \frac{F}{d^2}$ — расчетный параметр.

Таблица 3

Расчетные параметры канатов

ГОСТ	\bar{Q}_c	\bar{q} , кг/м ³	ν	\bar{D}	k_r	\bar{S}	γ^* , кг/м ³
2688-80	0,381	3721	0,485	$0,105 \cdot 10^{-3}$	14,0	61	9766
3077-80	0,369	3689	0,504	$0,130 \cdot 10^{-3}$	12,8	58	9997
3079-80	0,363	3572	0,462	$0,052 \cdot 10^{-3}$	19,2	87	9840
3085-80	0,502	4376	0,639	$0,124 \cdot 10^{-3}$	13,6	67	8717
3088-80	0,420	4220	0,535	$0,046 \cdot 10^{-3}$	22,7	99	10048
3091-80	0,310	3058	—	$0,212 \cdot 10^{-3}$	—	—	9864
3092-80	0,230	2418	—	$0,191 \cdot 10^{-3}$	—	—	10513
7665-80	0,281	3627	0,358	$0,062 \cdot 10^{-3}$	16,1	76	12907
7668-80	0,389	3820	0,495	$0,062 \cdot 10^{-3}$	18,4	82	9820
7669-80	0,470	4212	0,598	$0,073 \cdot 10^{-3}$	17,6	77	8962
10506-76	0,650	5660	0,827	$0,360 \cdot 10^{-3}$	11,7	62	8708
16827-81	0,450	4134	0,573	$0,027 \cdot 10^{-3}$	28,7	137	9187
16828-81	0,422	3822	0,537	$0,079 \cdot 10^{-3}$	15,6	87	9057

1.4.1.2. Фиктивная (приведенная) плотность каната (кг/м³)

$$\gamma^* = \frac{q}{F} \cdot 10^6, \quad (2)$$

где q – линейная масса каната, кг/м.
Если ввести расчетный параметр $\bar{q} = \frac{q}{d^2} \cdot 10^6$, то

$$\gamma^* = \bar{q} / \bar{Q}_c. \quad (3)$$

1.4.1.3. Суммарное разрывное усилие всех проволок каната, Н,

$$Q_{\text{сум}} = \sigma_B F = \sigma_B d^2 \bar{Q}_c, \quad (4)$$

где σ_B – маркировочная группа прочности каната по временному сопротивлению разрыву, МПа.

1.4.1.4. Коэффициент гибкости каната

$$k_T = \frac{d}{\delta_{\text{ш}}}, \quad (5)$$

где $\delta_{\text{ш}}$ – диаметр или высота фасонной проволоки наружного слоя каната, мм.

Величина, обратная коэффициенту гибкости, характеризует износостойкость каната.

1.4.1.5. Удельный поверхностный коэффициент

$$S = \frac{4d \sum \delta_i}{\sum \delta_i^2} = Sd, \quad (6)$$

где δ_i – диаметр i -й проволоки, мм; S – поверхностный коэффициент, характеризующий восприимчивость каната к воздействию внешней агрессивной среды, мм⁻¹.

1.4.1.6. Параметр, характеризующий изгибную жесткость ненапрянутого каната, Н · мм²,

$$D = E d^4 \bar{D}, \quad (7)$$

где \bar{D} – коэффициент изгибной жесткости (табл. 1.3); $E = 2,06 \cdot 10^5$ МПа – модуль упругости стали.

1.4.1.7. Продольная жесткость каната, Н,

$$D_{\text{нр}} = \bar{e} E F = \bar{e} E d^2 \bar{Q}_c, \quad (8)$$

где \bar{e} – коэффициент, учитывающий уменьшение продольной жесткости каната по сравнению со сплошным стальным стержнем, площадь которого равна суммарной площади всех проволок каната.

Для обтянутых канатов коэффициент \bar{e} равен: 0,60 – для круглопрядных канатов с органическим сердечником; 0,64 – для трехграннопрядных

канатов и круглопрядных канатов с металлическим сердечником; 0,69 – для закрытых подъемных канатов.

Для необтянутых канатов значения коэффициента $\bar{\epsilon}$ принимают на 15 % меньшими. Обтянутым канатом следует считать канат, у которого в процессе эксплуатации отсутствует остаточное упругое удлинение.

1.4.1.8. Критическую длину канатов (m), при которой он разрушается только от собственного веса, определяют по формуле

$$L_{кр} = \frac{\sigma_B}{\gamma \bar{g}} \cdot 10^6 = \frac{\bar{Q}_c \sigma_B}{qg} \cdot 10^6, \quad (9)$$

где g – ускорение свободного падения ($9,81 \text{ м/с}^2$).

1.4.1.9. Крутящий момент ($\text{Н} \cdot \text{м}$), возникающий в канате под действием растягивающей нагрузки,

$$M_{кр} = k d P \cdot 10^{-3}, \quad (10)$$

где k – коэффициент упругой связи между крутящим моментом и растягивающим усилием; P – осевое растягивающее усилие на канат, Н .

Значения k определяются конструкцией каната: для круглопрядных канатов с органическим сердечником (ГОСТ 7668–80) $k=0,092$; для круглопрядных канатов с металлическим сердечником (ГОСТ 7669–80) $k=0,089$; для трехграннопрядных канатов (ГОСТ 3085–80) $k=0,122$; для многопрядных малокрутящихся (ГОСТ 16828–81) $k=0,061$; для закрытых подъемных (ГОСТ 10506–76) $k=0,017$.

Крутящий момент ($\text{Н} \cdot \text{м}$) в отвесе каната при защемленном нижнем конце можно определить по формуле

$$M_{кр \max} = k d g \left(Q_k + \frac{qL}{2} \right) \cdot 10^{-3}, \quad (11)$$

где Q_k – масса концевого груза, кг ; L – длина каната, м .

1.4.2. Плоские канаты

1.4.2.1. Суммарное разрывное усилие всех проволок каната, Н ,

$$Q_{сум} = \sigma_B b h \bar{Q}_c, \quad (12)$$

где b – ширина сечения каната, мм ; h – его толщина, мм .

1.4.2.2. Линейная масса каната (кг/м)

$$q = b h \bar{q} \cdot 10^{-6}, \quad (13)$$

1.4.2.3. Параметр, характеризующий изгибную жесткость каната, $H \cdot \text{мм}^2$,

$$D = Ebh^3 \bar{D}. \quad (14)$$

1.4.2.4. Продольная жесткость каната, H ,

$$D_n = Ebh \bar{Q}_c. \quad (15)$$

1.4.3. Особенности канатов различных конструкций

1.4.3.1. Канаты односторонней свивки по сравнению с канатами крестовой свивки менее жесткие на изгиб и имеют большую опорную поверхность, что повышает их износостойкость. Эти канаты, однако, имеют несколько увеличенную продольную жесткость и жесткость при кручении по сравнению с канатами крестовой свивки. Кроме того, они обладают повышенной крутостью под действием растягивающей нагрузки, а также склонны к петлеобразованию.

Важным отличием этих двух разновидностей каната является то, что при раскрутке каната крестовой свивки (при действии крутящего момента в направлении, противоположном направлению свивки прядей) сами пряди закручиваются, то есть сохраняют свою структурную целостность. В аналогичных условиях нагружения пряди каната односторонней свивки раскручиваются, при этом внешние проволоки прядей могут ослабнуть настолько, что перестанут нести осевую растягивающую нагрузку. Это имеет место на подъемных установках со шкивами трения глубоких шахт, где применяются круглопрядные канаты.

1.4.3.2. Многопрядные малокрутящиеся канаты имеют не менее двух слоев прядей, навитых на органический или металлический сердечник. Для достижения уравнивания внутренних моментов упругих сил относительно оси каната, возникающих при его растяжении, пряди наружного и внутреннего слоев свиваются в противоположных направлениях.

1.4.3.3. Канаты закрытой конструкции являются малокрутящимися за счет переменности направления свивки различных слоев. Такие канаты обладают повышенной износостойкостью (см. табл. 3, параметр k_r). Наличие устойчивого замыкания внешних фасонных проволок препятствует проникновению пыли и влаги внутрь каната.

1.4.3.4. Плоские канаты, изготавливаемые из четного числа сталепроволочных стренг, являются некрутящимися. Для предотвращения скручивания каната стренги изготавливают с чередующимися направлениями правой и левой свивки.

1.4.3.5. Канаты из пластически деформированных круглых прядей типа ПК являются канатами двойной свивки. Пряди для изготовления таких канатов получают путем волочения круглых прядей через монолитную волоку. В процессе пластического обжатия проволоки в пряди изменяют форму поперечного сечения. После пластической

деформации поверхность прядей становится гладкой. Канат из таких прядей отличается повышенным сопротивлением против истирания. В канатах из пластически деформированных прядей проволоки контактируют между собой по плоскости (полосовое касание), благодаря чему улучшаются условия взаимодействия проволок друг с другом и уменьшается их взаимное истирание.

1.4.3.6. Резинотросовые канаты представляют собой ряд параллельно уложенных в одной плоскости запрессованных в резину латунированных тросов, которые с двух сторон покрыты резиновыми обкладками. Такие канаты обладают высоким пределом выносливости, относительно большой линейной массой и являются ремонтпригодными. При необходимости за счет стыковки можно заменить случайно поврежденный участок и удлинить канат в связи с переходом на нижележащий горизонт.

1.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ КАНАТОВ

Выбор канатов для подъемных установок должен производиться с учетом конкретных условий их работы и основываться на применении унифицированных типоразмеров. Допускается применять другие конструкции в случаях, когда имеется положительный опыт их эксплуатации в конкретных условиях или в связи с изменением условий работы подъемной установки (углубка ствола и др.).

Стальные канаты, применяемые на подъемных установках угольных и сланцевых шахт, должны отвечать требованиям действующих ГОСТ или ТУ, согласованных с МакНИИ.

Применение импортных канатов, изготовленных не по отечественным стандартам, допускается по согласованию с МакНИИ.

1.5.1. Головные канаты людских и грузолюдских подъемных установок должны быть грузолюдскими (ГЛ) марки В.

1.5.2. Канаты головные для перевозки груза, уравнивающие, проводниковые, отбойные, тормозные, амортизационные, включающего устройства парашютов со шкивом трения должны быть не ниже марки I.

1.5.3. Все канаты в шахтных стволах, за исключением головных в стволах с углом наклона менее 60° , рекомендуется применять из оцинкованной проволоки. Группа оцинкования устанавливается по согласованию с заводами—изготовителями канатов.

В отдельных случаях допускается навеска канатов без покрытия.

1.5.4. Рекомендуется применять подъемные канаты с маркировочной группой по временному сопротивлению разрыву 1570—1670—1770 МПа; при этом не следует без необходимости использовать канаты с повышенными значениями σ_B .

Уравнивающие канаты должны иметь маркировочную группу прочности 1370—1570 МПа.

Проводниковые и отбойные канаты закрытой конструкции должны иметь маркировочную группу прочности 1080–1180 МПа; прядевой конструкции – 1370–1570 МПа.

Тормозные канаты в парашютах ПТКА, ПТКПА, ПТКША, ПКЛА и канаты включающих устройств в парашютах со шкивом трения должны иметь маркировочную группу прочности не ниже 1570 МПа.

Амортизационные канаты для парашютов и для канатно-винтовых амортизаторов устройств от переподъема должны иметь маркировочную группу прочности 1370–1570 МПа.

1.5.5. Рекомендуется применять канаты правой свивки, за исключением многоканатного подъема, где подъемные канаты должны быть попарно правой и левой свивок.

1.5.6. К навеске на многоканатной подъемной установке допускаются канаты одного и того же типа, диаметра и конструкции, изготовленные на одном и том же заводе, с одинаковой маркой проволоки по вязкости.

Разница значений разрывных усилий отдельных канатов не должна превышать 5 % по отношению к наибольшему разрывному усилию.

1.5.7. При проектировании подъемных установок выбор канатов для конкретных условий следует производить с учетом восприимчивости канатов к коррозионному воздействию внешней среды (см. п. 1.4.1.5). Для вертикальных подъемных установок в качестве подъемных канатов (головных, уравнивающих) следует использовать канаты с поверх-

ностным коэффициентом $S = \frac{\bar{S}}{d} \leq 2,5 \text{ мм}^{-1}$ при применении светлых

канатов и $\bar{S} = \frac{S}{d} \leq 3 \text{ мм}^{-1}$ – для оцинкованных. Для наклонных подъемных установок следует применять канаты с поверхностным

коэффициентом $S = \frac{\bar{S}}{d} \leq 3 \text{ мм}^{-1}$

При этом минимально допустимые диаметры канатов (мм) для наклонных подъемных установок из условий коррозионной устойчивости (поверхностного коэффициента) :

ТУ 14–4–874–78	–	17,5
ТУ 14–4–875–78	–	20,5
ГОСТ 3077–80	–	20,5
ГОСТ 2688–80	–	21,0
ГОСТ 7665–80	–	22,5
ГОСТ 7668–80	–	29,0
ГОСТ 3079–80	–	29,0

1.5.8. На одноканатных подъемных установках с канатными проводниками для обоих подъемных сосудов должны навешиваться головные канаты одинакового диаметра, конструкции и направления свивки.

1.5.9. На многоканатных подъемных установках должно быть навешено не менее двух уравнивающих канатов предпочтительно одной конструкции и одинакового типоразмера. При этом для одной установки канаты должны иметь одинаковое направление свивок.

1.5.10. При использовании круглых прядевых канатов в качестве уравнивающих их крепление к подъемным сосудам может осуществляться с помощью вертлюжных прицепных устройств.

1.5.11. В качестве тормозных и амортизационных канатов парашютов применяют нераскручивающиеся круглопрядные канаты крестовой свивки с органическим сердечником. Диаметр наружных проволок тормозных канатов должен быть не менее 2 мм.

1.5.12. В качестве канатных проводников и отбойных канатов эксплуатационных шахт должны применяться канаты закрытой конструкции, имеющие в наружном слое проволоки фасонного профиля высотой не менее 5 мм. Допускается применение круглопрядных нераскручивающихся однослойных канатов крестовой свивки с металлическим и органическим сердечником и диаметром наружных проволок не менее 2 мм. В случае применения канатов с органическим сердечником необходимо в процессе эксплуатации следить, чтобы натяжной груз за счет вытяжки каната не опускался на почву зумпфа. В качестве канатных проводников проходческих подъемов должны применяться такие же однослойные круглопрядные канаты как с металлическим, так и с органическим сердечником, а также многопрядные канаты, имеющие наружные проволоки диаметром не менее 1,5 мм.

1.5.13. Для навески проходческого оборудования следует применять многопрядные малокрутящиеся канаты, закрытые подъемные канаты и однослойные круглопрядные канаты крестовой свивки.

Для навески спасательных лестниц и кабелей должны применяться многопрядные малокрутящиеся или закрытые подъемные канаты.

Для навески опалубки и щитов-оболочек рекомендуется применять закрытые подъемные канаты (если они не являются направляющими), а для навески насосов — многопрядные малокрутящиеся канаты.

При навеске оборудования на нескольких канатах (полки, ставы труб и др.) рекомендуется применять канаты различного направления свивки (левой и правой).

1. 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КОНСТРУКЦИЙ КАНАТОВ

Независимо от назначения рекомендуется применять нераскручивающиеся канаты. Проверка нераскручиваемости каната может осуществляться удалением перевязок и мест заварки. При этом в нераскручивающихся канатах пряди и проволоки в канатах одинарной свивки на расстоянии более одного шага свивки от конца каната не должны раскручи-

Типоразмеры головных и уравновешивающих канатов,
рекомендуемые к применению для многоканатных машин

Подъемная машина	Головные по ТУ 14-4-1444-87 исполнения А			Уравновешивающие по ГОСТ 3088-80			Уравновешивающие производства ВНР конструкции 8x4x12=384			Уравновешивающие* ² по ТУ 14-4-1444-87 исполнения А ³ , Б; ГОСТ 7668-80		
	d, мм	n	q, кг/м	d, мм	n	q, кг/м	b×h, мм·мм	n	q, кг/м	d, мм	n	q, кг/м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МК (ЦШ) 2,25x4	27,0	4	11,20	36,9	2	11,10	106x19	2	11,40	—	—	—
МК (ЦШ) 3,25x4	27,0	4	11,20	36,0	2	11,10	106x19	2	11,40	—	—	—
МК (ЦШ) 4x4	33,0	4	16,62	45,5	2	17,50	128x22	2	16,40	46,5	2	16,80
	33,0	4	16,62	45,5	2	17,50	128x22	2	16,40	46,5	2	16,80
	42,0	4	27,00	45,5	3	26,25	164x27	2	26,80	46,5	2	25,20
МК 5x2	42,0	2	13,50	54,5	2	25,40				58,5	2	26,00
	46,5	2	16,80	41,0	2	14,35	113x20	2	13,0	42,0	2	13,50
МК (ЦШ) 5x4	46,5	4	33,60	45,5	2	17,50	128x22	2	16,40	46,5	2	16,80
				45,5	4	35,00	150x25	3	33,60	46,5	4	33,60
				52,0	3	34,65						
				45,5	1+2	34,15						
				54,5								
	50,5	4	39,64	54,5	3	38,10	164x27	3	40,20	50,5	4	39,64
				54,5								
					2+1	40,49						
МК (ЦШ) 5x6	42,0	6	40,50	59,5								
				54,5	3	38,10	164x27	3	40,20	50,5	4	39,64
				54,5								
МК (ЦШ) 5x8	46,5	6	50,40	59,5	2+1	40,48						
	50,5	6	59,46	54,5	4	50,80	157x26	4	49,20	58,5	4	52,0
	42,0	8	54,00	59,5	4	60,32	—	—	—	—	—	—
				54,5	4	50,80	164x27	4	53,60	58,5	4	52,00
				54,00								
				54,5								
					2+2	53,26						
	46,5	8	67,20	59,5								
				54,5	5	63,50	164x27	5	67,00	58,5	5	65,00
				54,5								
					3+2	68,26						
				59,5								
				52,0								
				54,5	1+2	267,11						
	50,5	8	79,28	59,5	5	75,40	—	—	—	58,5	6	78,00

*¹ Допускаются к применению в случае невыполнения условий уравновешенности (см. 1.8.3).

*² Допускаются к применению при невозможности применить малокрутящиеся канаты.

*³ Допускаются к применению при условии нанесения смазки перед навеской.

ваться или могут раскручиваться таким образом, чтобы их можно было легко вернуть в прежнее положение.

Нераскручиваемость многопрядных канатов проверяется по внешнему слою прядей.

Закрытый подъемный или несущий канат является нераскручиваемым, если при освобождении конца каната от зажимов и сварки зетобразные проволоки не выходят из замка. Определение нераскручиваемости указанного слоя проволок производят на расстоянии не менее половины шага свивки от места отрезки.

Нераскручиваемость канатов обеспечивается предварительной деформацией прядей (рихтовкой).

1.6.1. В вертикальных стволах с машинами барабанного типа в качестве головных рекомендуется, как правило, применять оцинкованные канаты по ТУ 14-4-1444-87 исполнения Б унифицированных типоразмеров: 25,5; 27,0; 33,0; 36,5; 42,0; 46,5; 50,5; 53,5; 58,5 мм.

На подъемах с канатными проводниками допускаются к применению малокрутящиеся канаты (ГОСТ 16828-81).

Канаты с металлическим сердечником по ГОСТ 7669-80 и закрытые подъемные по ГОСТ 10506-76 допускаются к применению при реконструкции подъемных установок и углубке стволов при недостаточной канатоемкости барабанов имеющихся подъемных машин.

1.6.2. На многоканатных установках в качестве головных следует применять оцинкованные канаты крестовой свивки по ТУ 14-4-1444-87 исполнения А (конструкции по ГОСТ 7668-80) унифицированных типоразмеров: 27,0; 33,0; 42,0; 46,5; 50,5 мм.

Рекомендуемые к применению типоразмеры подъемных головных и уравновешивающих канатов в зависимости от типоразмера подъемной машины приведены в табл. 4.

1.6.3. На наклонных грузовых подъемах следует применять подъемные канаты из пластически обжатых прядей по ТУ 14-4-874-78 и ТУ 14-4-875-78.

1.6.4. При проходке вертикальных стволов рекомендуется применять:

в качестве головных для подъемных сосудов канаты по ГОСТ 10506-76 или малокрутящиеся по ГОСТ 16828-81;

для подвески полков малокрутящиеся канаты по ГОСТ 16827-81 или канаты по ГОСТ 7668-80;

для подвески спасательных лестниц, кабелей, насосов, трубопроводов канаты по ГОСТ 10506-76 или малокрутящиеся по ГОСТ 16827-81, ГОСТ 16828-81;

для подвески металлической опалубки канаты по ГОСТ 10506-76.

1.6.5. В качестве сигнальных тросов на грузоподъемных и людских подъемных установках рекомендуется применять оцинкованные или

покрытые искусственными материалами канаты крестовой свивки с органическим сердечником диаметром 5–10 мм.

1.6.6. В качестве уравнивающих следует применять, как правило, оцинкованные малокрутящиеся многопрядные канаты.

На подъемных установках барабанного типа и отдельных установках со шкивами трения могут применяться плоские канаты.

Допускается применять круглые оцинкованные шестипрядные канаты с органическим сердечником по ГОСТ 7668–80, по ТУ 14–4–1444–87 исполнения Б и исполнения А при условии нанесения на канат смазки перед навеской.

1.6.7. На грузовых одноканатных и многоканатных установках допускаются к применению в качестве уравнивающих плоские резинотросовые огнестойкие канаты, изготовленные по согласованным с МакНИИ техническим условиям. При этом количество армирующих тросов в канате должно быть не менее 12.

Стыковка отдельных кусков должна производиться в соответствии с технической документацией по стыковке огнестойких резинотросовых канатов.

1.6.8. В качестве проводниковых должны применяться канаты диаметром (соответственно закрытой и прядевой конструкции) :

не менее 32,0 мм и 34,0 мм для стволов глубиной до 800 м;

не менее 38,0 мм и 41,0 мм в остальных случаях.

В целях унификации канатов и прицепных устройств рекомендуется применение канатов закрытой конструкции диаметром 32,0 мм; 38,5 и 45,0 мм и прядевых 34,0; 41,0 и 47,0 мм. Для крупных подъемных установок глубоких шахт допускается применение канатов диаметром 52,0 мм.

1.7. ЗАПАСЫ ПРОЧНОСТИ КАНАТОВ

1.7.1. Канаты подъемных установок всех систем должны иметь при навеске запас прочности не ниже:

- а) 9-кратного для людских и аварийно-ремонтных подъемных установок, людских и грузолюдских (при расчете по людям) двухканатных подъемных установок со шкивами трения, не оборудованных парашютами;
- б) 8-кратного для подъемных установок со шкивами трения одноканатных (людских, грузолюдских и грузовых), многоканатных (людских и грузолюдских) ;
- в) 7,5-кратного для грузолюдских подъемных установок, для подвески механических грузчиков (грейферов) в стволе, проходческих люлек;
- г) 7-кратного для грузовых многоканатных подъемных установок;
- д) 6,5-кратного для грузовых подъемных установок;

е) 6-кратного для передвижных аварийных подъемных установок, спасательных лестниц, канатов для подвески полков, насосов, труб водоотлива, проходческих агрегатов, канатных проводников эксплуатационных шахт;

ж) 5,5-кратного для резинотросовых уравнивающих канатов;

з) 5-кратного для отбойных канатов, канатных проводников проходческих подъемных установок, для подвески проходческого оборудования, за исключением указанного в пунктах в и е, для новых подъемных канатов при разовом спуске под подъемным сосудом негабаритных грузов и при навеске (замене) подъемных сосудов на многоканатных подъемных установках, канатов подвески кабелей и остального проходческого подвешного оборудования;

3-кратного от динамической нагрузки — для тормозных и амортизационных канатов парашютов;

10-кратного для стропов многократного использования при опускании негабаритных и длинномерных грузов под подъемным сосудом, для сигнальных тросов грузолюдских и людских подъемных установок.

Стыковые соединения резинотросовых уравнивающих канатов должны иметь запасы прочности в соответствии с требованиями Инструкции по навеске и безопасной эксплуатации огнестойких резинотросовых уравнивающих канатов (РТК) на скиповых подъемах шахт и рудников.

1.7.2. Головные канаты (за исключением канатов аварийно-ремонтных подъемов) для вертикальных стволов при максимальной длине отвеса более 600 м могут навешиваться по отношению суммарного разрывного усилия всех проволок каната к концевому грузу (без учета массы каната), которое должно быть не менее:

13-кратного — для людских барабанных подъемных установок;

10-кратного — для грузолюдских барабанных подъемных установок;

8,5-кратного — для грузовых барабанных подъемных установок;

11,5-кратного — для подъемов со шкивами трения, одноканатных (людских, грузолюдских и грузовых) и многоканатных людских и грузолюдских установок, кроме двухканатных, не оборудованных парашютами; 9,5-кратного — для многоканатных грузовых подъемных установок.

Запас прочности с учетом массы каната должен быть не ниже 4,5-кратного для грузовых подъемов и 5-кратного для людских и грузолюдских подъемных установок.

1.7.3. Запас прочности канатов определяется как отношение суммарного разрывного усилия всех проволок каната к расчетной статической нагрузке:

$$m = P_{\text{сум}} / F_{\text{расч}}, \quad (16)$$

где $P_{\text{сум}}$ – суммарное разрывное усилие всех проволок каната, Н;
 $F_{\text{расч}}$ – расчетная статическая нагрузка, Н.

Суммарное разрывное усилие $P_{\text{сум}}$ вычисляют как сумму фактических разрывных усилий по результатам испытаний отдельных проволок, взятых из образца каната. Для новых канатов, а также для повторно испытываемых канатов проволоки, не выдержавшие испытания на перегиб или разрыв, в расчет суммарного разрывного усилия не принимают.

При выборе канатов суммарное разрывное усилие всех проволок каната принимают по ГОСТу.

1.7.4. Для головных канатов вертикальных стволов расчетная статическая нагрузка складывается из веса клетки или скипа с прицепными, парашютными и стопорными устройствами, веса максимального груза и каната длиной от точки схода его со шкива до точки прикрепления к клетке или скипу при их нахождении на приемной площадке нижнего горизонта. В установках с тяжелым нижним уравновешивающим канатом (большого линейного веса, чем подъемный) при подсчете статической нагрузки вместо веса подъемного каната должен приниматься вес нижнего уравновешивающего каната при положении сосуда на верхней приемной площадке.

1.7.5. Для головных канатов наклонных стволов расчетную статическую нагрузку $F_{\text{расч}}$ определяют в соответствии с указаниями п. 1.7.4, но с учетом максимального угла наклона выработки и сопротивления движению вагонеток и каната.

1.7.6. Для резинотросовых уравновешивающих канатов расчетной статической нагрузкой является вес длины каната от прицепного устройства скипа, находящегося в верхнем положении, до нижней точки петли отвеса. Для ближайшего к прицепному устройству стыкового соединения нагрузкой является вес участка каната от данного соединения, когда скип находится в верхнем положении, до нижней точки петли отвеса.

1.7.7. Для проводниковых и отбойных канатов расчетная статическая нагрузка складывается из веса натяжного груза, приходящегося на один канат, и собственного веса каната.

1.7.8. Для тормозных и амортизационных канатов парашютов шахтных клеток расчет запаса прочности производится относительно динамической нагрузки, определенной из условия торможения клетки с максимальным грузом, при котором замедление принимается равным 6 м/с^2 .

При этом замедление при торможении порожних клеток не должно превышать 50 м/с^2 .

1.7.9. Для проходческого оборудования расчетная статическая нагрузка, приходящаяся на канат, складывается из веса подвесного оборудования с материалами и людьми на нем, подвесного устройства, крепящих хомутов, зажимов и веса каната от точки схода его с

копрового шкива до проектной глубины ствола. Расчетная статическая нагрузка направляющих канатов складывается из собственного веса и усилия натяжения, создаваемого лебедкой или специальным грузом.

Нагрузку на канаты трубопроводов водоотлива необходимо рассчитывать из условия полного заполнения става водой, а на канаты бетонопроводов – из условия разовой подачи в него двух автомашин бетонной смеси.

1.7.10. Для спасательной лестницы расчетной статической нагрузкой является нагрузка от веса всех рабочих наибольшей по численности смены, сложенная с весом лестницы.

1.8. РАСЧЕТЫ ШАХТНЫХ КАНАТОВ

Расчет каната для конкретных условий применения состоит в определении его диаметра или линейной массы (массы одного метра каната), а затем в определении запаса прочности и проверке соответствия найденного значения запаса прочности по ПБ.

По приведенным ниже формулам определяется либо минимальное значение диаметра (d_{\min}), либо минимальная расчетная линейная масса (q_{\min}). По полученному значению из ряда диаметров, взятых из рекомендованных к применению ГОСТов, подбирается ближайший больший.

В приведенных ниже расчетных формулах используются параметры табл. 3.

1.8.1. Подъемные канаты в вертикальных стволах.

1.8.1.1. Минимальный диаметр (мм) или минимальную массу одного метра подъемного каната (кг) при выборе запаса прочности по постоянной шкале для установок без уравнивающего каната определяют соответственно по формулам

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{Q_k}{\frac{\sigma_B \bar{Q}_c}{[m] g} - \bar{q} (H+h)} \cdot 10^{-6}}$$

или

$$q_{\min} = \frac{Q_k}{\frac{\sigma_B 10^6}{[m] \gamma g} - (H+h)},$$

где Q_k – сумма масс порожнего сосуда (с подвесным устройством и парашютом) и максимальной массы перевозимого в сосуде груза, кг; $[m]$ – допустимый запас прочности; H – высота подъема, м; h – расстояние от копрового шкива до сосуда, находящегося на верхней приемной площадке, м.

Пр и м е р. Выбрать головной канат для одноканатной грузоподъемной установки с машиной барабанного типа: $Q_k=10\ 000$ кг; $\sigma_B=1670$ МПа по ГОСТ 2688–80; $h=20$ м; $L=680$ м; $\bar{Q}_c=0,381$; $\bar{q}=3721$ кг/м³; $[m]=7,5$; $\gamma=9766$.

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{10\ 000}{\frac{1670 \cdot 0,381}{7,5 \cdot 9,81} - 3721 \cdot 700 \cdot 10^{-6}}} = 40,7;$$

выбираем канат диаметром 42,0 мм.
По формуле

$$q_{\min} = \frac{10\ 000}{\frac{1670 \cdot 10^6}{7,5 \cdot 9766 \cdot 9,81} - 700} = 6,16 \text{ кг/м};$$

выбираем канат диаметром 42,0 мм.

При наличии уравновешивающих канатов, линейная масса которых равна линейной массе подъемных канатов или меньше ее, расчет d_{\min} (мм) и q_{\min} (кг/м) производится по формулам

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{Q_k}{\left\{ \frac{\sigma_B \bar{Q}_c}{[m] g} - \bar{q} (H+h+h_1) 10^{-6} \right\} n}}$$

или

$$q_{\min} = \frac{Q_k}{\left\{ \frac{\sigma_B 10^6}{[m] \gamma^* g} - (H+h+h_1) \right\} n}$$

где h_1 – расстояние от сосуда, находящегося на нижней приемной площадке, до нижней точки петли уравновешивающего каната, м; n – число головных канатов.

В случае применения "тяжелых" уравновешивающих канатов

$$q_{\min} = \frac{Q_k}{\frac{\sigma_B 10^6}{[m] \gamma^* g} - h - \lambda (H+h_1) n}$$

где $\lambda = \frac{\Sigma q_y}{\Sigma q}$; Σq_y – суммарная масса 1 м уравновешивающих канатов,

кг, Σq – суммарная масса 1 м головных канатов, кг.

1.8.1.2. Минимальный диаметр или минимальная масса одного метра подъемного каната при выборе каната по переменной шкале

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{Q_{\text{кг}} [m_0]}{\sigma_{\text{в}} \bar{Q}_{\text{с}} \lambda}}$$

или

$$q_{\min} = \frac{Q_{\text{кг}} [m_0] \gamma^* g}{\sigma_{\text{в}} n 10^6}, \quad [m_0] = \frac{P_{\text{сум}} n}{g Q_{\text{кг}}}$$

где $[m_0]$ – допустимое отношение суммарного разрывного усилия каната к концевому грузу.

Пример. Выбрать диаметры головных канатов для многоканатной грузоподъемной установки:

$Q_{\text{кг}} = 32500$ кг, $\sigma_{\text{в}} = 1570$ МПа, $[m_0] = 11,5$, ГОСТ 7668–80, $n = 4$, $\gamma^* = 9820$, $\bar{Q}_{\text{с}} = 0,389$.

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{32500 \cdot 9,81 \cdot 11,5}{1570 \cdot 0,389 \cdot 4}} = 38,7 \text{ мм};$$

выбираем канат диаметром 42,0 мм.

По формуле

$$q_{\min} = \frac{32500 \cdot 11,5 \cdot 9820 \cdot 9,81}{1570 \cdot 4 \cdot 10^6} = 5,73 \text{ кг/м},$$

что также приводит к необходимости выбора каната диаметром 42,0 мм, для которого $q = 6,75$ кг/м.

1.8.2. Минимальный диаметр (мм) или минимальная линейная масса одного метра подъемного каната в наклонном стволе (кг) определяются по формулам

$$q_{\min} = \sqrt{\frac{Q_{\text{кг}} (\sin \alpha + f_1 \cos \alpha)}{\frac{\sigma_{\text{в}} \bar{Q}_{\text{с}}}{[m] g} - \bar{q} (L + l) 10^{-6} (\sin \alpha + f_2 \cos \alpha)}}$$

или

$$q_{\min} = \frac{Q_k (\sin\alpha + f_1 \cos\alpha)}{\frac{\sigma_B 10^6}{[m] \gamma^* g} - (L+l) (\sin\alpha + f_2 \cos\alpha)}$$

где L, l – соответственно наклонная длина подъема и расстояние между копровым шкивом и сосудом, находящимся на верхней приемной площадке, м; α – максимальный угол наклона выработки, градус; f_1, f_2 – соответственно коэффициент сопротивления движению состава, выбираемый из табл. 5, и коэффициент сопротивления движению состава, выбираемый из табл. 5, и коэффициент сопротивления движению каната при его взаимодействии с роликами и почвой, принимаемый равным 0,3.

Коэффициенты сопротивления движению скипа или клетки принимать как для большегрузной вагонетки.

Учитывая, что коэффициенты сопротивления f_1 и f_2 в реальных условиях могут оказаться меньше регламентированных, для действующих подъемных установок максимальная нагрузка на канат может быть определена наладочной организацией экспериментально.

В стволе с переменным углом наклона допускается определять диаметр или линейную массу канатов последовательно для каждого участка ствола с постоянным углом наклона (от нижнего к верхнему участку) и принимать наибольший диаметр каната.

1.8.3. Уравновешивающие канаты

Суммарная масса одного метра всех уравновешивающих канатов

Таблица 5

Значения коэффициентов сопротивления движению состава вагонеток

Полная масса одной вагонетки, т	Наибольшая скорость движения партии вагонеток					
	до 3 м/с			3–5 м/с		
	Число вагонеток в партии					
	4–5	6–9	≥10	1–5	6–9	≥10
Менее 1,0	0,026	0,036	0,040	0,039	0,054	0,060
1,0 – 2,0	0,020	0,028	0,033	0,030	0,042	0,050
2,0 – 3,0	0,016	0,022	0,027	0,024	0,033	0,040
Более 3,0	0,015	0,020	0,024	0,022	0,030	0,030

многоканатных подъемных установок (одного уравнивающего одноканатной установки) должна удовлетворять условию:

для двухсосудных подъемных установок –

$$nq - 0,15 \frac{Q_{гр}}{H} \leq \Sigma q_y \leq nq + 0,15 \frac{Q_{гр}}{H}$$

и для однососудных установок с противовесом –

$$nq - 0,25 \frac{Q_c + Q_{гр} - Q_{пр}}{H} \leq \Sigma q_y \leq nq + 0,25 \frac{Q_c + Q_{гр} - Q_{пр}}{H}$$

где Q_c , $Q_{гр}$, $Q_{пр}$ – массы соответственно порожнего сосуда (с подвесными устройствами), перевозимого в сосуде груза и противовеса, кг.

Отклонения от указанного условия допускаются лишь при выполнении требований к нескольжению канатов в режимах предохранительного торможения.

1.8.4. Минимальную линейную массу проводникового и отбойного каната определяют по формуле

$$q_{min} = \frac{L \eta}{\frac{\sigma_B 10^6}{[m] \gamma^* g} - L},$$

где $L \eta$ – масса концевого груза (кг) при его нижнем расположении, причем функция η определяется с помощью графика (рис. 7) в зависимости от параметра β :

$$\beta = \frac{\sigma_B 10^6}{[m] \gamma^* g L}$$

где L – полная длина отвеса проводникового каната, м.

1.8.5. Минимальная линейная масса (кг/м) тормозного каната


$$q_{min} = \frac{[m] F_{общ} \gamma^*}{n \sigma_B 10^6},$$

где $F_{общ} = 1,4 (Q_k + Q_y) (j + g)$, Н; Q_y – масса уравнивающего каната, кг; $j = 6 \text{ м/с}^2$ – замедление с максимальным грузом при торможении.

1.8.6. Проверочные расчеты канатов

Проверочный расчет состоит в определении фактического запаса прочности каната в его наиболее нагруженном сечении и проверке соот-

7. Зависимости для расчета канатных проводников



ветствия найденного значения запаса прочности по ПБ. При этом значения линейной массы q (кг/м) и суммарного разрывного усилия всех проволок каната $P_{\text{сум}}$ (Н) принимаются из ГОСТ для выбранного типоразмера каната. При наличии акта об испытаниях канатов в канатноиспытательной станции в качестве $P_{\text{сум}}$ следует принимать суммарное разрывное усилие принятых к расчету проволок. Допускается линейную массу q определять путем взвешивания мерных отрезков канатов.

Фактический запас прочности определяется следующим образом.

1.8.6.1. Для вертикальных подъемных установок при расчете запаса прочности по постоянной шкале:

при отсутствии уравновешивающего каната —

$$m = \frac{P_{\text{сум}} n}{g [Q_{\text{к}} + q (H+h)]},$$

при применении уравновешивающих канатов линейной массы равной или меньшей линейной массы подъемных канатов —

$$m = \frac{P_{\text{сум}} n}{g \{ Q_{\text{к}} + q (H+h+h_1) n \}},$$

при применении "тяжелых" уравновешивающих канатов —

$$m = \frac{P_{\text{сум}} n}{g \{ Q_{\text{к}} + q [h + \lambda (H+h_1)] n \}}.$$

1.8.6.2. Для вертикальных подъемных установок при выборе канатов по переменной шкале запасов прочности определяется фактическое значение величины

$$m_0 = \frac{P_{\text{сум}} n}{g Q_{\text{к}}}$$

и фактический запас прочности по соответствующей формуле п.1.8.6.1.

1.8.6.3. Для наклонных подъемных установок

$$m = \frac{P_{\text{сум}}}{g Q_k (\sin \alpha + f_1 \cos \alpha) + g q (L + l) (\sin \alpha + f_2 \cos \alpha)},$$

где значения f_1 и f_2 приведены в п. 1.8.2.

1.8.6.4. Для проводниковых и отбойных канатов

$$m = \frac{P_{\text{сум}}}{g L (\eta + q)}.$$

1.8.6.5. Для тормозных и амортизационных канатов

$$m = \frac{P_{\text{сум}} n}{F_{\text{общ}}},$$

1.9. ВЫБОР ДИАМЕТРОВ БАРАБАНОВ И ШКИВОВ

Отношение наименьшего диаметра навивки (барабана или шкива) к диаметру каната должно быть не менее:

120 — для одноканатных подъемных машин со шкивом трения;

95 — для многоканатных подъемных машин с отклоняющим и копровым шкивом;

79 — для направляющих (копровых) шкивов и барабанов одноканатных и многоканатных подъемных установок на поверхности, многоканатных подъемных машин без отклоняющего шкива, для футерованных отклоняющих шкивов многоканатного подъема при угле обхвата канатами свыше 15° ; для прсходческих подъемных машин при использовании канатов закрытой конструкции;

60 — для направляющих (копровых) шкивов и барабанов подземных подъемных машин и лебедок, для машин и лебедок, используемых при проходке, для подземных машин вспомогательных подъемов, для подъемных машин вентиляционных скважин, для футерованных отклоняющих шкивов многоканатного подъема при угле обхвата канатами шкива до 15° ;

50 — для передвижных подъемных машин и стационарных аварийно-ремонтных подъемных установок;

45 — для вспомогательных шкивов, используемых при навеске проводниковых канатов закрытой конструкции;

30 — для вспомогательных шкивов, используемых при навеске подъемных канатов закрытой конструкции;

25 — для вспомогательных шкивов, используемых при навеске круг-

лопрядных (с органическим и металлическим сердечником) канатов, для плоских канатов;

20 – для отклоняющих шкивов проводниковых канатов при натяжении их грузами, расположенными на копре, а также для направляющих шкивов и барабанов проходческих грузовых лебедок, предназначенных для подвески полков, подвесных насосов, трубопроводов, спасательных лестниц;

15 – для вспомогательных шкивов и барабанов, с которых канат сматывается без нагрузки (как для барабанов по ГОСТ 11127–78, предназначенных для транспортирования и хранения канатов).

Для передвижных (вспомогательных и маневровых) лебедок, а также для направляющих шкивов наклонных подъемных установок при угле обхвата шкива канатами до 15° отношение диаметров не регламентируется.

На действующих предприятиях при углубке, реконструкции подъемных установок и в других, согласованных с ВНИИГМ им. М.М. Федорова, случаях допускается уменьшение указанных соотношений для барабанов и шкивов подъемных установок не более чем на 10 %.

1.10. ОФОРМЛЕНИЕ НАРЯД-ЗАКАЗОВ НА КАНАТЫ

1.10.1. Заказы на канаты составляет главный механик шахты с учетом проектных решений, опыта эксплуатации и рекомендаций Инструкции по нормированию расхода стальных канатов для угольной промышленности.

1.10.2. Заказ должен содержать исчерпывающие сведения о канате: место навески, ГОСТ (ТУ), диаметр, назначение (Г, ГЛ), требования к покрытию (без покрытия, оцинкованный), марка проволок (В, I), направление свивки (правой, левой), сочетание направлений свивки (крестовой, односторонней), степень крутимости (крутящийся, мало-крутящийся), способ свивки (раскручивающийся, нераскручивающийся), маркировочная группа (σ_B), тип сердечника (сизаль, пенька), смазка каната (несмазанный, смазанный в соответствии с ГОСТ 3241–80), количество отрезков каната ("концов") и их длина, общая масса, потребность по кварталам.

Если заказывается комплект головных канатов для многоканатной подъемной установки, то в заказе это необходимо оговорить особо.

2. НАВЕСКА И ЗАМЕНА КАНАТОВ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. Первоначальная навеска канатов (подъемных, тормозных, отбойных и проводниковых) и их последующая замена должны производиться в соответствии с проектом производства работ, выполненным для каждой подъемной установки на основании требований ПБ, ПТЭ, настоящей Инструкции..., рекомендаций завода – изготовителя канатов, утвержденным главным механиком производственного объединения по добыче угля (комбината, треста).

Проекты (технологические паспорта) должны быть разработаны шахтой или проектной организацией производственного объединения и должны содержать пооперационные графики выполнения работ с указанием исполнителей и мероприятий по безопасному ведению этих работ.

2.1.2. Работы по навеске и замене канатов (подъемных, тормозных, отбойных и проводниковых) проводятся под общим руководством и в присутствии главного механика шахты (шахтостроительного управления) или старшего механика по стационарным установкам, старшего механика по подъемам. Непосредственно руководство работами осуществляется механиком подъема. В случае его неправильных действий руководство работами должны взять на себя вышеуказанные лица.

2.1.3. В проведении работ по навеске и замене канатов должны участвовать опытные рабочие, прошедшие обучение и имеющие удостоверения по специальности (электрослесарь, стволовой, рукоятчик, машинист подъемной установки и др.).

2.4. Не менее чем за сутки до начала плановых работ по навеске и замене канатов должна быть проведена специальная подготовка: определен состав бригад с обязательным включением в их состав лиц, имеющих опыт работ по замене канатов, изучена технология производства работ и проведен инструктаж по безопасным методам ведения данных работ с записью в специальном журнале. В состав бригад должны входить машинисты подъемных установок и рукоятчик. Допускается не включать в состав бригад рукоятчика при условии, что подача сигналов будет производиться опытным электрослесарем.

2.1.5. Перед началом работ ответственным лицом технического надзора должна быть проверена исправность вспомогательного оборудования, используемого при замене канатов (лебедок, стропов, зажимов и т.д.).

2.1.6. Перед выполнением работ должны быть тщательно осмотрены и очищены от посторонних предметов и кусков угля и породы

подшые и приемные площадки, расстрелы, узлы крепления оборудования на копре и в стволе.

2.1.7. Во время работ по замене канатов все другие работы, не связанные с заменой, в стволе и в копре должны быть запрещены.

2.1.8. Перекрытие ствола при замене канатов обязательно согласовывается с участком вентиляции и техники безопасности (ВТБ) для предотвращения нарушения вентиляционного режима шахты.

2.1.9. Места производства работ должны быть освещены. Нормы освещенности для каждого места установки перекрытия должны соответствовать требованиям ПТЭ.

2.1.10. Рабочие площадки в копре, надшахтном здании, околоствольных выработках и на самих перекрытиях стволов должны быть ограждены от свободных проемов ствола.

Ограждение может быть решетчатым или сетчатым. Допускается применять для ограждения стальной канат с обязательной отбортовкой вверх под углом 90° настила рабочей площадки. Высота ограждения должна составлять 1–1,2 м, высота отбортовки – не менее 150 мм.

2.1.11. На период проведения работ по замене канатов со всеми рабочими местами, подъемной машиной, лебедками и другими вспомогательными механизмами должна быть надежная сигнализация и телефонная связь. Таблицы с применяемыми сигналами должны быть вывешены на видных местах на каждом посту наблюдения и у применяемых лебедок и механизмов.

При производстве работ для подачи сигналов из ствола и с приемных площадок машинисту подъема можно пользоваться как рабочей, так и ремонтной сигнализацией.

2.1.12. Рабочие, непосредственно участвующие в замене канатов, должны иметь спецодежду, каску с ремешком, светильник, предохранительный пояс. Корпус батареи светильника закрепляется под курткой.

Перед началом работ ответственное за выполнение лицо технического надзора должно проверить наличие у каждого рабочего испытанного и исправного предохранительного пояса.

2.1.13. Запрещается работать в стволе, над стволом и на расстоянии до 3 м от ствола (если он не перекрыт полностью) без закрепления работающего персонала предохранительными поясами. Работающие на перекрытиях, а также на крыше установленного на перекрытии подъемного сосуда закрепляются за элементы армировки или специально смонтированные растяжки из стальных канатов. При работе на крыше подъемного сосуда можно крепить предохранительные пояса за головной канат и элементы подвесного устройства только тогда, когда они соединены должным образом (по постоянной схеме) с подъемным сосудом.

2.1.14. Во время ведения работ при навеске каната необходимо принимать меры для предохранения его от повреждения.

Навеска каната может производиться путем сматывания его на бара-

бан подъемной машины непосредственно с заводской катушки или со специальных лебедок (лебедок с приводом и тормозом, служащих для выполнения основных работ по навеске каната), на которые предварительно перематывают канат с заводской катушки, что дает возможность при перемотке производить промер каната и предварительно закреплять один конец в коуше, размещая его на боковой стороне барабана.

2.1.15. Нельзя допускать растягивание каната в целях его промера перед навеской по околоствольному двору с укладкой его удлиненными петлями, так как при этом нарушается свивка канатов, возможны случаи образования петель и перекрутов прядей каната, а также происходит загрязнение каната абразивными материалами.

2.1.16. При перемотке каната с барабана на барабан не допускается образование петель и заломов каната. Для этого барабаны с канатами необходимо устанавливать на специальные кронштейны (желательно с домкратными винтами), предварительно вставив в их отверстия вал. Вал барабанов, вмещающих больше пяти тонн канатов, желательно устанавливать с подшипниками качения, что значительно облегчит процесс перемотки.

Направления сматывания и наматывания каната на новый барабан должны быть в одну сторону с нижней части одного из барабанов на нижнюю часть второго. Во избежание перегиба канатов вращение барабанов в разные стороны не допускается.

Для полного исключения возможного сбрасывания витков при перемотке рекомендуется притормаживать канат со стороны сматывания.

Размотку канатов массой свыше пяти тонн допускается вести при установке барабана плашмя на специальной поворотной платформе с контролем правильности перемотки.

Особое внимание при навеске необходимо уделять канатам односторонней свивки и трехграннопрядным, так как они больше подвержены раскручиванию.

2.1.17. При выполнении работ по снятию подъемных канатов рекомендуется старый канат навивать на моторную катушку (устройство, содержащее барабан с приводом и тормозом).

2.1.18. В случае использования канатоведущего шкива многоканатной машины как барабана, на который навивается вся длина навешиваемого каната, перед навивкой каната поверх футеровки рекомендуется уложить транспортную ленту, армированную металлическими полосами толщиной 6–8 мм и шириной 100 мм с расстоянием между полосами 350–400 мм.

2.1.19. При навивке каната на барабан проходческой лебедки между слоями каната должны укладываться прокладки (футеровка).

Толщина прокладок из листовой стали принимается от 1 до 3 мм в зависимости от грузоподъемности лебедки и диаметра каната. Листы прокладок должны укладываться с зазором между ними, равным 800–

100 мм, или внахлестку. Ширина прокладок должна строго соответствовать ширине барабана лебедки.

Прокладки разрешается не устанавливать, если при навивке каната на барабан лебедки обеспечивается его натяжение, составляющее не менее 85 % расчетной статической нагрузки.

2.1.20. Доставку канатов к навеске на концевых откатках, а также уравнивающих канатов в выработки околоствольного двора рекомендуется производить на специальных удлиненных барабанах, установленных на раме с ходовой частью. Размеры барабана устанавливаются в зависимости от необходимой канатоемкости и габаритов клетки.

Для перемотки каната с заводской катушки барабаны следует оборудовать съемным механическим приводом.

Не допускается сматывание каната с барабана с укладкой его кольцами в вагонетки, так как при навивке возможны случаи образования "жучков", что может приводить к преждевременному образованию дефектов, недопустимых для дальнейшей эксплуатации.

2.1.21. Канаты, используемые для подъемных установок со шкивами трения (многоканатных и одноканатных) и смазанные на заводе-изготовителе антифрикционной смазкой, перед навеской должны быть полностью очищены от смазки. Канаты, смазанные фрикционной канатной смазкой, перед навеской не очищаются.

2.1.22. При отрезании каната (излишняя длина, для испытаний в КИС, при перепанцировке и т.п.) на него с обеих сторон от места разреза должны быть наложены бандажи из мягкой проволоки. Количество и ширина бандажей для раскручивающегося каната в зависимости от его диаметра должны соответствовать величинам, указанным в табл. 6.

Параметры бандажей (перевязок)

Таблица 6

Диаметр каната, мм	Число перевязок, не менее, для канатов		Ширина перевязки, мм не менее	Расстояние между перевязками, мм, не менее
	крестовой свивки	односторонней свивки		
≤ 14,5	1*	1*	10	—
15,0 – 24,5	3	3	25	50
25,0 – 30,5	3	4	40	50
31,0 – 44,5	3	4	50	50
45,0 – 50,5	3	4	75	50
51,0	3	4	100	75

* Или конец каната должен быть заварен;

Торцы канатов с металлическим сердечником диаметром более 57,0 мм должны быть заварены.

2.1.23. При резке каната закрытого типа у места разреза на каждом конце каната необходимо устанавливать по два повернутых друг относительно друга на 90° четырехболтовых зажима с расстоянием между ними, равным 2–4 диаметрам каната.

Взамен двух четырехболтовых зажимов можно устанавливать восемь двухболтовых зажимов вплотную друг к другу при ширине каждого зажима, равной диаметру каната.

Перед снятием зажимов торцы каната следует надежно заварить с помощью электросварки.

2.1.24. При навеске необтянутых канатов упругое удлинение канатов (мм) под действием собственного веса и груза при нижнем положении сосуда и в случае присоединения каната к сосуду после предварительного опускания каната в ствол определяется соответственно по формулам

$$\Delta_1 = \frac{L}{e d^2 Q_c} (0,05 M_k + 0,02 q L);$$

$$\Delta_2 = \frac{0,05 L}{e d^2 Q_c} M_k$$

где L — полная длина отвеса каната, м; M_k — масса концевой груза, кг.

2.1.25. Крепление канатов


2.1.25.1. Перед навеской канатов должен быть подготовлен комплект зажимов для запанцировки каната на коуше, а также зажимы для временного крепления каната.

2.1.25.2. Крепление отвеса нового каната к заменяемому следует производить четырехболтовыми зажимами (рис. 8), состоящими из планок 1, болтов 2 и гаек 3.


Число четырехболтовых зажимов определяется из условия

$$n = \frac{Q_k}{2dh [\sigma] f} = \frac{Q_k}{2Pf} ,$$



где Q — нагрузка на зажим от веса удерживаемого каната, Н; $\kappa=3$ — коэффициент запаса по заземляющей способности; d и h — соответственно диаметр каната и длина зажима, мм; $[\sigma]$ — допустимые удельные давления на канат. Для канатов прядевой конструкции $[\sigma]=50$ МПа при нерегулируемой затяжке болтов, $[\sigma]=75$ МПа — при регулируемой. Для закрытых канатов допускаемые давления соответственно равны 120 МПа и 150 МПа f — расчетный коэффициент сцепления каната с деталями зажима, принимаемый равным 0,15 для канатов прядевой конструкции и 0,17 для закрытых; $P=dh [\sigma]$.



8. Четырехболтовой зажим для соединения канатов



9. U-образный зажим для соединения канатов




Контролируемое усилие (Н) затяжки одного болта

$$P_6 = P / 4.$$

Для вспомогательных работ (например, для крепления вспомогательного каната к заменяемому при маневрах: подтягивании, сматывании и др.) возможно применение двухболтовых зажимов. При переводе конца нового каната через копровый шкив крепление нового каната к заменяемому канату диаметром d должно осуществляться с помощью U-образных зажимов (рис. 9), состоящих из планки 1, скобы 2 и гаек 3. При этом планка должна находиться со стороны нового каната. Расчет числа U-образных зажимов производится так же, как для четырехболтовых зажимов.

Нужно иметь в виду, что число зажимов должно быть не менее трех.

2.1.25.3. Для временного удержания отвеса каната (d) в стволе следует применять многоболтовые опорные зажимы (рис. 10), состоящие из опорных колодок с ребрами жесткости 1, болтов 2 и гаек 3,



10. Многоболтовой зажим для крепления канатов

устанавливаемые на опорных балках перекрытия. При этом R выбирается из соотношения $R = (0,52 \div 0,53) D$, а $C = (0,15 \div 0,20) d$.

Наружную поверхность каната в месте закрепления опорного зажима очищают от смазки. Выше опорного зажима устанавливают двухплечный зажим для контроля отсутствия проскальзывания каната. Высоту опорного зажима (мм), усилие затяжки одного болта (Н) и число болтов определяют соответственно по формулам:

$$L = \frac{Q_k}{2f[\sigma]d};$$

$$P_6 = 0,2\sigma_B d^2 \delta;$$

$$n = \frac{Q_k}{2fP_6},$$

где σ_B — предел прочности материала болта, МПа; d_6 — внутренний диаметр резьбы болта, мм. Для закрепления каната на шкиве трения следует использовать специальные зажимы (струбцины) с болтами, поставленными в отверстия для крепления футеровки. Число зажимов для канатов должно быть не менее двух.

2.1.25.4. Для временного удержания отвеса каната диаметром d в стволе могут применяться также быстроразъемные грушевидные зажимы (рис. 11), состоящие из щек 1, 4, вкладышей 3, оси 2, болта 5 и гаек 6.


Удерживающая способность одного зажима (Н)

$$Q = \frac{2[\sigma]dhf}{k};$$

требуемое при этом усилие затяжки болта (Н) определяют как

$$P_6 = \frac{[\sigma]dha}{a+b}$$

где a, b, h — геометрические размеры зажима.



11. Быстроразъемный грушевидный зажим

При работе с комплектом зажимов выше верхнего зажима устанавливают двухплащечный для контроля отсутствия проскальзывания каната.


2.1.25.5. Для крепления отвеса каната при навеске допускается применять деревянные (дубовые) зажимы во избежание деформации каната.

При размерах дубовых зажимов, приведенных на рис. 12, допускаемая удерживающая нагрузка на один зажим для круглопрядных канатов может быть принята равной 15000 н, а для канатов закрытого типа — 10000 Н. В зависимости от ожидаемой нагрузки устанавливается необходимое количество зажимов (нагрузка пропорциональна количеству зажимов).

2.1.26. Требования к испытаниям канатов перед навеской.

2.1.26.1. Все головные канаты вертикальных и наклонных шахтных подъемов (за исключением канатов на грузовых наклонных подъемах с углом наклона менее 30°), канаты для подвески полков, спасательных лестниц, проходческих люлек должны быть испытаны перед навеской на канатно-испытательных станциях, зарегистрированных в МакНИИ, в соответствии с Инструкцией по испытанию шахтных канатов.

Если изготовленный канат с заводской катушки используется для нескольких подъемных канатов, навешиваемых в течение года со дня испытаний, то допускается выдача свидетельств согласно заявлению на каждый канат по результатам испытаний одного образца. В остальных



12. Деревянный зажим для крепления канатов

случаях перед навеской каждого каната шахта должна направлять на испытание новый образец.

Образец каната, направляемый на испытание в канатно-испытательную станцию, не должен подвергаться очистке от смазки с использованием растворителей (бензина, керосина и т. д.) или путем нагрева.

Резинотросовые уравнивающие канаты испытываются в соответствии с Инструкцией по навеске и безопасной эксплуатации огнестойких резинотросовых уравнивающих канатов (РТК) на скиповых подъемах шахт и рудников.

Резервный испытанный канат перед навеской может вторично не испытываться, если срок хранения его не превышает

12 мес.

2.1.26.2. Канаты грузовых наклонных подъемов с углом наклона менее 30° , проводниковые, тормозные, отбойные, амортизационные, канаты для подвески насосов, пневмопогрузчиков, труб водоотлива, труб вентиляции, цементации, сжатого воздуха, кабелей и др. перед навеской не испытывают, а расчет запасов их прочности производят по данным заводского акта-сертификата.

2.1.26.3. Замена канатов любого назначения должна быть обоснована результатами испытаний, инструментальных и визуальных наблюдений, а также регламентированными ПБ сроками службы канатов.

2.1.27. Перед отрезанием каната вблизи прицепного устройства (или распанцировкой) подвесное устройство должно быть надежно закреплено растяжками (стропами) к расстрельным балкам. Растяжки снимают после запанцировки каната в коуш.

При отрезке напущенного каната необходимо надежно крепить его выше намеченного места разреза вспомогательным канатом. Удержание разрезанных концов каната вручную недопустимо.

2.1.28. Кратковременные маневровые операции на многоканатных подъемных установках, связанные с необходимостью перемещения подъемных сосудов на расстояние 5–6 м, допускается производить при отно-

шении максимальных статических усилий ветвей канатов не более 1,9. При этом максимальная разность усилий в канатах не должна превышать паспортное значение машины более чем на 15 %.

2.1.29. При производстве работ по навивке каната запрещается стоять на барабане. Наблюдение за укладкой каната должно осуществляться со специальных съемных площадок (полков), устанавливаемых на тормозной системе подъемной машины.

2.1.30. Переставной барабан (переставная часть разрезного барабана) перед рассоединением его с коренным валом подъемной машины должен быть закреплен от проворачивания специальным стопорным устройством барабана и заторможен предохранительным тормозом.


2.1.31. При работе по креплению и навивке запаса каната на бобину нахождение людей в барабане во время вращения бобины недопустимо. Подъемная машина при этом должна быть отключена как со стороны низкого, так и со стороны высокого напряжения, а барабаны закреплены от проворачивания специальным стопорным устройством барабана.

2.1.32. В процессе навески или замены канатов на нулевой площадке обязательно постоянное присутствие рукоятчика, который подает необходимые сигналы, связанные с навеской канатов.

2.1.33. Прикрепление каната к барабану должно быть выполнено таким образом, чтобы при проходе через отверстие в цилиндре барабана он не деформировался острыми краями отверстия. Запрещается прикрепление конца каната к валу барабана. Крепление концов каната к барабану производится к специально предусмотренным на барабане устройствам, позволяющим закрепить канат не менее чем в трех точках. Для ослабления натяжения каната в месте его крепления к барабану на навивочной поверхности должно быть не менее трех витков для барабанов, футерованных деревом или пластмассой, и не менее пяти витков трения для барабанов, не футерованных фрикционными материалами. Кроме витков трения должны быть запасные витки для периодических испытаний каната (т.е. запас каната должен составлять не менее 30 м).

Запасные витки могут располагаться как на поверхности барабана, так и внутри его на специальных бобинах. Бобины, предназначенные для размещения запасных витков каната, должны иметь специальные устройства, позволяющие фиксировать их относительно барабана машины.

2.1.34. В тех случаях, когда заменяемый канат отсоединяют от подъемного сосуда, находящегося на нижней приемной площадке (перекрытии), и производят его выдачу из ствола на поверхность с использованием специальной лебедки, конец старого каната необходимо закреплять в специальной направляющей рамке (рис. 13). Рамка состоит из металлоконструкции 1 с направляющими устройствами 2 и втулками 3, через которые пропускают концы канатов. Рамка свободно опирается на хомуты 4 (опорные втулки), закрепленные на концах канатов.



13. Рамка направляющая головных канатов

Направляющие устройства 2 должны обеспечить свободное (без перекосов и заклиниваний) перемещение рамки по проводникам подъемного сосуда.

В качестве проводников могут быть использованы остальные, не снятые в данный момент натянутые канаты.

Опускание в ствол новых канатов (комплекта или по одному) также должно осуществляться с помощью направляющей рамки. Нераскручивающиеся канаты крестовой свивки следует опускать без жесткой фиксации от проворачивания нижних концов.

2.1.35. При навеске нового каната на барабан проходческой лебедки необходимо соблюдать следующие требования:

а) не допускать его осевого раскручивания;

б) ось барабана с канатом выставлять горизонтально и параллельно оси барабана лебедки так, чтобы вертикальная плоскость, проходящая через копровой шкив, делила его пополам.

2.1.36. При смене—навеске канатов на двухбарабанных подъемных машинах, а также на машинах с разрезным барабаном перед производст-

вом работ втулки или подшипники механизма перестановки тщательно шприцуют смазкой.

2.1.37. В процессе смены--навески канатов операции освобождения того или иного раздела ствола от перекрытия предшествует подъем сосуда на 1—2 м над выдвижным стационарным или переносным перекрытием и на ($l + 1$) м над откидным перекрытием (где l — длина перекрытия, измеренная от оси шарнира до противоположной кромки). При этом сосуд может приподниматься над перекрытием с помощью подъемной машины.

2.1.38. В проекте производства работ по навеске и замене канатов должно оговариваться базисное (например, на приемных площадках) положение сосудов перед рассоединением индикатора глубины АЗК, АКХ и других управляющих и контролирующих устройств с тем, чтобы после окончания работ соединение этих систем осуществить при том же (базисном) положении сосудов.

2.1.39. Перед навеской нового каната копровые шкивы подлежат осмотру главным механиком шахты или старшим механиком по стационарным установкам, при этом измеряется сечение канавки и в соответствии с нормами, установленными Правилами технической эксплуатации..., делается вывод о возможности его использования с вновь навешиваемым канатом с записью во II раздел Книги осмотра подъемной установки.

2.1.40. В процессе снятия старого каната допускается ведение огневых работ по отрезанию его отдельных участков.

Производство огневых работ допускается только по специальному разрешению в соответствии с Инструкцией по ведению огневых работ в подземных выработках и надшахтных зданиях (ПБ).

Вблизи места ведения огневых работ необходимо иметь огнетушители, ящик с песком и запас воды для охлаждения каната.

В случае использования вспомогательного оборудования (мостового крана) при поднятии сосудов многоканатных подъемных установок слабина канатов должна синхронно выбираться с помощью канатоведущего шкива.

2.1.41. На многоканатных подъемных установках из-за разности статических натяжений ветвей головных канатов при отпандировке одной ветви канатов от сосуда следует предусмотреть меры, исключающие самопроизвольный уход канатов в отделение ствола.

2.1.42. После выполнения операций по закреплению каната в коуше прицепного устройства, установке и монтажу опорного зажима, соединению с помощью зажимов двух канатов, креплению подъемного каната к стационарным металлоконструкциям при помощи канатного стропа перед выполнением следующей технологической операции испытывают узел крепления канатов путем нагружения его реальной нагрузкой с выдержкой в течение 5—10 мин; при этом проверяют отсутствие проскальзывания каната и деформаций опорных конструкций.

Для оценки качества закрепления каната в коуше прицепного устройства подъемный сосуд или противовес должен быть поднят над перекрытием на 0,5 м.

Места расположения и конструкции опорных устройств должны определяться проектом производства работ.

2.1.43. Перед распанцировкой канатов из коушей, перед демонтажем стропов временного крепления или зажимов, соединяющих канаты, производится напуск каната на узел крепления (коуш, зажим).

Перед демонтажем опорных зажимов канат поднимают вместе с зажимом над перекрытием.

2.1.44. При навеске или замене канатов в вертикальном стволе его сечение в местах установки подъемных сосудов должно быть перекрыто. По конструктивному исполнению перекрытия могут быть стационарными и переносными. Для вновь проектируемых и реконструируемых шахт должны предусматриваться только стационарные перекрытия.

Проект на стационарное перекрытие и его установку на конкретном стволе разрабатывает проектная организация. Для действующих шахт проект утверждает технический директор объединения. Переносные перекрытия применяют на блочных фланговых стволах, на подъемных установках, предназначенных для перевозки людей в аварийных случаях и для осмотра ствола, а также временно на остальных действующих вертикальных подъемных установках, когда установка стационарных перекрытий сопряжена с большим объемом работ по реконструкции с длительной остановкой подъема. Проект переносного перекрытия может выполняться шахтой и утверждаться главным инженером шахты.

Параметры и конструктивные размеры перекрытий определяют расчетом, габаритами подъемных сосудов и размещением канатов и оборудования в стволе.

Расчет перекрытий и его элементов ведется на трехкратный запас прочности относительно временного сопротивления материала при наиболее неблагоприятном для данного подъема распределении нагрузок.

Расчетная нагрузка на перекрытие принимается равной сумме веса порожнего сосуда с прицепным устройством и веса уравновешивающего каната.

Расчетной нагрузкой при грузоподъемном подъеме с парашютом является динамическая нагрузка, возникающая при свободном падении клетки с высоты 1,5 м. Полезной нагрузкой клетки является максимально допустимая масса людей в клетке.

Посадочные площадки, применяемые для испытания парашютов, должны быть снабжены съемными средствами амортизации в виде уложенных на площадке деревянных брусьев, конвейерных лент, автопокрышек и др., предназначенными для смягчения удара клетки в случае падения ее при испытании.

2.1.44.1. Стационарное перекрытие должно состоять из посадочной площадки для установки на ней подъемного сосуда, привода и пульта (поста) управления. По принципу действия посадочные площадки могут перемещаться либо в вертикальном (с поворотом вокруг горизонтальной оси), либо в горизонтальном направлении.

При работающем подъеме посадочные площадки должны быть соответственно подняты или убраны. Зазоры между убранными (поднятыми) посадочными площадками и движущимися сосудами должны соответствовать требованиям Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах. При работах по замене подъемных сосудов или канатов посадочные площадки должны опускаться в горизонтальное положение или выдвигаться и перекрывать соответствующие отделения ствола, опираясь на специально предусмотренный для этой цели расстрел или балку, которые должны быть рассчитаны на те же нагрузки, что и перекрытие. Посадочная площадка должна представлять собой цельнометаллическую рамную конструкцию. Рекомендуется изготавливать ее с покрытием из сплошного рифленого листа и щелями для пропуска каната.

Посадочные площадки с перемещением в вертикальной плоскости должны иметь угол поворота от горизонтали не менее 92° . Каждая посадочная площадка должна иметь индивидуальный привод. Применяемое электрооборудование должно быть исполнено по РН, РП и РВ. Область и условия применения того или иного вида электрооборудования определяются Правилами безопасности Управление посадочной площадкой производится с пульта (поста), расположенного непосредственно у каждой площадки. В конечных положениях отключение посадочной площадки производится концевыми выключателями, а машинисту подается сигнал о перекрытии ствола, а также при смещении посадочной площадки от фиксированного (верхнего) положения до положения, при котором зазор до подъемного сосуда менее допустимого ПБ. Опускание посадочной площадки должно осуществляться без удара. В поднятом (убранном) положении посадочные площадки должны стоять.



Количество и место установки перекрытий определяются проектом в зависимости от типа подъемной установки и принятой технологии навески и замены канатов и сосудов.

Эксплуатация перекрытия производится в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Ввиду того что стационарные перекрытия работают с большими перерывами, необходимо проводить их ежемесячный профилактический осмотр, ревизию и проверку работы, что должно быть предусмотрено графиком проекта производства работ (ППР).

2.1.44.2. Для испытания парашютов шахтных клетей может применяться гибкое перекрытие (рис. 14), устанавливаемое в устье ствола.

Перекрытие состоит из трехручьевых амортизаторов *10, 16, 13, 15,*



14. Гибкое перекрытие для испытания парашютов

установленных на опорах 6 на фундаменте 7, амортизационных канатов 4 и рамки 9. Амортизаторы 13 и 15 установлены стационарно, амортизаторы 10, 16 монтируются только на период испытаний, а между ними хранятся на площадках 12, 14.

Перед монтажом перекрытия клеть 11 поднимается выше уровня верхней приемной площадки, затем над стволом на кронштейне 5 и опоре 1 устанавливаются монорельсы 2 с ручной талью 3. С помощью

тали съемные амортизаторы *10, 16* вместе с заведенными в них канатами передаются на другую сторону ствола, устанавливаются на свои опоры и после натяжения канатов настраиваются на определенное усилие протяжки.

С помощью тали на канаты помещается рамка с амортизирующими подушками *8*, после чего монорельсы демонтируют.

После испытания парашюта клеть поднимается, монтируются монорельсы, убирается рамка, съемные амортизаторы переносятся на места хранения и монорельсы демонтируются.

Перекрытие, согласованное с МакНИИ, разработано Горловской проректорской конторой Минуглепрома СССР.

2.1.44.3. Переносное перекрытие должно состоять из инвентарных металлических балок и соединительных элементов, которыми балки соединяются для получения рамной конструкции, обладающей необходимой жесткостью и устойчивостью, причем крайние балки с обеих сторон жестко фиксируются. Для переносных перекрытий рекомендуется применять стандартные двутавровые балки. Категорически запрещается применять для перекрытия стволов трубы, рельсы, деревянные брусья и т.п.

Число балок в перекрытии должно быть не менее двух. Расстояние между балками при их установке выбирают из условия наибольшей устойчивости подъемного сосуда от опрокидывания в случае установки его на нижний пояс. Размеры балок перекрытия и их количество определяют расчетом и схемой установки.

Распределение нагрузки от сосуда между балками перекрытия должно быть равномерным, а по длине каждой балки равномерно распределенным на участке соприкосновения ее с подъемным сосудом.

При наличии в стволе нескольких подъемных установок допускается иметь один комплект переносного перекрытия, но он должен быть рассчитан на максимальную нагрузку.

Балки следует укладывать над стволом таким образом, чтобы концы их не выходили в смежное отделение ствола. При этом концы балок должны опираться на коренные опорные балки.

Для ограничения перемещения балок в стволе, а также для обеспечения большей устойчивости конструкции перекрытия каждый конец балки рекомендуется заводить в фиксатор (карман). Для установки концов балок за пределами станка копра на приемных площадках нужно предусматривать специальные фундаменты, а для предотвращения продольного перемещения балок одну из сторон их стопорить.

Для установки перекрытий на приемных площадках необходимо иметь лебедки, а на балках перекрытия должны быть соответствующие приспособления для крепления каната лебедки.

Элементы передвижного перекрытия (балки, стяжки, шпильки, гайки и др.) должны храниться вблизи приемных площадок в сухом месте. Балки должны быть окрашены в красный цвет и маркированы.

2.1.45. Перекрытия в наклонных стволах предназначены для установки на них подъемных сосудов при замене сосудов и канатов, а также для проведения испытаний парашютов, клеток и пассажирских вагонеток.

Установку перекрытий необходимо предусматривать:

в устье наклонного ствола при замене подъемных сосудов (скипов, грузолюдских клеток и пассажирских вагонеток) и канатов;

в наклонном стволе или выработке при испытании парашютов клеток или пассажирских вагонеток.

По конструктивному исполнению перекрытия могут быть переносными и стационарными.

2.1.45.1. Стационарное перекрытие должно перемещаться в вертикальной плоскости (с поворотом вокруг горизонтальной оси). При работе подъема стационарное перекрытие должно быть поднято и надежно зафиксировано. Поднятия или опускание перекрытия производится с помощью лебедки, исключающей самопроизвольное вращение барабана от веса перекрытия.

Стационарное перекрытие должно представлять собой рамную конструкцию, изготовленную из 2-х двутавровых балок, шарнирно прикрепленную к крепи кровли выработки. В опущенном положении перекрытие должно располагаться между рельсами и упираться в почву выработки под углом $10-15^\circ$ к нормали в сторону против возможного движения подъемного сосуда вниз.

Параметры и конструктивные размеры перекрытия, а также элементов крепления его к крепи кровли определяются расчетом и габаритами подъемного сосуда. Расчет должен производиться в соответствии с требованиями п. 2.1.44, при этом статическая нагрузка определяется с учетом угла наклона выработки.

Характеристика исполнения перекрытия должна соответствовать требованиям п.2.1.44.1.

2.1.45.2. После установки клетки или пассажирских вагонеток на перекрытие для замены канатов должны быть включены парашютные устройства.

2.1.46. В вертикальных стволах, где Правилами безопасности... предусмотрена установка металлических ляд в устье ствола, последние должны быть закрыты во время установки перекрытия.

2.1.47. При выполнении работ по перекрытию ствола подъемная машина должна быть заторможена предохранительным тормозом. Во время установки перекрытий и нахождения людей на них работа подъемных установок в стволе запрещена.


2.2. СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ НАВЕСКИ И ЗАМЕНЫ КАНАТОВ

В настоящем разделе изложены способы и технологические схемы первоначальной навески и текущей замены канатов шахтных подъемных установок, рекомендуемые к использованию в зависимости от конкретных условий и наличия оборудования на шахтах.


2.2.1. Навеска и замена головных канатов на двухбарабанной машине (с разрезными барабанами).

А. Первоначальная навеска (рис. 15). Подъемные сосуды 2 и 11 устанавливаются на перекрытиях 1 в устье ствола. Вблизи копра располагаются катушки 3 и 10 с новыми канатами. Конец каната с катушки 10 канатом вспомогательной лебедки 9, пропущенным через копровый шкив 6, заводится в здание подъемной машины, закрепляется в переставном барабане 8, вспомогательный канат отсоединяется и с помощью подъемной машины новый канат необходимой длины наматывается на барабан. Свободный конец этого каната запанцировывается в коуше, присоединенном к сосуду 11, который затем приподнимается, и перекрытие под ним убирается.

Аналогичным способом новый канат с катушки 3 протягивается через копровый шкив 5, конец его заводится в заклиненный барабан 7 и там закрепляется. Подъемной машиной канат перематывается с катушки 3 на барабан 7, пока сосуд 11, опускающийся в ствол, не достигнет до нижней приемной площадки 12, где он устанавливается на посадочные брусья или кулаки. Затем переставной барабан 8 закрепляется стопорным устройством, отсоединяется от вала, и с помощью подъемной машины оставшаяся часть каната доматывается на заклиненный барабан 7. Свободный конец каната заклиненного барабана запанцировывается в коуш, который присоединяется к сосуду 2. Последний приподнимается, перекрытие под ним убирается, сосуд устанавливается выше верхней приемной площадки 4 на величину Δ_1 , переставной барабан соединяется с валом машины и освобождается от стопорного устройства. При необходимости производится навеска уравнивающего каната. Да-



15. Схема первоначальной навески на двухбарабанной машине



16. Схема замены головного каната на двухбарабанной машине

лее осуществляется пробный перегон сосудов.

Б. Замена канатов (рис. 16). При замене каната заклиненного барабана 10 сосуд 3 ставится на перекрытие 6 в устье ствола (при наличии уравнивающего каната сосуд 3 вначале приподнимается на 2,5–3 м над перекрытием 6, к уравнивающему канату 2 прикрепляется строп, свободный конец которого закрепляется на балке перекрытия, затем сосуд 3 опускается до появления небольшого напуска уравнивающего каната, последний отсоединяется от сосуда вместе с коушем, и сосуд 3 устанавливается на перекрытие 6). Вблизи копра располагается катушка 4 с новым канатом. Переставной барабан 11


закрепляется стопорным устройством и отсоединяется от вала машины. Делается небольшой напуск каната. Канат 7 вспомогательной лебедки 5 соединяется с канатом верхнего сосуда на расстоянии 2–2,5 м выше коуша, после чего канат сосуда распанцировывается в коуше. Старый канат вспомогательной лебедкой и подъемной машиной напускается на длину, достаточную для удобной работы на полу надшахтного здания. Затем старый канат, удерживаемый канатом вспомогательной лебедки, отрезается у коуша, к его свободному концу крепится новый канат, канат вспомогательной лебедки отсоединяется от старого, новый машиной переводится через копровой шкив 8 и подается в здание подъемной машины, крепится стропом 9, после чего отсоединяется от старого. При подаче нового каната в здание старый может наматываться на барабан вторым слоем.

После рассоединения с новым канатом старый выводится из здания (с помощью вспомогательной лебедки), сматывается с барабана и растягивается по двору либо навивается на катушку.

Конец нового каната закрепляется в заклинном барабане, затем на барабан навивается необходимое число витков, отрезается лишняя длина (с учетом длины, требуемой для заводки в коуш) и конец каната запанцировывается в коуше сосуда 3. Сосуд 3 поднимается над перекрытием на величину Δ_1 , переставной барабан соединяется с валом машины и освобождается от стопорного устройства. При наличии уравниваю-

щего каната выполняются работы по присоединению его прицепного устройства к сосуду. После снятия перекрытия осуществляется пробный перегон сосудов.

При замене каната переставного барабана 11 сосуд 1 устанавливается на перекрытии 6 (при наличии уравнивающего каната вначале сосуд 3 опускается в зумповую часть ствола, там от него отсоединяется коуш с уравнивающим канатом 2, и затем сосуд 1 устанавливается на перекрытии 6). Переставной барабан закрепляется стопорным устройством, отсоединяется от вала машины, и сосуд 3 поднимается вверх на расстояние, равное по величине длине струны и отвеса каната от оси копрового шкива до нулевой отметки. Далее переставной барабан соединяется с валом машины, освобождается от стопорного устройства, и машиной делается небольшой напуск каната сосуда 1. Аналогично вышеизложенному осуществляется заводка нового каната через копровый шкив в здание подъемной машины, где он временно закрепляется стропом. При этом сосуд 3 занимает исходное положение в стволе, которое может не совпадать с нижней приемной площадкой, если перекрытие, на котором установлен сосуд 1, расположено ниже верхней приемной площадки. В этом случае необходимо точно знать положение нижнего сосуда в стволе, для чего следует в точке схода каната этого сосуда с барабана поставить метку на желобе ручья. Затем новый канат отсоединяют от старого, конец последнего вспомогательной лебедкой выводят из машинного зала, подъемной машиной он сматывается с барабана и растягивается по двору либо навивается на катушку. Канат сматывается до тех пор, пока сосуд 3 не дойдет до верхней приемной площадки. Подсчитывают количество витков, оставшихся на переставном барабане, и наносят метку на его обод и колодку тормоза. Для полного снятия этих витков переставной барабан закрепляют стопорным устройством, отсоединяют от вала машины, сосуд заклиненного барабана опускают вниз до тех пор, пока число витков, смотанных с барабана, станет больше числа витков на переставном барабане. Последний соединяют с валом машины, освобождают от стопорного устройства, оставшиеся витки каната полностью выматывают и его конец отсоединяют от барабана. Конец нового каната вводят в переставной барабан, там закрепляют и навивают до тех пор, пока не наберется ранее подсчитанное количество витков и не произойдет совпадение нанесенных меток на ободу и колодке тормоза. Далее переставной барабан закрепляют стопорным устройством, отсоединяют от вала машины и сосуд заклиненного барабана снова устанавливают на верхней приемной площадке. Переставной барабан соединяют с валом, освобождают от стопорного устройства и с помощью подъемной машины навивают всю рабочую часть нового каната до тех пор, пока точка сбегания каната с заклиненного барабана не дойдет до первоначально нанесенной метки на желобе ручья на величину Δ_1 . После этого



17. Схема первоначальной навески головного каната на подъемной машине с бицилиндроконическим разрезным барабаном

отмеряют необходимую длину отвеса каната для заводки его в прицепное устройство верхнего сосуда, лишнюю часть каната отрезают, а свободный конец запанцировывают в коуш сосуда 1. Затем сосуд 1 приподнимается, перекрытие под ним убирается (при наличии уравновешивающего каната коуш последнего присоединяется к сосуду 3) и производится пробный перегон сосудов.


В. Выравнивание длин канатов производится при нижнем положении сосуда переставного барабана за счет маневрирования заклиненным барабаном после закрепления стопорным устройством и отсоединения от вала машины переставного барабана. После выравнивания длин переставной барабан соединяется с валом, освобождается от стопорного устройства и производится пробный перегон сосудов.

Г. Перепанцировка каната может производиться на нижней или верхней приемной площадке. После перепанцировки обязателен пробный перегон.

2.2.2. Навеска и замена головных канатов на машине с бицилиндроконическим, разрезным барабаном.

Первоначальная навеска канатов (рис. 17).

Сосуды 3 и 4 устанавливаются на перекрытиях 1 в устье ствола. Вблизи копра располагаются катушки 10 и 2 с новыми канатами. Конец каната с катушки 10 канатом вспомогательной лебедки 9, пропущенным через копровой шкив 6, заводится в здание подъемной машины, закреп-



18. Схема первоначальной навески головного каната на подъемной машине с бицилиндроконическим разрезным барабаном

ляется на бобине переставной части барабана 8 и отсоединяется от вспомогательного каната. Затем с помощью подъемной машины канат необходимой длины перематывается с катушки на барабан. Свободный конец этого каната запанцировывается в коуше сосуда 4. Затем сосуд 4 приподнимается и под ним убирается перекрытие 1.

Аналогичным способом канат с катушки 2 протягивается через копровой шкив 5, конец его вводится в отверстие заклиненной части барабана 7 и там закрепляется. Далее с помощью подъемной машины канат с катушки 2 перематывается на барабан до тех пор, пока сосуд 4 не займет нижнее положение. Затем переставная часть барабана 8 закрепляется стопорным устройством, отсоединяется от вала машины, после чего оставшаяся часть каната наматывается с катушки 2 на заклиненный барабан 7. Свободный конец каната заклиненного барабана запанцировывается в коуш сосуда 3. Затем сосуд 3 приподнимается, перекрытие под ним убирается, и сосуд устанавливается выше верхней приемной площадки на величину Δ_1 . Переставная часть барабана соединяется с валом машины, освобождается от стопорного устройства, и производится пробный перегон сосудов.

Б. Замена канатов (рис. 18).

При замене подъемного каната заклиненного барабана 5 сосуд 2 устанавливают на перекрытии в устье ствола. В точке схода с барабана каната сосуда 2 на желоб ручья наносят метку. Переставную часть барабана закрепляют стопорным устройством и отсоединяют от вала машины. К канату сосуда 2 на расстоянии 2—2,5 м выше коуша крепят канат вспомогательной лебедки, после чего канат распанцировывают в коуше. Старый канат вспомогательной лебедкой 3 и машиной напускают на длину, достаточную для удобной работы на полу надшахтного здания. Старый канат, удерживаемый канатом вспомогательной лебедки, отрезают у коуша и крепят к концу нового каната на катушке 7, после чего канат вспомогательной лебедки отсоединяют, и новый канат машиной затягивается через копровой шкив 4 в здание подъемной машины, где его струна временно закрепляется стропом. При этом старый канат может наматываться на большой барабан вторым слоем. Затем новый канат отсоединяют от старого, конец старого вспомогательной лебедкой выводят из машинного зала и подъемной машиной сматывают с барабана и растягивают по двору либо наматывают на приемную катушку.

Конец нового каната вводится в малый барабан, крепится зажимами к ободу бобины, включается двигатель бобины и на нее наматывается необходимый запас каната. Затем производится намотка нового каната на барабан до тех пор, пока не произойдет совпадение точки набегания каната на барабан с ранее нанесенной на желоб ручья меткой. Отмеряют необходимую длину струны каната для заводки в прицепное устройство, лишнюю часть каната отрезают и свободный конец каната запанцировывают в коуше сосуда 2. Далее этот сосуд приподнимается над перекрытием на величину Δ_1 . Переставная часть барабана соединяется с валом машины и освобождается от стопорного устройства. Убирается перекрытие и производится пробный перегон сосудов.

При замене каната переставной части барабана 6 сосуд 1 ставят на перекрытие в устье ствола, при этом необходимо зафиксировать положение сосуда 2 в нижней части ствола с помощью метки на желобе ручья.

Затем канат вспомогательной лебедки присоединяют к старому кату сосуда 1 (выше коуша на 2—2,5 м). После небольшого напуска канат сосуда 1 распанцировывают в коуше и с помощью машины и вспомогательной лебедки сматывают на длину, равную сумме длин струны и отвеса до верхнего сосуда, прикрепляют к расстрелу, а смотанную часть отрезают на расстоянии 3—4 м от узла крепления. Конец нового каната, расположенного на катушке у ствола, присоединяется к старому (после чего старый освобождают от крепления к расстрелу), через копровой шкив машиной затягивается в здание подъемной машины, закрепляется стропом и отсоединяется от старого. Конец старого каната вспомогательной лебедкой выводится из машинного зала, подъемной машиной

сматывается с барабана и растягивается по двору (или наматывается на катушку) до тех пор, пока сосуд 2 не дойдет до верхней приемной площадки. Затем подсчитывают количество оставшихся витков каната сосуда 1 на малом барабана и наносят метку на обод барабана и колодку тормоза. Для того чтобы снять оставшуюся часть каната, переставную часть барабана закрепляют стопорным устройством, отсоединяют от коренного вала и сосуд 2 заклиненного барабана опускают вниз на длину, несколько большую длины оставшихся витков на малом барабана. Затем вновь соединяют барабаны, переставную его часть освобождают от стопорного устройства и оставшуюся часть каната сматывают.

Конец нового каната вводят в малый барабан переставной части, крепят к ободу бобины, отсоединяют от стропа. Подключается двигатель механизма бобины, и на нее наматывается необходимый запас каната. Затем производится намотка ранее подсчитанного количества витков до совпадения нанесенных меток на ободу и колодке тормоза. Чтобы восстановить исходное положение сосудов, переставную часть барабана вновь закрепляют стопорным устройством и отсоединяют от коренного вала, а сосуд 2 (заклиненного барабана) поднимается на уровень верхней приемной площадки.

Далее переставную часть барабана соединяют с коренным валом, освобождают от стопорного устройства, и на барабан навивается вся длина рабочей части каната для сосуда 1 до тех пор, пока точка схода каната с заклиненного барабана не дойдет до ранее нанесенной метки на желобе ручья на величину Δ_1 . После этого отмеряют необходимую длину отвеса каната для заводки его в прицепное устройство сосуда 1, и лишнюю часть каната отрезают. Свободный конец каната запанцировывают в коуш сосуда 1, который поднимается, убирается перекрытие и производится пробный перегон сосудов.

В. Выравнивание длин канатов после навески. Разность длин канатов (м) сосудов 1 и 2 определяют по формуле

$$h = \pi d_6 |n_1 - n_2|,$$

где d_6 — диаметр малого барабана, м; n_1 и n_2 — число оставшихся на малых барабанах витков каната при нижнем положении сосудов соответственно 1 и 2.

На бицилиндроконических подъемных машинах выравнивание длин канатов производится путем сматывания каната с соответствующей бобины на длину, равную разности длин обоих канатов.

В случае если канат переставной части барабана длиннее каната заклиненного барабана на величину h , подъемный сосуд заклиненной части барабана устанавливается на $(h + 1)$ м выше нижней приемной площадки.


Путем последовательных кратковременных включений двигателя бобины заклиненного барабана канат сматывается на длину h (при этом витки трения должны медленно переползать в ручьях нарезки). Затем сосуд переставного барабана перегоняется на нижнюю приемную площадку, при этом сосуд заклиненного барабана не дойдет до верхней приемной площадки. Далее переставная часть барабана закрепляется стопорным устройством, отсоединяется от вала машины, и заклиненным барабаном сосуд дотягивается до верхней приемной площадки. Переставная часть барабана соединяется с валом, освобождается от стопорного устройства, и производится пробный перегон сосудов.

Г. Перепанцировка канатов может производиться на верхней или нижней приемной площадке. При необходимости после перепанцировки выравниваются длины канатов.

2.2.3. Навеска и замена головных канатов на одноканатной подъемной машине со шкивом трения.

А. Первоначальная навеска головных канатов (рис. 19).

Подъемные сосуды 10 и 9 устанавливают соответственно на перекрытиях 1 и 8 , расстояние между которыми должно быть равно величине упругого удлинения каната Δ_2 , при этом перекрытие 1 устанавливается на уровне верхней приемной площадки. Конец нового каната с катушки 2 канатом вспомогательной лебедки 7 переводится через копровой шкив 3 и закрепляется на бобине 6 шкива трения 5 . С помощью подъемной машины канат перематывается с катушки на бобину. Свободный конец каната запанцировывается в коуше сосуда 10 . Последний приподнимается, перекрытие 1 под ним убирается, и сосуд опускается на перекрытие 11 на нижней приемной площадке. Затем




19. Схема первоначальной навески головного каната на одноканатной подъемной машине со шкивом трения

вновь вверху устанавливается перекрытие 1. Ветвь опущенного каната закрепляется опорным зажимом 12, а в здании подъемной машины — стропом 13, после чего оставшаяся часть каната сматывается с бобины 6.

Свободный конец нового каната вспомогательным канатом переводится через шкив трения 5 и копровый шкив 4 до уровня сосуда 9. После натяжения струны каната вспомогательной лебедкой отрезается излишек каната и свободный конец его запанцировывается в коуш сосуда 9. Канат на шкиве трения 5 закрепляют зажимами 14, и с помощью машины снимают нагрузку с зажима 12 (приподнимая зажим канатом над балками перекрытия). Затем зажим 12 демонтируется, сосуд 10 снова устанавливается на перекрытие 11, снимаются зажимы 14 со шкива трения, производится навеска уравнивающего каната, после чего перекрытия 1, 8 и 11 убираются и производится пробный перегон сосудов.

Б. Замена канатов (рис. 20) .

Подъемный сосуд 1 опускается на 5–6 м ниже верхней приемной площадки и на ней устанавливается перекрытие 13. Сюда доставляется направляющая рамка 2, которая заводится в проводники армировки и ставится на четырехболтовый зажим, закрепленный на канате выше последнего жимка. Сосуд 1 несколько приподнимается, убирается перекрытие 13, и сосуд опускается на перекрытие нижней приемной площадки. Перекрытие 13 снова устанавливается, и здесь на головной канат крепится опорный зажим 5. Затем для прижатия каната к футеровке шкива трения 9 монтируются зажимы 8. С помощью подъемной машины сосуд 11 ставится на перекрытие 12, расположенное над перекрытием 13 на расстоянии Δ_2 . Подвесное устройство сосуда 1, находящегося внизу, стропами крепится к расстрельным балкам и канат отрезается (либо отпанцировывается от коуша). К канату сосуда 11, находящегося вверху, выше его прицепного устройства крепится конец каната вспомогательной лебедки 4. Стропами закрепляется подвесное устройство сосуда 11, снимаются зажимы 8 на шкиве 9, вспомогательной лебедкой создается натяжение струны головного каната, и последний отрезается либо отпанцировывается от коуша. Подъемной машиной и вспомогательной лебедкой отвес и струна головного каната переводятся через шкив 7 в здание подъема, где канат вспомогательной лебедки отсоединяется от головного. Последний снимается со шкива машины, крепится к бобине 10, и производится его намотка до необходимого натяжения струны, при этом опорный зажим 5 должен несколько приподниматься над балками перекрытия 13. Затем опорный зажим 5 снимается с каната и последний наматывается на бобину до тех пор, пока направляющая рамка не дойдет до перекрытия 13, которое временно убирается, рамка приподнимается, вновь устанавливается перекрытие 13, на котором производится отсоединение каната от рамки. К концу старого каната крепится конец нового с катушки 3 и через копровый шкив 6 затягивается в здание подъема, где новый канат закрепляется



20. Схема замены головного каната на одноканатной подъемной машине со шкивом трения

стропом, отсоединяется от старого и последний сматывается с бобины (транспортным средством растягивается по двору либо наматывается на катушку). Новый канат крепится к бобине, освобождается от стропа и наматывается на бобину плотными перепутанными рядами.

После намотки каната на бобину его свободный конец заводится в направляющую рамку 2 на перекрытии 13, затем рамка вместе с канатом приподнимается с помощью подъемной машины, перекрытие 13 убирается и новый канат опускается в ствол. Внизу конец каната запанцировывается в коуш сосуда 1, и подвесное устройство сосуда 1 освобождается от стропов. Вновь устанавливается перекрытие 13, на нем монтируется опорный зажим 5, и при обратном ходе машины ветвь каната зависает

на этом зажиме. Затем с бобины сматывается оставшаяся часть нового каната, последний укладывается в желоб канатоведущего шкива, канатом вспомогательной лебедки переводится через копровый шкив 7, подтягивается к сосуду 11. Здесь отрезается излишек каната, и свободный конец нового каната запанцировывается в коуш сосуда 11, затем от каната отсоединяется канат вспомогательной лебедки и освобождается от стропов подвесное устройство сосуда 11. На шкив подъемной машины устанавливаются зажимы 8, сосуд 11 приподнимается над перекрытием 12, перекрытие убирается, сосуд 11 опускается до тех пор, пока опорный зажим 5 не приподнимается над перекрытием 13. Зажим 5 демонтируется, убирается перекрытие 13, снимаются зажимы со шкива трения, и сосуд 1 поднимается вверх до тех пор, пока направляющая рамка не поднимется над уровнем перекрытия 13, которое затем устанавливается в рабочее положение для производства демонтажа направляющей рамки. Далее осуществляется пробный перегон сосудов.

В. Регулирование длины каната. Один из сосудов устанавливается на уровне нижней приемной площадки (на качающуюся площадку). Если второй сосуд не доходит до уровня верхней приемной площадки на величину h , то на эту длину необходимо укоротить канат. Для этого на шкиве трения устанавливаются зажимы, закрепляющие канат на футеровке, делается напуск каната нижнего сосуда на величину h и производится перепанцировка. После этого обратным ходом машины сосуд поднимается над перекрытием, последнее убирается, снимаются зажимы со шкива трения. Производится пробный перегон сосудов.


2.2.4. Навеска и замена головных канатов многоканатных подъемных установок. Основное оборудование для навески и замены канатов.

В качестве грузоподъемных средств, применяемых при замене канатов, можно использовать барабанные лебедки с многослойной навивкой канатов типа ЛПЭП-10, ЛПЭ-18/1400, ЛПЭ-25/900, ЛПЭ-45/1300А. При этом возможны следующие варианты: каждый канат наматывается поочередно на барабан лебедки, и производится навеска по одному канату; каждая пара канатов наматывается поочередно на барабан лебедки, разделенный ребордой, и навеска производится по два каната; количество лебедок равно числу канатов либо числу пар канатов, и производится навеска всех канатов одновременно.


Если позволяет грузоподъемность лебедок, то одновременно с навеской канатов допускается навеска и подъемных сосудов.

А. Первоначальная навеска канатов с помощью барабанных лебедок (рис. 21).

При помощи вспомогательной лебедки 4, установленной на нулевой отметке в башенном копре 6, заводится вспомогательный канат 5 через канатоведущий шкив 7 подъемной машины к основной лебедке 11, установленной вблизи копра.



21. Схема первоначальной навески головного каната на многоканатной подъемной машине



22. Схема замены головного каната на многоканатной подъемной машине

Конец одного из новых канатов 10 закрепляется к вспомогательному канату 5, вспомогательной лебедкой 4 переводится через канатоведущий шкив 7 и опускается к сосуду 2, размещенному на перекрытии 3 на верхней приемной площадке (либо к направляющей рамке, если сосуд 2 заранее опущен в ствол, например, с помощью лебедок на инвентарных канатах). Аналогичным образом заводятся концы остальных канатов, которые запанцировываются в коушах подвесных устройств сосуда 2 (либо закрепляются в направляющей рамке). С помощью лебедки 11 сосуд 2 (либо направляющая рамка) приподнимается, перекрытие 3 убирается, включается подъемная машина, канаты опускаются в ствол. Сосуд (либо направляющая рамка) внизу устанавливается на перекрытии 1 на нижней приемной площадке. В случае опускания канатов в направляющей рамке последняя демонтируется на перекрытии, установленном выше нижнего сосуда, и концы канатов припанцировываются к коушам подвесных устройств сосуда 2, затем с помощью подъемной машины и лебедок создается небольшое натяжение канатов. На перекрытии 3 канаты закрепляются опорными зажимами 13 и полностью сматываются с барабанов лебедки 11, отмеряется необходимая длина отвесов, подъемной машиной со стороны сосуда 2 создается натяжение канатов (насколько это возможно) и концы новых канатов панцируются в коушах подвесных устройств сосуда 9, установленного на перекрытии 12.

Затем производится навеска уравновешивающих канатов, после


чего при помощи мостового крана 8 либо иных грузоподъемных механизмов сосуд 9 приподнимается, перекрытие 12 убирается, сосуд 9 опускается, с помощью подъемной машины натягиваются канаты со стороны нижнего сосуда, опорные зажимы 13 снимаются, приподнимается сосуд 2, перекрытия 1 и 3 убираются. Производится пробный перегон сосудов.

Б. Замена канатов с помощью барабанных лебедок (рис. 22).

Замена канатов производится, как указывалось ранее, по одному, попарно либо всех одновременно. Ниже описан вариант одновременной замены и навески двух канатов. Сосуд 14 устанавливается на перекрытии 16, а сосуд 3 с уравнивающими канатами 1 после этого приподнимается с помощью подъемной машины (мостового крана или вспомогательной лебедки) и устанавливается на перекрытии 2 с таким расчетом, чтобы головные канаты со стороны сосуда 14 получили некоторое прослабление. Концы двух демонтируемых канатов отпанцировываются от коушей сосуда 14, и эти канаты закрепляются опорными зажимами 8 на перекрытии 12, установленном, например, на нулевой отметке. С помощью мостового крана или иных грузоподъемных средств сосуд 3 приподнимается над перекрытием 2, концы демонтируемых канатов отпанцировываются от коушей подвесных устройств, после чего сосуд 3 снова опускается на перекрытие 2. Вспомогательной лебедкой 11 протягиваются два новых каната 9 с барабана лебедки 10 через вспомогательный шкив 7 в здание копра. Концы новых канатов 9 соединяются зажимами 6 со старыми демонтируемыми канатами 13, которые затем отрезаются выше зажимов 6 и снимаются с машины. С помощью лебедки 10 старые и новые канаты приподнимаются, убираются опорные зажимы 8, и канаты опускаются в ствол. При этом старые канаты наматываются на приемную катушку 15. При подходе концов новых канатов к сосуду 14 старые канаты отсоединяются от новых, полностью наматываются на приемную катушку 15, а концы новых канатов панцируются в коушах сосуда 14. Лебедкой 10 выбирается слабина отвесов новых канатов, вновь устанавливаются опорные зажимы 8, канаты 9 полностью сматываются с барабана лебедки 10 и канатом вспомогательной лебедки 11 переводятся через шкив 4 к сосуду 3, где панцируются в его коушах. Аналогичным способом производится замена остальных канатов.

Когда все канаты заменены, с помощью мостового крана 5 (либо иных грузоподъемных механизмов) сосуд 3 приподнимается, перекрытие 2 убирается, затем сосуд 3 снова опускается и с помощью подъемной машины создается натяжение канатов со стороны нижнего сосуда, опорные зажимы снимаются, перекрытия 12 и 16 убираются. Производится пробный перегон сосудов.

В тех случаях, когда приемные катушки 15 невозможно разместить в районе загрузки сосудов, после установки сосудов на



23. Схема замены головного каната с помощью многоканатной подъемной машины

соответствующих перекрытиях и закреплению канатов опорными зажимами 8 на перекрытии 12 старые канаты отпанцировываются от коушей сосуда 3, канатом вспомогательной лебедки снимаются со шкива 4, переводятся через шкив 7 и закрепляются на барабанах лебедки 10. Нижние концы канатов отпанцировываются от коушей сосуда 14, выше него на дополнительном перекрытии монтируется направляющая рамка, в которую заводятся все канаты. Демонтируются опорные зажимы 8 и лебедкой 10 канаты выдаются на поверхность до подхода рамки к перекрытию 12, где направляющая рамка демонтируется и старые канаты полностью сматываются с барабанов лебедок 10, например, на приемные катушки. Затем новые канаты

наматываются на барабаны лебедки 10, их концы переводятся через шкив 7 к направляющей рамке, находящейся на перекрытии 12, там закрепляются, перекрытие 12 убирается, и канаты опускаются с помощью лебедки 10 к сосуду 14. На перекрытии, установленном над сосудом 14, рамка демонтируется и канаты припанцировываются к сосуду 14. Лебедкой 10 создается натяжение канатов, и они на перекрытии 12 закрепляются опорными зажимами 8. Далее производится заводка концов новых канатов к сосуду 3, как это описано ранее.

В. Замена головных канатов с помощью многоканатной машины (рис. 23).

В ряде случаев при отсутствии эффективного грузоподъемного оборудования для замены канатов может оказаться целесообразным временное использование канатоведущего шкива подъемной машины в качестве бобины для намотки старых и новых канатов. Порядок работ при этом следующий (см. рис. 23).


Сосуд 1 ставится на перекрытие 10, над ним машиной создается напуск канатов, затем машиной (если выполняется условие п. 2.1.28) или краном сосуд 3 ставят на перекрытие 2. Для увеличения тяговой способности шкива канаты крепятся к нему зажимами, после чего над сосудом 3 машиной образуют напуск. На перекрытии 5 на канаты ставятся опорные зажимы 4, отпанцировываются канаты от коушей сосуда 3, снимаются зажимы с канатов на шкиве и с помощью крана отпанцированные канаты поочередно заводятся в машинный зал, снимаются со шкива и каждый в отдельности укладывается петлями на полу. Один из блоков

футеровки канатоведущего шкива снимается, конец одного из старых канатов вводится в отверстие обечайки шкива и крепится к нему зажимами. Подъемной машиной этот канат наматывается на канатоведущий шкив до тех пор, пока опорный зажим не приподнимется над балками перекрытия 5. Затем опорный зажим демонтируется, подъемной машиной создается напуск каната, и он отпанцировывается от коуша сосуда 1. Над этим сосудом на перекрытии 9 устанавливается направляющая рамка 6, в которую заводится конец отпанцированного каната. Подъемной машиной этот канат наматывается на канатоведущий шкив до подхода рамки к уровню перекрытия 8, на котором рамка 6 демонтируется. К концу старого каната присоединяется от катушки 7 конец нового и последний заводится в машинное здание, где отсоединяется от старого и временно закрепляется стропом. Далее старый канат сматывается со шкива, выводится через оконный проем во двор, где складывается в бухту либо наматывается на приемную катушку. После освобождения шкива от старого каната конец нового закрепляется внутри шкива и наматывается необходимой длины. Другой свободный конец этого каната заводится в направляющую рамку 6, находящуюся на перекрытии 8, и с помощью машины опускается к сосуду 1, пока рамка не установится на перекрытие 9. Здесь конец нового каната запанцировывается в соответствующий коуш сосуда 1, машиной производится натяжение каната и последний закрепляется опорным зажимом 4 на перекрытии 5. Затем со шкива полностью сматывается новый канат и складывается на полу машинного зала. Аналогичным образом производится замена всех остальных канатов, и с канатоведущего шкива убирается сменная футеровка. После этого демонтируется направляющая рамка 6, убирается перекрытие 9. Концы новых канатов с помощью крана переводятся через канатоведущий шкив и опускаются к сосуду 3, машиной (насколько это возможно) создается натяжение канатов со стороны сосуда 1, и новые канаты запанцировываются в коушах сосуда 3. Затем сосуд 3 с помощью мостового крана либо иных грузоподъемных средств приподнимается, перекрытие 2 под ним убирается, сосуд 3 опускается до тех пор, пока опорные зажимы 4 не поднимутся над балками перекрытия 5, зажимы снимаются, перекрытие убирается, сосуд 1 приподнимается, перекрытие 10 под ним убирается и производится пробный перегон сосудов.


2.2.5. Навеска и замена уравнивающих канатов на одноканатных и многоканатных подъемных станках.

А. Первоначальная навеска уравнивающих канатов (рис. 24).

Первоначальная навеска уравнивающих канатов производится после навески головных канатов при расстановке подъемных сосудов на перекрытиях в исходных положениях (один сосуд сверху, другой — внизу). При этом устанавливаются перекрытия 8 и 11 под каждым из сосудов для производства необходимых монтажных работ.



24. Схема первоначальной навески и замены уравновешивающего каната



25. Схема первоначальной навески и замены тормозного каната

На многоканатных подъемных установках целесообразно производить одновременную навеску всех уравновешивающих канатов. Конец каната с барабана лебедки 4 переводится через вспомогательный шкив 5, заводится в направляющую рамку 3, движущуюся в проводниках того раздела ствола, сосуд которого находится в верхнем положении. Монтаж и заводка рамки осуществляются на перекрытии 8. Канат опускается в ствол, отсоединяется на перекрытии 1 от рамки, пропускается под брусьями, подтягивается канатом вспомогательной лебедки к сосуду 10 и панцируется в коуше его подвесного устройства. Верхняя часть нового каната крепится опорным зажимом 7 либо стропом к станку копра, конец каната отсоединяется от барабана лебедки 4 и панцируется в коуше подвесного устройства верхнего сосуда. Отвес каната освобождается от зажима 7, производится снятие сосудов с перекрытий, демонтаж перекрытий, осуществляется пробный перегон сосудов.

Б. Замена уравновешивающих канатов (см. рис. 24).

На многоканатных подъемных установках целесообразно производить одновременную замену всех уравновешивающих канатов.

Подъемные сосуды вначале ставятся на перекрытиях (один вверху, другой внизу) и под ними устанавливаются дополнительные перекрытия 8 и 11 для производства необходимых монтажных работ. Старый уравновешивающий канат на перекрытии 8 закрепляется опорным зажимом 7, отсоединяется от сосуда 6 и закрепляется на барабане лебедки 4. На перекрытии 1 устанавливается направляющая рамка, в которую заводится конец каната, отсоединенного от нижнего сосуда и

переведенного канатом вспомогательной лебедки в смежный раздел. Снимается опорный зажим 7 и производится намотка старого каната на барабан лебедки 4 до подхода рамки к перекрытию 8, на котором рамка демонтируется.

В том случае, если в стволе на нижнем горизонте есть возможность разместить катушки с новыми канатами и пустые катушки для приема старых канатов, то замена уравнивающих канатов производится следующим образом. Под сосудом 10 устанавливают перекрытие 11, затем ставят перекрытие 1. Пустая приемная катушка 2 размещается со стороны сосуда, поднятого в верхнее положение, катушка 9 с новым канатом размещается со стороны сосуда, опущенного в нижнее положение. Конец старого каната отпандируется от коуша подвесного устройства нижнего сосуда, вспомогательной лебедкой подтягивается к катушке 2 и закрепляется на ее барабане. Новый канат с катушки 9 подтягивается к нижнему сосуду и запандируется в коуше его подвесного устройства. С помощью машины сосуд 6 опускается в ствол, а сосуд 10 поднимается вверх, при этом на катушку 2 наматывается старый канат, а с катушки 9 разматывается новый. Когда сосуд 10 дойдет до верхнего положения, новый канат полностью сматывается с катушки 9, вспомогательной лебедкой конец его переводится в смежный раздел ствола и пандируется в коуше подвесного устройства сосуда 6. Затем производится пробный перегон сосудов.

2.2.6. Навеска и замена тормозных канатов.

А. Первоначальная навеска тормозных канатов (рис. 25). Два новых каната на катушках 2 и 3 опускаются на нижнюю приемную площадку и устанавливаются в выработку околоствольного двора.

Концы тормозных канатов заводятся в ловитель и направляющие муфты клетки 6, расположенной на нижней приемной площадке, на канате закрепляются зажимы 4. Выше зажимов должен быть оставлен запас каната, необходимый для соединения с амортизационными канатами. Запас канатов размещается в клетке, и их концы закрепляются на раме клетки.

Подъемной машиной клеть поднимается в крайнее верхнее положение. Концы канатов заделываются в соединительные полумуфты, поднимаются на подшкивную площадку и прикрепляются к амортизационным канатам 5. Затем клеть медленно опускают вниз, чтобы освободить от веса тормозных канатов, после чего зажимы 4 снимаются. Затем нижние концы канатов в зумпфе пропускаются через натяжное устройство и устанавливается крепление 1.

Б. Замена тормозных канатов (см. рис. 25).

Клеть 6 (при замене одного тормозного каната) устанавливается в крайнем верхнем положении. Рамка ловителя закрепляется на клетке (с целью исключения случайных срабатываний ловителя), на тормозном канате устанавливаются над направляющими муфтами металлические

зажимы 4, в зумпфе нижний конец тормозного каната освобождается от крепления 1 и конец его выводится на приемную площадку околоствольного двора. Клеть приподнимается в результате чего образуется напуск над зажимом 4 тормозного каната. Тормозной канат перерезается выше зажима, и на малой скорости клеть 6 с закрепленным на ней (с помощью зажима 4) тормозным канатом опускается на нижнюю приемную площадку. При этом старый канат наматывается на катушку 2 либо растягивается по выработке. После установки клетки на нижнее посадочное устройство зажим 4 снимается, канат выводится из ловителя, рамка ловителя освобождается от крепления. Навеска нового каната производится так, как описано в п.2.2.6.А.

При наличии лебедки достаточной грузоподъемности замена старого и навеска нового тормозных канатов могут производиться одновременно.


Конец нового каната с барабана лебедки через блок опускается до уровня нулевой площадки.

Старый тормозной канат стропами крепится к клетке, расположенной на верхнем перекрытии, или подвесному устройству клетки, конец его в зумпфе освобождается от крепления и выводится в околоствольный двор. Клеть приподнимается, тормозной канат напускается, его верхний конец отсоединяется от амортизационного каната и выводится из ловителя и направляющих муфт. Затем на нулевой отметке ставится перекрытие для выполнения операции соединения старого и нового тормозных канатов. Перекрытие убирается, клеть опускается настолько, чтобы нагрузка от старого каната полностью воспринялась лебедкой. После этого верхний конец старого каната отрезается выше узла соединения с новым. Лебедкой осуществляется спуск нового и старого канатов в ствол, при этом старый внизу либо растягивается по выработке, либо наматывается на катушку.

Новый канат опускается в ствол до уровня 5—10 м ниже балок натяжного устройства, затем он на нулевой площадке закрепляется опорным зажимом, напускается длина каната, равная расстоянию от опорного зажима до узла соединения с амортизационным канатом, канат разрезается, конец его пропускается через ловитель и направляющие муфты, на конце монтируется соединительная полумуфта, которая затем поднимается и крепится к амортизационному канату. Тормозной канат крепится к клетке или подвесному устройству стропами, приподнимается клетью для демонтажа опорного зажима. Затем производится крепление конца каната в зумпфе к натяжному устройству.

2.2.7. Замена проводниковых и отбойных канатов. Подъемный сосуд 10 (рис. 26) устанавливается вверху на перекрытие 9. Старый канатный проводник 3 освобождается от натяжных грузов 1 и выводится из направляющих устройств на сосуде. Конец нового проводникового каната 7, размещенного на лебедке 6, пропускается

через вспомогательный шкив 5 и крепится к старому канату 3 зажимами 4. После этого лебедкой 6 создается натяжение канатов для образования напуска старого каната над зажимом 4. Старый канат отрезается выше зажима и опускается вместе с новым в ствол, при этом нижний конец старого каната выводится на горизонт и сматывается на катушку 2 либо растягивается по выработке. Новый канат опускается до крайнего нижнего положения и отсоединяется от старого; оставшаяся верхняя часть старого каната соединяется с канатом вспомогательной лебедки, освобождается от крепления на копре и с помощью вспомогательной лебедки опускается на нулевую отметку. Новый канат закрепляется на перекрытии 13 опорным зажимом 12, затем с лебедки 6 сматывается канат длиной, равной расстоянию от зажима до коуша 11, канат разрезается, конец его соединяется с канатом 8 вспомогательной лебедки, поднимается вспомогательной лебедкой на отметку его крепления на копре, где закрепляется в клиновом коуше 11. Затем снимается опорный зажим 12 с каната 7. К нижнему концу каната крепится натяжной груз 1.



26. Схема первоначальной навески и замены проводникового и отбойного канатов

Аналогичным образом производится замена отбойных канатов.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАХТНЫХ КАНАТОВ

На надежность и долговечность шахтных канатов (наряду с правильным выбором конструктивных, прочностных, размерных параметров и правильной навеской) существенное влияние оказывает соблюдение необходимых требований по эксплуатации, начинающейся с момента получения канатов.

3. 1. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ШАХТНЫХ КАНАТОВ

3. 1. 1. Канаты должны поставляться на деревянных (ГОСТ 11127 – 78) или металлических барабанах по технической документации. Канаты массой до 400 кг могут быть смотаны в бухты. Диски и шейки барабанов должны быть покрыты предохранительной смазкой или изоляционным материалом. По согласованию с потребителем в технически обоснованных случаях канаты могут подвергаться дополнительной упаковке (обвертывание водонепроницаемой бумагой, опалубка барабанов и пр.). Барабаны с канатами грузоподъемного назначения обшиваются досками вплотную. Максимальный зазор между ними допускается не более 50 мм. Допускается также по согласованию с потребителем поставка канатов без обшивки. Упаковка канатов, отгружаемых в районы Крайнего Севера и отдаленные районы, а также транспортируемых морским путем, производится по ГОСТ 15846 – 79.

3. 1. 2. Диаметр шейки барабана должен быть не менее 15 номинальных диаметров каната. Борт барабана должен выступать над наружным слоем намотанного каната не менее чем на два диаметра каната при диаметре 25 мм и менее и на 50 мм при диаметре каната более 25 мм. Допускается наматывать на барабан несколько отрезков каната одного типоразмера. В этом случае в маркировке указывается длина каждого отрезка в метрах, считая от шейки барабана.

Концы круглых канатов должны быть обмотаны мягкой проволокой на длине не менее одного шага свивки, а концы плоских – на длине не менее трехкратной толщины каната. Витки каната на барабанах должны быть плотно, без защемления прилегать друг к другу. Конец каната должен быть прикреплен к барабану мягкой проволокой.

3.1.3. Каждый канат должен быть снабжен металлическим ярлыком, на котором указывают:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер каната в системе нумерации предприятия-изготовителя;
- условное обозначение каната;
- длину каната или каждого отрезка в метрах;
- массу каната брутто в кг;
- дату изготовления каната.

Ярлык прибивают гвоздями на видном месте диска барабана, а к бухте крепят мягкой проволокой.

3. 1. 4. На каждый канат предприятием-изготовителем должен быть выдан акт-сертификат, содержащий следующие данные:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;
- наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

номер каната в системе нумерации предприятия-изготовителя;
назначение каната;
номер соответствующего стандарта на сортамент;
номинальный диаметр каната в мм;
группу покрытия проволоки;
направление свивки каната и сочетание направлений свивки его элементов;
способ свивки каната;
степень крутимости каната;
длину каната или каждого отрезка в метрах;
массу брутто, кг;
результаты механических испытаний;
маркировочную группу каната по временному сопротивлению разрыву;
марку каната по механическим свойствам проволок;
суммарное разрывное усилие всех проволок в канате или разрывное усилие каната в целом с указанием „номинальное” при оценке временного сопротивления разрыву оцинкованных проволок в канате по номинальному диаметру;
материал органического сердечника;
диаметры проволок в случае изменения их согласно п. 2.6 по ГОСТ 3241 – 80;
дату изготовления каната;
тип смазки;
номер барабана.

Предприятием-изготовителем к сертификату прикладывается анкета о сроках службы каната в условиях эксплуатации. По окончании эксплуатации каната потребитель обязан заполнить анкету и направить ее изготовителю.

3. 1. 5. При приеме канатов необходимо проверить:

наличие заводского акта-сертификата;
соответствие данных акта-сертификата с данными каната на ярлыке барабана;
состояние упаковки;
состояние каната (по внешнему виду).

При несоответствии каната требованиям стандарта и наряд-заказу по механическим свойствам проволок, суммарному разрывному усилию, диаметру, длине, конструкции, смазке, типу и конструкции сердечника, а также при обнаружении заводского дефекта каната во время приемки и навески и скрытого заводского дефекта при эксплуатации потребитель должен направить на завод-изготовитель рекламацию, в которой указывается:

дата получения каната;
тип (ГОСТ или ТУ);

заводской номер;
диаметр и его длина;
причина браковки (вид дефекта).

Если канат был навешен на подъемную установку, то необходимо указать дату его навески.

К заводским дефектам каната относятся: перекруты, заломы и выпучивание прядей и стренг; западание, выпучивание, обрывы, переkreщивание, заломы, расплюснутость проволок; трещины, ржавчина, вмятины и надрезы, превышающие размером половину предельного отклонения по диаметру (на оцинкованных проволоках допускаются вмятины); отсутствие смазки на участках каната; неправильно соединенные сваркой концы проволок (наличие утолщений, выводящих диаметр проволок за предельные отклонения).

Заводским дефектом является также наличие смазки на канате, который заказывался несмазанным, или не согласованная заказчиком замена сердечника из сизаля сердечником из другого органического материала (пеньки, полипропилена и др.).

К скрытым заводским дефектам, обнаруживаемым в процессе эксплуатации, относят: местные нарушения свивки сердечника, неправильное выполнение счалки органического сердечника, „рыхлость“ прядей, низкие пластические свойства отдельных проволок, приводящие к быстрому нарастанию их обрывов.

Наличие зазора между прядями в канатах с металлическим сердечником, выступающий между прядями ворс от органического сердечника в канатах с органическим сердечником, а также наличие в канатах без покрытия одной или нескольких оцинкованных проволок не являются основанием для браковки каната.

Если рекламация признается заводом-изготовителем, то вместо бракованного каната поставляется новый. Бракованный канат должен сохраняться до приезда представителя завода-изготовителя и при необходимости по требованию завода должен быть возвращен заводу без дополнительных его повреждений и нарушений целостности.

Браковка каната определяется:

особыми условиями поставки металла и металлоизделий;

инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г. № П-6;

инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25. 04. 1966 г. № П-7.

При передаче каната на другое предприятие к нему обязательно прилагается заводской акт-сертификат. Если при выдаче с базы канат

разрезают на части, то к каждой из них прилагают копию акта-сертификата, с последней частью выдают подлинник акта-сертификата.

3. 1. 6. Транспортирование канатов должно соответствовать группе условий хранения ЖІ по ГОСТ 15150 – 69 (на открытых площадках в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условно-чистой атмосфере, содержащей сернистого газа не более 0,025 мг/м³, хлоридов – менее 0,3 мг/м² сут).

При транспортировании и выгрузке должны быть приняты меры против повреждения витков каната.

Нельзя допускать сбрасывание барабанов с канатом даже с незначительной высоты.

На месте получения канатов надо иметь необходимые грузоподъемные средства для их выгрузки. При этом подъемно-транспортные средства должны быть рассчитаны на максимальный вес получаемых канатов.

Допускается перевозка канатов массой более пяти тонн автотранспортом с установкой барабанов плашмя. Погрузка и разгрузка барабанов в этом случае осуществляются путем продевания петли стропа по центральному отверстию барабана с заводкой снизу трубы диаметром 6 дюймов.

3. 1. 7. При погрузочно-разгрузочных работах запрещается нахождение людей под поднятым барабаном и на пути его перемещения. Чалочные приспособления должны быть в исправном состоянии. При проведении погрузочно-разгрузочных работ в ночное время место работ должно быть хорошо освещено.

3. 1. 8. Хранение канатов должно соответствовать ГОСТ 15150 – 69 (под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов). При этом ось барабана должна быть параллельна полу. Допускается хранение барабанов массой более пяти тонн плашмя с подкладыванием брусьев под диск барабана. При многоярусной укладке барабанов первый ряд прочно закрепляют с помощью клиновых брусьев.

По согласованию с канатными заводами хранение резервных канатов производится на транспортных барабанах.

Допускается перемотка канатов с транспортных барабанов на лебедку или металлический барабан (моторную катушку) при соблюдении требований п. 2.1.16 настоящей Инструкции.

Поступившие на хранение канаты подлежат немедленному осмотру и смазке оголенных при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах участков каната канатной смазкой.

При длительном хранении канаты необходимо периодически (не реже чем через 6 мес) осматривать по наружному слою и смазывать канатной смазкой.

3. 1. 9. При перемотке каната с транспортного барабана на барабан вспомогательных устройств, предназначенных для навески каната, эти барабаны должны удовлетворять тем же требованиям, что и транспортные барабаны. Для вспомогательных устройств применяются металлические барабаны.

3. 2. СМАЗКА ШАХТНЫХ КАНАТОВ

Для эффективного использования технического ресурса канаты должны смазываться как при изготовлении, так и при эксплуатации. При изготовлении смазывают органический сердечник, все проволоки при свивке их в прядь и канат в целом. В процессе эксплуатации смазку наносят на канат в целом.

3. 2. 1. Все канаты в шахтных стволах за исключением головных подъемных канатов установок с одноканатными и многоканатными шкивами трения должны смазываться консистентными антифрикционными канатными смазками.

На проволоки стальных канатов в процессе их изготовления наносятся смазка „Торсиол-35” и другие смазки, допущенные к применению на шахтах в установленном порядке.

3. 2. 2. На проволоки головных канатов подъемных установок со шкивами трения в процессе свивки прядей может наноситься консистентная фрикционная канатная смазка КФ-10. На канат в целом смазку не наносят. Органический сердечник указанных канатов должен изготавливаться сухим (без нанесения канатной смазки и пропиточного состава, а также при ограниченном до 5 % содержании минерального масла от постоянно сухой массы сердечника).

3. 2. 3. Тормозные канаты парашютов шахтных клеток рекомендуется заказывать оцинкованными без нанесения смазки на канат в целом.

При получении с завода канатов со смазкой каната в целом перед навеской заводская смазка должна быть удалена.

3. 2. 4. Все канаты в шахтных стволах, за исключением тормозных, должны в процессе эксплуатации регулярно смазываться. Периодичность нанесения смазки должна выбираться из условия поддержания целостности смазочного слоя на поверхности каната, но не реже одного раза в месяц.

3. 2. 5. Канаты головные для барабанных машин, уравнивающие, проводниковые и отбойные должны смазываться эксплуатационной канатной смазкой „Торсиол-35Э”, представляющей собой дисперсный раствор канатной технологической смазки „Торсиол-35” в органическом трудногорючем растворителе (температура самовоспламенения 380 °С) типа тетрахлорэтилен, который испаряется из слоя смазки после ее нанесения на канат.

Смазка поставляется в жидком виде в герметичной таре вместимостью не более 20 л. Смазку изготавливает Бердянский опытный нефтемаслозавод.

3. 2. 6. Для смазки работающих канатов в процессе их эксплуатации допускается также применять консистентную технологическую канатную смазку. При этом смазка должна быть перед нанесением расплавлена (разогрета до температуры, указанной в ГОСТе или ТУ на эту смазку).


3. 2. 7. Для каждой эксплуатационной канатной смазки должна быть инструкция по безопасному применению, и лица, занятые выполнением работ по нанесению смазки, должны быть ознакомлены с этой инструкцией.

3. 2. 8. При осмотрах канатов под коушем, зажимами и т. д. эти места канатов также должны смазываться.

3. 2. 9. Перед нанесением смазки канат должен быть очищен от старой смазки и грязи. Очистка каната производится устройством с исполнительным органом в виде вращающейся от электродвигателя 1 в опорах 3 металлической щетки 2, изготовленной из стальной канатной проволоки диаметром не более 1 мм (рис. 27). В случае когда щетка не охватывает канат 4 по всему периметру, очистка производится либо двумя устройствами одновременно, либо одним за два прохода. Скорость движения каната при очистке должна быть 0,3 м/с, а частота вращения щеток — не менее 500 об/мин. Для очистки каната могут применяться и другие устройства.

3. 2. 10. Нанесение смазки производится через устанавливаемую на канат разъемную воронку, которая закрывается крышкой. Нижнее отверстие воронки по периметру каната должно быть уплотнено войлоком или ветошью, исключающими проливание смазки. Смазка должна заливаться в воронку непосредственно из поставляемой тары. Нанесение смазки на канаты поверхностных подъемных установок производится со специальных площадок, установка которых не должна приводить к нарушению вентиляционного режима, а на канаты подземных установок — с верхней приемной площадки за пределами камеры. Остальные требования должны выполняться согласно инструкциям по применению конкретного вида смазки.

3. 2. 11. Нанесение эксплуатационной фрикционной канатной смазки должно производиться с использованием специального устройства,



27. Схема устройства для очистки каната

обеспечивающего покрытие каната равномерной тонкой пленкой и допущенного к эксплуатации в установленном порядке.

3. 2. 12. Расход смазки (кг) определяется по следующим формулам: для круглопрядных канатов

$$Q = \frac{3,5 (d + 3) l}{1000};$$

для трехграннопрядных канатов

$$Q = \frac{(2,5d + 0,026d^2) l}{1000};$$

для канатов закрытой конструкции

$$Q = \frac{2,3 d l}{1000},$$

где d и l – соответственно диаметр[мм] и длина (м) каната.

3. 2. 13. Скорость движения каната в стволе со свежей струей воздуха или в наклонной выработке при нанесении смазки должна быть не более 0,3 м/с.

Допускается наносить смазку при большей скорости. При этом во избежание превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) растворителя в воздухе (10 мг/м³) скорость движения каната (м/с) должна быть не более значения, определяемого формулой

$$V = \frac{l Q_{\text{в}} q_{\text{с}}}{1000 a},$$

где $Q_{\text{в}}$ – количество воздуха, проходящего по стволу или по наклонной выработке, м³/с; $q_{\text{с}} = 1,0$ г/м³ – нормируемое из условия ПДК количество смазки на 1 м³ воздуха, проходящего по стволу или по наклонной выработке; Q – расход смазки, кг.

В стволах с исходящей струей скорость движения каната по условию ПДК не лимитируется.

3. 2. 14. После нанесения смазки работу подъемной установки можно начинать спустя не менее одного часа.

3. 2. 15. Смазка должна храниться в герметически закрытой таре в неотопливаемом проветриваемом помещении.

3. 2. 16. Категорически запрещается вблизи места нанесения смазки, а также в месте ее хранения курить, пользоваться открытым огнем или иметь предметы, нагретые до температуры выше 125 °С.

3. 2. 17. Пустую тару из-под смазки необходимо хранить с полностью открытой крышкой не менее суток в хорошо проветриваемом месте, где нет прямых солнечных лучей, а также открытого огня и нагретых

до температуры 125 °С и выше предметов. В таких же условиях не менее суток должны храниться войлочные и матерчатые уплотнения разъемной воронки, а также ветошь, которая использовалась для обтирания смазки, после чего они могут быть уложены в тару, где хранятся использованные обтирочные материалы.

3. 2. 18. Смазку, попавшую на зонт подъемного сосуда, можно удалить с него не ранее чем через сутки.

3. 2. 19. Категорически запрещается поджигать остатки смазки в таре или мыть тару щелочью или кислотой. Тара и воронка могут очищаться бензином от остатков смазки не ранее чем через сутки.

3. 2. 20. На выполнение работ, связанных с нанесением смазки на канат, выдается письменный наряд с указанием ответственных лиц и мер безопасности.

3. 3. ПОДВЕСНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА

Подвесные устройства предназначены для присоединения шахтных сосудов и противовесов к подъемному канату.

Подвесное устройство состоит из прицепного устройства (коуша) и подвески.

Прицепное устройство (коуш) — это узел, служащий для соединения подъемного каната с подвеской (запанцировки подъемного каната).

Подвеска — это соединительное звено между прицепным устройством и подъемным сосудом или противовесом. Подвеску различают одинарную и двойную. Двойной подвеской называют подвеску, имеющую два независимых вида прикрепления прицепного устройства (коуша) к сосуду. Двойная подвеска выполняется таким образом, что нагрузка от сосуда на подъемный канат может передаваться через одну либо через обе подвески. В первом случае несущую нагрузку подвески называют рабочей, а вторую — предохранительной, во втором случае обе называют рабочими.

Подвесные устройства клетей, снабженных парашютами, включают в себя еще и элементы парашютных устройств.

В качестве прицепных устройств применяют грушевидные (симметричные и несимметричные), клиновые, рычажноклиновые и другие коуши, конструкции которых согласованы с МакНИИ и прошли в установленном порядке приемочные испытания в шахтных стволах,

Конструкция прицепного устройства и его параметры должны обеспечивать надежную запанцировку в нем обильно смазанных канатов.

3. 3. 1. При применении грушевидных коушей должны соблюдаться следующие требования:

при использовании несимметричного коуша грузовая (рабочая)

ветвь каната должна огибать сторону коуша, имеющую меньший эксцентриситет;

свободная ветвь каната должна прикрепляться к рабочей не менее чем 6-ю (5-ю) четырехболтовыми зажимами для головных (уравновешивающих) канатов, при этом дальний от коуша зажим используется как контрольный;

при креплении канатов расстояния между центрами рабочих зажимов должны быть равными 200 – 300 мм;

между контрольным и последним рабочим зажимом канат может иметь петлю, вытяжка которой в процессе эксплуатации указывает на необходимость перекрепления каната на прицепном устройстве;

в отдельных случаях, при соединении канатов с помощью зажимов на вспомогательных операциях, количество зажимов может определяться расчетом. При этом давление на канат не должно превышать 50 МПа для канатов прядевой конструкции. При строго контролируемой затяжке болтов указанные удельные давления могут быть увеличены до 40 %. Расчетный коэффициент трения о поверхность зажима должен быть 0,15 для смазанного каната прядевой конструкции и 0,17 – для смазанного каната закрытой конструкции;

планки зажимов для крепления канатов должны иметь канавки, радиус которых должен быть на 0,7 – 1,0 мм больше половины диаметра применяемого каната. Во избежание пережимов проволок края канавки планок должны иметь закругления радиусом 0,15 диаметра каната. Глубина канавки должна обеспечивать величину зазора между планками в затянутом состоянии не менее 0,1 диаметра каната.

Количество четырехболтовых рабочих зажимов при креплении свободной ветви каната к грузовой определяется по формуле

$$n = \frac{ak}{(e^{f\alpha} + 1) 2dh [\sigma] f} = \frac{ak}{(e^{f\alpha} + 1) 2 P f}.$$

Контролируемое усилие затяжки одного болта

$$P_6 = \frac{P}{4}.$$

Контролируемое усилие затяжки первого от коуша ряда болтов

$$P^1_6 = P_6 + \frac{Q k \sin \alpha_1}{2},$$

где Q – статическая нагрузка на подвесное устройство, Н; k – запас прочности устройства; α – угол обхвата канатом коуша, рад; α_1 – угол геометрии клина (см. рис. 31), рад.

3. 3. 2. Клетки для людских и грузоподъемных одноканатных подъемов, головные пассажирские вагонетки для углов наклона свыше 50° и грузоподъемные клетки для наклонных выработок должны иметь двойную независимую подвеску (рабочую и предохранительную). Предохранительная подвеска для противовесов не обязательна. Крепление рабочей и предохранительной подвесок осуществляется непосредственно к коушу.

Предохранительная подвеска может быть выполнена цепями. Конструкция цепей должна исключать возможность возникновения „жучков“. Запрещается применение цепей, изготовленных посредством кузнечной сварки или ручной электросварки. При расчете предохранительной подвески необходимо считать, что вес клетки и ее полная нагрузка распределяются равномерно на все части предохранительного устройства с учетом угла наклона подвесок.

Подвесное устройство жесткого типа, применяемое у клеток, снабженных парашютами, должно иметь два независимых звена подвески: основное звено — верхняя балка и основные продольные тяги; резервное звено — элементы прицепного устройства и шток парашютной пружины.

Головные вагонетки для перевозки людей по наклонным выработкам с углом наклона до 30° могут иметь одинарную цепь подвески. В качестве подвески у этих вагонеток может использоваться центровая стержень, к которому непосредственно присоединяется прицепное устройство.

3. 3. 3. Крепление подвесного устройства (головных и уравновешивающих канатов) к сосудам и противовесам многоканатного грузового и грузоподъемного подъема должно осуществляться не менее чем в двух точках. Допускается крепление подвесного устройства в одной точке при наличии предохранительной подвески, равнопрочной рабочей. Допускается количество подвесок, равное числу подъемных головных (уравновешивающих) канатов.

Расчет подвесного устройства многоканатного подъема должен производиться, исходя из условия равномерного распределения нагрузок между ветвями канатов.

На каждом многоканатном подъеме, независимо от его назначения, должно быть не менее двух уравновешивающих канатов. Круглые уравновешивающие канаты должны прикрепляться к сосудам посредством вертлюжных устройств.

3. 3. 4. Балки сосудов и противовесов, к которым крепятся подвесные устройства головных и уравновешивающих канатов и узлы соединения подвесных устройств с металлоконструкцией сосуда, должны быть равнопрочны подвесным устройствам.

3. 3. 5. Одноэтажные подвесные полки должны быть подвешены к канату не менее чем в четырех точках.

Двух или многоэтажные полки и их крепления к головному канату должны быть выполнены так, чтобы при их подвеске без раскрепления или при перемещении по стволу не нарушалась горизонтальная устойчивость и исключалась возможность их заклинивания.

Соединение с головным канатом подвесных цепей, крюков, полков, насосов, трубопроводов, натяжных устройств и другого оборудования должно исключать возможность их самопроизвольного разъединения.

При проходке стволов в случае применения для подвесного оборудования канатов длиной более 1000 м допускается соединение их при помощи коуша-счалки, состоящей из грушевидных коушей, осей, планок, зажимов.

Для подвески кабелей в стволе должны применяться закрытые подъемные (ГОСТ 10506 — 76) и малокрутящиеся (ГОСТ 3088 — 80, ГОСТ 16827 — 81, ГОСТ 16828 — 81) канаты.

3. 3. 6. Запрещается внесение изменений в конструкцию подвесных устройств и элементов их крепления к подъемным сосудам и противовесам без согласования с проектной организацией и заводом-изготовителем.

3. 3. 7. Монтаж подвесных и прицепных устройств на шахте должен производиться в соответствии с указаниями по монтажу и обкатке производств по эксплуатации соответствующих устройств.

3. 3. 8. Новые конструкции подвесных и прицепных устройств должны согласовываться с МакНИИ.

К новым типам устройств относятся те подвесные и прицепные устройства, которые не проходили испытаний и не допущены в установленном порядке к применению на шахтах.

3. 3. 9. Все вновь создаваемые для подъемных установок вертикальных стволов подвесные устройства должны быть подвергнуты лабораторным испытаниям, включающим испытания:

устанавливающие прочность соединения каната с подвесным устройством (защемляющую способность прицепного устройства);

на усталость участка каната, закрепленного в прицепном устройстве;

подвесного устройства на прочность.

Испытаниям подвергают два образца подвесных устройств, один из них испытывается на защемляющую способность и на разрушающую нагрузку, другой — на усталость запанцированного в нем каната в условиях динамической нагрузки.

Испытания на защемляющую способность подвесного устройства грузоподъемного подъема проводят либо с рабочей подвеской, либо с предохранительной (в зависимости от возможностей испытательного оборудования).

Испытаниям на прочность подвергают обе подвески подвесного устройства грузоподъемного подъема (рабочую и предохранительную).

При испытании подвесного устройства подъемного сосуда многоканатной установки испытанию подвергают только одну цепь подвески из числа одинаковых составляющих устройства.

Испытаниям на прочность и заземляющую способность подвергают каждый типоразмер подвесного устройства.

Испытания запанцированного каната на усталость проводят лишь на одном типоразмере прицепного устройства, а полученные результаты распространяют на весь разработанный ряд подвесных устройств.

Испытание на заземляющую способность каждого типоразмера прицепного устройства производят с канатами меньшего и большего диаметра из числа предусмотренных для запанцировки в нем.

При этом, если в один типоразмер прицепного устройства входит несколько комплектов рабочих заклинивающих поверхностей, то испытания на заземляющую способность с каждым набором рабочих заклинивающих поверхностей производят с минимальным диаметром для каждого набора, а также с канатом наибольшего диаметра для данного типоразмера прицепного устройства.

Лабораторные испытания вновь создаваемых подвесных устройств проводятся в МакНИИ либо в испытательных подразделениях проектно-конструкторских организаций или заводов-изготовителей под методическим руководством МакНИИ.

Испытания на усталость запанцированного в новое прицепное устройство каната проводятся в МакНИИ.

Подвесные устройства, в конструкцию которых вносятся изменения, в результате чего может уменьшиться их прочность (изменение поперечных размеров, замена металла, изменение нагрузки на детали и т. д.) либо измениться заземляющая способность (изменение рабочих размеров клина, угла его и т. д.), должны подвергаться лабораторным испытаниям.

3. 3. 10. При освоении каждым заводом нового типа подвесного устройства (серийного или индивидуального) изготавливается один образец от каждого типоразмера подвесного устройства и по согласованию с МакНИИ производится его испытание на прочность и заземляющую способность, независимо от того, что данное подвесное устройство уже изготавливалось другими заводами.

Для испытания каждого типоразмера прицепного устройства на заземляющую способность берется канат наименьшего диаметра из предусмотренных для запанцировки.

Результаты испытаний оформляются актом.

Этот акт при условии положительных результатов испытаний дает право на изготовление опытной партии подвесных или прицепных устройств или серийное их изготовление.

В прицепных устройствах, содержащих грушевидные коуши, сами коуши и зажимы для соединения ветвей канатов испытаниям не подвергаются.

3. 3. 11. Каждое изготовленное подвесное устройство для сосудов и противовесов вертикальных стволов должно подвергаться заводским испытаниям с целью выявления отступления от чертежей при изготовлении, проверки комплектности перед отгрузкой заказчику, определения надежности работы отдельных деталей и устройства в целом.

Испытания подвесного устройства производят при трехкратной статической нагрузке по отношению к максимальной для данного типоразмера. При этом используется канат того типа и диаметра, который эксплуатируется на шахте.

В тех случаях, когда конкретный канат по прочности не позволяет достичь указанной нагрузки, испытательное усилие ограничивается разрывным усилием запанцированного в устройстве каната.

Испытания на трехкратную нагрузку могут быть заменены ультразвуковой (магнитной) дефектоскопией деталей подвесного устройства. Результаты проведенных заводских испытаний каждого подвесного устройства оформляются актом. Этот акт, подписанный начальником ОТК завода-изготовителя, высылается заказчику вместе с подвесным устройством.

На каждом подвесном устройстве четко выбивают: заводской номер, дату изготовления, максимальную нагрузку (на которую рассчитано устройство), диаметр подъемного каната, под который изготовлено это устройство.

3. 3. 12. При навеске запас прочности (по отношению к расчетной статической нагрузке) должен быть не менее:

13-кратного для прицепных устройств и дужек проходческих бадей и спасательных лестниц;

10-кратного для подвесных и прицепных устройств сосудов вертикальных подъемов и наклонных подъемов независимо от их назначения, прицепных устройств стволового проходческого оборудования (полков, опалубок и т. д.) и уравнивающих канатов подъемных установок. Запасы прочности подвесных и прицепных устройств для уравнивающих канатов должны определяться по отношению к их весу;

6-кратного для прицепных устройств проводниковых и отбойных канатов и сцепных устройств вагонеток.

Для подъемных установок при креплении подвесного устройства в нескольких точках принимается равномерное распределение расчетной нагрузки между элементами крепления.

3. 3. 13. Каждый тип подвесного устройства должен обеспечивать прочность закрепленного в нем каната не менее 85 % агрегатной прочности нового каната.

На эксплуатационных подъемных установках срок службы подвесных и прицепных устройств должен быть не более пяти лет, а прицепных устройств бадей и дужек бадей — не более двух лет. Решением специальной комиссии под председательством главного механика

шахты или его заместителя по результатам инструментальной проверки с применением методов неразрушающего контроля срок службы подвесных и прицепных устройств может быть продлен для эксплуатационных установок на два года, дужек проходческих бадей — на один год. Акт комиссии должен утверждаться главным механиком производственного объединения (комбината).

Инструментальная проверка с применением методов неразрушающего контроля производится по специально разработанной методике.

Дужка бадьи подлежит замене или ремонту при износе ее проушины или сменной втулки в проушине более чем на 5 % диаметра оси.

Суммарный износ проушины или сменной втулки дужки и оси, соединяющей ее с бадьей, не должен превышать 10 % диаметра оси.

Прицепные устройства бадей должны иметь приспособления, надежно закрывающие зев крюка во время движения бадьи и исключаящие ее самопроизвольную отцепку.

При проведении наклонных или вертикальных выработок, где производится подъем и спуск людей и грузов, подвесные устройства перед навеской должны быть испытаны на двойную концевую нагрузку; такие же испытания производятся не реже одного раза в полугодие, за исключением устройств подвесного проходческого оборудования.

Результаты испытаний должны заноситься в „Книгу осмотра подъемной установки“.

3. 3. 14. В качестве прицепных устройств сосудов и противовесов вертикальных подъемов шахт, находящихся в эксплуатации, рекомендуется применять клиновые коуши с двусторонним зажатием каната (типа КД). Могут применяться коуши с односторонним зажатием каната (типа ККБ) и рычажно-клиновые коуши (типа КРГ). Для индивидуальных сосудов допускается применять симметричные и несимметричные грушевидные коуши с плоскими четырехболтовыми стальными зажимами.

Применение зажимов из круглой стали во избежание пережима каната запрещается.

Для повышения надежности удержания каната в коушах типа ККБ и КРГ свободный конец каната дополнительно крепится крестовым зажимом.


В клиновых коушах с одно- и двусторонним зажатием каната типа КД и ККБ каждый типоразмер коуша может изготавливаться заводами с несколькими типоразмерами вертикальных клиньев, каждый из которых позволяет запанцировывать ограниченный диапазон диаметров канатов.

3. 3. 14. 1. Коуш КД (рис. 28, табл. 7) состоит из листов 6, соединенных между собой вкладышами 2 и 5 с помощью болтов, клина 1, зажима 3, амортизатора 4 и горизонтального клина 7.

Удержание каната обеспечивается за счет двустороннего зажатия его

Параметры коушей типа КД

Типоразмер	Статическая нагрузка, кН	Диаметр каната, мм	Основные размеры, мм									Масса, кг
			A	B	B	Г	R	H	r	b	b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УП6,3.070		20-24						6	14	17	13	
для скипов -01	63	24-28	754	322	72	70	110	8	16	19	17	48
-02		28-33						10	18	22	20	
-03		20-24						6	14	17	13	
для клеток -04	63	24-28	754	322	72	70	110	8	16	19	17	51
-05		28-33						10	18	22	20	
УП12,5.070		27-32						10	18	19	15	
для скипов -01	125	32-37	996	423	87	100	140	12	21	21	20	113
-02		37-42						15	23	24	23	
-03		27-32						10	18	19	18	
для клеток -04	125	32-37	996	423	87	100	140	12	21	21	20	126
-05		37-42						15	23	24	23	
УП20.070		33-37						10	21	19	18	
-01	200	37-41	1306	534	110	125	180	12	23	21	20	218
для скипов -02		41-46						15	25	23	22	
-03		46-50,5						17	27	25	24	
для клеток -04	200	33-37	1306	534	110	125	180	10	21	19	18	238
-05		37-41						12	23	21	20	
-06		41-46						15	25	23	22	
-07		46-50,5						17	27	25	24	
УП25.070		36,5-41						12	22	24	23	
-01	250	41-44,5	1340	550	125	135	180	14	24	26	25	260
для скипов -02		44,5-48,5						16	26	28	27	
-03		48,5-53,5						18	28	30	29	
-04		36,5-41						12	22	24	23	
-05		41-44,5						14	24	26	25	
для клеток -06	250	44,5-48,5	1340	550	125	135	180	16	26	28	27	275
-07		48,5-53,5						18	28	30	29	
УП30.070		42-46						15	25	24	23	
-01	300	46-50	1426	600	125	150	200	17	27	26	25	338
для скипов -02		50-55						19	30	29	28	
-03		55-60,5						21	32	32	31	
-04		42-46						15	25	24	23	
для клеток -05	300	46-50	1426	600	125	150	200	17	27	26	25	361
-06		50-55						19	30	29	28	
-07		55-60,5						21	32	32	31	
УПС46.010		44-50	1615	680	145	195	220	14	27	24	24	
-01	460	50-55						16	30	26	26	514
для скипов -02		55-60						19	32	29	29	
-03		60-65						21	34	31	31	



28. Устройство прицепное типа КД

между клином и вкладышами 2 и 5. Горизонтальный клин фиксирует положение клина 1 относительно корпуса и предотвращает его выпадение при напуске каната. Перед заводкой каната в коуш клин крепится планкой к корпусу (через имеющиеся отверстия в листах и клине коуша), затем конец каната заводится в коуш между вертикальным вкладышем и клином, между наклонным вкладышем и клином и крепится зажимом к наклонному вкладышу.

Зажатие каната в коуше производится путем натяжения его с помощью подъемной машины или других подъемных средств. После зажатия каната коуш закрепляется относительно корпуса горизонтальным клином.

Если горизонтальный клин забивается свободно, необходимо под него в отверстие поставить прокладки и закрепить шплинтом от горизонтального смещения. Затем на корпусе коуша монтируют амортизаторы для гашения колебаний каната, а на холостой ветви каната на расстоянии 100 мм от зажима ставят метку.


В процессе работы коуша необходимо регулярно его осматривать и при необходимости с помощью горизонтального клина производить подтяжку (относительно корпуса) клина, огибаемого канатом.

Коуши типа КД разработаны Донгипроуглемашем и серийно изготавливаются машиностроительными заводами:

Дружковским им. 50-летия Советской Украины — в подвесных устройствах для клетей и скипов многоканатного подъема типа УПБ;

Донецким им. Ленинского комсомола Украины — в подвесных устройствах скипов многоканатного подъема.

3. 3. 14. 2. Коуш типа ККБ (рис. 29, табл. 8) состоит из корпуса 5, клина 1, ограничителя (гасителя) колебаний 4, натяжного устройства 3 и крестового зажима 2. Ограничитель колебаний выполнен в виде цилиндрического стакана с набором в нем упругих резиновых втулок. Подвижный клин имеет по наклонной и круговой торцевым поверхностям канавку (ручей) под канат, а также гладкую опорную поверхность, контактирующую с вертикальным вкладышем корпуса. При




29. Устройство прицепное типа ККБ

заделка в коуше канат пропускается через скобу ограничителя колебаний, огибает криволинейную часть клина и проходит между наклонным вкладышем корпуса и клином. После затяжки каната в коуше подъемной машины свободный конец каната закрепляется в форме петли с

Параметры коушей типа ККБ

Типоразмер	Диаметр каната прядевой конструкции, мм	Статическая нагрузка, кН	Основные размеры, мм						Масса, кг	
			A	B	B	F	d	R		K
1ККБ. 000 –02	19–23	65	837	313	80	38	50	11,5	5	93
–03	22–26							13	6	
2ККБ. 000 –03	22–26							13	6	118
–04	27–33	116	955	396	125	48	70	16,5	8	
–05	30–36							18	9	
3ККБ. 000 –03	30–36							18	9	301
–04	36–42	200	1248	528	150	64	90	21	10	
–05	40–46							23	12	
4ККБ. 000 –04	36–42							21	10	397
–05	40–46	305	1415	563	190	74	100	23	12	
–06	44–50							25	13	
–07	49–55							27,5	15	
5ККБ. 000 –04	44–50							25	13	507
–05	49–55	386	1604	638	220	84	115	27,5	15	
–06	54–60							30	16	
–07	59–65							32,5	18	
6ККБ. 000 –03	49–55							27,5	15	736
–04	54–60	460	1737	686	255	94	130	30	16	
–05	59–65							32,5	18	



30. Клиновой коуш типа КРГ

помощью крестового зажима, расположенного над корпусом на расстоянии 50 мм. Для предотвращения выпадения клина из корпуса при напуске каната необходимо затянуть гайки натяжного устройства. В процессе работы коуша необходимо регулярно его осматривать и при необходимости производить подтяжку гаек натяжного устройства.

Клиновые коуши типов 1ККБ – 6ККБ разработаны институтом ВНИПИрудмаш.


Коуши серийно изготавливаются Дружковским машиностроительным заводом им. 50-летия Советской Украины в комплекте с подвесными устройствами типа ПУС для скипов одноканатного подъема.

3. 3. 14. 3. Коуш типа КРГ (рис. 30, табл. 9) состоит из следующих элементов: вертикальных рабочих клиньев 4, обратных клиньев 3, горизонтальных клиньев 2, рычагов подвески 1, корпуса 5, упорной втулки 9, осей 6, гайки 8 и опоры 7.


Для обеспечения надежности заклинивания каждому диаметру каната должны соответствовать только строго определенные размеры вертикальных рабочих клиньев. При креплении каната в коуше канат пропускается между вертикальными клиньями, освобожденными от горизонтальных. Упорной втулкой вертикальные клинья поднимаются до соприкосновения их с канатом, после чего дальнейшее зажатие каната

Параметры коушей типа КРГ

Типоразмер	Статическая нагрузка, кН	Диаметр каната прядевой конструкции, мм	Размеры канавок под канат (мм) :		Основные размеры, мм				Масса, кг
			радиус	глубина	А	Б	В	Г	
КРГ 1А.000	65	17,0–18,5	11	5	400	300	295	82	60
		19,0–20,5	11	6					
		21,0–23,0	13	7					
		23,5–25,0	14	8					
		25,5–27,0	15	9					
		27,5–29,0	16	10					
КРГ 2А.000	90	29,5–30,5	17	11	440	340	325	98	80
		23,5–24,5	14	7					
		25,0–26,5	14	8					
		27,0–29,0	15	9					
		29,5–31,5	17	10					
		32,0–34,0	19	11					
КРГ 3А.000	130	34,5–36,0	20	12	540	410	385	108	150
		28,0–30,5	17	9					
		31,0–33,0	18	10					
		33,5–35,5	19	11					
		36,0–38,0	21	12					
		38,5–40,5	22	13					
		41,0–43,0	23	14					
		43,5–45,0	24	15					
КРГ 4А.000	190	32,0–35,0	19	10	615	470	440	130	210
		35,5–38,5	21	11					
		39,0–41,0	22	13					
		42,0–44,5	23	14					
		45,0–47,5	26	16					
		48,5–52,0	28	18					
КРГ 5А.000	265	53,0–56,5	30	20	678	500	495	150	300
		38,5–40,5	22	12					
		41,0–43,0	23	13					
		43,5–46,0	24	14					
		46,5–49,0	26	16					
		50,5–53,0	28	18					
		54,0–56,5	30	20					
КРГ 6А.000	390	57,0–60,0	32	22	783	600	585	190	570
		60,5–64,0	34	24					
		42,5–46,0	25	13					
		46,5–50,5	27	15					
		51,0–55,0	30	17					
		55,5–59,5	32	19					
60,0–64,0	34	21							



31. Грушевидный несимметричный коуш с зажимами конструкции МакНИИ



32. Устройство прицепное типа УПП

производится горизонтальными клиньями путем расклинивания последних между обратными и вертикальными клиньями. Затем упорная втулка доворачивается до упора в клинья и с помощью подъемного сосуда, противовеса (или другого груза) через рычаги коуша производится окончательное зажатие каната.

Свободный конец каната прикрепляется к рабочей ветви с помощью крестового зажима, при этом между торцом упорной втулки и зажимом должен быть обеспечен контролируемый (40 мм) зазор, уменьшение которого в процессе эксплуатации свидетельствует о необходимости дополнительного зажатия каната горизонтальными клиньями, после чего упорная втулка доворачивается до упора в клинья.

3. 3. 14. 4. Закрепление конца подъемного каната закрытой конструкции (для скипа или клетки) может производиться в несимметричном коуше 1 (рис. 31) с зажимами 2, предложенными МакНИИ. Количество зажимов аналогично канатам прядевой конструкции; не менее пяти рабочих и один контрольный. Так как канат обладает гладкой поверхностью и большой жесткостью поперечному сжатию, рабочие зажимы приняты трехплашечными. Контрольный зажим — крестовый.

Прицепные устройства с трехплашечными зажимами изготавливаются на рудоремонтных заводах по чертежам, согласованным с МакНИИ.

3. 3. 14. 5. На проходческих подъемных установках крепление проходческих бадей к подъемному канату осуществляется при помощи прицепных устройств типов УПП и УПЗ.

Коуши разработаны институтом ЦНИИподземмаш и серийно изготавливаются Горловским машзаводом им. С. М. Кирова.

А. Устройство прицепное проходческое для прядевых канатов УПП (рис. 32, табл. 10) состоит из следующих элементов: крюка 1, защелки 2, траверсы 3, подшипника 4, щек 5, гайки 6, клиновой муфты 7, клина 8, контрольных зажимов 9, специального зажима 10 и шайбы амортизатора 11.

Специальный зажим с резиновым амортизатором является упором направляющей рамки. При креплении в коуше канат огибается вокруг клина и вставляется в муфту, при этом длина свободного конца каната для установки контрольных зажимов должна составлять примерно 500 мм. Затем к клиновой муфте присоединяются щеки и крюк, после чего производится обтяжка каната при нагрузке, равной грузоподъемности прицепного устройства, и устанавливаются контрольные зажимы таким образом, чтобы на свободном конце каната образовалась контрольная петля.

Зев крюка выполнен так, что дужка бады входит в него только при оттянутой до конца защелке. Защелка снабжена замком, предотвращающим ее отпирание. На тыльной стороне крюка приваривается упор, который препятствует открыванию защелки. В корпусе защелки по оси установлена обойма, внутри которой имеется пружина кручения, удерживающая обойму от проворачивания. В рабочем положении кулачок обоймы упирается в упор крюка и не дает защелке самопроизвольно открываться. Открывание защелки производится следующим образом: при опускании бады на забой проходчик, положив пальцы руки или

Таблица 10

Параметры устройств типа УПП

Типоразмер	Статическая нагрузка, кН	Диаметр каната прядевой конструкции, мм	Основные размеры, мм			Масса, кг
			A	B	Размеры крюка в плане, мм	
УПП-2,8	28	18 – 20	805	1385	280 x 156	85
–01	28	20 – 23	805	1385	280 x 156	84
–02	28	23 – 26	865	1455	280 x 156	92
УПП-5,0	50	20 – 23	975	1705	340 x 172	112
–01	50	23 – 26	975	1705	340 x 172	113
–02	50	26 – 30	975	1705	340 x 172	114
–03	50	30 – 35	1015	1745	340 x 172	118
УПП-8,0	80	34 – 36	1120	1770	340 x 172	165
–01	80	36 – 38	1120	1770	340 x 172	165

ладонь на планку обоймы, поворачивает ее до тех пор, пока упор обоймы не выйдет за пределы упора, установленного на крюке (угол поворота около 60°), после чего защелка поднимается вверх. Запирание защелки производится автоматически под действием ее собственного веса. Для того чтобы навесить дужку бадьи на крюк, необходимо предварительно повернуть обойму, сняв таким образом защелку с замка, а затем произвести зацепление крюка с дужкой.

Б. Устройство прицепное проходческое для закрытых канатов УПЗ (рис. 33, табл. 11) состоит из следующих элементов: крюка 1, защелки 2, нижней 3 и верхней 9 траверс, упорного подшипника 4, щек 5, гайки 6, концевой страхующей муфты 7, втулки клиновой 8, амортизатора 10.

В прицепном устройстве осуществляется двойная заделка подъемного каната — основная и страхующая, при этом каждая рассчитана на восприятие полной нагрузки на устройство. Основная заделка состоит из клиновой втулки, в которую входят три клина, ниже основной заделки расположена страхующая заделка, в которой распущенный конец каната расклинен с помощью секторных и игольчатых клиньев.

Малая величина конусности ($\alpha = 3^\circ$) отверстия во втулке и сопряженных с ней клиньев обеспечивает сохранение усилия обжатия каната после снятия внешней нагрузки за счет самоторможения клиньев во втулке. Такая двойная заделка каната полностью исключает возможность его выдергивания из прицепного устройства. Участок каната


(~ 50 мм) между втулкой и муфтой является контрольным. Перед закреплением в клиновой втулке на конец каната устанавливают плотный бандаж из тонкой стальной проволоки в 30–36 витков. Затем поверхность каната на длине 1 м очищают от смазки, промывают бензином и протирают насухо. На канат надевают амортизатор и траверсу (верхнюю), при этом траверса выточкой должна быть обращена в сторону конца каната. Внутреннюю поверхность клиновой втулки и клинья промывают бензином. Затем на конец каната надевают клиновую втулку, оставив свободным конец каната не менее 300 мм, наружные поверхности клиньев и внутреннюю втулки смазывают тонким слоем солидола и ударами молотка производят предварительную подпрессовку клиньев (с обеспечением равномерного зазора между боковыми гранями), а затем окончательную — с помощью специального гидравлического пресса. При этом развиваемые давления в прессе должны соответствовать значениям усилий, приведенным ниже.

Система выдерживается под этим давлением не менее 5 мин.

После запрессовки клиньев в месте выхода каната из втулки на его поверхности не должно быть никаких задиров и сдвигов фигурных проволок наружного слоя.

При эксплуатации допускается повторное (но не более двух раз) использование деталей основной заделки при условии, что после выпрессовки на втулке и клиньях не будет обнаружено остаточных деформаций, трещин, вмятин.

Закрепление закрытого подъемного каната в прицепном устройстве типа УПЗ исключает возможность осмотра каната в запанцировке с целью оценки его состояния. Поэтому для обеспечения безопасности при эксплуатации указанного прицепного устройства необходимо строго соблюдать требования периодичности перепанцировки прицепных устройств.



33. Устройство прицепное типа УПЗ

Диаметр каната, мм	20	25	27	30	33	36	38	
Суммарное разрывное усилие проволок каната (кН) при временном сопротивлении разрыву проволок каната, МПа:								
1370	369,3	493,4	574,9	668,1	801,5	957	1182,1	1319,4
1470	395,3	470,9	616,1	716,1	858,9	1025,1	1270,4	1412,6
1570	421,8	502,3	657,3	763,7	916,2	1103,6	1353,8	1510,7
Усилие запрессовки (кН) при временном сопротивлении разрыву проволок каната, МПа:								
1370	950	1130	1450	1680	2050	2500	3040	3320
1470	1080	1220	1550	1800	2200	2670	3230	3550
1570	1090	1300	1650	1910	2420	2750	3460	3810

Таблица 11

Параметры устройств типа УПЗ

Типоразмер	Статическая нагрузка, кН	Диаметр закрытого каната, мм	A, мм	Размеры крюка в плане, мм	Масса, кг
УПЗ-4-20	40	20,0	1065	172 x 340	97
УПЗ-5-22	50	22,0	1171	172 x 340	131
УПЗ-5-25	50	25,0	1172	172 x 340	133
УПЗ-8-25	80	25,0	1171	172 x 340	148
УПЗ-8-27	80	27,0	1172	172 x 340	148
УПЗ-8-30	80	30,0	1231	172 x 340	163
УПЗ-11-33	110	33,0	1368	186 x 380	185
УПЗ-11-36	110	36,0	1368	186 x 380	204
УПЗ-15-36	150	36,0	1490	186 x 380	225
УПЗ-15-38	150	38,0	1490	186 x 380	225

Монтаж прицепных устройств на шахте должен выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации.

3. 3. 15. На наклонных подъемах с концевыми канатами в качестве прицепных устройств рекомендуется применять: для грузовых наклон-

ных подъемов — клиновые муфты типа МП, для грузолюдских и людских — клиновые муфты типа МПЛ-1.


Допускается для грузовых подъемов применять прицепные устройства типа ПС.

Устройства изготавливаются рудоремонтными заводами по чертежам, согласованным с МакНИИ.

3. 3. 15. 1. Устройство прицепное МП (рис. 34, табл. 12) состоит из клиновой муфты 1, клиньев 2 и запорного валика 3 с блокирующим устройством, исключающим возможность саморасцепления. Клиновые муфты предназначены для крепления шестипрядных канатов диаметром от 17 до 34,5 мм.

Панцируемый конец каната на расстоянии 500–600 мм от края перевязывается поволокой. После этого пряди огибаются вокруг клиньев (вокруг каждого клина по три пряди), пропускаются через муфту и затягиваются с помощью натяжного устройства.

Не допускается при запанцировке затяжка клиньев внутрь муфты ударами молотка по ее торцевой части, так как при этом может быть




34. Устройство прицепное типа МП

Таблица 12


Параметры прицепных устройств типа МП

Типоразмер	Статическая нагрузка, кН	Диаметры канатов, мм	Основные размеры, мм				Масса, кг
			<i>H</i>	<i>S</i>	<i>d</i>	<i>C</i>	
МП-1	30	17–25,0	270	156	40	145	67
МП-1	60	25–34,5	330	170	48	190	138

деформирована передняя часть рабочих плоскостей муфты, что нарушит прочность запанцировки. Каждая пара клиньев может использоваться при удовлетворительном их состоянии для повторной запанцировки.



35. Устройство прицепное МПЛ-1



36. Устройство прицепное типа ПС

Клиновые муфты устройства предназначены для крепления шести прядных канатов двойной свивки и имеют набор сменных клиньев для канатов диаметром от 25 до 34,5 мм.

Устройство разработано на расчетную статическую нагрузку 50 кН.

3. 3. 15. 3. Устройство прицепное ПС (рис. 36, табл. 13) состоит из серьги 2, вдеваемой в петлю каната, и запорного валика 1 с блокирующим устройством. Петля каната должна огибать подканатник 3, размеры которого должны соответствовать диаметру каната.

Крепление свободного конца каната к рабочему осуществляется зачалкой параллельной или последовательной свивки.

В первом случае пряди свободного конца каната длиной примерно 40 диаметров каната несколько раз пропускают между прядями основной ветви каната и коротко обрубают. Во втором случае зачалка прядей каната ведется последовательно (примерно через 1,5 шага свивки каната), причем пряди конца каната предварительно несколько раз обвивают вокруг основной ветви.


Таблица 13

Параметры устройств типа ПС

Типоразмер	Статическая нагрузка, кН	Диаметр каната, мм	Основные размеры, мм					Масса, кг
			H	S	D	d	d ₁	
ПС1	30	13 – 25	210	160	80	30	40	6,9
ПС2	60	25 – 34,5	240	168	100	50	48	12,6

При этом все поверхности клиньев должны быть зачищены, а острые ребра закруглены. Выступающие из муфты свободные концы прядей каната отрезают на длину 250–300 мм и проволокой или „змейками“ крепят к канату.

3. 3. 15. 2. Устройство прицепное МПЛ-1 (рис. 35) состоит из клиновой муфты 2 с клиньями 4, запорного валика 3 с блокирующим устройством. К пассажирской вагонетке устройство присоединяется с помощью проушины 1 и переходного звена 5. Закрепление каната в клиновой муфте производится так же, как в клиновой муфте устройства МП.



37. Устройство подвесное УП-М для круглых уравнивающих канатов (с вилкой для клетей)

Общая длина запанцированного участка каната в данном случае составляет около 100 диаметров каната. При зачалке холостой ветви каната с расплетением ее по прядям каждая прядь должна быть прошита не менее пяти раз.

Оба способа зачалки весьма трудоемки и могут быть выполнены опытным счалщиком.

Запанцировка каната путем „зачалки“ может применяться при откатке грузов по горизонтальным и наклонным выработкам с углом наклона до 30° . Крепление свободной ветви каната к рабочей может осуществляться зажимами. Количество зажимов — шесть (пять рабочих и один контрольный), расстояние между ними 200 мм.

3. 3. 16. В качестве подвесных устройств для уравнивающих канатов должны применяться вертлюжные устройства типа УП-М для круглых канатов или несимметричные коуши для плоских канатов.

3. 3. 16. 1. Устройство подвесное УП-М (рис. 37, табл. 14) состоит из устройства прицепного в виде симметричного коуша 1 с зажимами, вертлюга 2, присоединительных валиков 3 и 4, траверсы 5 со стопорными элементами 6 и тяг 7.

Большое количество исполнений обусловлено необходимостью предусмотреть все существующие конструкции привязки устройств к сосудам (серийного и индивидуального изготовления).

Чертежи на устройства разработаны институтом ВНИИГМ им. М. М. Федорова и Дружковским машиностроительным заводом им. 50-летия Советской Украины. Устройства УП-М изготавливаются машиностроительными заводами: Дружковским им. 50-летия Советской Украины — в комплекте с сосудами и по отдельным заказам, Донецким им. Ленинского комсомола Украины — в комплекте со скипами.

Таблица 14

Параметры устройств типа УП-М

Типоразмер	Статическая нагрузка, кН	Диаметры канатов, мм	Основные размеры, мм						Масса, кг
			R	R_1	d	d_1	b	h	
УП-2М	150	36 – 41	105	135		80	60	110	275
без	–01	41 – 46	110	140					298
переходных	–02	46 – 51	125	160					311
деталей	–03	51 – 54,5	135	175					351
исполнения	–04	150 36 – 41	105	135	110	80	60	110	431
с вилкой	–05	41 – 46	110	140					453
(для клетей)	–06	46 – 51	125	160					467
	–07	51 – 54,5	135	175					506
исполнения с переходными	–08	150 36 – 41	105	135	100	80	60	110	389
тягами и	–09								413
серьгами	–10								391
(для скипов)	–11								415
	–12	150 41 – 46	110	140	100	80	60	110	412
	–13								436
	–14								414
	–15								438
УП-2М	–16	150 46 – 51	125	160	100	80	60	110	425
исполнения с переходными	–17								449
тягами и	–18								427
серьгами	–19								451
(для скипов)	–20	150 51 – 54,5	135	175	100	80	60	110	465
	–21								489
	–22								467
	–23								491
УП-3М	200	51 – 56	140	180	110	80	60	110	480
	–01	56 – 61	165	205					496
исполнения для	–02	51 – 56	140	180	110	80	60	110	535
клетей	–03	56 – 61	165	205					652
УП-3М	–04	200 51 – 56	140	180	100	80	60	110	591
исполнения с переходными	–05								596
тягами и	–06								620
серьгами	–07	200 56 – 61	165	205	100	80	60	110	610
(для скипов)	–08								612
	–09								636


3. 3. 16. 2. Для плоских уравнивающих канатов несимметричные коуши применяют в комплекте с четырехболтовыми плоскими стальными зажимами. Отношение радиуса изгиба каната на коуше к толщине каната должно быть не менее пяти.

3. 3. 17. Тормозные канаты парашютов шахтных клетей соединяются с амортизационными с помощью соединительных муфт, амортизационные канаты закрепляются на копре с помощью амортизаторов (рис. 38), параметры которых приведены ниже.


Амортизатор	ТА-1М.000	ТА-3М.000
Число канавок под канат	1	3
Диаметр амортизационного каната, мм	45	
Максимальное усилие, кН	150	450
Габариты, мм	575x250x860	575x350x860
Масса, кг	160	200

Амортизаторы состоят из двух листов 2, сухарей 6, винтов 7, гаек 1, валков 4, шпилек 5 и кожуха 3.


Перемещением сухарей относительно валков осуществляется пере-



38. Амортизатор



39. Одноручьевая соединительная муфта



40. Трехручевая соединительная муфта


гиб амортизационных канатов, что создает необходимую величину тормозного усилия.

Амортизаторы устанавливают на копре на подшкивных или специальных площадках.

В зависимости от типоразмера амортизаторов и их положения на копре применяют одноручьевые, трехручевые и блочные муфты.

Одноручьевые муфты (рис. 39) состоят из двух конусообразных полумуфт 2, 6, обоймы 4 и трех шпилек — центральной ($\varnothing 20$ мм) 5 и боковых ($\varnothing 3$ мм) 3. В каждой полумуфте имеется по одному комплекту губок 1 и 7, которые служат для дополнительного зажатия канатов в полумуфтах.

Трехручевые муфты (рис. 40) служат для соединения тормозного каната с тремя амортизационными и состоят из конусообразных муфт



41. Блочная соединительная муфта

1 и 2 для крепления амортизационных и тормозных канатов. Замок муфты 3 предназначен для удержания стаканов амортизационных канатов в гнездах полумуфты.

Блочные муфты (рис. 41) применяются в тех случаях, когда амортизаторы устанавливаются на подшкивных площадках в одной плоскости со шкивами. В этом случае возникает необходимость установки на один тормозной канат двух амортизаторов для обхода нижнего шкива.

Конструкция муфты предусматривает возможность соединения одного тормозного каната с одним или тремя амортизационными канатами. Муфта состоит из колодки 1, соединенной шпильками 2 со стаканом 3, в котором удерживается тормозной канат 4. Амортизационные канаты огибают колодки, и концы их пропускаются через два амортизатора. Параметры соединительных муфт приведены ниже.

При сборке соединительных муфт соответствующие полумуфты и стаканы надеваются на концы тормозного и амортизационного канатов.

Затем на расстоянии 200—250 мм от конца каната из мягкой проволоки делается бандаж.

Муфта	TACM-1M.000	TACM-3M.000	TACM 1-3
Статическая нагрузка, кН, не более	150	450	450
Диаметр каната, мм:			
амортизационного	45	45	45
тормозного	25,5, 30,5	35,0; 40,0; 45,0	45,0
Габариты, мм	170x730	170x340x835	610x900
Масса без канатов, кг60	67	90

Свободный конец каната разделяется: расплетаются проволоки, удаляется сердечник. Проволоки каната очищаются от грязи и пыли, промываются бензином и обтираются насухо.

Затем концы проволок длиной 20–30 мм необходимо загнуть и разделанный конец каната затянуть в стакан так, чтобы от его торца до загнутых проволочек было расстояние 10–15 мм. Для более плотного прилегания проволочек каната к стенкам стакана необходимо расклинить их отрезками проволок этого же каната, после чего стакан подогреть до температуры 200°С и залить баббитом марки Б16 или сплавом ЦЛМ 9-1,5 по ГОСТ 21438 – 75. После заливки стакана баббитом соединительную муфту необходимо собрать, предварительно смазав солидолом торцевые места на входе и выходе амортизационного и тормозного канатов в обойму муфты.

Свободный конец амортизационного каната разделяют и заливают баббитом в металлической воронке (из кровельного железа) с толщиной стенки 1–1,5 мм. При этом верхний диаметр и высоту воронки принимают равными соответственно $(2 \div 2,5) d$ и $(3,5 \div 4) d$.

В зумпфе тормозные канаты крепятся к специально установленным балкам при помощи ограничителей натяжения. Ограничитель натяжения состоит из угольников, между которыми болтами зажимается канат. Угольники крепятся к балке болтами небольшого диаметра, которые должны освобождать нижний конец тормозного каната, разрываясь при нагрузке 15 кН. Такое крепление тормозных канатов, обеспечивая необходимое натяжение в процессе нормальной эксплуатации, исключает появление в них больших растягивающих усилий в момент срабатывания ловителя и подпрыгивание клетки вверх. При жестком закреплении нижних концов тормозных канатов может произойти расклинивание ловителя с его последующим вторичным захватом, что недопустимо.

Натяжение тормозного каната до крепления к балке ограничителя натяжения производится специальной скобой. Угольники зажимаются болтами на канате, и при навинчивании натяжных гаек на болты в пределах 180–200 мм производится натяжение каната. Рекомендуемое усилие натяжения – 10 кН.

Для всех диаметров тормозных канатов изготавливается один типоразмер натяжной скобы и ограничителя натяжения. Натяжную скобу после установки ограничителя натяжения снимают.

С течением времени тормозные канаты вытягиваются под действием собственного веса, поэтому необходимо их регулярно натягивать.

Ниже балки натяжного устройства оставляют запас каната в 5–10 м. Надо следить за тем, чтобы конец каната был ровно отрезан и оплавлен электросваркой. Это облегчает проход его в направляющих муфтах и ловителе при монтажных работах.

Соединительные муфты, амортизаторы и натяжное устройство разработаны институтом Донгипроуглемаш.

Срок службы амортизаторов парашютов 5 лет. Решением специальной комиссии он может быть продлен до 7 лет по результатам тщательного визуального осмотра. Состав комиссии приведен в п.3.3.13.

3.3.18. Крепление канатных проводников и отбойных канатов следует производить с помощью специальных прицепных устройств. Эти устройства должны обеспечивать возможность периодического поворота и продольного перемещения каната.

Допускается крепление прядевых проводниковых и отбойных канатов для временной эксплуатации на срок не более одного года путем их заделки в муфтах, конструкция которых аналогична конструкции соединительных муфт парашюта с тормозными канатами с заливкой концов канатов баббитом.

3.3.18.1. В стволах шахт, находящихся в эксплуатации, крепление прядевых проводниковых канатов двойной свивки может осуществляться с помощью коушей КРГ (см. рис. 30, табл. 9), а закрытого типа — коушей ККП (см. рис. 30, табл. 15). Конструкция коушей ККП аналогична конструкции коушей КРГ.

Срок службы прицепных устройств проводниковых и отбойных канатов допускается до 10 лет, считая со дня установки. Решением специальной комиссии после тщательного визуального осмотра срок службы может быть продлен. Состав комиссии приведен в п.3.3.13.

3.3.18.2. Прицепные устройства проводниковых и отбойных канатов не реже одного раза в два года должны подвергаться ревизии с разборкой и смазкой. Если при разборке прицепного устройства будет обнаружено, что износ каната превысил допустимые нормы, можно этот участок каната отрубить и снова закрепить в прицепном устройстве.

3.3.18.3. При расположении натяжных грузов на копре нижние концы канатных проводников и отбойных канатов крепятся жестко, а верхние, огибая отклоняющие шкивы, соединяются с натяжным грузом.

Рекомендуется оставлять свободными верхние концы проводниковых канатов длиной не менее 16–20 м. Наличие их позволяет продлить срок службы канатов путем перемещения наиболее изношенного участка из зоны интенсивного местного износа.

На рис. 42 приведено крепление на канате в зумпфе натяжного груза.

Таблица 15

Параметры коушей типа ККП

Типоразмер	Статическая нагрузка, кН	Канат		Основные размеры, мм				Масса, кг
		по ГОСТ	диаметром, мм	А	Б	В	Г	
ККП-1.000	210	ГОСТ 3090-73	32,0	540	410	385	108	121
ККП-2.00	320	ГОСТ 7675-73	38,5-40,5	615	470	435	130	211
ККП-3.000	430	ГОСТ 7675-73	45,0	678	500	495	150	292

Груз 4 подвешивается на тросах 3 к концам рычагов коуша 2, закрепленного на канате 5. Для ограничения перемещения груза служит балка 1.


На рис. 43 приведено крепление каната на копре с использованием коуша 1 типа ККП, расположенного на опоре 2, которая установлена на раме 3.

3.3.18.4. На свободном конце закрытого каната должна устанавливаться клиновидная конусная муфта.


Конус на закрытом канате в клиновидной муфте образуется путем установки специальных клиньев. Длина конусной полости в муфте равна примерно трем диаметрам каната, угол конусности — 5–6°.

Меньший диаметр конусной полости имеет диаметр на 2–2,5 мм больше диаметра каната. Клинья устанавливаются между слоями проволок (секторные) и между отдельными проволоками в каждом слое (прямые). Секторные клинья получают путем разреза вдоль образующих соответствующих конических втулок на три части. Секторные клинья, устанавливаемые между первым и вторым слоями проволок, изготавливаются путем разреза втулки на две части. На центральную проволоку устанавливается полый центральный клин длиной 70–80 мм (большая длина для канатов диаметром свыше 42 мм). Секторные клинья принимаются такой же длины, а прямые — на 20 мм короче. При разделке каната в клиновидной муфте для сохранения его структурной целостности до окончания монтажа муфты на канате устанавливается не менее двух плоских двухболтовых зажимов.

3.3.18.5. Для повышения надежности крепления груза к проводниковому канату ниже коуша КРГ на канатах прядевой конструкции при любом расположении груза и ниже коуша ККП на канате закрытой конструкции при расположении груза на копре устанавливается контрольный крестовый зажим и образуется петля каната длиной 3 — 4 м. При расположении натяжных грузов в зумпфе ниже коуша



42. Крепление грузов для натяжения проводниковых канатов в зумпфе




43. Крепление проводникового каната на копре

ККП на расстоянии 100 мм на проводниковом канате закрытой конструкции устанавливается контрольный четырехболтовый зажим.

3.3.18.6. Прицепные устройства отбойных канатов аналогичны прицепным устройствам проводниковых канатов.

3.3.19. Подвеска проходческого оборудования (полков, опалубок, насосов и т. д.) может осуществляться с использованием грушевидных и клиновых коушей с двусторонним зажатием каната, изготавливаемых по чертежам ЦНИИПодземмаша.

3.3.20. Для подвески на канатах кабелей различного назначения в вертикальных стволах используют устройства (рис. 44), состоящие из зажимов 1, деревянных вкладышей 2 и соединительных болтов 3. Одной стороной устройство крепится к канату 4, с другой стороны между вкладышами 2 размещается кабель 5. Такая конструкция устройства позволяет осуществлять навеску нескольких кабелей на одном канате.




44. Устройство для подвески кабеля

Устройства устанавливают, как правило, на расстоянии не менее 5 м друг от друга.

3.3.21. Для подвески трубопроводов в вертикальных стволах используют устройства (рис. 45), состоящие из зажимов 1, выполненных из полосовой стали и соединенных между собой при помощи болтов 2. Размеры зажимов и их конфигурация определяются расчетом на прочность и выбираются в зависимости от диаметра каната 3 и трубопровода 4. Диаметры D , d принимаются на 2–3 мм больше соответственно диаметров каната и трубопровода. Размер δ между зажимами принимают от 12 до 20 мм в зависимости от диаметра каната. Как правило, на каждую трубу устанавливают не менее двух устройств.

3.3.22. После монтажа при навеске или разборке прицепного устройства для проверки запанцировки каната подъемный сосуд или противо-



45. Устройство для подвески трубопровода

вес поднимается на высоту 0,5 м над перекрытием ствола. При этом должен быть проконтролирован зазор между корпусом устройства и контрольным зажимом или контрольной отметкой на канате.

Убедившись, что в коуше протяжки канатов не происходит, подъемный сосуд или противовес поднимают над перекрытием на 3–5 м, затем при опускании его резко затормаживают, после чего проверяют надежность заземления каната. Эту операцию производят 4–5 раз.

Еще раз убедившись, что протяжки канатов в коуше не происходит, выполняют 3–5 пробных подъемов порожнего сосуда. При этом каждый раз проверяется положение контрольного зажима или контрольной отметки.

При удовлетворительной работе прицепного устройства производится 10–15 подъемов сосуда с грузом.

Результаты испытаний должны записываться в Книгу осмотра подъемной установки.

3. 3. 23. Срок службы канатов амортизаторов предохранительных рамок многоканатного подъема — четыре года.

Решением специальной комиссии после тщательного визуального осмотра срок службы канатов может быть продлен по результатам осмотра через каждый год до семи лет. Состав комиссии приведен в п. 3. 3. 13.

3. 3. 24. Не допускается применять для запанцировки канатов при

откатке концевыми канатами зажимы типа змейка и бандажы с заклепками. Не рекомендуется заделка конца каната в конических муфтах путем заливки легкоплавким сплавом.

3. 3. 25. Все работающие прицепные устройства подвергаются осмотру согласно руководству по эксплуатации соответствующего устройства.

Если при ежемесячном осмотре обнаружено плохое состояние запанцированного участка каната (появились обрывы проволок на прядях, огибающих затыльник клиньев или коуш, число обрывов проволок под жимками или на участке каната, непосредственно прилегающем к прицепному устройству, достигло более 5 % общего числа проволок в канате и др.), продолжать эксплуатацию канатов запрещается. Разрешается конец каната с оборванными проволоками отрубить и снова закрепить канат в прицепном устройстве.

3. 3. 26. В процессе замены канатов и при откатке грузов по наклонным выработкам с углом наклона до 30° допускается применение счаленных канатов.

При проходке стволов в случае применения для подвешного оборудования канатов длиной более 1000 м допускается соединение их спаренными коушами, установкой на каждой ветви каната жимков, при этом места соединения канатов не должны переходить через шкивы.

Устройства для соединения канатов следует осматривать один раз в неделю. В случае применения коуш-счалок необходимо один раз в 3 мес проверять надежность соединения канатов путем подтяжки гаек. При этом каждый конец каната в грушевидных коушах должен быть зажимкован не менее чем пятью рабочими и одним контрольным зажимом.

Запрещается удлинять канаты для навески спасательных лестниц, проходческих люлек и направляющие канаты.

3. 3. 27. Для счалки канатов при откатке грузов по наклонным выработкам с углом наклона до 30° и в процессе замены канатов применяют круглопрядные канаты крестовой свивки.


Длина счалки канатов должна быть не менее величины, приведенной ниже.

Диаметр каната, мм	15	15—19	19—22	22—25	25—28	28—32	32—36	36—40
Длина счалки, м								
не менее	9	12	13,5	15	18	21	24	27

Число счалок по всей длине каната допускается при концевых наклонных подъемах до 30° :

для новых — одна счалка, т.е. канат должен состоять не более чем из двух кусков;

для работающих — не более двух счалок, т. е. канаты должны состоять не более чем из трех кусков.



46. Схема счалки канатов:

$$l = 5d \left(\frac{k\pi\alpha}{360} + 250 \right) - \text{длина меж-}$$

ду отдельными стыками прядей, мм;
 d — диаметр каната, мм; α — угол обхвата

шкива канатом; k — коэффициент, принимаемый для поверхностных подъемов равным 80, для подземных и проходческих — 60

Длина счаленных кусков в этом случае должна быть не менее трехкратной по отношению к длине самой счалки.

После счалки канатов не должно быть ослабленных прядей как в самой счалке, так и в соседних участках каната.

Не допускается утолщение каната в местах стыковки прядей и их погружение внутрь каната более чем на 10 % величины нормального диаметра счаленных канатов.

Счалке подвергаются концы канатов с одинаковым числом прядей, одинаковыми диаметрами и одинаковым числом проволок. Шаг и направление свивки счаливаемых канатов, а также и вид их свивки должны быть одинаковыми.

Счаливание может поручаться только лицам, которые обучены выполнению данного процесса.

Счалка должна производиться согласно схеме, изображенной на рис. 46.

У предназначенного к счалке каната отмеряют концы длиной, необходимой для счалки, приведенной ниже, и перевязывают, как показано на рис. 47.


Диаметр каната, мм	. . 15	15—19	19—22	22—25	25—28	28—32	32—36	36—40
Длина разделяваемого конца каната, м 5	6,5	7,25	8	9,5	11	12,6	14,1

Концы канатов расплетают на отдельные пряди. Конец у каждой пряди плотно обматывают тонкой проволокой.

Расплетенные концы канатов соединяются таким образом, чтобы их пряди 1, 2, 3, 4, 5, 6 чередовались через одну с прядями а, б, в, г, д, е, как показано на рис. 48. Органические сердечники канатов выводятся в сторону. На одном из канатов делается временная обвязка на расстоянии, равном длине половины счалки. Затем снимается обвязка, сделанная ранее.



47. Перевязка концов канатов перед счалкой



48. Чередование прядей при счалке канатов

Из каната, с которого снята обвязка, выплетается прядь и не ее место вплетается прядь другого каната до места новой обвязки.

Через одну пару прядей счаливаемых концов каната в ту же сторону вплетается и выплетается другая пара прядей, а затем третья. Замена прядей производится на различную длину с расчетом расположения стыков прядей согласно намеченной схеме (см. рис. 46).

Три новые вплетенные пряди и три пряди основного каната закрепляются временной обвязкой. Далее снимается обвязка с другого каната и из него по очереди выплетаются пряди и вплетаются пряди первого каната.

Заправка органических сердечников производится в первоначальной стадии свивки. Это удобно сделать, когда заменены три пряди в одном канате, а в другом еще не вплетались.

При заделке сердечников внутри каната нужно их обрезать таким образом, чтобы у места канатов не образовалось участка без сердечника.

После равномерного распределения стыков прядей по всей длине счалки производится заделка их концов внутрь каната, длина заправляемой внутрь каната части пряди должна быть не менее полутора шагов свивки каната. Перед заправкой внутрь каната концов пряди вырезается сердечник на расстоянии, необходимом для погружения внутрь каната двух встречных концов закрепляемых прядей. Перед погружением в канат концов прядей они должны быть хорошо смазаны. Для погружения концов прядей необходимо раскрутить канат, чтобы образовалась значительная слабина между прядями. Раскручивание каната производится путем вращения его против свивки с помощью воротков.

После окончания счалки каната он растягивается и вся счалка обивается деревянными молотками.

Качество счалки канатов, используемых при откатке, проверяется путем ее осмотра и прогона счаленного каната через ролики и шкивы.

При осмотре каната выявляется слабина вчаленных прядей путем подсовывания под пряди острого конца швайки.

Проверяется, нет ли значительного утонения в местах стыка прядей путем обмера штангенциркулем, а утолщения в местах соединения прядей не должны превышать 10 % номинального диаметра каната.

При пробном прогоне счаленного каната проверяется, как проходит счалка ролики и шкивы, нет ли в их желобах заедания каната, не происходит ли ослабление вчаленных прядей при изгибе каната на шкивах и роликах.

3. 4. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ШАХТНЫХ КАНАТОВ

3. 4. 1. Канаты шахтных подъемных установок подлежат осмотру лицами, специально назначенными приказом по шахте, в следующие сроки:

а) ежесуточно — подъемные канаты сосудов и противовесов вертикальных и наклонных подъемных установок, уравнивающие канаты подъемных установок со шкивами трения, канаты для подвески механических грузчиков (грейферов) при проходке стволов.

На многоканатных подъемных установках, когда у канатов число оборванных проволок не превышает 2 % общего числа проволок каната на длине одного шага свивки, допускается, чтобы одним человеком производился одновременно осмотр не более четырех головных и уравнивающих канатов. Если на одно прицепное устройство навешено два резинотросовых уравнивающих каната, их осмотр производит один человек;

б) еженедельно — уравнивающие канаты подъемных установок с машинами барабанного типа, тормозные и проводниковые, канаты для подвески полков, кабелей и проходческого оборудования, а также подъемные и уравнивающие резинотросовые канаты с участием механика подъема (старшего механика по подъемам или по стационарному оборудованию);

в) ежемесячно — подъемные и уравнивающие канаты, амортизационные и отбойные канаты с участием главного механика шахты или старшего механика по стационарному оборудованию; канаты, постоянно находящиеся в стволах, — с участием механика проходки строящейся шахты или старшего механика по стационарному оборудованию;

г) канаты для навески проходческого оборудования и направляющие канаты должны осматривать еженедельно специально назначенные электрослесари, два раза в месяц — механик проходки и один раз в месяц — главный механик шахтопроходческого (шахтостроительного) управления. Канаты осматриваются посекторно из раздела бадьи, ближе всего примыкающего к осматриваемым канатам.

Канаты должны осматриваться по всей длине при скорости движения не более 0,3 м/с.

Поврежденные участки канатов, а также стыковые соединения резинотросовых канатов осматривают при неподвижном канате.

На подъемных установках ежедневный осмотр канатов, у которых число оборванных проволок не превышает 2 % от общего числа проволок каната на длине одного шага свивки, допускается производить при скорости движения не более 1 м/с, при этом на многоканатных подъемных установках один человек осматривает не более двух канатов одновременно. Канаты при скорости более 0,3 м/с осматривают только визуально без пропускания каната через рукавицу. Ежедневно должен производиться тщательный осмотр каждого каната при скорости движения не более 0,3 м/с.

Специально выделенными для осмотра подъемных канатов лицами могут назначаться приказом по шахте опытные электрослесари, имеющие не менее чем трехлетний стаж работы по обслуживанию шахтных подъемных установок.

3. 4. 2. При ежедневном осмотре подъемного каната определяют общее число оборванных проволок по всей длине каната, подсчитывают число обрывов на одном шаге свивки в наиболее поврежденных местах. Участок (шаг), на котором число оборванных проволок превышает 2 % общего числа проволок каната, отмечается в Книге осмотра подъемных канатов. Торчащие концы оборванных проволок должны удаляться.

Один раз в неделю при осмотре головных канатов кроме обрывов проволок измеряют утонение канатов.

Подъемный канат выходит из строя в процессе эксплуатации по причине появления отказов трех типов: естественных постепенных износосовых, мгновенных повреждений и скрытых заводских дефектов. Последние, как правило, проявляются постепенно, но в начальный период эксплуатации.

Подавляющая часть отказов приходится на постепенные естественные износосовые отказы, которые появляются через значительный период времени после навески и выражаются в виде обрывов наружных проволок, утонения каната, большой потери сечения металла проволок от коррозии и механического износа. Безусловно, что для своевременного обнаружения всех этих износосовых отказов нет необходимости проверять состояние каната ежедневно и тем более со дня его навески.

Требование ежедневного осмотра со дня его навески направлено на обеспечение своевременного снятия канатов из-за повреждений второго и третьего типов. Примерами мгновенных отказов являются чаще всего случаи повреждения каната падающими в ствол предметами при проведении ремонтных работ на подъеме и т. д. Скрытые заводские

дефекты проявляются в первые недели или месяцы эксплуатации, как правило, в виде нарушения конструктивной целостности каната — западания или выпучивания отдельных прядей в канатах двойной свивки и выхода зетобразных проволок подъемных закрытых канатов из замка на прямолинейном или появившемся волнообразном участке, а также в виде быстрого нарастания обрывов проволок в какой-нибудь одной пряди каната из-за неплотной свивки проволок в ней. Особенно тщательное наблюдение и подсчет обрывов проволок необходимо производить на участках канатов, на которых одновременно имеет место большая потеря площади сечения стали от коррозии или истирания наружных проволок и концентрируются обрывы проволок.

Ежесуточный осмотр подъемного каната производится в специально отведенное время, предусмотренное утвержденным графиком работы подъемной установки.

3. 4. 3. Ежемесячно должен производиться детальный осмотр головных канатов, при этом поверхность каната очищают от корок затвердевшей смазки и внимательно осматривают места, где наиболее вероятны повреждения (под коушем, жимками, стыковые соединения и т. д.) и имеется наибольшее число оборванных проволок. Срок осмотра канатов в коушах новых конструкций устанавливается по мере накопления опыта их эксплуатации по согласованию с МакНИИ.

Указанные места должны осматриваться при неподвижном канате. Торчащие концы оборванных проволок необходимо удалить.

Ежемесячно должны подвергаться дополнительному детальному осмотру и нижние уравнивающие канаты.

На проходческих подъемах не реже одного раза в месяц должен производиться осмотр канатов у жимков и коушей из неподвижной бабды.

3. 4. 4. Осмотру подвергается вся рабочая длина каната. Отвес каната от подъемного сосуда до копрового шкива при верхнем его положении и струна каната осматриваются с нулевой площадки ствола. Осмотр остальной части каната производится в здании подъемной машины. Левый канат осматривается непосредственно у барабана машины, для осмотра правого каната в здании подъема должна быть сооружена специальная площадка с ограждением и лестницей с перилами.

Для осмотра нижних уравнивающих канатов в зумпфе ствола должна быть сооружена также специальная площадка.

Специальные площадки для осмотра подъемных и нижних уравнивающих канатов должны обеспечивать безопасные условия работы.

3. 4. 5. Результаты осмотра и контроля канатов в тот же день должны быть занесены в Книгу осмотра канатов той или иной установки. Туда же заносятся все обнаруженные повреждения канатов.

3. 4. 6. Запрещается навешивать канаты или продолжать работу сталь-

ными канатами с порванными, выпученными или запавшими прядями, с узлами, „жучками“ и другими повреждениями, а также с утонением более 10 % номинального диаметра.

Запрещается навешивать канаты или продолжать работу резинотросовыми уравновешивающими канатами с оголенными тросами (за исключением крайних), отслоившимися обкладками и при увеличении расстояния между контрольными метками стыкового соединения, которое измеряется специальным шаблоном.

Подъемный канат с нарушенной структурой в результате выпучивания или западания прядей, образования местных деформаций в виде „жучков“ и т. д. не может обеспечить безопасную эксплуатацию установки, так как перестает работать как цельный агрегат с заданным запасом прочности. Нарушение структуры каната вызывает перераспределение нагрузки между проволоками и прядями, в результате чего для части проволок фактический запас прочности может снизиться столь значительно, что проволоки начнут разрушаться от усталости металла в течение короткого промежутка времени. Поэтому сразу после обнаружения повреждения в работающем канате необходимо остановить установку и сделать запись о характере этого повреждения, о расстоянии поврежденного участка от прицепного устройства в Книгу осмотра подъемных канатов, а также немедленно поставить об этом в известность механика подъема (участка) и главного механика шахты или старшего механика по стационарным (подъемным) установкам.

Утонение каната представляет собой разность между его первоначальным диаметром и текущим результатом измерения диаметра. Диаметр каната должен измеряться с точностью 0,1 мм штангенциркулем (рис. 49) или при помощи стальной ленты шириной до 5 мм. Непосредственно по ленте при этом определяется длина описанной окружности. Диаметр каната находят делением найденной длины на 3,14.


Утонение каната в процессе его эксплуатации происходит вследствие смятия органического сердечника, пластической деформации соседних слоев проволок и прядей, а также в результате коррозии и истирания проволок.

Особенно большое значение для обеспечения безопасной эксплуатации каната имеет контроль в тех случаях, когда канаты не проверяются инструментальным методом.

3. 4. 7. Запрещается эксплуатация стальных прядевых канатов шахтных подъемных установок при наличии на каком-либо участке обрывов проволок, число которых на шаге свивки от общего их числа в канате достигает:

а) 5 % для подъемных канатов сосудов и противовесов, канатов для подвески полков и механических грузчиков (грейферов);

б) 10 % для канатов грузовых концевых откаток по наклонным выработкам с углом наклона до 30°, уравновешивающих, тормозных,



49. Схема измерения диаметра каната:
 а — неправильно; б — правильно

амортизационных, проводниковых, отбойных, прядевых канатов для навески проходческого оборудования (кроме полковых и подвески грейферов).

Если этот участок находится в месте крепления каната к прицепному устройству, то разрешается конец каната с оборванными проволоками отрубить и снова прикрепить канат к коушу.

3. 4. 8. Проводниковый канат закрытой конструкции подлежит замене, если на 100 м длины каната обнаружено два обрыва наружных проволок или утонение его за время работы составило 15 % номинального диаметра, но не более половины высоты наружных проволок. Если при обрыве наружные проволоки в канате закрытой конструкции выходят из замка, то их необходимо запаять.

Проводниковый канат прядевой конструкции подлежит замене, если износ наружных проволок достигнет половины их диаметра.

3. 4. 9. Запрещается эксплуатация подъемных канатов закрытой конструкции в следующих случаях:

- при износе более половины высоты проволок наружного слоя;
- при выходе проволоки из замка на поверхность каната, если она не поддается заделке в канат или запайке;
- при нарушении замка наружных проволок фасонного профиля (расслоение проволок);
- при наличии трех оборванных проволок (включая и запаянные) фасонного профиля наружного слоя на длине участка, равной пяти шагам свивки или двенадцати на всей рабочей длине каната.

3. 4. 10. Нормально обрыв наружной проволоки подъемного каната закрытой конструкции не влечет за собой выхода ее из замка.

В случае выхода из замка оборвавшейся наружной проволоки необ-

ходимо после обточки и заделки концов этой проволоки в канат тщательно запаять участок между концами проволоки. Необходимо иметь в виду, что пайка производится с целью предотвращения выхода концов оборванной проволоки из замка, а не с целью обеспечения прочного соединения ее концов.

Выполнение пайки требует соблюдения большой осторожности, чтобы не повредить вблизи пайки целых проволок каната. Поэтому не нужно ее применять без явной необходимости.

3. 4. 11. При выходе из замка на каком-либо участке подъемного каната закрытой конструкции проволоки наружного слоя без ее обрыва допускается производить вырубку вышедшего участка проволоки с запайкой ее концов или тщательной заделкой их в замок проволок наружного слоя каната.

3. 4. 12. В процессе эксплуатации на отдельных участках может иметь место образование волнистости подъемного каната закрытой конструкции, т. е. данный участок становится волнообразным без нарушения замка наружных проволок и гладкой поверхности каната. Если этот участок не может быть отрублен, то эксплуатация каната может продолжаться до явного нарушения замка наружных проволок или выхода одной проволоки из замка на этом участке.

3. 4. 13. На многоканатных подъемных установках при выходе из строя одного головного каната замене подлежат все головные канаты.

При выходе из строя одного-двух канатов в результате навески или в начальной период их работы (1 — 2 мес), т. е. когда еще имеется конструктивное удлинение канатов, допускается замена только вышедших из строя канатов.

3. 4. 14. Предельный срок службы канатов, установленный в зависимости от их назначения, приведен в табл. 16.

Срок службы канатов может быть продлен решением специальной комиссии под руководством главного механика шахты. Акт комиссии должен утверждаться главным механиком производственного объединения (комбината).

Продление срока службы канатов позволяет эффективно использовать их технический ресурс при усилении надзора за состоянием каната. Безопасность эксплуатации канатов сверх предельного срока службы обеспечивается контролем потери площади сечения стали измерителями износа стальных канатов типа ИИСК.

Предельный срок службы головных канатов на машинах барабанного типа не регламентируется.

3. 4. 15. Канаты, испытанные перед навеской (за исключением подъемных шестипрядных канатов с органическим сердечником в вертикальных стволах и на людских и грузолюдских клетевых подъемах в наклонных выработках с углом наклона более 60°, проверяемых прибором

Таблица 16

Предельный срок службы канатов, порядок и условия продления срока службы

Назначение и конструкция каната	Предельный срок службы, лет	Порядок и условия продления срока службы
Подъемные установки со шкивом трения:		
шестипрядные с органическим сердечником:		
оцинкованные	2	По результатам осмотра и инструментального контроля потери площади сечения металла через каждые 6 мес до 4 лет
неоцинкованные	1	По результатам осмотра и инструментального контроля потери площади сечения металла через каждые 6 мес до 2 лет
шестипрядные с металлическим сердечником и многопрядные	1	То же
Уравновешивающие подъемных установок:		
шестипрядные с органическим сердечником	2	По результатам осмотра и инструментального контроля потери площади сечения металла через каждые 6 мес до 4 лет
плоские стальные:		
машины барабанного типа	4	Не продлевается
шкивы трения	2	По результатам осмотра через каждые 6 мес до 4 лет для оцинкованных канатов
круглые многопрядные малокрутящиеся	2	По результатам осмотра и инструментального контроля потери площади сечения металла через каждые 12 мес до 4 лет для оцинкованных канатов
резинотросовые от стыка до стыка (или до конца у прицепного устройства)	5	По результатам осмотра и инструментального контроля обрывов тросов через каждые два года до 10 лет
Тормозные парашютов	4	По результатам осмотра и инструментального контроля потери площади сечения металла через 12 мес до 7 лет
Амортизационные парашютов клеток	5	По результатам осмотра через каждые 12 мес до 7 лет
Проводниковые, отбойные: шахт, находящихся в эксплуатации:		
закрытые несущие	15	Не продлевается
прядевые	4	По результатам осмотра и инструментального контроля потери площади сечения металла через каждые 6 мес до 7 лет

Продолжение таб. 16

Назначение и конструкция каната	Предельный срок службы, лет	Порядок и условия продления срока службы
строящихся шахт	3	По результатам осмотра и инструментального контроля потери площади сечения металла через каждые 6 мес до 5 лет
Для подвески полка и проходческого оборудования (труб, кабелей и др.) :		
прядевые, которые можно проверить на потерю площади сечения металла	3	По результатам осмотра и инструментального контроля потери площади сечения металла через каждые 6 мес до 7 лет
прядевые, которые нельзя проверить на потерю площади сечения металла, например, из-за стесненных условий	3	Не продлевается
закрытые подъемные	3	По результатам контроля потери площади сечения металла по всей длине, если он возможен, через каждый год до 10 лет. Или по результатам испытаний отрезка, взятого у его нижнего конца, через каждый год в канатно-испытательной станции до 7 лет
Для подвески механических грузчиков (грейферов) при проходке стволов	2 мес	Не продлевается

типа ИИСК, канатов в установках с одно-и многоканатными шкивами трения, канатов для подвески полков), должны повторно испытываться в следующие сроки:

а) через каждые 6 мес на людских и грузолюдских подъемных установках (также канаты для проходческих люлек);

б) через 12 мес после навески и затем через каждые 6 мес на грузовых, аварийно-ремонтных и передвижных подъемных установках (также канаты для спасательных лестниц);

в) через 6 мес после навески, а затем через каждые 3 мес — подъемные многопрядные нецинкованные малокрутящиеся канаты (грузовые и грузолюдские).

Срок повторных испытаний канатов исчисляется с момента их навески.

Канаты, используемые для подвески спасательных лестниц и проходческих люлек, могут повторно не испытываться, если они проверяются прибором типа ИИСК.

Шестипрядные подъемные канаты барабанных людских и грузолудских подъемных установок с жесткими посадочными устройствами, проверяемые прибором типа ИИСК и повторно не испытываемые, подлежат перепанцировке в прицепных устройствах не реже одного раза в 6 мес.

3. 4. 16. Для испытания каната отрезается конец его длиной не менее 1,5 м. Для повторных испытаний каната отрезается кусок такой же длины над последним жимком запанцировки или клиновым регулируемым коушем длиной 1,5 м.

Отрезку каната для испытаний необходимо производить ножовкой, дисковой пилой трения и др. Применение электрогазосварки не допускается.

3. 4. 17. Каждый образец каната, направленный на испытание, должен быть снабжен копией заводского акта-сертификата, заверенной шахтой, и деревянным или металлическим ярлыком, прикрепленным к канату проволокой.

На ярлыке должны быть ясно указаны: производственное объединение, шахта, номер и назначение подъема, канат правый или левый, заводской номер каната, диаметр каната, ГОСТ, даты навески, отрубки и отправки каната на испытание.

Оба конца каждого образца должны быть надежно обвязаны проволокой.

На канатно-испытательной станции на ярлык наносят номер свидетельства испытываемого каната.

Отрезок каната перед испытанием должен быть осмотрен, при этом данные о всех обнаруженных дефектах (обрыве, спайке, деформировании проволоки, ржавлении и др.) заносят в свидетельство об испытании каната.

Свидетельства первичных и повторных испытаний каната сохраняются на шахте в течение всего срока службы каната. После снятия каната все свидетельства об испытаниях с отметкой дат навески и снятия, а также причины снятия подлежат возврату на канатно-испытательные станции.

3. 4. 18. Канат должен быть снят и заменен другим, если при повторном испытании:

а) запас его прочности окажется ниже 7-кратного для людских и аварийно-ремонтных подъемов; 6-кратного для грузолудских подъемов и проходческих люлек; 5-кратного для грузовых, передвижных подъемных установок и спасательных лестниц;

б) суммарная площадь проволок, не выдержавших испытания на разрыв и перегиб, достигнет 25 % общей площади поперечного сечения всех проволок каната.

На канаты с максимальной длиной отвеса более 600 м в вертикаль-

ных стволах, рассчитанных по переменному запасу прочности, распространяется только требование пункта б.

Если в процессе эксплуатации канаты подвергались экстренным нагрузкам, то работа данной установки должна быть немедленно прекращена для осмотра канатов. Результаты осмотра должны быть записаны в Книгу осмотра канатов. В случае несоответствия канатов требованиям, изложенным в ПБ, их заменяют.

3. 4. 19. Многие канаты, снятые с вертикальных и наклонных подъемов, имеют еще достаточную прочность и могут быть повторно использованы для откатки грузов по наклонным и горизонтальным выработкам, в качестве временных канатных проводников, для отбойных канатов, на терриконах, для различного рода такелажных и монтажных работ, т. е. в тех случаях, когда канаты перед навеской не испытываются. Повторно могут быть использованы канаты, у которых число обрывов проволок на шаге свивки не превышает 5 %, а потеря площади сечения металла при контроле по всей длине прибором типа ИИСК не превышает 10 %, а износ наружного слоя проволок не превышает 25 % их диаметра.

Работа и выбор повторно используемых канатов, так же как и новых, должны регламентироваться соответствующими требованиями ПБ и ПТЭ для данной установки (механизма).

3. 4. 20. Допускается повторное использование снятых стальных канатов для навески проходческого оборудования (оборачивание концов каната) при условии дополнительных испытаний отрезка каната, взятого у его нижнего конца, на канатно-испытательных станциях и инструментального контроля потери сечения металла проволок. Обработка результатов испытаний канатов на канатно-испытательных станциях должна производиться по нормам повторных испытаний, при этом запас прочности полковых канатов должен быть таким же, как и для новых. Срок службы повторно используемых канатов определяется предельным сроком службы, установленным требованиями ПБ для канатов данного назначения, с вычетом времени их предыдущей эксплуатации.

3. 5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАНАТОВ

3. 5. 1. Прочность каната в основном обуславливается площадью сечения стали в его поперечном сечении и временным сопротивлением разрыву проволок. В процессе эксплуатации площадь поперечного сечения стали проволок уменьшается вследствие механического износа и коррозии, появляются обрывы проволок. Особую опасность представляет коррозия внутренних проволок, не поддающаяся контролю внеш-

ним осмотром. Нередко коррозией поражаются соприкосновения проволок смежных прядей и места контакта проволок с сердечником. Быстрее корродируют канаты, проволоки которых не имеют защитного покрытия, при несвоевременном нанесении смазки на канаты в процессе их эксплуатации, нанесении на канаты вместо специальной канатной смазки смазок другого назначения, иногда в смеси с отработанными маслами. Проволоки оцинкованных канатов корродируют после разрушения цинкового покрытия, т. е. через значительно больший срок, чем проволоки неоцинкованных канатов. При шелушении цинкового покрытия, наблюдаемого в начальный период эксплуатации в случае некачественного покрытия проволок, коррозия стали может происходить в те же сроки, что и для неоцинкованных канатов.

Опыт эксплуатации канатов, подверженных коррозии, показывает, что при удовлетворительном наружном состоянии каната (число видимых обрывов наружных проволок на длине шага свивки и утонение находятся в допустимых пределах) из-за коррозии прочность каната может уменьшиться настолько, что обрыв каната может произойти при нормальных эксплуатационных режимах.

Для обеспечения безопасности работы подъемной установки должна контролироваться с помощью специального прибора потеря площади сечения стали от коррозии и механического износа круглых подъемных канатов с органическим и металлическим сердечником, изготовленных как из проволоки без покрытия, так и оцинкованной проволоки.

3. 5. 2. Подъемные прядевые канаты, эксплуатирующиеся в вертикальных стволах и на людских и грузоподъемных клетевых подъемах в наклонных выработках с углом наклона более 60° , должны подвергаться инструментальному контролю для определения по всей их длине потери площади сечения стали. Сроки проведения указанного контроля приведены в табл. 17.

Уравновешивающие, тормозные, амортизационные (парашютов клетей), проводниковые (в том числе применяемые при строительстве шахт) и отбойные прядевой конструкции канаты, канаты для подвески полков и проходческого оборудования должны проверяться при решении вопроса о возможности продления срока службы сверх указанного в табл. 16 в соответствии с требованиями табл. 17.

Инструментальная проверка всех перечисленных выше канатов может начинаться ранее и производиться чаще, чем указано в табл. 17, если при визуальных осмотрах будет обнаружен ускоренный износ наружных проволок от коррозии и истирания.

Инструментальной проверке могут быть подвергнуты канаты наклонных подъемных установок, не указанные в табл. 17, если в результате визуального осмотра возникнет сомнение в возможности их дальнейшей эксплуатации.

Таблица 17

Сроки проведения контроля канатов

Назначение канатов	Угол наклона на выработках, градус	Период времени, мес			
		до первой проверки	между последующими проверками при относительной потере площади сечения стали, %		
			до 12	до 15	свыше 15
Головные:					
неоцинкованные	90	6	2	1	0,5
оцинкованные	90	12	6	1	0,5
	≥ 60	6	2	1	0,5
Уравновешивающие	90	24	6	3	3
Тормозные	90	48	12	—	—
Проводников:					
при строительстве	90	36	6	3	3
при эксплуатации	90	48	12	6	3
Отбойные	90	48	12	6	3
Для подвески полка и проходческого оборудования	90	36	6	3	3
Для подвески спасательных лестниц и проходческих люлек	90	6	2	1	0,5

3. 5. 3. Потерю площади сечения подъемного каната по всей длине от коррозии и механического износа рекомендуется контролировать с помощью измерителей износа стальных канатов ИИСК-5 (завод-изготовитель — Конотопский электромеханический завод „Красный металлист“). Контроль неоцинкованных канатов может производиться измерителем ИИСК-4.

3. 5. 4. Измерители ИИСК-5 и ИИСК-4 предназначены для работы в стволах, подземных выработках и околоствольных помещениях угольных шахт, опасных по газу и пыли, при температуре от -10° до $+40^{\circ}$ и относительной влажности 100 %.

Приборы обеспечивают измерение относительной потери площади сечения стали в пределах от 5 до 30 % с абсолютной погрешностью не более ± 3 % канатов диаметром, мм:

от 15 до 65 — ИИСК-5;

от 18 до 65 — ИИСК-4.

В приборах реализуется способ, основанный на измерении относительного уменьшения переменного магнитного потока индуктивным измерительным преобразователем, у которого составной частью магнитопровода является отрезок контролируемого каната. При этом шкала стре-

Диаметры канатов (мм) в зависимости от типа прибора

Прибор	Маркировка типоразмеров измерителя				
	А	Б	В	Г	Д
ИИСК-5	15 – 25	25 – 42	42 – 65	–	–
ИИСК-4	18 – 25	25 – 35	35 – 45	45 – 55	55 – 65

лочного показывающего прибора проградуирована в процентах относительной потери площади сечения стали проволоки.

Особенность контроля оцинкованных канатов состоит в том, что при зондировании их переменным магнитным полем слой цинка на проволоках создает противопоток, влияющий на показания прибора. При использовании прибора ИИСК-4 выделить связанное с этим изменение магнитного потока нельзя, в связи с чем они непригодны для контроля оцинкованных канатов.

3. 5. 5. Измерители износа стальных канатов ИИСК-5 и ИИСК-4 включают в себя две составные части:

прибор измерительный типа ПРИ.3 в ИИСК-5 и ПРИ.2 в ИИСК-4, измерительный преобразователь ИПР.2 в ИИСК-5 и ИПР.1 в ИИСК-4.

В зависимости от диаметра контролируемых канатов должны применяться типоразмеры ИИСК-5 и ИИСК-4, приведенные в табл. 18.

Соответственно измерители маркируются и должны заказываться с учетом конкретного типоразмера: ИИСК-5А, ИИСК-4Г и т. д. Измерительные преобразователи маркируются аналогично (ИПР.2А, ИПР.4Г), а прибор измерительный каждой модели измерителя выпускается одной модификации для всех типоразмеров, но проходит индивидуальную заводскую настройку в составе конкретного типоразмера.

3. 5. 6. Принцип действия ИИСК-5 и ИИСК-4 основан на определении разности параметров преобразователя, установленного на контрольном отрезке каната и затем на контролируемом канате. Поэтому контроль канатов может производиться измерителями только при наличии контрольных отрезков подлежащих проверке канатов, которые должны использоваться для настройки измерителей перед выполнением измерений. Контрольным может считаться отрезок подлежащего проверке каната, оставленный при навеске последнего на подъемной установке и не подвергавшийся воздействию разрушающих факторов (сечение металла этого отрезка каната может быть принято за 100 %). Контрольный отрезок должен иметь длину не менее 5,5 м, концы его – надежно обвязаны мягкой проволокой или зажаты жимком, а торцы заварены. Не допускается использовать в качестве контрольного отрезок каната с

нарушенной структурой (при наличии „жучков“, заправших или выпученных прядей, ослабленных проволок в прядях и др.).

В средней части контрольный отрезок должен иметь участок длиной $1,0 \pm 0,1$ м, на котором путем равномерного удаления (одинакового количества) проволок наружного слоя от каждой пряди имитирована относительная потеря площади сечения стали в пределе 10—15 %.

Диаметры проволок каната берутся из свидетельства об испытаниях в канатно-испытательной станции или из соответствующего стандарта (если канат перед навеской не испытывается). Площадь сечения всех проволок каната берется из стандарта, но корректируется, если по результатам испытаний в канатно-испытательной станции установлено, что завод-изготовитель изменил диаметры проволок.

Например, на подъемной установке навешен канат диаметром 39,5 мм ГОСТ 7668 — 80. Расчетная площадь сечения всех проволок каната согласно сортаменту — $615,25 \text{ мм}^2$, диаметр наружных проволок 2,2 мм. Канатно-испытательная станция установила, что канат изготовлен заводом с наружной проволокой диаметром 2,1 мм. Площадь сечения всех проволок каната с учетом указанной корректировки составляет $587,58 \text{ мм}^2$.

Для получения участка, имитирующего потерю площади сечения металла, в каждой пряди удалено по 4 проволоки, всего в 6 прядях удалено 24 проволоки. Относительная потеря площади сечения стали (%) при этом составит

$$\sigma = \frac{24\pi 2,1^2}{587,58 \cdot 4} \cdot 100 \% = 14,1.$$

К каждому контрольному отрезку каната должна быть прикреплена бирка с указанием заводского номера, ГОСТ, диаметра и значения относительной потери площади сечения стали на участке с искусственным дефектом.

3. 5. 7. Контрольный отрезок должен быть натянут тем же усилием, что и подлежащий проверке канат. Допускается использование для настройки измерителя контрольного отрезка, натянутого с меньшим усилием, но не менее 5 кН. В последнем случае в показания измерителя должна вводиться поправка, обусловленная разностью натяжений проверяемого каната и его контрольного отрезка.

Если контролируется канат, у которого имеется заведомо неизношенный участок (участок подъемного каната вблизи точки схода с подъемной машины барабанного типа при положении подъемного сосуда на нижней приемной площадке, участок каната для подвески полков и проходческого оборудования вблизи точки схода с лебедки), то

поправка вводится за счет настройки (регулировки баланса моста) прибора измерительного и вывода на нуль стрелки показывающего прибора, которая сместилась с нуля после перестановки измерительного преобразователя прокалиброванного прибора с контрольного отрезка на проверяемый канат. При этом принимается, что площадь сечения всех проволок на указанном выше участке каната подъемной установки с машиной барабанного типа не уменьшается за время эксплуатации каната, т. е. сохраняется постоянной от измерения к измерению.

Если контролируется канат, у которого нет неизношенного участка (головные канаты подъемных установок с одноканатными и многоканатными шкивами трения, подъемные канаты установок с многослойной навивкой, где обводнению и коррозии подвергаются и витки трения, и запасные витки, расположенные на барабане за счет выноса воды канатом, расположенным в верхних слоях, и др.), то поправка должна определяться не позднее, чем через месяц со дня навески каната на подъемную установку, но после окончания его конструктивной вытяжки. Поправка определяется так же, как и на подъемной установке с машиной барабанного типа по разбалансу настроенного и прокалиброванного на контрольном отрезке прибора после его перестановки на находящийся в навеске канат. Установленное для каждого каната значение поправки должно быть записано в Книгу осмотра подъемных канатов и при выполнении в дальнейшем контроля относительной потери площади сечения металла должно вводиться в прибор после его калибровки на контрольном отрезке.

3. 5. 8. При эксплуатации оцинкованных канатов механический износ проволок начинается с разрушения цинкового покрытия. Гальванические процессы, происходящие при контакте проволоки с шахтной водой, содержащей соли, кислоты или щелочи, также сначала разрушают более активный цинк, препятствуя разрушению стали проволок.

Уменьшение массы цинкового покрытия приводит к отклонению указателя показывающего прибора, причем это отклонение возрастает по мере износа цинка, но не свидетельствует об уменьшении площади сечения стали проволок. Поэтому эти показатели должны быть разграничены с показаниями, характеризующими потерю площади сечения стали проволок.

Внесение соответствующей поправки в показания измерителя ИИСК-5 основывается на следующем:

а) показывающий прибор ИИСК-5 имеет дополнительную нижнюю шкалу с нулем посередине, относительно которого указатель перемещается в разные стороны в зависимости от того, что служит причиной разбаланса измерительного моста: разрушение цинка или разрушение стали;

б) разрушение цинкового покрытия начинается раньше разрушения стали проволок, а после его завершения в той мере, в какой оно

влияет на показание измерителя, проходит еще длительный период, соответствующий времени работы в данных условиях неоцинкованного каната до начала коррозии и механического износа стали, т. е. появления потери площади сечения стали проволоки, чему отвечает отклонение указателя показывающего прибора в сторону, противоположную той, куда стрелка отклоняется по мере износа цинка.

Максимальное по значению отклонение указателя показывающего прибора от нуля нижней шкалы влево является поправкой, которую нужно суммировать с показаниями прибора при отклонениях указателя от нуля вправо, вызываемых уменьшением площади сечения стали проволоки и фиксируемых при выполнении текущего осмотра.

Значение поправки, как показывает накопленный опыт, колеблется в широких пределах — от 1 — 2 до 4 — 5 % и для отдельных канатов может превышать 5 % относительной потери площади сечения стали проволоки, в связи с чем неправильное определение ее (при пропуске момента максимального левого отклонения указателя измерительного прибора) приведет к эксплуатации каната, имеющего опасный износ, который значительно превышает допустимый.

Во избежание этого, во-первых, следует проводить первую инструментальную проверку оцинкованных канатов раньше, чем указано в табл. 17, если при визуальном осмотре будет обнаружен заметный износ цинкового покрытия. В случае шелушения цинка в начальный период эксплуатации каната периодичность проведения его инструментального контроля должна быть такой, как для неоцинкованных канатов.

Во-вторых, инструментальный контроль оцинкованных подъемных канатов следует проводить, как правило, с подключением самопишущего прибора, если это не противоречит условиям безопасного применения измерителя в опасных по газу и пыли выработках шахт, так как уровень его взрывозащиты РП с искробезопасными электрическими цепями, а самописец общепромышленного исполнения. В качестве самописца можно использовать любой самопишущий миллиамперметр с током полного отклонения 5 мА и выходным сопротивлением от 300 до 1200 Ом. Накопление канатограмм позволяет при их сопоставлении зафиксировать момент окончания разрушения цинкового покрытия и значение поправки, которая должна в последующем учитываться при измерениях относительной потери площади сечения стали проволоки. Кроме того, наличие канатограмм позволяет наглядно видеть распределение потери площади сечения по длине каната, а также ее изменение во времени. Канатограмма является документом о состоянии каната на день проверки.

3. 5. 9. Перед проверкой каната прибором ИИСК рекомендуется удалить все выступающие концы оборванных проволок, очистить поверхность каната от местных скоплений затвердевшей смазки, грязи, льда и других инородных покрытий.

При резких возрастаниях значений измеряемой величины на коротких по длине участках каната следует убедиться в правильности выполнения контроля в соответствии с требованиями „Руководства по эксплуатации измерителя износа стальных канатов“, а в месте наибольших показаний измерение должно быть проведено при неподвижном состоянии преобразователя и каната.

Следует иметь в виду, что находящиеся на расстоянии менее 0,5 м от каната большие ферромагнитные массы, как, например, металлические балки, влияют на показания прибора. Если невозможно удалить их от каната (например, близко к расстрелам располагаются обычно тормозные канаты парашютов клетей, близко друг к другу располагаются головные канаты многоканатных подъемных установок), то соответствующую погрешность измерений следует исключить за счет соответствующей установки контрольных образцов канатов при настройке и калибровке измерителя.

3. 5. 10. При контроле потери площади сечения стали запрещается результаты измерений на одном участке каната экстраполировать на другие участки. Каждый канат должен проверяться по всей длине. Как правило, это не удается сделать с одной установки измерительного преобразователя. Поэтому на канате перед перестановкой преобразователя должна ставиться метка, необходимая для исключения возможности пропуска участка каната.

3. 5. 11. Канаты должны быть сняты и заменены новыми при относительной потере площади сечения стали, достигающей:

а) 10 % для головных канатов в вертикальных стволах с длиной отвеса более 900 м, навешиваемых по переменной шкале запасов прочности (по отношению суммарного разрывного усилия всех проволок к конечному грузу), для головных канатов людских и грузолудских двухканатных установок, не оборудованных парашютами, а также для тормозных канатов;

б) 15 % для головных канатов с металлическим сердечником, трехграннопрядных, с круглыми пластически обжатými прядями, навешиваемых по постоянной шкале запасов прочности (по отношению суммарного разрывного усилия к расчетной статической нагрузке), а также для канатов всех конструкций в вертикальных стволах с длиной отвеса до 900 м, навешиваемых по переменной шкале запасов прочности;

в) 18 % для круглопрядных канатов с органическим сердечником на вертикальных и наклонных людских и грузолудских подъемах, а также диаметром 45 мм и менее на грузовых подъемах, навешиваемых по постоянной шкале запасов прочности, и для проводниковых канатов при строительстве и эксплуатации шахт и канатов для подвески проходческого оборудования (которые могут быть проверены на потерю сечения металла по всей длине);

г) 20 % для круглопрядных канатов диаметром более 45 мм с орга-

ническим сердечником на вертикальных грузовых подъемах, навешиваемых с запасом прочности не менее 6,5-кратного, для отбойных канатов, канатов для подвески полков;

д) 24 % для уравнивающих канатов.

3. 5. 12. Контроль потери площади сечения стали подъемных канатов осуществляется протяжкой каната через измерительный преобразователь, закрепленный от продольного перемещения вспомогательным тросиком.

Контроль неподвижных канатов (проводниковых, полковых, тормозных и др.) выполняется перемещением измерительного преобразователя по контролируемому канату. Для этого преобразователь крепится вспомогательным тросиком к подъемному сосуду, который во время проверки должен двигаться вверх по стволу.

Во избежание появления дополнительной погрешности в процессе измерений ось тросика (стропа), которым крепится измерительный преобразователь, не должна отклоняться от оси проверяемого каната более чем на 15° , так как в противном случае может произойти расстыковка половин преобразователя и появится дополнительный магнитный зазор, искажающий результаты измерений.

Проверка отвеса подъемного каната и его струны производится на нулевой отметке ствола. Ствол должен иметь прочное перекрытие. В процессе проверки указанных участков подъемный сосуд должен двигаться вниз. Оператор (наладчик) с измерительным прибором, производящий проверку, должен при этом находиться вне перекрытия. Аналогично при установке измерительного преобразователя на уравнивающий канат на отметке руддвора оператор с измерительным прибором должен находиться вне сечения ствола.

Скорость относительного движения контролируемого каната и измерительного преобразователя должна быть не более 0,5 м/с.

3. 5. 13. Систематические проверки шахтных канатов приборами типа ИИСК рекомендуется производить специальными бригадами операторов (наладчиков) в количестве 2 – 3 чел., находящихся в распоряжении производственного объединения.

В распоряжении таких групп должен быть набор комплектов измерителей типа ИИСК для всех диаметров пряжевых канатов, используемых на подъемах шахт объединения и подлежащих контролю указанными приборами. Операторы, работающие измерителями ИИСК-5, должны пройти обучение в МакНИИ и получить удостоверение на право работы с этими приборами.

Проверка канатов должна производиться согласно графику, составленному руководителем группы совместно с отделом стационарных установок производственного объединения и утвержденному главным механиком производственного объединения.

При такой организации работ уменьшается потребность в приборах, улучшается их сохранность и повышается качество проверки канатов.

3. 5. 14. Уравновешивающие резинотросовые канаты в течение шести лет со дня навески при 7-кратном запасе прочности и трех лет при 5,5-кратном запасе прочности должны не реже одного раза в год проверяться по всей длине дефектоскопом с участием главного механика шахты (рудника) или его заместителя.

В течение последующего периода эксплуатации контроль канатов дефектоскопом должен производиться не реже одного раза в полгода.

При обнаружении обрыва троса методом замера входного сопротивления для установления места обрыва канат должен быть проверен дефектоскопом в течение двух недель и далее проверяться ежеквартально.

После обнаружения первого обрыва троса при навеске с 5,5-кратным запасом прочности и второго обрыва при навеске с 7-кратным запасом, не связанных с механическим повреждением каната или коррозией крайних тросов, контроль каната дефектоскопом должен проводиться не реже одного раза в месяц.

Отрезок резинотросового каната от прицепного устройства до ближнего к прицепному устройству стыка или от стыка до стыка должен быть заменен новым, если на его участке длиной, не превышающей в 15 раз ширину, число оборванных тросов при навеске с 5,5-кратным запасом прочности превышает 2, а при навеске с 7-кратным запасом прочности превышает $\frac{n}{3} - 1$, где n — число армирующих тросов

в канате, за исключением случая, когда оборваны соседние тросы вблизи друг от друга (в пределах длины, равной ширине каната), причем хотя бы один из обрывов не связан с механическим повреждением или коррозией тросов. В этом случае отрезок каната между стыками должен быть заменен новым, когда число оборванных тросов превышает три для всех типоразмеров канатов.

Для всех типоразмеров канатов при навеске с 5,5-кратным запасом прочности допускается эксплуатация до появления трех обрывов тросов на длине, не превышающей в 15 раз ширину каната, если два из обрывов произошли на крайних тросах и вызваны их коррозией или механическими повреждениями.

Канаты, имеющие менее 12 тросов, должны быть сняты при первом же обрыве усталостного характера или двух обрывах, происшедших по другим причинам (исключая коррозию крайних тросов) на длине, не превышающей в 15 раз ширину каната.

3. 5. 15. Применение приборов для контроля обрывов проволок каната по всей его длине и всему поперечному сечению может производиться по согласованию с МакНИИ.

3. 5. 16. Используемые при проходке шахтных стволов канаты для подвески полков, предохранительных щитов — оболочек, опалубок,

Таблица 19

Перечень исполнений ограничителей

Исполнение	Диаметры контролируемых канатов, мм	Номинальное значение нагрузки, кН
ОНК-М—10-РН ОНК-М—10-РВ	От 18 до 35	100
ОНК-М—20-РН ОНК-М—20-РВ	Свыше 35 до 45	200
ОНК-М—45-РН ОНК-М—45-РВ	Свыше 45 до 65	450

трубопроводов, проводниковые канаты должны эксплуатироваться при оснащении проходческих лебедок ограничителями натяжения канатов типа ОНК-М.

Ограничитель предназначен для работы на прядевых канатах и состоит из устанавливаемого на канат преобразователя и пульта. Преобразователь содержит узелстройки датчика, датчик и усилитель.

Ограничитель позволяет контролировать натяжение канатов в заданных пределах и отключать проходческие лебедки при измерении натяжения канатов на 10 % от установленного среднего значения предела ослабления и предела натяжения.

В табл. 19 приведен перечень исполнений ограничителей в зависимости от диаметров контролируемых канатов и их нагрузок.

Ограничитель контролирует натяжение канатов в диапазоне нагрузок от 10 до 90 % номинальной величины с допускаемой погрешностью ± 10 %, разность установки предела ослабления и предела натяжения не должна превышать 20 % номинальной нагрузки.

Ограничитель выпускается двух исполнений — рудничного нормального (РН) и рудничного взрывозащищенного (РВ).

Номинальное напряжение питания для исполнения РН—220 В, а для исполнения РВ—127 В переменного однофазного тока.

Масса преобразователя ОНК-М составляет до 88 кг, пульта в исполнении РН — 28, а в исполнении РВ — 45 кг.

Ограничители ОНК-М изготавливаются Топкинским механическим заводом (г. Топки Кемеровской обл.).

3. 5. 17. На многоканатных подъемных установках должен ежедневно осуществляться контроль распределения нагрузки между головными канатами при нижнем положении подъемного сосуда. Контроль распределения нагрузки при верхнем положении подъемного сосуда

должен осуществляться при каждом измерении потери сечения каната, а также в тех случаях, когда возникнет сомнение в равномерности натяжения всех канатов.

Необходимость такого контроля вызвана тем, что на многоканатных подъемных установках может иметь место значительная неравномерность распределения нагрузки между канатами, при которой перегрузки канатов в 1,5 раза превышают номинальные. Неравномерность распределения нагрузки между канатами приводит к ускоренному износу футеровки и к ускоренному разрушению перегруженного каната. Когда степень износа подъемных канатов приближается к предельно допустимой, перегрузки отдельных канатов могут привести к их обрыву.

При нижнем положении подъемного сосуда распределение нагрузки между канатами с достаточной точностью может быть определено волновым методом.

Сущность волнового метода состоит в том, что время распространения упругой поперечной волны по канату зависит от величины концевой нагрузки, приложенной к нему. Время прохождения волны до сосуда и обратно следует измерять специальными устройствами „Унисон“, „Волна“, разработанными и изготавливаемыми ВНИИГМ им. М. М. Федорова, или секундомерами типа С-1, С-2, СИ-60 с ценой деления 0,1 или 0,2 с при глубине ствола, превышающей 500 м.

Возбуждение поперечной волны производится вручную. Момент возвращения волны после отражения ее в точке закрепления каната к сосуду фиксируется по внезапному толчку руки, держащей канат.

Абсолютную величину концевой нагрузки, приложенной к каждому канату (H), определяют по формуле

$$P_i = \frac{qL}{4} \frac{(\beta_i - 1)^2}{\beta_i} g,$$

где L — длина каната от оси канатоведущего шкива до прицепного устройства на сосуде, м; β_i — коэффициент, определяемый по формуле

$$\beta = \frac{16L}{gt^2_i};$$

t_i — время прохождения сигнала по канату туда и обратно, с.

Среднюю статическую нагрузку на канат определяют по формуле

$$P_{\text{ср}} = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n}{n}.$$

Относительную перегрузку каждого каната определяют по формуле

$$\Delta P_{\kappa} = \frac{P_{\kappa} - P_{\text{ср}}}{P_{\text{ср}}} 100 \%$$

Если перегрузка канатов вызвана разностью их длин, то в этом случае выравнивание усилий в канатах может быть осуществлено укорочением тех канатов, в которых зарегистрировано наименьшее усилие. По результатам измерения усилий P_i находят P_{max} , и длина этого каната остается неизменной, остальные канаты укорачиваются на величину (м)

$$\Delta_i = \frac{(P_{\text{max}} - P_i) L}{0,425 \cdot 10^4 d^2}$$

3. 5. 18. При верхнем положении подъемного сосуда равномерность натяжения канатов обеспечивается выполнением рекомендаций п.3.5.20.

3. 5. 19. Если относительная перегрузка одного из канатов в нижнем положении подъемных сосудов превышает 15 %, то подъемная машина должна быть остановлена для регулировки распределения нагрузки на канаты.

Отклонение нагрузки определяется по отношению к средней расчетной нагрузке на канаты. При обеспечении допустимой неравномерности распределения нагрузок в канатах при нижнем положении сосуда (регулировкой длин канатов) допустимая неравномерность при верхнем положении обеспечивается контролем и регулировкой радиусов навивки канатов.

3. 5. 20. Проверка радиусов навивки канатов производится в следующей последовательности:

подъемные сосуды устанавливаются в середине ствола;

на канатах ранее опускавшейся ветви в зоне нулевой площадки на одном горизонтальном уровне укрепляют метки. В качестве меток рекомендуется использовать цветную изоляционную ленту, причем нижняя кромка ленты на каждом канате должна располагаться в плоскости, перпендикулярной к оси каната. На одном из канатов выше метки необходимо прикрепить сигнальный флажок из ткани яркого цвета;

вращением приводного шкива на малой скорости (до 1 м/с) участок канатов с метками перемещается через шкив на противоположную ветвь. По достижении указанным участком канатов зоны нулевой площадки машина плавно останавливается, причем команда на остановку машины подается с нулевой отметки оператором, наблюдающим за приближением сигнального флажка; реверс машины для возврата меток не допускается;

линейкой измеряют расстояния по вертикали между верхней и осталь-

ными метками $\Delta L_1 \cdot \Delta L_2, \dots \Delta L_n$ (измерения производят между верхними кромками меток с точностью ± 1 мм);

устанавливают наибольшее из значений ΔL (расстояние между верхней и нижней метками), обозначив его ΔL_{\max} (верхняя метка находится на канате с наименьшим радиусом навивки, а нижняя метка — на канате с наибольшим радиусом навивки);

величина ΔL_{\max} сравнивается со значением допустимого рассогласования меток $\Delta L_{\text{доп}}$, определяемым (один раз для данного подъема) по формуле

$$\Delta L_{\text{доп}} = \frac{n}{n-1} \frac{\beta' L}{q \ln \left(\frac{H_0}{h_0} \right)} (0,04 P_{\text{к.ср}} + 0,25 \frac{H_0 - h_0}{h} \Sigma q),$$

где β' — коэффициент, равный $0,897 \cdot 10^{-6}$ для канатов по ГОСТ 7668 — 80; $0,829 \cdot 10^{-6}$ для канатов по ГОСТ 7669 — 80 и ГОСТ 3085 — 80; L — путь, проходимый метками при их перемещении из начального положения в конечное, м; H_0 — длина ветви головных канатов при нижнем положении подъемного сосуда от оси канатоведущего шкива до сосуда, м; h_0 — длина ветви головных канатов при верхнем положении подъемного сосуда (в разгрузке), м; $\ln \left(\frac{H_0}{h_0} \right)$ — коэффициент,

определяемый по графику (рис. 50); $P_{\text{к.ср}} = \frac{g}{n} (Q_{\text{м}} + h_{\text{y}} \Sigma q_{\text{y}})$ — средняя нагрузка на канат при нижнем положении сосуда, Н; $Q_{\text{м}}$ — масса порожнего сосуда с подвесными и прицепными устройствами при двухконцевом подъеме или масса противовеса при одноконцевом подъеме с противовесом, кг; h_{y} — длина петли каната при нижнем расположении сосуда, м.

3. 5. 21. Если ΔL_{\max} меньше $\Delta L_{\text{доп}}$, то распределение нагрузки при верхнем положении сосуда находится в норме, если ΔL_{\max} больше $\Delta L_{\text{доп}}$, то необходима проточка ручьев футеровки.


Глубина необходимой проточки ручья δR футеровки определяется по формуле

$$\delta R = k_{\text{ф}} \Delta L,$$

где $k_{\text{ф}} = D/2L$ — постоянный для данной подъемной установки коэффициент; D — номинальный диаметр приводного шкива, м; L — путь, проходимый метками при проверке радиусов навивки канатов, измеренный рулеткой с точностью до 1 м.

50. График значений коэффициента

$$\ln \left(\frac{H_0}{h_0} \right)$$



Тщательное выполнение требований, указанных в данной инструкции, обеспечит высокую работоспособность и безопасность эксплуатации шахтных канатов.

3. 6. ПУТЕВЫЕ РОЛИКИ

3. 6. 1. При эксплуатации канатов на наклонных выработках во избежание волочения каната по почве или шпалам рельсового пути необходима установка поддерживающих роликов по всей длине выработок.

3. 6. 2. При выборе роликов необходимо руководствоваться следующими основными положениями:

конструкция роликов и опор должна быть простой и удобной;

смазка в опорах роликов должна хорошо удерживаться;

материал обода ролика должен быть упругим, чтобы уменьшить давление на канат, и стойким против изнашивания.

В качестве футеровки может быть использована конвейерная лента.


Некоторые типы роликов, рекомендуемые к применению на шахтах, приведены на рис. 51.

3. 6. 3. Не следует применять в качестве подканатных роликов сваренные между собой вагонеточные колеса, так как такие устройства сокращают срок службы канатов.

3. 6. 4. При установке путевых роликов должно соблюдаться принятое проектом расстояние между их осями.

Максимально допустимое расстояние между осями роликов определяется отсутствием трения каната о шпалы и минимально допустимым радиусом кривизны кривой изгиба каната над роликом.

Наибольший провес каната получается в том пролете между роликами, в котором натяжение каната минимально (S_{\min}). Исходя из этих условий, максимальное расстояние между роликами (м) опреде-



51. Путевые ролики:

а — наборный деревянный; *б* — трубчатый; *в* — разъемный с деревянной футеровкой; *г* — разъемный с резиновой футеровкой; *д* — трубчатый с резиновой футеровкой

ляется уравнением

$$l_{\max} = \sqrt{\frac{8 S_{\min} (h - l)}{gP \cos \alpha \cdot 10^3}}$$

где h — расстояние от каната, лежащего на ролике, до шпалы, мм; $l = 25 \div 40$ — допустимое расстояние между провисшей частью каната и шпалами или почвой, мм; P — масса одного метра каната, кг; α — угол наклона пути.


Наименьшее натяжение каната будет вблизи спускающегося с некоторым ускорением j порожнего подъемного сосуда:

$$S_{\min} = Q_n (\sin \alpha - f_1 \cos \alpha - 0,102j),$$


где Q_n — концевая нагрузка на порожней ветви каната, Н; $f_1 = 0,06$ — общий коэффициент сопротивления движению подъемного сосуда по горизонтальному пути.

3. 6. 5. На перегибах пути, где установка шкивов большого диаметра затруднительна, следует устанавливать ряд шкивов небольшого диаметра или батарею роликов.

3. 6. 6. В тех случаях, когда подъем оборудуется концевым канатом с заездами, в местах сопряжения штреков с наклонным стволом устанавливают отклоняющие ролики и шкивы.



52. Ролики для закруглений с вертикальной 1 и горизонтальной 2 осями



53. Отклоняющий цилиндрический ролик 1 с креплением 2

Отклонение каната производится системой цилиндрических (иногда конических) роликов и шкивов (рис. 52), устанавливаемых по очереди на вертикальных и горизонтальных осях или цилиндрическими роликами на наклонных осях (рис. 53).

Такие ролики размещаются на разминовках, которые устанавливаются в стволах с однолинейным рельсовым путем, оборудованных двухконцевым подъемом.

3. 6. 7. Ролики с осями и подшипниками устанавливаются на шпалах или между шпалами на деревянных или металлических балочках, уложенных на двух соседних шпалах. Последнему способу крепления роликов следует отдать предпочтение, так как при этом диаметр роликов может быть увеличен.

При креплении подшипников осей роликов надо следить, чтобы не было их зажатия, ролики должны легко вращаться от руки.

3. 6. 8. При ежедневном осмотре путей и канатов осмотру должны подвергаться и путевые ролики, причем легкость хода их проверяется вращением вручную. Если ролик не вращается или вращается тяжело, следует выявить причину и немедленно устранить ее. Если устранить повреждение ролика немедленно невозможно, следует убрать его, так как невращающийся ролик способствует износу каната.

Подшипники роликов должны регулярно смазываться. Необходимо следить за своевременной добавкой и заменой смазки. В подшипниках с кольцевой смазкой масло должно добавляться по мере необходимости, а заменяться не реже одного раза в три месяца. При применении колпачковых масленок не реже одного раза в сутки крышки их должны подкручиваться на два-три оборота.

Зарядку подшипников смазочными материалами следует производить раз в три-четыре месяца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Временное* типовое положение по безопасным методам ведения работ при перекрытии стволов во время замены подъемных канатов и сосудов. —Макеевка—Донбасс: МакНИИ, 1978.
2. *Инструкция* по испытанию шахтных канатов. —Макеевка—Донбасс: МакНИИ, 1983.
3. *Инструкция* по навеске и безопасной эксплуатации огнестойких резино-тросовых уравновешивающих канатов (РТК) на скиповых подъемах шахт и рудников. —Харьков: ВНИИОМШС, 1981.
4. *Инструкция* по эксплуатации стальных канатов в угольной и сланцевой промышленности. —М.: Недра, 1968.
5. *Нормы безопасности* на проектирование и эксплуатацию канатных проводников подъемных установок. —Макеевка—Донбасс: МакНИИ, 1982.
6. *Общесоюзные нормы технологического проектирования* подземного транспорта горнодобывающих предприятий ОНТП1-79. —М.: Центрогипрошахт, 1980.
7. *Основные положения* по проектированию подземного транспорта новых и действующих угольных шахт. —М.: ИГД им. А. А. Скочинского, 1977.
8. *Правила безопасности* в угольных и сланцевых шахтах. —М.: Недра, 1986.
9. *Правила* технической эксплуатации проходческих лебедок и подвесного оборудования. —Харьков: ВНИИОМШС, 1984.
10. *Правила* технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт. —М.: Недра, 1976.
11. *Руководство* по замене головных и уравновешивающих канатов на многоканатных подъемных установках РТМ 07. 01. 016. 83. —Донецк: ВНИИГМ им. М. М. Федорова, 1983.
12. *Руководство* по контролю и регулировке распределения нагрузки между головными канатами многоканатных подъемных установок. РТМ 07. 01. 015—82. —Донецк: ВНИИГМ им. М. М. Федорова, 1983.
13. *Руководство* по техническому обслуживанию и ремонту шахтных подъемных установок. —М.: Недра, 1983.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения по выбору и расчету канатов	3
1. 1. Классификация стальных канатов	3
1. 2. Конструктивные характеристики канатов	10
1. 3. Технические требования к изготовлению канатов	12
1. 4. Основные физико-механические и конструктивные параметры канатов	15
1. 5. Основные требования к выбору канатов	19
1. 6. Рекомендации по выбору конструкций канатов	21
1. 7. Запасы прочности канатов	25
1. 8. Расчеты шахтных канатов	28
1. 9. Выбор диаметров барабанов и шкивов	34
1. 10. Оформление наряд-заказов на канаты	35
2. Навеска и замена канатов	36
2. 1. Общие положения	36
2. 2. Способы и технологические схемы навески и замены канатов	53
3. Эксплуатация и техническое обслуживание шахтных канатов	71
3. 1. Упаковка, транспортировка и хранение шахтных канатов	72
3. 2. Смазка шахтных канатов	76
3. 3. Подвесные и прицепные устройства	79
3. 4. Контроль состояния шахтных канатов	116
3. 5. Инструментальный метод контроля канатов	125
3. 6. Путевые ролики	139
Список литературы	142

НОРМАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ
В ШАХТНЫХ СТВОЛАХ**

Заведующий редакцией *Е. Г. Вороновская*
Редактор издательства *Т. Ф. Дегтярева*
Художественный редактор *О. Н. Зайцева*
Технический редактор *Н. С. Анашкина*
Корректор *М. В. Дроздова*
Операторы *Н. В. Штанько, Л. Г. Горбацевич*

ОИБ № 8075

Подписано в печать 10.01.89. Формат 60x88¹/16. Бумага офсетная № 2.
Гарнитура "Универс" Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,82. Усл. кр.-отт. 9,06
Уч.—изд. л. 9,80. Тираж 6000 экз. Заказ 6704 /128 10—6. Цена 50 коп. Заказное.

Ордена "Знак Почета" издательство "Недра"
125047, Москва, пл. Белорусского вокзала, 3.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО
"Первая Образцовая типография" Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
113054, Москва, Валовая, 28.