

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

СБОРНИК  
РУКОВОДЯЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
ПО ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ  
ИССЛЕДОВАНИЯМ  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ  
НА ИХ ОСНОВЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Москва 1987

*Утверждено начальником Управления  
по внедрению новых лекарственных средств  
и медицинской техники  
Э. А. Бабаяном от 27 ноября 1985 года*

#### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Э. А. Бабаян, В. Г. Лаппо, С. Я. Ланина, Т. И. Носкова, В. И. Тимохина.

Научно-методические документы разработаны и внедрены в практику токсиколого-гигиенической оценки материалов и изделий медицинского назначения сотрудниками ВНИИИ медицинской техники Минздрава СССР — В. Г. Лаппо (зав. отделом токсикологии), В. И. Тимохиной, Н. М. Перовой, С. Я. Ланиной, В. И. Долгополовым, Н. М. Каминской, Н. Г. Тышковой, Р. И. Каюмовым, Л. А. Самариной, Н. Б. Емельяновой, Т. М. Винокурской, Т. В. Селаври; сотрудниками Института органической химии АН УССР — Г. А. Пхакадзе, Н. А. Галатенко; Киевского медицинского института — В. П. Яценко; сотрудниками Московского медицинского стоматологического института им. Н. А. Семашко — В. П. Марковым, И. Ю. Лебеденко.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Часть I.</b>	<b>Научно-методические документы по токсиколого-гигиеническим исследованиям новых полимерных, других материалов и изделий на их основе для медицины.</b>	
1.	Общие методические указания к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины .	7
2.	Методические указания к токсиколого-гигиеническому исследованию полимерных материалов и изделий для эндопротезирования	18
3.	Методические указания к токсиколого-гигиеническому исследованию медицинских клеев, предназначенных для соединения мягких и костной тканей организма . . . . .	25
4.	Методические указания к токсиколого-гигиеническому исследованию материалов, узлов и аппаратов по замене функций внутренних органов . . . . .	29
5.	Методические указания к токсиколого-гигиеническому исследованию шовных хирургических нитей и перевязочных материалов . .	34
6.	Методические указания к токсиколого-гигиеническому исследованию полимерных пломбирочных материалов стоматологического назначения . . . . .	46
7.	Методические указания к токсиколого-гигиеническому исследованию металлических сплавов для протезирования в ортопедической стоматологии . . . . .	58
<b>Часть II.</b>	<b>Унифицированная методика контроля токсичности серийно выпускаемых полимерных изделий медицинского назначения однократного применения</b>	
1.1.	Общие положения . . . . .	62
1.2.	Порядок отбора изделий . . . . .	63
1.3.	Условия приготовления экстрактов из изделий . . . . .	63
1.4.	Санитарно-химические испытания изделий . . . . .	70
1.5.	Гемолитический тест . . . . .	73
1.6.	Токсикологические испытания на мышах . . . . .	73
1.7.	Оценка результатов . . . . .	74
<b>Часть III.</b>	<b>Экспресс-методы определения токсичности полимерных материалов и изделий медицинского назначения</b>	
1.	Методика определения токсического действия вытяжек из материалов на культуре тканей . . . . .	77

2. Методика определения гемолитического действия вытяжек из материалов и изделий «ин витро» . . . . .	83
3. Методика определения токсического действия вытяжек из материалов и изделий на изолированном сердце лягушки . . . . .	86
4. Методика определения биосовместимости полимерных материалов и изделий для эндопротезирования по их влиянию на лимфоидную ткань . . . . .	88
5. Методика определения токсического действия вытяжек из материалов и изделий на половых клетках крупного рогатого скота . . . . .	94
Перечень литературы и справочных источников . . . . .	96

ЧАСТЬ I

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПО ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ  
ИССЛЕДОВАНИЯМ  
НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И ИЗДЕЛИЙ  
НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ**

## **7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ**

Настоящие методические указания распространяются на сплавы и металлические покрытия для коронок, мостов и другие изделия ортопедической стоматологии, а также сплавы, применяемые в челюстно-лицевой хирургии.

### **7.1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЛАВАМ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ**

7.1.1. Сплавы не должны оказывать местного раздражающего, аллергенного и общетоксического действия на организм.

7.1.2. Имплантируемые в организм сплавы не должны патологически изменять регенеративные и репаративные процессы в тканях на месте введения.

### **7.2. ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ**

7.2.1. Санитарно-химические исследования.

7.2.2. Токсикологические исследования.

7.2.2.1. Имплантационный тест (для сплавов, применяемых в челюстно-лицевой хирургии).

7.2.2.2. Изучение раздражающего действия.

7.2.2.3. Изучение сенсibiliзирующего действия (для сплавов, применяемых в челюстно-лицевой хирургии), определение биосовместимости по методике, описанной в разделе 4 части 3 настоящего сборника.

7.2.2.4. Собственно-токсикологические исследования.

### **7.3. САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

7.3.1. Условия приготовления вытяжки.

Для приготовления вытяжек образцы сплавов помещаются в стеклянные емкости с притертыми пробками. В качестве модельных сред используется дистиллированная вода, естественная слюна либо среда, моделирующая ее (0,4% раствор хлористого натрия, 0,4% раствор углекислых и фосфорнокислых солей

кальция), 2% раствор лимонной кислоты, 2% раствор двууглекислого натрия, 3% раствор молочной кислоты.

Соотношение веса образца (Р, г) к объему контактирующей среды (V, см<sup>3</sup>) Р : V = 1 : 10.

Приложение: для металлических имплантатов соотношения вычисляются по формуле:

$$\frac{P}{V} \cdot 10,$$

где Р — максимальный вес имплантата, г;

V — объем крови в организме человека, V = 5000 мл;

10 — коэффициент аггравации.

Экстракция проводится при 40° С в течение 3, 10, 30, 60, 90 суток.

### 7.3.2. Методы изучения вытяжек.

Анализ вытяжек на содержание в них компонентов сплава может проводиться различными методами с чувствительностью определения не ниже 10<sup>3</sup> мг/л (например, атомноадсорбционная спектроскопия).

#### Примечание:

Если в процессе экстракции на дне стеклянных емкостей образовался осадок, то его следует растворить и проанализировать на содержание компонентов сплава. В этом случае концентрация металлов в экстракте и осадке суммируется.

### 7.3.3. Оценка результатов.

Найденные концентрации металлов не должны превышать ДУ (допустимые уровни миграции металлов, применяемых в водоснабжении) или ДКМ (допустимые количества миграции металлов, применяемых в контакте с пищевыми продуктами).

Если таковые не установлены для металлов, мигрирующих из сплавов, то следует ориентироваться на недействующие концентрации их при хроническом пероральном введении.

При превышении указанных концентраций сплавов считается не соответствующим гигиеническим требованиям и дальнейшие исследования его не проводятся.

## 7.4. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

7.4.1. Имплантационный тест. Проводится также, как в «Методических указаниях к токсиколого-гигиеническому исследованию полимерных материалов и изделий для эндопротезирования» (раздел 2, п. 2.4.1. настоящего сборника).

7.4.2. Изучение раздражающего действия. Проводится также, как в «Методических указаниях к токсиколого-гигиеническому исследованию полимерных пломбирочных материалов стоматологического назначения» (раздел 6, п. 6.5.1. настоящего сборника).

7.4.3. Изучение сенсibiliзирующего действия.

Для сплавов, применяемых в челюстно-лицевой хирургии, проводится определение биосовместимости по «Методике определения биосовместимости полимерных материалов и изделий для эндопротезирования по их влиянию на лимфоидную ткань» (часть 3, раздел 4 настоящего сборника).

Для сплавов, используемых в ортопедической стоматологии, изучение сенсibiliзирующего действия проводится в соответствии с разделом 6, п. 6.5.2.

7.4.4. Собственно токсикологические исследования проводятся в соответствии с разделами 2 и 6 (п. 2.4. и п. 6.5.3. соответствующих методических указаний).

7.5. Оценка результатов проводится в соответствии с разделами 2 и 6 (п. 2.5. и 6.9).

## ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алексеева О. Г., Петкевич А. И. и др. Оценка некоторых методов «ин vitro» для выявления аллергии к химическим веществам // Гигиена и санитария, 1975, № 7.
2. Алексеева О. Г., Дуева Л. А. Аллергия к промышленным химическим соединениям.— М.: Медицина, 1978.
3. Бернет Ф. Клеточная иммунология.— М.: Мир, 1971.
4. Брауде Н. И. Феномен трансформации малых лимфоцитов в blasts как иммунологическая проблема // Успехи современной биологии, 1969, т. 67, вып. 3.
5. Быховская М. С., Гинзбург С. Л. и др. Методы определения вредных веществ в воздухе и других средах.— М.: Медицина, 1961.
6. Ветеринарное акушерство и гинекология.— М.: Колос, 1977.
7. Вопросы гигиенического нормирования и изучения отдаленных последствий воздействия промышленных веществ.— М.: Медицина, 1972.
8. Вильямс Д. Ф., Роуд Р. Имплантаты в хирургии.— М.: Медицина, 1978.
9. ГОСТ 12.1.007—76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
10. Гадаскина И. Д., Филов В. А. Превращение и определение промышленных органических ядов в организме.— Л.: Медицина, 1971.
11. Гадаскина И. Д., Гадаскина Н. Д., Филов В. А. Определение промышленных неорганических ядов в организме.— Л.: Медицина, 1975.
12. Тезисы докладов V Всесоюзной конференции «Гигиена и токсикология высокомолекулярных соединений и химического сырья, используемого для их синтеза».— Л., 1975
13. Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции «Гигиена и токсикология высокомолекулярных соединений и химического сырья, используемого для их синтеза».— Киев, 1976.
14. Гигиеническая оценка медицинских полимерных материалов и изделий различного назначения // Научный обзор ВНИИМИ.— М., 1983.
15. Гублер Е. В., Генкин А. А. Применение методов непараметрической статистики для оценки различий двух групп наблюдений в медико-биологических исследованиях.— М.: Медицина, 1978.
16. Заугольников С. Д., Качанов М. М. и др. Экспрессные методы определения токсичности и опасности химических веществ.— М.: Медицина, 1978.
17. Измеров М. Ф., Саноцкий И. В., Сидоров К. К. Параметры токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии.— М.: Медицина, 1977.
18. Комиссарова И. А., Сура В. В. Цитохимические изменения лейкоцитов в периферической крови при иммунологической стимуляции в эксперименте // Бюл. экспрес экспер. биологии и медицины, 1969, т. 68, № 11.

19. Кисели Д. Практическая микротехника и гистохимия.— Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии, 1963.
20. Луппа Х. Основы гистохимии.— М.: Мир, 1980.
21. Мартынова А. П. Гигиена труда в производстве и переработке синтетических волокон.— М.: Медицина, 1977.
22. Меркулов Г. А. Курс патогистологической техники.— М.: Медицина, 1961.
23. Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских резиновых и латексных сосок.— М., Минздрав СССР, 1974.
24. Методические указания по санитарно-гигиенической оценке полимерных строительных материалов, предназначенных для применения в строительстве жилых и общественных зданий.— М.: Минздрав СССР, 1976.
25. Методы определения токсичности и опасности химических веществ.— М.: Медицина, 1970.
26. Методические указания к постановке исследований по гигиеническому нормированию промышленных аллергенов.— М.: Минздрав СССР, 1978.
27. Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов.— М.: Минздрав СССР, 1977.
28. Методические указания к постановке исследований по выявлению сенсibilизирующих свойств и установлению порогов аллергенов действия промышленных химических веществ.— М.: Минздрав СССР, 1975.
29. Методические и методологические вопросы гигиены и токсикологии полимерных материалов и изделий медицинского назначения // Научный обзор ВНИИМИ.— М., 1982.
30. Мороз В. Г. Влияние малых концентраций некоторых веществ на время переживания сперматозоидов «in vitro» и их энергетический обмен.— Автореф. канд. дисс.— Л., 1969.
31. Новиков Ю. В., Ласточкина К. О., Болдина З. Н. Методы определения вредных веществ в воде водоемов.— М.: Медицина, 1981.
32. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи // Методические указания. Минздрав СССР — М., 1980.
33. Нарциссов Р. П. Цитохимия ферментов лейкоцитов в педиатрии.— Автореф. дисс.— М., 1970.
34. Перегуд Е. А. Санитарная химия полимеров.— М., 1967.
35. Пирс З. Гистохимия.— М.: Медицина, 1967.
36. Пиотровский Е. Использование кинетики метаболизма и выведение токсичных веществ в решении проблем промышленной токсикологии.— М.: Медицина, 1976.
37. Покровская М. И., Макарова М. С. Цитология раневого экссудата как показатель процесса заживления ран.— М.: Медгиз, 1962.
38. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде.— Л.: Химия, 1972.
39. Принципы предельно допустимых концентраций.— М.: Медицина, 1970.
40. Профилактическая токсикология // Сб. учебно-методических материалов. Программа ООН по окружающей среде. Центр международных проектов ГКНТ.— М., 1984, т. I и т. II.
41. Левицкая Л. А., Лаппо В. Г. Экспресс-метод сравнительной оценки полимерных материалов для изделий, контактирующих с кровью, по их гемолитическому действию «in vitro».— Рационализаторское предложение № 19 от 20.02.81 г.
42. Ромейс В. Микроскопическая техника.— М.: Иностранная литература, 1953.

43. Рылова М. Л. Методы исследования хронического действия вредных факторов среды в эксперименте.— М.; Л.: Медицина, 1964.

44. Синтетические полимеры медицинского назначения // Сб. лекций и материалов I Всесоюзной школы-семинара по медицинским полимерам.— Ташкент: Изд-во «Фан» УзССР, 1984.

45. Саноцкий И. В., Уланова И. П. Критерии вредности в гигиене и токсикологии при оценке опасности химических соединений.— М.: Медицина, 1975.

46. Соколов В. В., Нарциссов Р. П., Иванова Л. А. Цитохимия ферментов в профпатологии.— М.: Медицина, 1975.

47. Сосонкин И. Е. Агломерация лейкоцитов при диагностике аллергии, вызванной химическими и лекарственными соединениями // Лабораторное дело.— 1968.— № 12, С. 707.

48. Саноцкий И. В., Фоменко В. Н. Отдаленные последствия влияния химических соединений на организм.— М.: Медицина, 1979.

49. Трахтенберг И. И., Сова Р. Е., Шефтель В. О. Показатели нормы у лабораторных животных в токсикологическом эксперименте.— М.: Медицина, 1978.

50. Токсикология новых промышленных веществ.— М.: Медицина, 1961—1975, вып. 2—14.

51. Шевченко М. Г., Генель С. В., Феофанов В. Д. Гигиенические требования к полимерным материалам, применяемым в пищевой промышленности.— М.: Медицина, 1972.

52. Шефтель В. О. Полимерные материалы. Токсические свойства: Справочник.— Л.: Химия, 1982.

53. Экспрессные методы определения токсичности и опасности химических веществ.— М.: Медицина, 1978.

Редактор Галахова В. И.

Технический редактор Передерий С. П.

---

Л-57177.

Подписано к печати 11.08.86

Тираж 500.

Зак. 27.

Типография Академии МВД СССР, Москва