

КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГУП «НИИМОССТРОЙ»

**СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
ЛИТЫЕ И ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОН**

ТУ 5718-002-04000633-2006

(Взамен ТУ 400-24-158-89*)
Дата введения с 01.01.2006 г.

Москва, 2007

**ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА**

**СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
ЛИТЫЕ И ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОН
ТУ 5718-002-04000633-2006**

(Взамен ТУ 400-24-158-89*)
Дата введения с 01.01.2006 г.

Технические условия разработаны лабораторией дорожного строительства ГУП «НИИМосстрой».

Авторы разработки: канд. техн. наук Л.В. Городецкий, д-р техн. наук А.В. Руденский.

Тел./факс (495) 147-42-95; 147-43-78

Включены в «Реестр технических условий на строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые при строительстве объектов городского заказа» (свидетельство № 151 от 25.12.2006).

Согласованы:

- Управлением научно-технической политики в строительной отрасли (А.Н. Дмитриев)
- ОАО «Мосинжстрой» (Г.М. Животинский)
- ОАО «АБЗ-1» (П.Г. Боннер)
- ОАО «Инждорстрой» (С.Б. Синельников)

Настоящие Технические условия распространяются на смеси асфальтобетонные литые (далее — смеси), применяемые для строительства и ремонта верхних и основных слоев асфальтобетонных покрытий проезжей части улиц, дорог, площадей и тротуаров, и укладываемые механизированным способом по литевой технологии, а также на литой асфальтобетон (смесь, остывшая до температуры окружающего воздуха).

Смесь асфальтобетонную литую готовят в смешительных установках периодического действия перемешиванием щебня (гравия), материалов дробления горных пород, гравийно-песчаной смеси, природного или дробленого песка, минерального порошка и нефтяного вязкого теплостойкого битума, подогретых и взятых в определенных соотношениях.

Смесь должна обеспечивать срок службы покрытия в соответствии с требованиями СНиП 3.06 03-85 «Автомобильные дороги».

Условное обозначение смеси состоит из наименования продукции, типа и обозначения настоящих Технические условий.

Пример обозначения продукции при заказе

Смесь асфальтобетонная литая, тип IV, ТУ 5718—002—04000633—2006

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные параметры и характеристики (свойства)

1.1.1 Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон должны соответствовать требованиям настоящих Технические условий и готовиться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.1.2 Основные параметры и размеры должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

1.1.3 Проектирование составов смесей производят так, чтобы обеспечить характеристики смеси в соответствии требованиями таблиц 1, 3 и 4.

Подп и дата								
	Име № дубл							
Взам или №								
	Подп и дата							
Име № подл	ТУ 5718-002-04000633-2006							
	Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата			
Име № подл	Разраб				Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон Технические условия	Лит	Лист	Листов
	Пров					A	3	
	Н.контр					ГУП «НИИМосстрой»		
	Утвердил							

1.1.4 Продолжительность перемешивания смесей устанавливаются в соответствии с техническими характеристиками используемой смесительной установки.

1.1.5 Допускаемая погрешность дозирования компонентов смеси не должна превышать $\pm 3\%$ по массе для каждого компонента минеральной части и $\pm 1,5\%$ по массе для битума.

1.1.6 Температура смеси при выпуске из смесителя принимается в соответствии с таблицей 2.

Таблица 1

Коды и основные классификационные особенности смесей

Код ОКП	Основные классификационные особенности смеси					Назначение
	тип смеси	D наиб, мм	массовая доля, %		Б МП	
			фракций более 5 мм	асфальто-вяжущего вещества		
57 1841 0073 57 1842 0013	I	15	45—55	25—30	0,35—0,45	Новое строительство и капитальный ремонт
57 1841 0074 57 1842 0014	II	20	35—50	20—25	0,40—0,55	
57 1841 0075 57 1842 0015	III	40	45—65	15—20	0,50—0,65	
57 1841 0076 57 1842 0016	IV	5		17—23	0,40—0,65	Тротуары
57 1841 0077 57 1842 0017	V	20	35—50	22—28	0,55—0,75	Текущий ремонт

Таблица 2

Температура смеси при выпуске из смесителя

Тип смеси	Температура смеси, °C		
	при температуре воздуха, °C		
	выше +10	от +10 до +5	ниже +5
I	220-240	220-240	-
II, III	200-220	210-230	-
IV	165-180	175-185	до 210
V	180-200	190-210	до 220

Изм. №

Взам. инв. №

Инд. №

Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 5718-002-04000633-2006

Лист
4

1.1.7 Физико-механические свойства литого асфальтобетона должны соответствовать данным таблицы 3.

Таблица 3

Физико-механические свойства литого асфальтобетона

№№ п.п.	Показатели свойств	Нормы по типам				
		I	II	III	IV	V
1	Пористость минерального остова, % по объему, не более	20	22	22	22	22
2	Водонасыщение, % объема, не более	1,0	1,0	5,0	7,0	0,5
3	Прочность на сжатие при температуре +50 °С, не менее	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0
4	Подвижность смеси при 200°С, не менее, мм	30	25	—	—	30
5	Глубина вдавливания штампа при температуре +40 °С, мм, в пределах	1—6	1—4	—	—	1—10
6	Прочность на растяжение при расколе при температуре 0 °С, МПа, не менее	2,5	2,5	2,0	2,0	2,5
		6,0	6,0	5,5	5,5	6,0
7	Показатель однородности, не более	0,16	0,16	0,18	0,18	0,16

Примечание — Физико-механические свойства определяются по методикам, указанным в разделе 4

1.1.8 При проектировании состава устанавливают все показатели физико-механических свойств, приведенных в таблице 3. При контроле качества смеси на заводе — только по пп. 2, 3, 4. Показатели свойств литого асфальтобетона по пп. 1, 2, 3, 6 определяют по методикам ГОСТ 12801-98, а по пп. 4, 5 в соответствии с разделом 4 настоящих Технических условий.

1.2 Требования к сырьевым материалам

1.2.1 Для приготовления смесей применяют минеральные материалы

щебень из природного камня, получаемый дроблением горных пород, щебень из гравия, гравий, отвечающие требо-

Изм №	Подп и дата
Изм №	Подп и дата
Изм №	Подп и дата
Изм №	Подп и дата
Изм №	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Лист
					5

ТУ 5718-002-04000633-2006

ваниям ГОСТ 8267-93 и таблицы 4 настоящих Технических условий.

Таблица 4

Прочность и морозостойкость щебня и гравия

Наименование показателей	Марка по видам материала, не ниже	
	щебень из изверженных и метаморфических пород	гравий и щебень из гравия
Дробимость при сжатии (раздавливании) в цилиндре	1000	—
Износ в полочном барабане	И—П	И—45
Морозостойкость	F 50	F 25

Примечание — В смесях, предназначенных для текущего ремонта, допускается применение щебня марки по прочности не ниже 800.

По форме зерен щебень должен быть кубовидной формы, содержать не более 1% пылевидных и глинистых частиц, без посторонних примесей. Содержание зерен слабых пород не должно превышать 5% по массе.

Песок — из отсевов дробления и обогащенный из отсевов дробления; природный и обогащенный по зерновому составу не ниже средней группы, отвечающий требованиям ГОСТ 8736—93. Допускается использование смеси природного и дробленого песков в соотношении 1:1 или 1,2, а для смесей типа III, IV, V — песка не ниже мелкой группы.

Материалы из отсевов дробления горных пород для строительных работ, отвечающие требованиям специальных технических условий.

Применяют минеральный порошок, отвечающий требованиям ГОСТ Р 52129-2003

В смесях, предназначенных для текущего ремонта, допускается замещение минерального порошка до 20% от его массы пылью уноса очистных сооружений смесительных установок. Содержание глинистых частиц в пыли уноса не должно превышать 1% по массе.

В качестве минерального порошка допускается применение (при технико-экономическом обосновании) порошко-

Подп. и дата
Име. Медул.
Взам. или №
Подп. и дата
Име. №

					ТУ 5718-002-04000633-2006	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		6

вых отходов промышленности и измельченных основных металлургических шлаков, отвечающих техническим условиям на минеральные порошки для асфальтобетонных смесей.

1.2.2 Для приготовления смесей применяют нефтяные вязкие дорожные битумы, отвечающие требованиям ГОСТ 22245—90 и имеющие глубину проникания иглы при температуре + 25 °С в пределах 50—60 дмм, температуру размягчения не ниже 52 °С и температуру хрупкости не выше - 12 °С.

Допускается применение улучшенных битумных вяжущих, модифицированных добавками поверхностно-активных веществ, полимеров, каучуков, резины, природных битумов, отвечающих требованиям специальных технических условий, согласованных с разработчиком настоящих Технических условий.

Допускается также применение нефтяных битумов, полученных компаундированием глубокоокисленных нефтяных битумов с глубиной проникания иглы менее 40 дмм при температуре + 25 °С с жидкими остаточными битумами (нефтяными гудронами), отвечающими требованиям специальных технических условий.

1.3 Маркировка

При отгрузке потребителю предприятие-изготовитель обязано каждую транспортную единицу, доставляющую смесь к месту работы, сопровождать накладной (паспортом), в которой должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;
- тип и температура смеси;
- номер, дата и время выдачи накладной;
- наименование и адрес потребителя;
- обозначение настоящих Технических условий.

Име №	Взам. ште №	Име №дубл	Подп. и дата	Подп. и дата	ТУ 5718-002-04000633-2006	Лист
						7
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Обеспечение безопасности производства работ при строительстве и ремонте дорожных асфальтобетонных покрытий осуществляется на основе действующих документов, регламентирующих правила безопасного проведения работ. Необходимо соблюдать требования:

— «Правил по охране труда в дорожном хозяйстве» (М. «Стройиздат», 1989);

— СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

— СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

— ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда, Общие положения»;

— ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ. Номенкла-тура показателей и методы определения»;

— ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производствен-ные. Общие требования безопасности»;

— ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работаю-щих. Общие требования и классификация»;

— ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Пра-вила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

— ТОИ Р 66-23-95 «Типовая инструкция по охране труда асфальтобетонщиков»;

— «Правил дорожного движения»;

— «Правил перевозки грузов автомобильным транспор-том».

При проведении работ следует руководствоваться поло-жениями «Общих правил охраны труда для организаций г. Москвы», разработанных для городских условий. Воздух в рабочей зоне приготовления и укладки горячей асфальто-бетонной смеси должен отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005-88, а применяемые материалы должны отвечать требовани-ям по содержанию токсических примесей.

2.2 При производстве горячих асфальтобетонных смесей следует учитывать, что основные компоненты смеси — пе-

Изм №	Взам. инв №	Инд №дубл	Подп. и дата						ТУ 5718-002-04000633-2006	Лист 8
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата						

ном составе смеси, изготавливаемой из одних и тех же материалов и по одной и той же технологии.

3.3 Для проверки соответствия физико-механических свойств литого асфальтобетона требованиям настоящих Технических условий пробы отбирают в момент выгрузки смеси из смесителя в транспортные средства.

3.4 При отгрузке потребителю предприятие-изготовитель обязано сопроводить смесь паспортом, в котором указывают все данные согласно п. 1.3.

3.5 Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества смеси, применяя для этой цели правила отбора и отбраковки в соответствии с ГОСТ 12801-98 и методы испытаний, предусмотренные настоящими Техническими условиями.

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1 Контроль качества готовой продукции осуществляют в соответствии с техническими требованиями, указанными в технологической карте контроля процесса производства и выпуска продукции асфальтобетонными заводами.

4.2 Контроль качества:

щебня и гравия — ГОСТ 8267-93*, 8269.1-97;

песка — ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735-88*;

минерального порошка — ГОСТ Р 52129-2003;

битумов в соответствии с методами ГОСТ 22245-90, ГОСТ 11501-78*, ГОСТ 11505-75*, ГОСТ 11506-78*, ГОСТ 11507-78*, ГОСТ 4333-87*.

Контроль качества литого асфальтобетона по показателям пористости минерального остова, водонасыщения, прочности при сжатии, трещиностойкости, однородности производится в соответствии с методиками ГОСТ 12801-98, а по показателям подвижности смеси и глубине вдавливания штампа согласно п. 4.3 и п. 4.4 настоящих Технических условий.

4.3 Определение подвижности смеси.

Подвижность смеси определяют по величине осадки конуса (мм), сформованного из литой асфальтобетонной смеси, предварительно нагретой до температуры 200 °С.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	ТУ 5718-002-04000633-2006	Лист
Изм №	Подп. и дата	Взам инв №	Име. №убл	Подп. и дата		

4.3.1 Аппаратура.

Для испытаний применяются:

— металлическая форма в виде усеченного конуса со шлифованной и ровной внутренней поверхностью, внутренними диаметрами 80 мм и 60 мм, высотой 70 мм и толщиной стенок 5 мм;

— металлический лист размером 300—200 мм;

— сушильный шкаф с термометром;

— измерительная линейка — 2 шт.;

— секундомер.

4.3.2 Подготовка к испытанию.

Перед началом испытаний форму, металлический лист, линейки очищают и протирают сухой тканью, а конус нагревают до температуры 150-170 °С.

Форму устанавливают на металлический лист, лежащий на плоской горизонтальной поверхности.

Форму плотно прижимают и заполняют в один прием литой смесью, предварительно нагретой до температуры 210 °С. Поверхность смеси выравнивают, срезая излишек смеси вровень с верхними краями формы.

4.3.3 Проведение испытания.

Форму снимают так, чтобы не разрушить отформованную смесь, и осторожно устанавливают рядом с оседающим конусом из смеси. Время, затрачиваемое на съем формы, должно составлять 3—5 с. Под действием собственной массы литая смесь начинает оседать. По истечении одной минуты с момента снятия формы начинают измерение осадки конуса из смеси. На верхнее основание формы укладывают металлическую линейку, от нижнего ребра которой второй линейкой измеряют осадку конуса смеси с точностью 1 мм. Осадку конуса определяют дважды — по двум порциям.

Общее время испытаний с начала наполнения формы литой смесью при первом определении и до момента измерения осадки конуса при втором определении не должно превышать 5 мин.

4.4 Определение глубины вдавливания штампа.

4.4.1 Изготовление образцов (смесь — тип I, V).

Име №дубл	Подп. и дата	Име №дубл	Подп. и дата	Взам име №	Подп. и дата	Име №	Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	ТУ 5718-002-04000633-2006	Лист
													11

Глубину вдавливания определяют на образцах-кубах с ребром 7,07 см или цилиндрах диаметром 7 и высотой 5 см. Образцы изготавливают в металлической форме и заполняют смесью (массой 750—800 г), разогретой до температуры 220 °С. Заполнение формы производят послойно в 3 приема. Каждый слой тщательно штыкуется. Поверхность образца выравнивается и заглаживается шпателем. Изготовленный образец в форме выдерживается до испытания при комнатной температуре в течение 24 ч.

4.4.2 Изготовление образцов (смесь — тип II, III). Определение глубины производят на образцах (см. п. 4.4.1), которые изготавливают в металлической форме. В поддон, закрепленный на вибрационном столе, помещают нагретую до температуры 120—140 °С форму с установленной на ней разъемной коробкой. Форму закрепляют прижимным винтом. Навеску смеси (750—800 г), разогретую до температуры 200 °С, переносят в форму, штыкуют, равномерно распределяют и через разъемную коробку устанавливают пригруз. Уплотнение образца производится вибрированием с пригрузом (удельное давление 0,03 МПа) в течение 20 с при следующих параметрах вибрационного стола: частота колебаний 3000 кол./мин., амплитуда 0,35—0,40 мм. Изготовленный образец в форме выдерживается до испытания при комнатной температуре в течение 24 ч.

4.4.3 Аппаратура.

Применяют следующее оборудование:

- прибор для определения глубины вдавливания штампа;
- круглый металлический штамп площадью 5 см²;
- термометр химический ртутный стеклянный с ценой деления шкалы 1 °С;
- сосуд для термостатирования образцов емкостью 3—5 л.

4.3.4 Подготовка образцов.

Перед испытанием образец в форме помещается в сосуд для термостатирования и выдерживается в нем в течение 1,5 ч при температуре 40 ± 2 °С.

4.4.5 Подготовленный согласно п. 4.3.4 образец в форме помещают в термостатирующий сосуд прибора и вмес-

Име №	Взам инв №	Име №обл	Подп. и дата						Лист
Име №	Подп. и дата						ТУ 5718-002-04000633-2006	12	
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата					

Подписано в печать 30 01 2007 г
Бумага офсетная Печать офсетная
Объем 1 п. л. Тираж 100 экз

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография строительной
отрасли города Москвы»
123060, г Москва, ул. Расплетина, 24

Заказы на приобретение
документации направлять:

ГУП «НИИМосстрой» — по адресу:
119192, Москва, Винницкая улица, 8
Телефон: (495) 147-43-78
факс: (495) 147-42-95
e-mail: doroga@niiimosstroi.ru

РЕКВИЗИТЫ

ГУП «НИИМосстрой»
ИНН 7729258716
КПП 772901001
ОАО «Банк Москвы» г. Москва
БИК 044525219
Кор.счет 30101810500000000219
Расч. счет 40602810800210000002