


Проектно-конструкторский и технологический  
институт промышленного строительства

**ОАО ПКТИпромстрой**



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
НА УСТРОЙСТВО  
ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ  
ФАСАДОВ**

**42-03 ТК**



Открытое акционерное общество  
Проектно-конструкторский и технологический  
институт промышленного строительства  
ОАО ПКТИпромстрой



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор, к.т.н.


 С.Ю. Едличка  
«05» 06 2003 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
НА УСТРОЙСТВО  
ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ ФАСАДОВ  
42-03 ТК

Главный инженер

 А.В. Колобов

Начальник отдела

 Б.И. Бычковский

В технологической карте представлена технология устройства штукатурных покрытий фасадов при строительстве, реконструкции и ремонте жилых, гражданских и общественных зданий. Технологическая карта разработана в соответствии с действующими нормативными документами и на основании изучения опыта работы организаций по устройству штукатурных покрытий фасадов на строительных объектах.

В карте приведена технология производства штукатурных работ; представлены разделы по организации и технологии строительного процесса, по безопасности и охране труда, качеству работ; приведена потребность в машинах, механизмах и приспособлениях с целью ускорения производства работ, снижения затрат труда, совершенствования организации и повышения качества работ.

Карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, занимающихся устройством штукатурных покрытий фасадов при строительстве, реконструкции и ремонте жилых, гражданских и общественных зданий, а также работников технического надзора заказчика и инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций, связанных с производством и контролем качества штукатурных работ.

В разработке карты принимали участие сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:

– Кулькова И.В. – исполнитель работы, компьютерная обработка и графика;

– Черных В.В. – технологическое сопровождение разработки;

– Холопов В.Н. – проверка работы;

– Бычковский Б.И. – техническое руководство, нормоконтроль, корректура разработки;

– к.т.н. Едличка С.Ю. – общее техническое руководство разработкой технологической документации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию данной карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.

Факс (095) 214-95-53.

E-mail [pkti@co.ru](mailto:pkti@co.ru)

<http://www.pkti.co.ru>

Технологическая карта не заменяет ППР. ( см. СНиП 3.01.01.- 85\* )

© ОАО ПКТИпромстрой

Настоящая «Технологическая карта на устройство штукатурных покрытий фасадов» может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ОАО ПКТИпромстрой.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения .....	3
2. Организация и технология строительного процесса .....	5
3. Требования к качеству и приемке работ .....	15
4. Требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности.....	19
5. Потребность в материально-технических ресурсах .....	21
6. Техничко-экономические показатели .....	26
7. Перечень нормативно-технической литературы .....	29

Взам. инв. №													
Подпись и дата													
Инв. № подл	42-03 ТК												
	Отделочные работы												
	Изм.	К.уч	Лист	№ док	Подп	Дата							
	Гл. техн.	Черных			<i>М.С. Черных</i>	27.08.08	Технологическая карта				Стадия	Лист	Листов
	Н.контр.	Бычковский			<i>М.С. Черных</i>	27.08.08					р	2	29
	Нач.отд.	Бычковский			<i>М.С. Черных</i>	27.08.08	Устройство штукатурных покрытий фасадов				ОАО ПКТИпромстрой г.Москва, отдел №41		
	Пров.	Холопов			<i>М.С. Черных</i>	27.08.08							
	Инж.	Кулькова			<i>М.С. Черных</i>	27.08.08							
	Вед инж.	Савина			<i>М.С. Черных</i>	27.08.08							

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на устройство штукатурных покрытий фасадов (далее – штукатурные работы) с применением известковых, известково-цементных и цементно-песчаных растворов при строительстве, реконструкции и ремонте жилых, гражданских и общественных зданий.

1.2 Состав и содержание карты включает требования, предъявляемые к штукатурным составам и готовности поверхности фасадов к штукатурным работам, решения по технологии и организации выполнения штукатурных работ с обеспечением их качества, средства механизации и инструмент, необходимые штукатурам для производства работ, мероприятия по безопасности и охране труда.

1.3 Штукатурка – отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений, который выравнивает эти поверхности, придает им определенную форму, защищает конструкции от влаги, выветривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьшает воздухопроницаемость и звукопроводность ограждающих конструкций.

1.4 Правильно выполненная штукатурка не только долговечна, но и придает поверхностям более красивый вид.

1.5 Штукатурки бывают обычные и декоративные.

1.5.1 Обычные штукатурки служат основанием под окрашивание. Их выполняют из неокрашенных известковых, цементно-известковых, известково-гипсовых или цементных растворов. Все растворы, кроме известково-гипсовых, применяют для оштукатуривания по кирпичу и бетону. Известково-гипсовыми растворами оштукатуривают только деревянные поверхности.

Известковые растворы готовят из извести и песка. Известковое тесто должно быть выдержано в творяльных ямах или на заводах готовых растворов не менее трех недель. Количество песка, вводимого в известковое тесто, составляет 1-4 ч. и зависит от жирности известкового теста. Состав раствора должен быть 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5 и т.д. Во всех случаях раствор должен быть нормальной консистенции, так как жирные растворы сильно трескаются, а тощие не имеют надлежащей прочности.

Известково-гипсовые растворы готовят из известкового раствора с добавлением в него гипса для ускорения схватывания. Обычно на одну часть гипса берется 2-3 ч. известкового раствора.

Цементно-известковые растворы состоят из цемента и известкового раствора. Составы растворов могут быть разными: 1:1:6; 1:2:8; 1:1:9; 1:1:11; 1:3:12; 1:3:15 (на 1 ч. цемента берут от

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм	Кол вч	Лист	№ док	Подп	Дата

51-03 ТК

Лист

3

1 до 3 ч. извести и от 6 до 15 ч. песка). Лучшие растворы для оштукатуривания фасадов состава 1:1:6 и 1:2:8. Состав раствора указывается в проекте или назначается техническим персоналом строительства.

Цементные растворы применяют составов от 1:1 до 1:6, т.е. на 1 ч. цемента берут от 1 до 6 ч. песка.

1.5.2 Декоративные штукатурки выполняют из предварительно окрашенных растворов с заполнителями разной крупности или с использованием цветных цементов.

Растворы окрашивают введением в них сухих строительных красок. Краски должны быть свето- и щелочестойкими. Они не должны разрушать вяжущих веществ или понижать их прочность. Заполнителями таких растворов могут служить крупные пески, мраморная или гранитная крошка, крошка красного кирпича.

В зависимости от применяемых материалов и способа обработки штукатурки подразделяются на известково-песчаные, терразитовые и каменные, а также штукатурки, обрабатываемые путем травления кислотой.

Известково-песчаные цветные штукатурки применяют для отделки кирпичных стен, а также поверхностей из материалов, имеющих марку 50 и ниже, например, легкий бетон, туф, ракушечник, пористые бетонные блоки. Эти штукатурки наносят на грунты с небольшим количеством цемента. Их нельзя наносить на поверхности из плотного бетона, так как они могут со временем отслаиваться.

Терразитовые штукатурки применяют для отделки стен, колонн, цоколей и других частей капитальных зданий.

Каменные штукатурки имитируют облицовочный природный камень (гранит, мрамор, известняк, туф). Этими штукатурками отделывают поверхности из тяжелого, плотного бетона, кирпича, т.е. материалов, имеющих марку не ниже 100. При нанесении каменных штукатурок на поверхности, выполненные из менее прочного материала, они отслаиваются. Каменные штукатурки наносят на цементные грунты.

При оштукатуривании фасадов декоративными растворами большую роль играет правильное устройство лесов и расположение мест их крепления. Леса надо крепить в таких местах, которые по окончании работ можно было бы аккуратно заделать.

1.6 До начала штукатурных работ на фасадах зданий, подлежащих ремонту, необходимо произвести экспертную оценку состояния объекта и выполнить работы по ремонту всех наружных частей здания, подлежащих отделке.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						51-03 ТК	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		4

1.7 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в уточнении объемов работ, данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах и корректировке графика производства работ.

1.8 Выполнение отделочных работ на фасадах зданий и сооружений необходимо производить только при наличии Паспорта на колористическое решение фасада, выдаваемого Службой Главного художника г. Москвы («Москомархитектура») и Государственным Унитарным предприятием «Энлаком».

1.9 Карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, занимающихся устройством штукатурных покрытий фасадов при строительстве, реконструкции и ремонте жилых, гражданских и общественных зданий, а также работников технического надзора заказчика и инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций, связанных с производством и контролем качества штукатурных работ.

1.10 Карта предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением карты в базу данных по технологии и организации строительных процессов автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

## 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 До начала работ по устройству штукатурных покрытий фасадов должны быть:

- выполнены наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;
- устроены полы на балконах;
- установлены и закреплены все металлические обрамления архитектурных деталей на фасадах зданий;
- установлены крепежные устройства для водосточных труб;
- тщательно очищены фасады зданий от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступающих солей;
- произведена (при необходимости) на бетонных поверхностях, подлежащих оштукатуриванию, нарезка и насечка, огрунтовка семипроцентным раствором поливинилацетатной эмульсии, промывка десятипроцентным раствором технической соляной кислоты;
- исправлены все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков, установленных СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата



**Таблица 1- Рекомендуемые штукатурные растворы**

Условия эксплуатации	Рекомендуемые раство- ры	Рекомендуемые вяжущие
Наружные стены, цоколи, карнизы и т.п., подвергающиеся систематическому увлажнению	Цементные и цементно-известковые	Пуццолановый поргладцемент, шлакопортландцемент, поргладцемент марок 300-400
Наружные каменные и бетонные стены, не подвергающиеся систематическому увлажнению	Известковые и цементно-известковые	Известь, известково-шлаковые и т.п., местные вяжущие, поргладцемент марки 300

2.10 Для восстановления отштукатуренных поверхностей недопустимо применение растворов, имеющих большую прочность, чем основная штукатурка или использование цементно-песчаных растворов, для ремонта известковых или известково-цементных штукатурок, так как под действием внешних факторов произойдет отслоение отремонтированных участков. Для заделки трещин шириной более 1 мм после их расшивки применяют полимерцементный раствор. Для обновления декоративных штукатурных поверхностей применяется жидкий терразитовый раствор.

2.11 Составы растворов для штукатурных работ и их марки должны предусматриваться проектом. Выбор и применение штукатурных растворов должен производиться в зависимости от влажностных условий, в которых будет находиться здание в период эксплуатации.

2.12 В качестве заполнителя для обычных штукатурных растворов, применяется песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93\* «Песок для строительных работ. Технические условия». Максимально допустимый размер зерен песка для подготовительных слоев не должен превышать 2,5 мм, а для накрывочного слоя - 1,2 мм. Растворы процеживаются и в зависимости от способа их нанесения и назначения должны иметь подвижность, определяемую погружением изображенного на рисунке 1 стандартного конуса, показатели которого при применении растворов для обрызга, грунта и накрывки даны в таблице 2.

2.13 Вода для приготовления растворов должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732-79.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата




Рисунок 1 – Конус стандартный

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

42-03 ТК

**Таблица 2 — Показатели подвижности раствора**

Наименование раство- ра	Погружение стандартного конуса, см	
	для механизированного способа нанесения	для ручного способа нанесения
Раствор для обрызга	9-14	8-12
Раствор для грунта	7-8	7-8
Раствор для накрывки: -содержащий гипс	9-12	9-12
-без гипса	7-8	7-8

2.14 Качество готовых растворов должно удовлетворять требованиям СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».

2.15 В течении срока, необходимого для перекачивания раствора и нанесения на поверхность фасада, раствор не должен расслаиваться, а содержащийся в нем песок не должен выделяться в виде осадка.

2.16 Раствор, поступающий в промежуточный бункер штукатурной установки, процеживается через механическое сито с ячейками 3x3 мм для обрызга и грунта и через сито с ячейками 1,5x1,5 мм для накрывочного слоя.

2.17 Оштукатуривание поверхности наружных кирпичных стен фасадов состоит из следующих последовательных технологических операций, включающих:

- подготовку поверхности к оштукатуриванию согласно п.2.1;
- прием и транспортирование штукатурных растворов на рабочее место;
- нанесение штукатурных растворов механизированным способом;
- разравнивание слоев намета;
- разделку лузг, уселков, рустов, углов, откосов и т.д.;
- нанесение накрывочного слоя механизированным способом;
- затирку накрывочного слоя машиной СО-86А (или СО-112А).

2.18 Транспортирование штукатурных растворов и нанесение их на оштукатуриваемую поверхность производится с помощью штукатурных агрегатов, состоящих из штукатурных установок и растворонасосов, а для приготовления, процеживания и транспортирования растворов применяется штукатурный агрегат СО-57Б, технические характеристики которых представлены в таблицах 3 и 4.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.вч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

**Таблица 3** — Технические характеристики установок для транспортирования растворов

Показатели	Марки установок		
	СО-48В	СО-49В	СО-50А
Марка растворонасосов	СО-29	СО-30	СО-10
Подача, м <sup>3</sup> /ч	2	4	6
Дальность подачи раствора, м по горизонтали	100	160	250
по вертикали	20	35	50
Вибросито:			
производительность, м <sup>3</sup> /ч	4	4	6
емкость бункера, м <sup>3</sup>	0,16	0,16	0,3
размер ячейки сетки, мм	5x5	5x6	5x5
Внутренний диаметр растворопровода, мм	38	50	63
Общая масса комплекта, кг	470	560	508

**Таблица 4** — Техническая характеристика штукатурного агрегата СО-57Б

Наименование	Ед.изм.	Показатели
Производительность агрегата	м <sup>3</sup> /ч	2
<u>Растворосмеситель</u>		
Объем готового замеса	л	65
Емкость смесительного барабана по загрузке	л	80
Частота вращения вала смесительного барабана	с <sup>-1</sup>	0,53
Электродвигатель:		
мощность	кВт	1,5
напряжение	В	220/380
<u>Растворонасос</u>		
Подача	м <sup>3</sup> /ч	2
Давление	МПа	1,5
Наибольшая вязкость раствора по конусу СтройЦНИИ	см	7
Дальность подачи раствора:		
по горизонтали	м	100
по вертикали	м	20
Электродвигатель:		
мощность	кВт	2,2
напряжение	В	220/380
<u>Вибросито</u>		
Электродвигатель:		
мощность	кВт	0,75
напряжение	В	220/380
Масса агрегата	кг	750

2.19 Оштукатуривание поверхности фасадов выполняется путем:

— обрызга, нанесения одного слоя грунта и последующей его затирки - при выполнении простой штукатурки;

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. вч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

**42-03 ТК**


Лист

10

— обрызга, нанесения одного слоя грунта и накрывочного слоя с последующим его разравниванием и затиркой – при выполнении улучшенной штукатурки;

— обрызга, нанесения слоя грунта, одного-двух накрывочных слоев с последующим разравниванием и затиркой или нанесением декоративного слоя с последующим его офактуриванием – при выполнении высококачественной штукатурки.

Нанесение обрызга и грунта осуществляется с помощью форсунки. Схема приема и подачи раствора дана на рисунке 2.



1 — штукатурная станция (агрегат); 2 — растворонасос; 3 — эстакада; 4 — бункер для извести; 5 — растворопровод металлический; 6 — стояк для подачи раствора на этажи.

**Рисунок 2** — Схема приема и подачи раствора

2.20 Улучшенная и высококачественная штукатурка выполняется по маякам. При этом толщина маяков должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

2.21 При устройстве однослойных покрытий их поверхность разравнивается сразу после нанесения раствора, а в случае применения затирочных машин – после его схватывания.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. вч	Лист	№ док.	Подп.	Дата


**51-03 ТК**



2.23 Штукатурные работы выполняются в соответствии с рекомендуемыми в настоящей карте схемой организации рабочего места, представленной на рисунке 3, и необходимыми средствами механизации и инструментами, изложенными в разделе 5.

Работы выполняет бригада штукатуров в следующем составе:

- штукатуры 4 разряда (1 человек) и 3 разряда (1 человек) выполняют подготовку поверхности фасада под штукатурку и провешивают поверхность с установкой маяков;
- штукатуры 4 разряда (2 человека), 3 разряда (2 человека) и 2 разряда (1 человек) производят нанесение обрызга;
- штукатуры 4 разряда (2 человека) наносят первый и второй слой грунта;
- штукатур 5 разряда (1 человек) производит разравнивание слоя грунта, наносит накрывочный слой и производит его затирку.



1 — водопроводный шланг; 2 — противни; 3 — краскопульт; 4 — приемный ящик; 5 — растворомешалка; 6 — ящик для цемента; 7 — стена; 8 — обрызг из цементно-песчаного раствора; 9 — слой грунта из цементно-песчаного раствора; 10 — накрывочный слой из декоративного раствора.

Рисунок 3 — Схема организации рабочего места

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			42-03 ТК						
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата				

2.24 При производстве работ, в зависимости от высоты здания, используются средства подмащивания:

- при высоте до 4-6 м — передвижные сборно-разборные вышки-туры;
- при высоте свыше 6 м — инвентарные металлические трубчатые леса или люльки.

Особенности производства штукатурных работ в зимнее время.

2.25 При производстве работ в зимнее время перед нанесением раствора с поверхности фасада удаляется иней, снег и наледь. Наледь, не поддающаяся очистке, предварительно отогревается.

2.26 При температуре наружного воздуха в пределах минус 10 ÷ минус 20° С в штукатурный раствор добавляется 3% поташа от массы воды затворения или смесь из 2%<sup>-ной</sup> поваренной соли и 2%<sup>-ного</sup> хлористого кальция.

2.27 Штукатурный раствор к месту работы подается в утепленных ящиках. Раствор наносится на сухую, очищенную от грязи и пыли, поверхность. При отрицательной температуре смачивание кладки перед нанесением штукатурки не допускается. При затирке допускается умеренное смачивание.

2.28 В зимних условиях перетирку старой штукатурки производить не рекомендуется.

2.29 Размеры захваток для штукатурных работ в зимних условиях принимаются с таким расчетом, чтобы штукатурка на захватке полностью заканчивалась до перерыва в работе и ко времени затирки раствор не замораживался.

2.30 Работы выполняются сверху вниз в соответствии с технологической последовательностью.

2.31 Растворопроводы, располагаемые на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, утепляются.

2.32 Применение горячей воды для ускорения прогрева замороженных стен или удаления с них наледи не допускается.

2.33 При производстве штукатурных работ в зимнее время могут использоваться панельно-линейные переносные электронагреватели мощностью до 6 кВт, размерами 850x350x240 мм. При этом леса завешиваются негорючим теплоизоляционным материалом.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.вч	Лист	№док	Подп.	Дата

42-03 ТК

Лист  
14



Растворы штукатурные должны проходить без остатка через сетку с размерами ячеек, мм;

- для обрызга и грунта - 3
- для накрывочного слоя и однослойного покрытия - 1,5

Подвижность раствора должна составлять 5-12 см погружения стального конуса.

3.4 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения штукатурных работ и обеспечивает своевременное выявление дефектов с целью принятия мер по их устранению и предупреждению и включает в себя проверку качества подготовки основания, подлежащего оштукатуриванию, влажности оштукатуриваемой поверхности, прочности сцепления наносимой штукатурки с основанием, толщину наносимых слоев штукатурки.

При операционном контроле проверяется соблюдение технологии выполнения штукатурных работ, соответствие выполняемых работ строительным нормам и правилам.

3.5 При приемочном контроле производится проверка качества готовой оштукатуренной поверхности. На готовой поверхности должны отсутствовать трещины, следы от затирочного инструмента, наплывы раствора, пятна, высолы, раковины и т.п.

При приемочном контроле проверяется:

- прочность сцепления штукатурки с основанием оштукатуриваемых стен;
- отклонения оштукатуренной поверхности от вертикали и горизонтали;
- неровности поверхности плавного очертания;
- отклонения откосов проемов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали;
- отклонения радиуса криволинейной поверхности;
- отклонения ширины откосов от проектной.

3.6 Размеры отклонений оштукатуренной поверхности должны соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и представлены в таблице 6.

**Таблица 6 — Допускаемые отклонения оштукатуренной поверхности**

№ п/п	Наименование	Допускаемые отклонения, мм		
		при простой штукатурке	при улучшенной штукатурке	при высококачественной штукатурке
1	2	3	4	5
1	Отклонения оштукатуренной поверхности от вертикали (мм/1м)	3	2	1

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

**42-03 ТК**

Лист  
16

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5
2	Неровности поверхности плавного очертания (на 4 м <sup>2</sup> )	не более 3 мм, глубиной до 5 мм	не более 2мм, глубиной до 3 мм	не более 2мм, глубиной до 2 мм
3	Отклонения поверхности по горизонтали (мм/1 м)	3	2	1
4	Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг от вертикали и горизонтали (мм/1 м)	4 мм (до 10 мм на весь элемент)	2 мм (до 5 мм на весь элемент)	1 мм (до 3 мм на весь элемент)
5	Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемых лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должен превышать	10	7	5
6	Отклонения ширины откоса от проектной не должен превышать	5	3	2
7	Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскрепами не должен превышать	6	3	2
8	Допускаемая толщина однослойной штукатурки	до 20 мм		
9	Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок обрызга грунта из цементных растворов грунта из известковых растворов накрывочного слоя штукатурного покрытия накрывочного слоя декоративной отделки	до 5 мм до 5 мм до 7 мм до 2 мм до 7 мм		

3.7 Состав и содержание производственного контроля представлен в таблице 7.

3.8 Работы на устройство штукатурных покрытий фасадов выполнять в соответствии с правилами производства и приемки работ согласно:

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия;
- СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов строительных;

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. вч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

42-03 ТК

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм	Кол	Лист	№ док	Подп	Дата

**Таблица 7 — Состав и содержание производственного контроля**

Кто контролирует	Производитель работ (мастер)															
	Входной			Операционный			Приемочный									
Состав контроля	Проверка технической документации	Проверка качества поверхности, подлежащей оштукатуриванию	Качество поступивших растворов	Наличие маркировки	Качество подготовки основания	Влажность поверхности	Прочность соединения наносимой штукатурки с оштукатуренной поверхностью	Толщина наносимого слоя	Отсутствие следов от затирочного инструмента, наплывов раствора, пятен, высов, трещин, раковин, бугров, пропусков и т.п.	Отклонение оштукатуренной поверхности от вертикали	Неровности поверхностей плавного очертания	Отклонение оштукатуренной поверхности по горизонтали	Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины	Отклонения ширины откосов от проектной	Отклонения оконных и дверных откосов от вертикали и горизонтали	Допускаемая толщина штукатурки
Метод контроля	Регистрация	Технический осмотр	Измерительный, периодически 3-4 раза в смену	Технический осмотр	Инструментальный выборочный, визуальный сплошной	Инструментальный	Инструментальный, визуальный	Визуальный сплошной	Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м <sup>2</sup> поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных визуальным осмотром				Измерительный, 3 измерения на один элемент	Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м <sup>2</sup> поверхности потолка		
Время контроля	До начала штукатурных работ			В процессе работы			После выполнения оштукатуривания									
Кто привлекается к контролю	Лаборатория			Лаборатория												

42-03 ТК

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К работам по отделке фасадов на высоте с использованием средств подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.

4.2 В процессе эксплуатации лесов должно производиться систематическое наблюдение за состоянием всех соединений, креплений к стене, настилов и ограждений.

4.3 Леса должны быть оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей.

4.4 Рабочий настил у внешнего ряда стоек лесов должен иметь ограждение.

4.5 Леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами и обязательно заземлены.

4.6 Зазор между стеной существующего здания и рабочим настилом установленных лесов не должен превышать 150 мм.

4.7 На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами размещения нагрузок и их допускаемой величиной.

4.8 К работе с пневматическим инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и получившие удостоверения на право работ с этим инструментом, а также аттестованные по первой группе техники безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний по данному виду работ.

4.9 Каждый работник, пользующийся пневматическим инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента.

4.10 Работники, занятые производством штукатурных работ, должны быть обеспечены индивидуальными и коллективными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011-85\*.

4.11 Перед началом работ машины и механизмы проверяются на холостом ходу. Корпуса всех механизмов должны быть заземлены, токопроводящие провода надежно изолированы, а пусковые рубильники закрыты.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол вч	Лист	№ док	Подп.	Дата

42-03 ТК

4.12 К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамены по безопасности и охране труда.

4.13 Разборка, ремонт и чистка форсунок машин, используемых при оштукатуривании, разрешается лишь после снятия давления и отключения машин от сети.

4.14 Рабочее место штукатура-оператора (сопловщика) необходимо обеспечить звуковой сигнализацией для связи с рабочим местом машиниста штукатурных машин.

4.15 При механизированной затирке поверхностей штукатуркам необходимо работать в защитных очках.

4.16 Запрещается работа растворонасосов, компрессоров при давлении, превышающем указанное в их паспортах.

4.17 Материальные и воздушные шланги растворонасоса необходимо периодически испытывать на удвоенное рабочее давление. Растворонасосы должны эксплуатироваться в строгом соответствии с их техническими возможностями, указанными в паспорте.

4.18 При работе растворонасоса запрещается перегибать подающие шланги.

Продувку шлангов чистым воздухом для устранения пробок разрешается производить только после удаления из помещения людей. По окончании работ запрещается снимать воздушный клапан и переходной патрубков, не убедившись в том, что давление упало до нуля.

4.19 Переносные токоприемники, инструменты, машины, светильники и др., применяемые при выполнении штукатурных работ, должны иметь напряжение не более 42 В.

4.20 Лебедки, устанавливаемые на земле и предназначенные для подъема люлек, загружаются балластом, масса которого должна быть не менее двойной массы люльки с полной расчетной нагрузкой.

4.21 Для выполнения работ с подъемников должна быть подготовлена площадка, к которой предъявляются следующие требования:

- наличие подъездного пути;
- уклон не должен превышать 3°;
- свеженасыпанный грунт должен быть уплотнен;
- размеры площадки должны обеспечить установку подъемника на полностью выдвинутые все опоры.

4.22 Лебедки с электрическим приводом должны иметь колодочный тормоз, автоматически действующий при отключении двигателя, с коэффициентом запаса не менее 2.

4.23 При эксплуатации подъемников необходимо принять меры, предотвращающие их опрокидывание или самопроизвольные перемещения.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

4.24 Находящиеся в работе подъемники должны быть снабжены табличкой или надписью с обозначением регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего испытания.

4.25 При устройстве штукатурных покрытий фасадов необходимо руководствоваться требованиями:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
- ГОСТ 12.1.004-91\* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
- ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

## 5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, оборудовании, механизмах и инструментах определяется с учетом выполняемых работ и технических характеристик согласно таблице 8. Потребность определена для бригады штукатуров в количестве 17 человек.

Таблица 8 — Ведомость потребности машин, механизмов, оборудования и приспособлений

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Техническая характеристика	Назначение	Кол. на 1 звено
1	2	3	4	5	6
1	Штукатурная станция	СО-114А		Для приема и транспортирования раствора к рабочему месту	1
2	Штукатурный агрегат	СО-57Б	Длина, мм 2710 Масса, кг 750	Для механизированного оштукатуривания поверхности	1
3	Растворонасос в комплекте с виброритом и растворопроводом	СО-50А	Производительность, м <sup>3</sup> /ч 6	Для транспортирования штукатурных растворов и нанесения их на поверхность с помощью сопла (форсунки)	1

Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

42-03 ТК

Лист  
21

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6
4	Безкомпрессорная форсунка			Для работы на известковых и сложных растворах с осадкой конуса 7-8 см и выше	2
5	Машина штукатурно-затирочная	СО-86А		Для затирки накрывочного слоя	6
6	Крошкочет ручной			Для производства работ по нанесению фактурного слоя.	1
7	Преобразователь тока	ИЭ-3401		Для преобразования частоты тока	2
8	Кельма штукатурная	КШ ГОСТ 9533-81		Для нанесения и разравнивания раствора	17
9	Отрезовка	ОШ ГОСТ 9533-81		Для разделки архитектурных деталей, заделки раковин, трещин	9
10	Сокол дюралюминиевый			Для переноса раствора и разравнивания штукатурного слоя	17
11	Ковш для отделочных работ	КШ-0,6		Для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность	9
12	Лопата растворная	ЛР		Для перелопачивания раствора	8
13	Кисть маховая	КМ ГОСТ 10597-87*		Для смачивания и промывки поверхности водой	10
14	Кисть-макловица	КМА ГОСТ 10597-87*		Для смачивания поверхности водой	8
15	Терка деревянная	Т ГОСТ 25782-90		Для затирки и уплотнения накрывочного слоя	17
16	Терка деревянная с основанием из ревертекса	ГОСТ 25782-90		Для затирки накрывочного слоя	17
17	Терка поролоновая	ГОСТ 25782-90		Для затирки накрывочного слоя при высококачественной штукатурке	8
18	Гладилка стальная большая	ГБК-1	Ширина, м 0,5	Для разравнивания и заглаживания накрывочного слоя	9
19	Гладилка стальная малая			То же	9

Ивл. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

42-03 ТК

Лист

22



Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6
32	Рейкодержатель штыревой			Для крепления реек при општукатуривании двер- ных и оконных откосов в каменных зданиях	17
33	Скребок			Для очистки поверхности от грязи и наплывов рас- твора	5
34	Бучарда штука- турная			Для насечки бетонной поверхности	3
35	Молоток штука- турный	МШТ ГОСТ 11042-90		Для выполнения различ- ных операций	9
36	Молоток для на- сечки поверхно- сти			Для насечки поверхно- стей бетонных и кирпич- ных стен	4
37	Расшивка для терразитовой штукатурки			Для разделки вогнутых швов	9
38	Линейка для рас- шивки швов при обработке терра- зитовой штука- турки			Для направления движе- ния расшивки при обра- ботке швов	9
39	Ножницы ручные для резки металла	ГОСТ 7210-75*Е		Для резки металлической сетки и листовой стали толщиной до 1 мм	3
40	Острогубцы (ку- сачки)			Для перекусывания про- волоки	3
41	Пила-ножовка по- перечная по дереву	ПИ-3		Для распиловки древе- сины	5
42	Быстроразъемное соединение			Для соединения матери- альных шлангов	4
43	Скарпели		Диаметр 8 и 10 мм	Для пробивки отверстий, гнезд и борозд, скальва- ния бетона и раствора	9
44	Уровень строи- тельный	УС5-200 ГОСТ 9416-83	Длина, мм 300 Масса, кг 0,24	Для проверки горизон- тальности и верти- кальности поверхности	4
45	Уровень гибкий			Для проверки горизон- тальности расположения и замеров разности уров- ней поверхностей эле- ментов	2

Изм.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

42-03 ТК

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6
46	Рулетки измерительные металлические	P20H2 ГОСТ 7502-98		Для линейных измерений	4
47	Шнур разметочный			Для провешивания поверхностей, разметки и проверки прямых линий	9
48	Угольник специальный	MCM-82		Для определения углов	4
49	Угольник деревянный 90°	ГОСТ 3749-77*		Для разметки и проверки прямых углов	4
50	Метр складной металлический	ТУ 12-156-76		Для линейных измерений	9
51	Рейка с отвесом			Для провешивания вертикальных плоскостей	2
52	Поэтажная емкость		Вместимость 0,35 м <sup>3</sup>	Для приема и хранения раствора	2
53	Очки защитные	ЗП-2 ГОСТ 12.4.011-89		Для предохранения глаз рабочего при производстве штукатурных работ механизированным способом	4
54	Ведро			Для подноски и хранения воды	9

5.2 Потребность в средствах индивидуальной защиты, обеспечивающих наибольшую производительность звена при наиболее благоприятных и безопасных условиях производства работ при устройстве штукатурных покрытий фасадов, приведена в таблице 9

Таблица 9— Перечень средств индивидуальной защиты.

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ, организация-изготовитель	Ед. изм.	Количество на звено	Примечание
1	Пояс предохранительный	ГОСТ 12.4.011-89	шт.	2	Для безопасной работы строителей
2	Каска строительная	ГОСТ 12.4.087-84	шт.	4	—
3	Очки защитные	ГОСТ 12.4.011-89	шт.	4	Для предохранения глаз рабочего
4	Рукавицы	Тип Г ГОСТ 12.4.010-75*	шт.	4	—

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

51-03 ТК

Лист

25



Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №

Изм	Кол уч	Лист	Ведок	Подп	Дата

**Таблица 10 — Калькуляция затрат труда на производство работ по устройству высококачественной штукатурки фасадов**

Измеритель конечной продукции – 100 м<sup>2</sup> поверхности

№ п/п	Обоснование (ЕНиР и др нормы)	Наименование технологических процессов	Ед.изм.	Объем работ	Норма времени		Затраты труда	
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел - ч (работа машин, маш.-ч.)	рабочих, чел -ч	машиниста, чел - ч (работа машин, маш -ч.)
1	Е 8-1-1 табл 2, N 1a	Подготовка поверхности под оштукатуривание	100 м <sup>2</sup>	1	16	--	16	--
2	Е 8-1-2 табл. 3, N. 1a	Провешивание поверхностей с установкой маяков	100 м <sup>2</sup>	1	12	--	12	--
3	Е 8-1-2 табл 5б, N 2a	Нанесение обрызга растворомасосом	100 м <sup>2</sup>	1	5,5	3,3 (3,3)	5,5	3,3 (3,3)
4	Е 8-1-2 табл. 5б, N 4a	Нанесение слоев грунта растворомасосом с разравниванием	100 м <sup>2</sup>	1	18,5	3,3 (3,3)	18,5	3,3 (3,3)
5	Е 8-1-2 табл. 5б, N 6a	Нанесение накрывочного слоя растворомасосом	100 м <sup>2</sup>	1	3,4	3,3 (3,3)	3,4	3,3 (3,3)
6	Е 8-1-2 табл. 3, N.8a	Затирка поверхности с разделкой углов	100 м <sup>2</sup>	1	11	--	11	--
<b>Итого:</b>							66,4	9,9 (9,9)

42-03 ТК



## 7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП 3.01.01-85\* Организация строительного производства. Издание 1995 г.
2. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;
3. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
4. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
6. ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
7. ГОСТ 12.1.004-91\* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
8. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
9. ГОСТ 3749-77\* Угольники поверочные 90°. Технические условия;
10. ГОСТ 7210-75\*Е Ножницы ручные для резки металла. Технические условия;
11. ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия;
12. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия;
13. ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия;
14. ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия;
15. ГОСТ 10597-87\* Кисти и щетки малярные. Технические условия;
16. ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия;
17. ГОСТ 19596-87\* Лопаты. Технические условия;
18. ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия;
19. ГОСТ 25782-90 Правила, терки и полутерки. Технические условия;
20. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия;
21. ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы.
  22. ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
  23. ППБ 01-93\* Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;
  24. СП 12-135-2002. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда
  25. СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов строительных.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

42-03 ТК