

<b>СССР</b> Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЙ          СТАНДАРТ</b>	<b>ГОСТ</b> <b>10166—62*</b>
	<b>КОКС КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ          ИЗ УГЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОГО          БАССЕЙНА</b> Технические требования Hard coal coke from coals of Karaganda Basin. Technical requirements	Группа Л31

1. Кокс по показателям качества должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименования показателей	Нормы в % для классов с размерами кусков в мм		Методы испытаний
	Более 40	25—40	
1. Содержание влаги ( $W^P$ ): среднее предельное	3,0 5,0	8,0 12,0	ГОСТ 5807—64
2. Зольность ( $A^C$ ): средняя предельная	12,5 13,5		ГОСТ 5889—51
3. Содержание серы ( $S_{06}^S$ ): среднее предельное	0,7 0,95		ГОСТ 8606—61
4. Выход летучих веществ ( $V^T$ ), не более	1,2		ГОСТ 3929—47
5. Содержание мелочи в коксе (куски размером менее 25 мм): среднее предельное	2,3 4,0	6,0 8,0	ГОСТ 5954—63
6. Механическая прочность M40: группа I средняя предельная группа II средняя предельная	77,0 74,0 73,0 70,0	— — — —	ГОСТ 8929—58
7. Механическая прочность M10, предельная групп, I и II	10,0	—	ГОСТ 8929—58

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов»  
№ 6 1964 г.).

Внесен Восточным научно-исследовательским углехимическим институтом совместно с Химико-металлургическим институтом АН Казахской ССР

Утвержден Комитетом стандартов,  
мер и измерительных приборов  
22/VI 1962 г.

Срок введения  
1/VII 1963 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (июль 1964 г.), с изменением № 1, принятым в июне 1964 г.

2. Браковочными признаками являются предельные нормы зольности ( $A^c$ ), содержания влаги ( $W^p$ ), серы ( $S_{06}^c$ ), мелочи в коксе и механической прочности ( $M_{40}$ ).

Показатели выхода летучих веществ ( $V^r$ ) и механической прочности ( $M_{10}$ ) не являются браковочными и служат дополнительной характеристикой кокса.

3. Отбор проб и приготовление их для лабораторных испытаний должны производиться по ГОСТ 2669—57.

4. Поставщик должен гарантировать соответствие качества кокса, отгружаемого потребителям, требованиям настоящего стандарта.

5. На каждую одновременно отгружаемую партию кокса поставщик обязан в течение 24 ч с момента отгрузки выслать потребителю удостоверение, в котором должны быть указаны: наименование завода—поставщика кокса, номера вагонов, марка кокса, размер кусков, зольность, содержание влаги, серы, мелочи в коксе, выход летучих веществ, механическая прочность ( $M_{40}$  и  $M_{10}$ ) и номер настоящего стандарта.

---

#### Замена

ГОСТ 5807—64 введен взамен ГОСТ 5807—51.

ГОСТ 8606—61 введен взамен ГОСТ 8606—57.

ГОСТ 5954—63 введен взамен ГОСТ 5954—57.

---