



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

# **ТИТАН ГУБЧАТЫЙ**

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ**

**ГОСТ 9853.8—79**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**

**РАЗРАБОТАН Министерством цветной металлургии СССР**  
**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**А. Д. Кульков, С. П. Чернышева, Л. К. Минеева**

**ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР**

**Зам. министра В. С. Устинов**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением комитета**  
**СССР по стандартам от 9 августа 1979 г. № 3076**

## ТИТАН ГУБЧАТЫЙ

Метод определения твердости по Бринеллю

Sponge titanium. Method for the determination of  
Brinell hardness

ГОСТ

9853.8—79

Взамен  
ГОСТ 9853.8—72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 августа  
1979 г. № 3076 срок действия установлен

с 01.01.1981 г.  
до 01.01.1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения твердости губчатого титана по Бринеллю.

Метод основан на измерении твердости по Бринеллю вдавливанием стального шарика диаметром 10 мм при нагрузке 1500 кг и выдержке 30 с.

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу определения твердости — по ГОСТ 9012—59.

### 2. АППАРАТУРА

Прибор для измерения твердости по ГОСТ 13406—67.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. На торцах образца, обработанного с параметром шероховатости поверхности  $Ra$  не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73, наносят по три отпечатка.

Чтобы исключить влияние деформации на края отпечатков, на втором торце наносят отпечатки после измерения их на первом или с применением подставок.

3.2. Измерение диаметров отпечатков производят по ГОСТ 9012—59.

Разность измерений диаметров одного отпечатка не должна превышать 3% от меньшего.

3.3. Для каждого отпечатка определяют число твердости по Бринеллю (НВ) по среднему значению его диаметра в соответствии с таблицей, приведенной в обязательном приложении, с округлением результатов значения твердости до целого числа для отпечатков с твердостью более 100 единиц НВ и до одной десятой для отпечатков с твердостью менее 100 единиц НВ.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Величину твердости образца по Бринеллю определяют как среднее арифметическое результатов определения шести отпечатков.

4.2. Величину твердости каждого торца образца определяют как среднее арифметическое результатов определения твердости трех отпечатков.

4.3. Расхождения наиболее отличающихся результатов трех параллельных определений твердости на торцах образца, средних значений твердости верхнего и нижнего торцов и результатов основного и повторного определений твердости губчатого титана не должны превышать величин, указанных в таблице.

Интервал твердости единиц НВ	Допускаемые расхождения, единиц НВ		
	наиболее отличающихся результатов трех параллельных определений твердости на торцах образца	средних значений твердости верхнего и нижнего торцов образца	результатов первичного и поверочного определений твердости
До 90	6	5	7
Св. 90 до 100	8	5	8
Св. 100 до 110	8	5	10
Св. 110 до 120	8	6	13
Св. 120 до 130	9	6	18
Св. 130 до 150	11	6	20

4.4. В случае получения расхождений, превышающих значения, указанные в таблице, наиболее отличающихся результатов трех параллельных определений твердости на торцах и средних значений твердости верхнего и нижнего торцов образца, наносят повторные отпечатки на тех же торцах образца.



**Изменение № 1 ГОСТ 9853 8—79 Титан губчатый. Метод определения твердости по Бринеллю**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.05.85 № 1392 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

Раздел 2 Заменить ссылку: ГОСТ 13406—67 на ГОСТ 23677—79.

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «На торцах образца для испытания твердости, изготовленного по ГОСТ 23780—79 и обработанного с параметром шероховатости поверхности торцов  $Ra$  не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73, наносят по три отпечатка».

(ИУС № 8 1985 г.)

**изменение № 2 ГОСТ 9853.8—79 Титан губчатый. Метод определения твердости по Бринеллю**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.08.90 № 2400**

**Дата введения 01.03.91**

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает метод измерения твердости по Бринеллю губчатого титана при вдавлении шарика диаметром 10 мм под усилием 14710 Н (1500 кгс) и продолжительности выдержки 30 с».

Раздел 1 дополнить ссылкой: «и ГОСТ 25086—87»

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «На рабочих поверхностях (торцах) образца, обработанного по ГОСТ 23780—79».

Пункт 3.3. Заменить слово: «число» на «значение»; исключить слово: «единиц» (2 раза).

Пункт 4.1. Заменить слова: «Величину» на «Значение».

Пункт 4.2. Заменить слова: «определения» на «измерения», «каждого торца» на «каждой рабочей поверхности», «определения» на «измерения».

Пункты 4.3, 4.4 изложить в новой редакции: «4.3. Допускаемые максимальные различия трех значений твердости на рабочей поверхности образца, средних значений твердости на рабочих поверхностях образца и значений первичного и повторного определений твердости губчатого титана не должны превышать величин, указанных в таблице.

*(Продолжение см. с. 120)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 9853.8—79)

Интервал значений твердости, НВ	Допускаемые максимальные различия		
	трех параллельных значений твердости образца	средних значений твердости рабочих поверхностей образца	значений твердости первичного и повторного определений
От 70 до 90 включ.	6	5	7
Св. 90 » 100 »	8	5	8
» 100 » 110 »	8	5	10
» 110 » 120 »	8	6	13
» 120 » 130 »	9	6	18
» 130 » 150 »	11	6	20

4.4. В случае получения значений, превышающих допускаемые максимальные различия трех параллельных значений твердости на рабочей поверхности и средних значений твердости верхнего и нижнего торцов образца, наносят повторные отпечатки на тех же рабочих поверхностях образца».

(ИУС № 11 1990 г).