

**ГЛИНЫ ФОРМОВОЧНЫЕ****Метод определения концентрации водородных ионов  
водной вытяжки***Moulding clay. Method for the determination  
of hydrogen ion concentration of water extract***ГОСТ 3594.5—77\***Взамен  
ГОСТ 3594—62  
в части разд. V, п. 52—55**ОКП 57 5000****Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 27 декабря 1977 г. № 3068 срок действия установлен**с 01.01. 1979 г.  
до 01.01. 1984 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону****Настоящий стандарт распространяется на комовые и молотые  
формовочные глины и устанавливает метод определения концен-  
трации водородных ионов водной вытяжки.****Метод основан на определении реакции водной вытяжки с по-  
мощью рН-метра.****1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ****1.1. Общие требования к методу испытания — по ГОСТ  
3594.0—77.****2. АППАРАТУРА****2.1. Для проведения испытания применяют:**  
рН-метр лабораторный со стеклянным электродом любой кон-  
струкции;  
весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24104—80 \*.  
(Измененная редакция. Изд. № 1).**3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ****3.1. От пробы глины, выделенной для испытаний по ГОСТ  
3226—77 методом вычерпывания, выделяют навеску массой 10 г,  
помещают в стаканчик, приливают 90 см<sup>3</sup> воды, закрывают проб-**

\* До 01.01.83 г. действует ГОСТ 19491—74.

кой, взбалтывают в течение 10 мин и дают отстояться в течение 10 мин. Затем раствор, не взмучивая осадка, переносят в специальный стаканчик вместимостью 50 см<sup>3</sup>, опускают в него электрод и ведут определение на приборе.

Испытание проводят на двух навесках.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Допускаемое расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать 0,1 рН.

Если расхождение между результатами параллельных определений превышает приведенное значение, определение повторяют.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов двух последних определений.

---

Изменение № 2 ГОСТ 3594.5—77 Глины формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.11.83 № 5590 срок введения установлен

с 01.03.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 4191.

(Продолжение см. стр. 74)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 3594.5—77)*

Пункт 2.1. Исключить знак сноски\* и сноsku.

Пункт 3.1. Исключить слово: «вместимостью 50 см<sup>3</sup>».

Пункт 4.1. Второй абзац дополнить словами: «на новых навесках».

*(ИУС № 2 1984 г.)*