



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 25934—83

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ

Размеры

Artificial leather.
DimensionsГОСТ
25934—83

ОКП 87 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 октября 1983 г. № 4803 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает номинальные размеры искусственных кож бытового и технического назначения в рулонах.

Термины и определения, применяемые в стандарте, даны в обязательном приложении.

2. Длина искусственной кожи в рулоне должна быть 20—50 м.

Длину условных вырезов в общую меру длины искусственной кожи в рулоне не включают.

3. Количество отрезков или условных вырезов на условную длину 20 м искусственной кожи, кроме галантерейной, должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Вид текстильной основы	Количество отрезков, не более	Количество условных вырезов, не более
Ткань	2	1
Сдублированная ткань или нетканое полотно	3	2
Трикотажное полотно	4	3

На каждое последующее увеличение длины на 10 м допускается еще один условный вырез или фактический разрез.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание. Июль 1986 г.

© Издательство стандартов, 1986

В галантерейной искусственной коже на условную длину 20 м должно быть не более двух отрезков или одного условного выреза.

4. В партии искусственной кожи допускается не более 3% мерного лоскута (кроме галантерейной) и не более 4% отрезков от 1,0 до 3,0 м.

В партии галантерейной искусственной кожи допускается не более 2% мерного лоскута.

5. Ширина искусственной кожи устанавливается в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

6. Допускаемые отклонения по ширине искусственной кожи должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

см	
Ширина	Допускаемое отклонение
От 70 до 100	$\pm 1,5$
Св. 100 до 150	$\pm 2,0$
Св. 150	$\pm 2,5$

7. Не допускается выбирать для одного и того же вида искусственной кожи номинальные значения ширины с перекрывающимися полями допусков.

8. В искусственной коже, кроме галантерейной, допускается дефектный край по ГОСТ 20840—75 шириной не более 2 см на каждую сторону.

9. Толщина искусственной кожи указывается в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

10. Толщина искусственной кожи с допускаемыми отклонениями должна соответствовать указанной в табл. 3.

Таблица 3

Размеры, мм		
Группа	Номинальная толщина	Допускаемое отклонение
1	0,20	$\pm 0,05$
2	0,22	
3	0,25	
4	0,28	
5	0,32	
6	0,36	
7	0,40	
8	0,45	
9	0,50	
10	0,56	
11	0,63	

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Группа	Номинальная толщина	Допускаемое отклонение
12	0,71	±0,10
13	0,80	
14	0,90	
15	1,00	
16	1,10	
17	1,20	
18	1,30	
19	1,40	
20	1,50	
21	1,60	
22	1,70	
23	1,80	
24	1,90	
25	2,00	
26	2,20	
27	2,50	
28	2,80	
29	3,20	
30	3,60	
31	4,00	
32	4,50	
33	5,00	
34	5,60	

Примечания:

1. Группа искусственной кожи устанавливается в зависимости от толщины.
 2. Для искусственной кожи на иглопробивной нетканой основе и на основе сдублированной ткани с 15 по 26 группы допускаемое отклонение должно быть ±0,20 мм.

11. Не допускается выбирать для одного и того же вида искусственной кожи группы толщин с перекрывающимися полями допусков.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

1. **Отрез** — часть полотна искусственной кожи длиной не менее 1,0 м.
2. **Мерный лоскут** — часть полотна искусственной кожи длиной от 0,3 м (для галантерейной искусственной кожи от 0,5 м) до 1,0 м.
3. **Условный вырез** — невырезанная часть полотна, имеющая дефекты изготовления, не допустимые в 1 и 2-ом сорте искусственной кожи, длиной не более 0,3 м (для галантерейной искусственной кожи не более 0,5 м).
4. **Длина условного выреза** — расстояние между двумя противоположными границами отметок «условный вырез» на полотне искусственной кожи в продольном направлении.