



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ГРАНУЛОТОЛ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 25857—83

Издание официальное

БЗ 8—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

Редактор *Л. И. Нахимова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб 21.03.94. Подп в печ 25.04.94. Усл. п. л. 1,16. Усл. кр. отг. 1,16.
Уч.-изд. л. 1,10. Тир. 255 экз. С. 1254

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Калужская типография стандартов, ул. 256. Зак. 659

ГРАНУЛОТОЛ

Технические условия

Granulated trinitrotoluene.
Specifications**ГОСТ****25857—83**

ОКП 727680

Дата введения 01.07.84

Настоящий стандарт устанавливает технические условия на гранулированное водоустойчивое промышленное взрывчатое вещество (ВВ) I класса — гранулотол, который представляет собой гранулированный тротил. Гранулотол выпускают в непатрированном виде для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт и применяют при изготовлении граммонитов и водосодержащих ВВ. В соответствии с постановлением Госгортехнадзора СССР гранулотол используют также для ведения взрывных работ на дневной поверхности при ручном и механизированном зарядании скважин любой степени обводненности, в том числе с проточной водой.

Все требования стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Гранулотол изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. В зависимости от физико-химических показателей и назначения гранулолола устанавливают следующие марки:

А (код ОКП 7276848500) — для изготовления граммонитов и водосодержащих ВВ, для проведения взрывных работ во всех климатических районах СССР и для поставки на экспорт;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983

© Издательство стандартов, 1994

Переиздание с изменениями

С. 2 ГОСТ 25857—83

Б (код ОКП 7276848600) — для изготовления водосодержащих ВВ, для проведения взрывных работ во всех климатических районах СССР, кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных районов.

Примечание Перечень районов Крайнего Севера и труднодоступных районов приведен в приложении 1 ГОСТ 15846—70.

Пример условного обозначения гранулолола марки А:

Гранулолол А ГОСТ 25857—83.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

1.3. По физико-химическим показателям гранулолол должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма для гранулолола марок		Метод испытания
	А	Б	
1. Внешний вид	Гранулы от светло-желтого до желто-желтого цвета размером: проход гранул через сито с сеткой № 5 по ГОСТ 3826—82 — не менее 50 %; остаток гранул и их сростков на сите с сеткой № 10 по ГОСТ 3826—82 — не более 3 %; остаток на сите с сеткой № 14 по ГОСТ 3826—82 — отсутствие		По п. 4.2
2. Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	1,0	2,0	По п. 4.3
3. Температура затвердевания, °С, не менее	77,3	77,5	По п. 4.4
4. Массовая доля вещества, нерастворимых в органическом растворителе, %, не более	0,15	0,20	По п. 4.5
5. Массовая доля тетрагидроэтана, %	Отсутствие	Отсутствие	По п. 4.6
6. Кислотность в пересчете на серную кислоту, %, не более	0,01	0,05	По п. 4.7

Основные неконтролируемые физико-химические и взрывчатые характеристики гранулолота приведены в приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.4. По согласованию предприятия-изготовителя с предприятием-потребителем допускается поставлять в летний период в южные районы СССР гранулолот марки Б с массовой долей влаги не более 3%.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Гранулолот — взрыво- и пожароопасное вещество.

Чувствительность к удару по ГОСТ 4545—88 составляет:

частота взрывов в приборе № 1, % 0—20

нижний предел, мм 500.

Чувствительность к трению на приборе К-44—3 при усилии прижатия 686,5 МПа (7000 кгс/см²) составляет 4%, при усилии прижатия 1078,7 МПа (11000 кгс/см²) — 100%.

Температура вспышки при времени задержки 60 с составляет 295—305 °С.

Гранулолот взаимодействует с водными спиртовыми растворами щелочей, образуя металлические соединения, которые являются нестойкими и чувствительными к механическим воздействиям. Солнечный свет действует на гранулолот, вызывая образование чувствительных к механическим воздействиям соединений.

Загоревшийся гранулолот тушат водой, обильно подаваемой в очаг огня. Допускается применять пенные или углекислотные огнетушители. Применять песок и кошку запрещается.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Гранулолот токсичен (вещество высокоопасное). По степени вредного воздействия на организм он относится ко 2-му классу по ГОСТ 12.1.007—76.

В организм человека гранулолот может попадать в виде пыли и паров через органы дыхания, кожу и пищеварительный тракт, вызывая острые и хронические отравления. Он воздействует на печень, кровь, нервную систему; при длительном воздействии вызывает профессиональную катаракту. К местному воздействию гранулолота на организм относится раздражение слизистых оболочек и верхних дыхательных путей. Кожный контакт с гранулолотом может вызвать экземы, эритемы и дерматиты.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация пыли гранулолота (ГОСТ 12.1.005—88) в воздухе рабочей зоны составляет 0,5 мг/м³, среднесменная — 0,1 мг/м³. При работе с гра-

нулотолом следует применять средства индивидуальной защиты от попадания пыли на кожные покровы, слизистые оболочки, в органы дыхания и пищеварения согласно типовым отраслевым нормам, а также соблюдать меры личной гигиены.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Работы по изготовлению гранулолола необходимо проводить в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации производств, утвержденных в установленном порядке.

2.4. По виду и степени опасности при перевозке гранулолола относится к классу 1, подклассу 1.1, группе совместимости D по ГОСТ 19433—88. Серийный номер 00Н—0209.

Номер аварийной карточки, содержащей меры безопасности при аварийных ситуациях на железнодорожном транспорте, — 711.

Код экстренных мер, распространяющийся на перевозку гранулолола автомобильным транспортом, — 24Э.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.5. При производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании, хранении, применении и уничтожении гранулолола необходимо соблюдать требования безопасности и противопожарной безопасности, предусмотренные в действующих правилах перевозки и хранения взрывчатых веществ, «Кратком руководстве по применению гранулолола», «Единых правилах безопасности при взрывных работах», утвержденных в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. Сухой гранулолол при относительной влажности воздуха ниже 65 % при пересыпании и пневмотранспортировании способен электризоваться.

Основные электрические свойства и степень электростатической опасности гранулолола:

удельное электрическое сопротивление, Ом·м	· 10 ⁷ —10 ¹⁰
относительная диэлектрическая проницаемость	· 2,1
минимальная энергия зажигания пылевоздушной смеси (аэрозвеси) при ее оптимальной концентрации 6 кг/м ³ , мДж	· 2,8
нижний предел взрывоопасной концентрации аэрозоля, г/м ³	· 12

При работе с гранулололом необходимо строго соблюдать правила защиты от статического электричества, установленные в «Кратком руководстве по применению гранулолола».

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3. ПРИЕМКА

3.1. Для проверки соответствия гранулолола требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные испытания.

3.2. Гранулолот предъявляют к приемке партиями. Партия должна состоять из гранулолота одной марки в количестве не более 60 т.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. Приемку гранулолота производят в процессе производства (на стадии упаковывания) в незашитых мешках, а при упаковке в мягкие специализированные контейнеры — с незавязанной горловиной полиэтиленового мешка-вкладыша.

Допускается партию готового гранулолота предъявлять к приемке в окончательно упакованном виде.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.4. Объем выборки составляет 2 % мест, но не менее пяти мест (мешков) при партиях массой менее 10 т. В выборку отбирают каждое 50-е место.

Объем выборки гранулолота, упакованного в мягкие специализированные контейнеры, — по ГОСТ 14839.0—91.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

3.5. В процессе приемо-сдаточных испытаний проверяют: внешний вид упаковки, правильность маркировки, массу гранулолота в упаковке;

физико-химические показатели.

3.6. Проверке внешнего вида упаковки, правильности маркировки, соответствия массы гранулолота в упаковке установленным требованиям подвергают каждое место, отобранное по п. 3.4.

3.7. При получении неудовлетворительных результатов проверки внешнего вида упаковки и несоответствия массы гранулолота в упаковке установленным требованиям проводят повторную проверку на удвоенном количестве мест.

При получении хотя бы одного неудовлетворительного результата при повторной проверке партию проверяют в полном объеме, при этом дефектные упаковочные комплекты подлежат замене или исправлению.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.8. При получении хотя бы одного неудовлетворительного результата проверки правильности нанесения маркировки партию проверяют в полном объеме, при этом мешки с некачественной маркировкой подлежат замене или в маркировку вносят исправления.

3.9. Проверке физико-химических показателей подвергают объединенную пробу, отбираемую по п. 3.10, которую анализируют по всем показателям, предусмотренным в таблице кроме показателей подпунктов 4 и 6, проверку по которым проводят в каждой 20-й партии.

Предприятию-изготовителю предоставляется право гарантировать отсутствие тетранитрометана в гранулоле (подпункт 5 таблицы) без проведения испытания.

3.10. Для составления объединенной пробы от каждого места выборки отбирают точечные пробы, соединяют их вместе и тщательно перемешивают. Масса объединенной пробы должна быть не менее 0,5 кг.

Точечную пробу отбирают из верхнего слоя места алюминиевым совком.

Допускается отбирать пробу по всей высоте места шупом.

Объединенную пробу делят на две равные части, помещают их в пакеты из полиэтиленовой пленки, горловину которых плотно завязывают, пломбируют и прикрепляют этикетку с указанием номера партии, даты отбора пробы и фамилии лица, отбравшего пробу. Допускается содержание этикетки наносить на пакет.

Одну часть пробы передают в лабораторию для испытания, а другую хранят в течение трех месяцев на случай возникновения разногласий в оценке качества гранулола.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

3.11. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из физико-химических показателей проводят повторный отбор проб от удвоенного количества мест той же партии и повторяют испытания по этому показателю.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3.12. При удовлетворительных результатах испытаний на каждую партию составляют паспорт в соответствии с приведенным в рекомендуемом приложении 1 ГОСТ 14839.0—91. Сопроводительная документация к продукции, поставляемой на экспорт, не должна иметь изображения государственного Знака качества.

3.13. К паспорту на партию гранулола, предназначенную для ведения взрывных работ, прилагают «Краткое руководство по применению гранулола» в количестве, определенном потребителем при заказе продукции, но не менее пяти экземпляров.

3.14. Потребитель проверяет качество гранулола при поступлении на склад в соответствии с нормативно-техническим документом министерства-потребителя по контролю качества ВВ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.15. **(Исключен, Изм. № 2).**

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Подготовка пробы

Объединенную пробу партии, отобранную в соответствии с п. 3.10, помещают на бумагу или фольгу, тщательно перемешива-

ют, разравнивают и методом квартования сокращают пробу до массы навески, необходимой для проведения каждого испытания.

4.2. Внешний вид гранулолола определяют визуально. При этом размер гранул обеспечивается технологическим процессом. При возникновении разногласий в оценке размера гранул гранулолола, используемого для изготовления граммонитов, проводят рассев пробы по ГОСТ 14839.17—69. Допускаются на сетке отдельные комки гранулолола, легко раздавливающиеся рукой.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.3. Массовую долю влаги определяют по ГОСТ 14839.12—69 (разд. 2 или 3). Перед определением массовой доли влаги отобранную пробу измельчают в фарфоровой или агатовой, или деревянной ступке.

Температура сушки в приборе с инфракрасной электрической лампой 60—65 °С, время сушки не менее 40 мин.

4.4. Определение температуры затвердевания

4.4.1. Аппаратура и реактивы

Весы технические с погрешностью взвешивания не более 1 г.

Прибор для определения температуры затвердевания (схема приведена на черт. 1 или 2. Взамен стаканов, изображенных на схемах, допускается применять стаканы В-2—400 ТС или В-2—600 ТС по ГОСТ 25336—82).

Баня (схема приведена на черт. 3); при массовых анализах допускается применять бани, позволяющие расплавлять одновременно несколько проб гранулолола.

Термометр специальный типа ТЛ-42 по нормативно-технической документации, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 28498—90, с ценой деления 0,1 °С. Подлежит поверке в органах Госстандарта один раз в два года и должен иметь свидетельство о поверке. Применение термометров с истекшими сроками поверки не допускается.


Термометры, применяемые для определения температуры вазелинового масла, глицерина или воды, могут быть произвольных размеров с ценой деления 1 °С по ГОСТ 28498—90 или другой нормативно-технической документации.

Пипетка вместимостью 5 см³.

4.4.2. Проведение испытания


4.4.2.1. 25—30 г гранулолола переносят в пробирку 7 прибора (см. черт. 1 или 2) со специальным термометром 1 и металлической мешалкой 4 и помещают в предварительную нагретую до температуры 100 °С закрытую баню, наполненную почти до пробки глицерином, вазелиновым маслом или водой и выдерживают до полного расплавления гранулолола. Затем в пробирку добавляют

Приборы для определения температуры затвердевания



1 — специальный термометр, 2 — термометр, 3, 5 — пробки, 4, 6 — мешалки, 7 — пробирка, 8 — впаиваемая пробирка, 9 — стакан

Черт 1




1 — специальный термометр, 2 — термометр; 3, 5 — пробки, 4, 6 — мешалки, 7, 8 — пробирки, 9 — стакан

Черт 2

($2,5 \pm 0,2$) см³ дистиллированной воды, нагретой до температуры 80—90°C, так чтобы слой воды над расплавленным гранулолом составлял 8—10 мм. Затем пробирку с гранулолом переносят в прибор, предварительно нагретый до температуры 78—80°C.

Температуру прибора контролируют при помощи термометра с ценой деления 1°C.

Баня



1 — термометр, 2 — мешалка
3 — пробка 4 — стакан

Черт 3

По специальному термометру при естественном охлаждении прибора наблюдают за понижением температуры расплавленного гранулола. При падении температуры на $0,2—0,3^{\circ}\text{C}$ от начального показания термометра начинают энергично перемешивать гранулол, опуская и поднимая 2—3 раза в течение 1 с.

При перемешивании термометр не должен касаться стенок и дна пробирки, мешалка не должна касаться термометра.

При остывании расплавленного гранулола температура его постепенно понижается, затем понижение прекращается, после этого температура снова начинает повышаться, и, достигнув максимума, вновь начинает снижаться.

В момент остановки или начала подъема температуры перемешивание прекращают, мешалку приподнимают, укрепляют в пробке пробирки и продолжают наблюдать за дальнейшим повышением

ем температуры. Отмечают наивысшее показание термометра (t_1) во время повышения температуры. Деление термометра, соответствующее наивысшему показанию, должно находиться выше верхнего среза пробки пробирки прибора, но не более чем на 2°C , и быть доступным для наблюдения.

4.4.2.2. При применении термометров, у которых точка наивысшего показания термометра находится выше пробки на число делений, соответствующее 2°C и более, при обработке результатов (п. 4.4.3) вносят поправку (Δt), вычисляемую по формуле

$$\Delta t = 0,00016h(t_1 - t_2),$$

где h — высота выступающего над пробкой столбика ртути, выраженная в градусах шкалы термометра;

t_1 — наивысшее показание специального термометра типа ТЛ-42 во время увеличения температуры (п. 4.4.2.1), $^\circ\text{C}$;

t_2 — температура окружающего воздуха вблизи середины столбика ртути, выступающего над пробкой, измеряемая другим термометром, $^\circ\text{C}$.

4.4.3. Обработка результатов

Температуру затвердевания гранулоцсла (t) в $^\circ\text{C}$ вычисляют по формуле

$$t = 1,0968(t_1 + \Delta t + \Delta t') - 3,764,$$

где t_1 — наивысшее показание термометра во время повышения температуры (п. 4.4.2.1), $^\circ\text{C}$;

Δt — поправка (п. 4.4.2.2), $^\circ\text{C}$;

$\Delta t'$ — поправка на термометр согласно его паспорту, $^\circ\text{C}$;

1,0968 и 3,764 — коэффициенты, полученные экспериментальным путем.

Проводят два параллельных определения, по результатам которых устанавливают среднее арифметическое значение определяемых величин с точностью до десятых долей градуса.

Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений не должны превышать $0,1^\circ\text{C}$ при вероятности 0,95.

4.5. Массовую долю веществ, нерастворимых в органическом растворителе, определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 4117—78.

4.6. Массовую долю тетранитрометана определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 4117—78.

4.7. Кислотность в пересчете на серную кислоту определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 4117—78.

4.8 Качество упаковки, правильность нанесения маркировки проверяют визуально.

4.9. Массу гранулотола в мешке или ящике проверяют на весах с погрешностью не более 0,2 кг

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. При внутрисоюзном транспортировании, кроме транспортирования на Крайний Север и в труднодоступные районы (ГОСТ 15846—79, приложение 1), гранулотол упаковывают:

а) в пяти-, шестислойный бумажный мешок марки ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88, вложенный в мешок по нормативно-техническому документу, изготовленный из синтетической ткани, не уступающей по механической прочности упаковочной ткани № 2 по ГОСТ 5530—81. До 01.01.93 допускается применение вместо мешка из синтетической ткани мешка, изготовленного из упаковочной ткани № 2 или 3 по ГОСТ 5530—81;

б) в сдвоенные (вложенные один в другой) пяти-, шестислойные бумажные мешки марки ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88, при этом допускается в качестве наружного мешка применять мешок марки БМ. Вид упаковки гранулотола оговаривается при заказе продукции в договоре на поставку, а при поставке на предприятия, ведущие взрывные работы, вид упаковки только по перечислениям б, в;

в) в мягкие специализированные контейнеры типа МКР-1,0С по ТУ 6—52—12—90 с применением полиэтиленового мешка-вкладыша (только при перевозке железнодорожным или автомобильным транспортом без перевалок в пути следования) на срок до 01.01.94. Контейнеры при упаковке и распаковке должны быть заземлены

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.1а. Упаковка, предусмотренная настоящим стандартом, соответствует требованиям ГОСТ 26319—84 к упаковке группы 11.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

5.2. При транспортировании на Крайний Север и в труднодоступные районы гранулотол упаковывают в пяти-, шестислойный бумажный мешок марки ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88, вложенный в древесно-волоконный ящик (далее ящик) по ОСТ 84—1073—74.

Допускается вместо древесно-волоконных ящиков использовать специальные древесно-волоконные ящичные поддоны по нор-

мативно-техническому документу. При этом гранулотол должен быть упакован в соответствии с п. 5.1.

Допускается многократное применение тканевых мешков, ящиков и поддонов. При этом тканевые мешки, имеющие нарушения целостности, или ящики и поддоны, имеющие повреждения, должны быть отремонтированы и после этого должны соответствовать требованиям технической или нормативно-технической документации на них. Ранее нанесенную маркировку зачеркивают или закрашивают не смываемой всдой краской, имеющийся ярлык срывают.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.3. По согласованию изготовителя с потребителем допускается гранулотол упаковывать в соответствии с требованиями п. 5.2 при отгрузке во все климатические районы СССР.

5.4. При использовании гранулотола на предприятии-изготовителе его упаковывают в один пяти-, шестислойный бумажный мешок марки БМ, ПМ или БМП в соответствии с требованиями ГОСТ 2226—88 или в два трех-, четырехслойных бумажных мешка той же марки, вложенные один в другой.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

5.5. При применении контейнеров по ГОСТ 19747—74 гранулотол упаковывают по п. 5.1.

5.6. Номинальная масса нетто гранулотола должна быть:
не более 40 кг — упакованного в мешок;
не более 45 кг — упакованного в древесно-волокнустый ящик;
не более 650 кг — упакованного в мягкие специализированные контейнеры.

Допускаемое отклонение от номинальной массы $\pm 0,3$ кг для гранулотола, упакованного в мешки (ящики) и ± 5 кг — в мягкие специализированные контейнеры. Масса нетто ящичного поддона должна быть не более 600 кг.

Каждое место, входящее в партию, должно быть упаковано в одинаковую упаковку и иметь одну номинальную массу нетто.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.7. При упаковывании гранулотола в один бумажный мешок или бумажный мешок, вложенный в ящик, все слои бумажного мешка складывают вместе и прошивают машинным швом один раз.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.8. При упаковывании гранулотола в бумажный мешок, вложенный в тканевый, все слои бумажного мешка складывают вместе и прошивают машинным швом один раз. Прошитую горловину

бумажного мешка заправляют в тканевый и открытую горловину тканевого мешка также прошивают машинным швом.

Допускается прошивать отдельные места вторым швом, не нарушая при этом первого шва, а также прошивать вместе бумажный и тканевый мешки двойным швом.

5.9. При упаковывании гранулолола в сдвоенные бумажные мешки горловину внутреннего мешка подгибают «конвертом», а все слои наружного мешка прошивают машинным швом.

5.9а. Горловина полиэтиленового мешка-вкладыша в мягких специализированных контейнерах должна быть собрана в «чуб», плотно перевязана, образовавшийся «чуб» перегнут на 180°, и вторично перевязана шпагатом из лубяных волокон или шпагатом из лубяных волокон, армированным химической нитью по ГОСТ 17308—88 или другим шпагатом, чтобы исключить просыпание гранулолола через горловину, с последующим пломбированием мешка.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

5.10. Мешки, прошитые машинным швом, не пломбируют. Ящики с гранулололом пломбированию не подлежат. Поддоны должны быть опломбированы.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.11. При упаковывании гранулолола в соответствии с требованиями пп. 5.7—5.9 горловину бумажного или тканевого мешка допускается завязывать в «чуб» шпагатом из лубяных или синтетических волокон или нитей с последующим пломбированием мешка. Способы пломбирования устанавливаются в соответствии с требованиями технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.12. Мешки прошивают хлопчатобумажными, синтетическими или льняными нитками или пряжей. Качество шва во всех случаях упаковывания должно обеспечивать сохранность продукции в мешке и соответствовать следующим требованиям:

расстояние от шва до кромки устья мешка должно быть не менее 30 мм;

количество (частота) стежков должно быть 10—17 на 10 см шва;

на концах шва должны быть оставлены сплетенные нитки длиной 100—150 мм.

5.13. На каждое грузовое место (наружный мешок, ящик или поддон) должна быть нанесена маркировка с указанием:

обозначения настоящего стандарта;

наименования взрывчатого вещества;

наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
номера партии;
номера места (на мешок или ящик) или номера поддона;
массы нетто в килограммах;
массы брутто в килограммах (на ящике или поддоне);
даты (месяца и года) изготовления;
знака опасности груза по ГОСТ 19433—88 (черт. 1а, класс I подкласс 1 I, группа совместимости D);

знака разрядности груза (число 9 в равностороннем треугольнике) в соответствии с правилами перевозки разрядных грузов или (после введения правил перевозки опасных грузов I-го класса) условного номера СССР груза (число 144 в равностороннем треугольнике);

группы назначения «Только для открытых работ!»,
гарантийного срока хранения,

белой полосы в соответствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах», утвержденными в установленном порядке (для гранулолола, предназначенного для изготовления граммонитов и водосодержащих ВВ, белую полосу допускается не наносить).

На каждый наружный мешок, вкладываемый в ящик или поддон, должна быть нанесена маркировка с указанием наименования взрывчатого вещества и массы нетто в килограммах

Маркировку наносят не смываемой водой краской с помощью трафарета или штампа. Разрешается на мешки наклеивать или пришивать нитками к их горловине машинным швом ярлыки (бумажные, тканевые, картонные или др.).

В этом случае отличительная белая полоса на ярлыке должна быть шириной не менее 15 мм. При выполнении ярлыка на белой бумаге белую полосу не наносят.

Место и способы нанесения маркировки — в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—77 и ГОСТ 19433—88. Маркировка должна быть четкой и разборчивой.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.13а На мягкий специализированный контейнер маркировку, указанную в п. 5.13 (кроме знака опасности), наносят непосредственно на контейнер окраской по трафарету или штампом невыгорающей и не смываемой водой краской или на ярлык, который вкладывают в карман контейнера.

Знак опасности наносят по ГОСТ 19433—88

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

5.14 Гранулолол транспортируют транспортом всех видов, кроме гражданской авиации, в соответствии с действующими на тран-

спорте данного вида правилами перевозки опасных (разрядных) грузов в крытых транспортных средствах. Мягкие специализированные контейнеры размещают в крытых специализированных транспортных средствах не более чем в два яруса по высоте.

Гранулотол, упакованный в соответствии с п. 5.16, транспортируют в вагонах, окрашенных в желтый цвет, принадлежащих грузоотправителю.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.14а. Транспортирование гранулотола пакетами — по ГОСТ 24597—81, ГОСТ 21650—76, ГОСТ 26653—90. Устройство для крепления пакетов с гранулотолом в железнодорожных вагонах — по ГОСТ 22477—77.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

5.15. Хранение у изготовителя (потребителя) гранулотола производят в соответствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» и специальными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

5.16. Упаковка, маркировка гранулотола, поставляемого на экспорт, — по ГОСТ 14839.20—77 со следующими уточнениями и дополнениями:

гранулотол упаковывают в соответствии с п. 5.1, а затем укладывают в новый специальный древесно-волоконный ящичный поддон по нормативно-технической документации или контейнеры по ГОСТ 19747—74;

допускается упаковывать гранулотол при транспортировании железнодорожным или автомобильным транспортом в пяти-, шестислойный бумажный мешок марки ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88, вложенный в новый древесно-волоконный ящик по ГОСТ 84—1073—74;

допускается упаковывать гранулотол при транспортировании в страны с умеренным климатом железнодорожным или автомобильным транспортом в прямом сообщении (без перевалок) в пяти-, шестислойный бумажный мешок марки ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88, вложенный в мешок из синтетической ткани, не уступающей по механической прочности упаковочной ткани № 2 по ГОСТ 5530—81;

в транспортной маркировке дополнительно указывают серийный номер 00Н (0209);

способы заделки горловины мешков — по пп. 5.7 и 5.8 настоящего стандарта.

5.15, 5.16. (Измененная редакция, Изм. № 3).

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.1. Использование гранулотола необходимо осуществлять в соответствии с «Кратким руководством по применению гранулотола», утвержденным в установленном порядке, при выполнении требований «Единых правил безопасности при взрывных работах», утвержденных в установленном порядке.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие гранулотола требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения гранулотола — 2 года с даты изготовления.

7.3. Допускается использование гранулотола по истечении гарантийного срока хранения после проверки его перед применением в объеме входного контроля потребителя и при соответствии его качества этим требованиям.

7.2, 7.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

**ОСНОВНЫЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
И ВЗРЫВЧАТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНУЛОТОЛА**

Насыпная плотность, г/см ³	0,9—1,0
Плотность гранул, г/см ³	1,48—1,54
Теплота взрыва кДж/кг (ккал/кг)	3700 (870) (при насыпной плотности)
Фугасность, см ³	285—295
Бризантность в стальном кольце, мм	24—26
Скорость детонации, км/с (в стальной оболочке внутренним диаметром 40 мм)	50—52
Критический диаметр, мм в стальной оболочке	10—15
в бумажной оболочке	60—80

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 11.07.83 № 3044
2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта подпункта
ГОСТ 121005—88	2.2
ГОСТ 121007—76	2.2
ГОСТ 2226—88	5.1, 5.2, 5.4, 5.16
ГОСТ 382—82	1.3
ГОСТ 4117—78	4.5, 4.6; 4.7
ГОСТ 4545—88	2.1
ГОСТ 5530—81	5.1, 5.16
ГОСТ 14192—77	5.1.3
ГОСТ 14839.0—91	3.4, 3.12
ГОСТ 14839.12—69	4.3
ГОСТ 14839.17—69	4.2
ГОСТ 14839.20—77	5.16
ГОСТ 115846—79	1.2, 5.1
ГОСТ 17308—88	5.9а
ГОСТ 19433—88	2.4, 5.1.3, 5.13а
ГОСТ 19747—74	5.5, 5.16
ГОСТ 21650—76	5.14а
ГОСТ 22477—77	5.14а
ГОСТ 24597—81	5.14а
ГОСТ 25336—82	4.4.1
ГОСТ 25319—84	5.1а
ГОСТ 26653—90	5.11а
ГОСТ 28498—90	4.4.1
ОСТ 84—1073—75	5.2, 5.16
ТУ 6—52—12—90	5.1

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 05.05.92 № 459
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1986 г., феврале 1988 г., феврале 1991 г., мае 1992 г. (ИУС 9—86, 5—88, 5—91, 8—92)

71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МКС 71.100.30

Группа Л72

Изменение № 5 ГОСТ 25857—83 Гранулол. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3684

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Вводную часть дополнить абзацем:

«Стандарт пригоден для сертификации».

Пункт 1.4 после слов «не более 3 %» дополнить словами и абзацем: «(вид упаковки — по пп. 5.1.1, 5.1.2) и с массовой долей влаги не более 8 % (вид упаковки — по п. 5.1.2, перечисление б) и п. 5.1.3).

Массовую долю влаги при норме не более 8 % не определяют, эта норма должна быть гарантирована технологическим процессом».

Пункт 2.4 изложить в новой редакции:

«2.4. По виду и степени опасности при перевозке гранулол относится к классу 1, подклассу 1.1, группе совместимости D по ГОСТ 19433—88. Номер ООН — 0209.

Номер аварийной карточки, содержащей меры безопасности при аварийных ситуациях на железнодорожном транспорте, — 111.

(Продолжение см. с. 14)

Код экстренных мер, распространяющийся на перевозку гранулола автомобильным транспортом, — 24 Э».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.7:

«2.7. Для обеспечения электростатической безопасности при упаковке гранулола и высыпании его из мешков и мягких контейнеров необходимо в помещении, где упаковывают и распаковывают мешки и мягкие контейнеры, выполнять следующие требования:

а) поддерживать относительную влажность воздуха не менее 65 %;

б) применять электропроводное покрытие пола [или части пола, где заполняют (опорожняют) мешки или мягкие контейнеры гранулолом], использовать электропроводную обувь и хлопчатобумажную одежду (в том числе носки) для работающих). Не допускается использовать одежду из синтетических тканей;

в) заземлять мягкий контейнер и бумажный мешок, входящий в упаковку. При наличии в упаковке нескольких бумажных мешков заземлению подлежит один из бумажных мешков. При расположении мягкого контейнера или бумажного мешка, являющегося внешним мешком упаковки, на электропроводном полу или заземленной платформе весов заземление мягкого контейнера или бумажного мешка не требуется. Заземление не требуется также и в том случае, если упаковка, содержащая бумажный мешок, подвешена в люльке подвешенного грузонесущего заземленного конвейера».

Пункт 3.14 изложить в новой редакции:

«3.14. Потребитель проверяет качество гранулола при поступлении на склад по следующим показателям:

— внешний вид упаковки, качество и содержание маркировки тары;

— массовая доля влаги;

— полнота детонации по ГОСТ 14839.19—69, метод А (диаметр бумажной гильзы — 100 мм)».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.16, 3.17:

«3.16. При проведении обязательной сертификации гранулола контролю подлежат все показатели, предусмотренные п. 1.3.

3.17. Партии гранулола по заказу потребителя могут быть укомплектованы промежуточными детонаторами в количестве 4 шт. на 1 т гранулола — тротильовыми шашками Т-400Г по ОСТ 84—411—80 или другими шашками, допущенными к постоянному применению Госгортехнадзором страны-изготовителя или страны-потребителя».

Пункт 4.4.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Термометр специальный лабораторный по ГОСТ 28498—90 с ценой деления не более 0,1 °С (тип СП-74 по ТУ 25—11.1177—75)»;

шестой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 20292—74 на ГОСТ 29227—91.

(Продолжение см. с. 15)

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. При межзаводском транспортировании (внутри страны и в страны СНГ), кроме транспортирования на Крайний Север и в труднодоступные районы (приложение 1 ГОСТ 15846—79), гранулотол упаковывают следующим образом.

5.1.1. При массе нетто не более 45 кг:

а) в пяти-, шестислойный открытый сшитый бумажный мешок марок БМ, ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88 или марки ГМ по ТУ 13—0279116—01—90, вложенный в полипропиленовый мешок отечественного (ТУ 8324—017—05766624—93 или ТУ 2297—002—05749234—94 или другой нормативный документ) или импортного производства или изпод гранулированной аммиачной селитры, изготовленный из тянутой ленты и не уступающий по механической прочности мешку из упаковочной ткани по ОСТ 84—1074—75, с вшитым (при изготовлении мешков) или вставленным (перед упаковыванием) полиэтиленовым мешком-вкладышем или без него;

б) только для гранулотола марки А — в сдвоенные (вложенные один в другой) пяти-, шестислойные бумажные мешки марок БМ, ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88 или марки ГМ по ТУ 13—0279116—01—90.

5.1.2. При массе нетто не более 40 кг:

а) в пяти-, шестислойный открытый сшитый бумажный мешок марок БМ, ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88 или марки ГМ по ТУ 13—0279116—01—90, вложенный в мешок по ОСТ 84—1074—75, изготовленный из смешанной ткани на капроновой основе по ТУ 17 РСФСР 20—9937—89 артикула 16253 или на хлопчатобумажной основе артикула 15602, или из хлопкокапроновой ткани артикула 15106 Бийского льнокомбината, или из другой смешанной ткани, не уступающей по механической прочности упаковочной ткани № 2 по ГОСТ 5530—81 и выдерживающей испытания пламенем и раскаленной частицей кокса;

б) в полиэтиленовый мешок номинальной толщиной пленки не менее 0,15 мм, вложенный (или вшитый при изготовлении) в плотный полипропиленовый мешок, соответствующий требованиям п. 5.6. Обозначение плотного полипропиленового мешка — 5Н2 по ГОСТ 26319—84;

в) в сдвоенные (вложенные один в другой) пяти-, шестислойные бумажные мешки марок БМ, ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88 или марки ГМ по ТУ 13—0279116—01—90.

(Продолжение см. с. 16)

При этом для гранулозола марки Б мешок марки ГМ может быть использован только в качестве либо наружного, либо внутреннего мешка;

г) в четырехслойный бумажный мешок марок БМ, ПМ, БМП или НМ по ГОСТ 2226—88 или марки ГМ по ТУ 13—0279116—01—90, вложенный в плотный полипропиленовый мешок 5Н2, соответствующий требованиям п. 5.6;

д) кроме поставки предприятиям, ведущим взрывные работы, — в полиэтиленовый мешок номинальной толщиной пленки не менее 0,15 мм, вложенный в плотный мешок из смешанной ткани по перечислению а), соответствующий требованиям п. 5.6. Обозначение плотного тканевого мешка — 5Л2 по ГОСТ 26319—84;

е) только при перевозках железнодорожным или автомобильным транспортом в прямом сообщении (без перевалок) и по согласованию с потребителем — в плотный полипропиленовый мешок 5Н2, соответствующий требованиям п. 5.6. При этом номинальная толщина пленки полиэтиленового мешка-вкладыша как вставленного, так ившитого должна быть не менее 0,15 мм.

5.1.3. В мягкие специализированные контейнеры типа МКР-1,0С по ТУ 6—52—12—90 с применением полиэтиленового мешка-вкладыша только при перевозке железнодорожным или автомобильным транспортом без перевалок в пути следования.

5.1.4. При перевозке морским транспортом упаковки с гранулолом должны быть уложены в контейнеры.

5.2. При транспортировании на Крайний Север и в труднодоступные районы при массе нетто не более 45 кг гранулолом упаковывают в пяти-, шестислойный открытый сшитый бумажный мешок марок ПМ, БМП по ГОСТ 2226—88 или марки ГМ по ТУ 13—0279116—01—90, вложенный в ящик из листовых древесных материалов (далее — древесно-волоконный ящик) по ОСТ 84—1073—75. Допускается вместо древесно-волоконных ящиков использовать специальные древесно-волоконные ящичные поддоны по нормативной документации (далее — поддоны). При этом гранулолом должен быть упакован по пп. 5.1.1, 5.1.2.

Допускается по согласованию с потребителем, что должно быть указано в договоре на поставку, при транспортировании на Крайний Север упаковывать гранулолом следующим образом:

- в пяти-, шестислойный бумажный мешок марок БМ, ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88 или марки ГМ по ТУ 13—0279116—01—90, вложенный сначала в мешок из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 номинальной толщиной не менее 0,1 мм, а затем в мешок из смешанной ткани по п. 5.1.2, перечисление а);

(Продолжение см. с. 17)

- в пяти-, шестислойный бумажный мешок марок БМ, ПМ, БМП по ГОСТ 2226—88 или марки ГМ по ТУ 13—0279116—01—90, вложенный сначала в мешок из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 номинальной толщиной не менее 0,1 мм, а затем в полипропиленовый мешок по п. 5.1.1, перечисление а);

- в плотный полипропиленовый мешок 5Н2, соответствующий требованиям п. 5.6, вложенный в мешок из смешанной ткани по п. 5.1.2, перечисление а);

- в сдвоенные (вложенные один в другой) плотные полипропиленовые мешки 5Н2, соответствующие требованиям п. 5.6.

5.3. При использовании на предприятии-изготовителе (внутризаводском транспортировании) гранулолitol упаковывают:

а) в пяти-, шестислойный открытый сшитый бумажный мешок марок БМ, ПМ или БМП по ГОСТ 2226—88 или марки ГМ по ТУ 13—0279116—01—90 или сдвоенные (вложенные один в другой) трех-, четырехслойные бумажные мешки той же марки;

б) в плотный полипропиленовый мешок 5Н2, соответствующий требованиям п. 5.6.

5.4. Допускается многократное использование тканевых и полипропиленовых мешков, а также древесно-волоконистых ящиков и поддонов. При этом полипропиленовые мешки не должны иметь нарушений целостности, а тканевые мешки, имеющие нарушения целостности, должны быть отремонтированы и после этого должны соответствовать требованиям технической документации на них. Ранее нанесенную маркировку зачеркивают или закрашивают несмываемой водой краской, ярлык (при наличии) срывают.

5.5. Виды упаковки, предусмотренные настоящим стандартом, соответствуют требованиям ГОСТ 26319—84 для упаковки группы II.

5.6. Требования к мешкам:

а) плотность полипропиленовых мешков 5Н2 и тканевых мешков 5L2 обеспечивают:

— наклеиванием на их внутреннюю поверхность (при изготовлении мешков) бумаги или полиэтиленовой или другой полимерной пленки;

— нанесением на их внутреннюю или наружную поверхность (при изготовлении мешков) ламинирующего слоя из расплава полипропилена или полиэтилена;

— применением вшитого (при изготовлении мешков) или вставленного (перед упаковыванием продукции) внутреннего полиэтиленового мешка-вкладыша, при этом номинальная толщина пленки вставленного мешка-вкладыша должна быть не менее 0,08 мм.

(Продолжение см. с. 18)

Полипропиленовые мешки могут быть изготовлены шириной 50—56 см, длиной 85—100 см. Рекомендуемые размеры: ширина — (50 ± 1) см, длина — (100 ± 2) см.

При вкладывании бумажного мешка размером с развернутым внутренним сгибом 100×50 см в полипропиленовый мешок ширина последнего должна быть (50_{-1}) см;

б) полиэтиленовые мешки и мешки-вкладыши должны быть изготовлены из рукавной полиэтиленовой пленки марок М, Т или Н по ГОСТ 10354—82 шириной, равной ширине полипропиленового мешка или тканевого мешка, или превышающей ее не более чем на 20 мм.

Полиэтиленовые мешки и мешки-вкладыши не должны иметь трещин, проколов или других повреждений, а швы мешков должны быть сплошными, хорошо сваренными и не иметь прожженных мест, трещин или складок.

5.7. По согласованию изготовителя с потребителем допускается гранулолот упаковывать в соответствии с требованиями п. 5.2 при отгрузке во все климатические районы страны.

5.8. При применении контейнеров по ГОСТ 19747—74 гранулолот упаковывают по пп. 5.1.1 и 5.1.2.

5.9. Номинальная масса нетто гранулолота должна быть не более:

40 кг — упакованного по п. 5.1.2;

45 кг — упакованного по п. 5.1.1 и при использовании в качестве наружной тары древесно-волокнутого ящика;

650 кг — упакованного в мягкие специализированные контейнеры.

Допустимое отклонение от номинальной массы составляет $\pm 0,3$ кг для гранулолота, упакованного в мешки (ящики), и ± 5 кг — в мягкие специализированные контейнеры. Масса нетто груза в одном ящичном поддоне должна быть не более 600 кг.

Упаковка и номинальная масса нетто каждого места, входящего в партию, должны быть одинаковыми.

5.10. Требования к заделке горловины мешков

5.10.1. При упаковывании гранулолота в бумажный мешок или бумажный мешок, вложенный в ящик, два внутренних слоя бумажного мешка подгибают «конвертом» внутрь, а остальные слои прошивают машинным швом.

5.10.2. При упаковывании гранулолота в бумажный мешок, вложенный в тканевый, один-два внутренних слоя бумажного мешка подгибают «конвертом» внутрь, а остальные слои бумажного мешка соединяют с тканевым мешком и прошивают одним машинным швом.

Допускается горловины бумажного и тканевого мешков зашивать машинным швом (каждый мешок в отдельности), подгибая при этом заши-

(Продолжение см. с. 19)

тую горловину бумажного мешка, а также зашивать отдельные места вторым швом, не нарушая при этом первого шва.

5.10.3. При упаковывании гранулотола в бумажный мешок, вложенный в полипропиленовый мешок, один-два внутренних слоя бумажного мешка подгибают «конвертом» внутрь, а остальные слои бумажного мешка соединяют с полипропиленовым мешком и прошивают одним машинным швом.

5.10.4. При упаковывании гранулотола в бумажный мешок, вложенный в полипропиленовый с дополнительным применением полиэтиленового мешка-вкладыша, один-два слоя бумажного мешка подгибают «конвертом» внутрь, а остальные слои горловины бумажного мешка совместно с горловиной полиэтиленового мешка-вкладыша и наружного мешка из полипропиленовой ткани прошивают одним машинным швом.

5.10.5. При упаковывании гранулотола в полиэтиленовый мешок, вложенный (илившитый) в полипропиленовый мешок, горловины полиэтиленового и полипропиленового мешков соединяют вместе, перегибают на 180° и прошивают машинным швом на расстоянии не менее 30 мм от сгиба.

Допускается при внутризаводском транспортировании гранулотола горловины полиэтиленового и полипропиленового мешков соединять вместе и прошивать без подгиба двумя машинными швами на расстоянии 30—50 мм один от другого.

5.10.6. При упаковывании гранулотола в полиэтиленовый мешок, вложенный в тканевый мешок, или в двоянные полипропиленовые мешки, горловины полиэтиленового и тканевого мешков или полипропиленовых мешков соединяют вместе и прошивают двумя машинными швами на расстоянии 30—50 мм один от другого.

Допускается горловины двоянных полипропиленовых мешков прошивать в соответствии с п. 5.10.5 одним машинным швом (каждый мешок отдельно), заправляя при этом защиту горловину внутреннего полипропиленового мешка во второй мешок. Горловину наружного мешка допускается прошивать одним машинным швом без подгиба.

5.10.7. При упаковывании гранулотола в полипропиленовый мешок, вложенный в тканевый мешок, горловины полипропиленового мешка подгибают и прошивают машинным швом в соответствии с п. 5.10.5, после чего заправляют в тканевый мешок, который прошивают одним машинным швом.

5.10.8. При упаковывании гранулотола в двоянные бумажные мешки горловину внутреннего бумажного мешка по два-три слоя подгибают «конвертом» внутрь, а все слои наружного бумажного мешка прошивают одним машинным швом.

(Продолжение см. с. 20)

5.10.9. При упаковывании гранулошла в полиэтиленовый мешок- вкладыш, вложенный в вдвоенные бумажные мешки, горловину полиэтиленового мешка-вкладыша плотно завязывают шпагатом в «чуб» или подгибают «конвертом» внутрь, горловину бумажного мешка подгибают по два- три слоя «конвертом» внутрь, а все слои наружного бумажного мешка прошивают одним машинным швом.

5.10.10. При упаковывании гранулошла в бумажный мешок, вложенный сначала в полиэтиленовый мешок, а затем в тканевый мешок, горловину бумажного мешка подгибают по два- три слоя «конвертом» внутрь, а горловину полиэтиленового мешка соединяют с горловиной тканевого мешка и прошивают одним машинным швом.

5.10.11. Горловина полиэтиленового мешка-вкладыша в мягких специализированных контейнерах должна быть собрана в «чуб», плотно перевязана, образовавшийся «чуб» должен быть перегнут на 180°, после чего горловина должна быть вторично перевязана шпагатом из лубяных волокон или шпагатом из лубяных волокон, армированным химической нитью по ГОСТ 17308—88, или другим шпагатом, чтобы исключить просыпание гранулошла, с последующим пломбированием мешка-вкладыша.

5.10.12. Расстояние машинного шва от гранулошла устанавливают в зависимости от размеров мешков, с учетом удобства прохождения мешков по технологической линии и их размещения в железнодорожном вагоне.

5.10.13. Не допускается наличие частиц гранулошла между внутренним и наружным мешками.

5.11. Мешки, прошитые машинным швом, не пломбируют. Ящики с гранулошлом пломбированию не подлежат. Поддоны должны быть опломбированы.

5.12. При упаковывании гранулошла в соответствии с требованиями пп. 5.10.1, 5.10.2, 5.10.8 горловину бумажного или тканевого мешка допускается завязывать в «чуб» шпагатом из лубяных или синтетических волокон или нитей с последующим пломбированием мешка. Способы пломбирования устанавливают в соответствии с требованиями технической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.13. Мешки прошивают хлопчатобумажными, синтетическими или льняными нитками или пряжей. Качество шва во всех случаях упаковывания должно обеспечивать сохранность гранулошла в мешке и соответствовать следующим требованиям:

— расстояние от шва до кромки устья мешка должно быть не менее 30 мм;

— число (частота) стежков должно быть 10—17 на 10 см шва;

(Продолжение см. с. 21)

— на концах шва должны быть оставлены сплетенные нитки длиной 100—150 мм.

5.14. На каждое грузовое место (наружный мешок, ящик или поддон) должна быть нанесена маркировка с указанием:

- обозначения настоящего стандарта;
- наименования взрывчатого вещества;
- наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
- номера партии;
- номера места (на мешок или ящик) или номера поддона;
- массы нетто в килограммах;
- массы брутто в килограммах (на ящике или поддоне);
- даты (месяца и года) изготовления;
- знака опасности груза по ГОСТ 19433—88 (черт. 1а, класс 1, подкласс 1.1, группа совместимости D);

— условного номера груза (в соответствии с правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденными на 15-м заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ 05.04.96) — 144 в равностороннем треугольнике;

- группы назначения: «Только для открытых работ!»;
- гарантийного срока хранения;
- белой полосы в соответствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах», утвержденными в установленном порядке (для гранулозола, предназначенного для изготовления граммонитов и водосодержащих ВВ, белую полосу допускается не наносить).

На каждый наружный мешок, вкладываемый в ящик или укладываемый в поддон, должна быть нанесена маркировка с указанием наименования взрывчатого вещества и массы нетто в килограммах.

Маркировку наносят несмываемой водой краской с помощью трафарета или штампа. Разрешается на мешки наклеивать или пришивать нитками к их горловине машинным швом ярлыки (бумажные, тканевые, картонные и др.).

В этом случае отличительная белая полоса на ярлыке должна быть шириной не менее 15 мм. При выполнении ярлыка на белой бумаге белую полосу не наносят.

Место и способы нанесения маркировки — в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—96 и ГОСТ 19433—88. Маркировка должна быть четкой.

5.14.1. На мягкий специализированный контейнер маркировку, указанную в п. 5.14 (кроме знака опасности), наносят или непосредственно окраской по трафарету, или штампом невыгорающей и несмываемой водой краской, или на ярлык, который вкладывают в карман контейнера.

(Продолжение см. с. 22)

Знак опасности наносят по ГОСТ 19433—88.

5.15. Гранулотол транспортируют в закрытых транспортных средствах автомобильным, железнодорожным, речным, морским транспортом в соответствии с правилами (инструкциями) перевозок опасных грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

Мягкие специализированные контейнеры размещают в крытых транспортных средствах не более чем в два яруса по высоте.

5.15.1. Транспортирование гранулозола пакетами — по ГОСТ 24597—81, ГОСТ 21650—76, ГОСТ 26653—90. Устройство для крепления пакетов с гранулозолом в железнодорожных вагонах — по ГОСТ 22477—77.

5.16. Хранение гранулозола у потребителя — в соответствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах».

5.17. Упаковка, маркировка гранулозола, поставляемого на экспорт, — по ГОСТ 14839.20—77* со следующими дополнениями.

5.17.1. Допускается гранулотол при поставке на экспорт железнодорожным или автомобильным транспортом в прямом сообщении (без перевалок), в том числе на морских парамах, упаковывать:

- в новый плотный полипропиленовый мешок 5Н2, соответствующий требованиям п. 5.6 настоящего стандарта, вложенный в мешок из смешанной ткани по п. 5.1.2, перечисление а) настоящего стандарта;

- в сдвоенные (вложенные один в другой) новые плотные полипропиленовые мешки 5Н2, соответствующие требованиям п. 5.6 настоящего стандарта.

5.17.2. Способы заделки горловины — по пп. 5.10.6 и 5.10.7 настоящего стандарта.

5.17.3. Номер ООН, содержащийся в транспортной маркировке, — 0209.

5.18. Допускается применение упаковочных материалов и изделий (мешки, контейнеры и др.) по нормативной документации страны-пользователя при условии соответствия их требованиям нормативной документации, предусмотренной настоящим стандартом.

* На территории РФ действует ГОСТ Р 51615—2000».

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:

«7.3. По истечении гарантийного срока хранения гранулотол перед использованием проверяют на полноту детонации (п. 3.14)».

(ИУС № 7 2001 г.)