



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

# **КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА**

**ГОСТ 21047—75**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ****Определение сорта**

Technical leather. Determination of grade

**ГОСТ  
21047—75\*****Взамен  
ГОСТ 1898—48  
в части сортировки**

ОКСТУ 8609

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 августа 1975 г. № 2054 срок введения установлен****с 01.01.77****Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 08.10.85 № 3275 срок действия продлен****до 01.01.92****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на техническую кожу и устанавливает определение сорта.

2. В зависимости от наличия пороков, их площади кожу подразделяют на сорта: 1, 2 и 3.

3.—6. (Исключены, Изм. № 1).

7. Пороки учитывают, не допускают и не учитывают в соответствии с табл. 1 и п. 9.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

★

\* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС 1—86).*

© Издательство стандартов, 1987

Таблица 1

Наименование порока	Чепрак ремневый	Кожа для гонков хроморастительного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для делительных ремешков	Кожа для погональных ремней	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления
								тяжелая	легкая		
1. Отдушина: на краях чепрака на полосе шириной 15 см от края на площади до 50% чепрачной части кожи вкл. на площади более 50% чепрачной части кожи	+	+	—	—	+	Не допускается	+	+	—	Не допускается	
	Не допускается		—	—	Не допускается				+	Не допускается	
	Не допускается			—	Не допускается						
	Не допускается		—	—	Не допускается						—
2. Ломкость лицевого слоя при испытаниях на валиках	Не допускается		—	—	Не допускается						—
3. Садка лица общая	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускается		
4. Загрязнение лицевой поверхности: свыше 30% чепрачной части	+	+	—	+	Не допускается	+	+	+	+	Не допускается	+

Наименование порока	Чепрак ремневый	Кожа для гонков хроморастительного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для делительных ремешков	Кожа для погонялочных ремней	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления
								тяжелая	легкая		
свыше 50% чепрачной части	Не допускается	—	—	Не допускается							
5. Жировые и минеральные налеты и пятна свыше 50% чепрачной части	Не допускаются	—	—	Не допускаются		—	Не допускаются				
6. Стяжка лицевой поверхности:											
до 50% площади кожи вкл.	+	+	—	—	—	Не допускается	+	+	+	—	Не допускается
свыше 50% площади кожи	Не допускается	—	—	—	—	—	Не допускается				
7. Подсед на полосе шириной 25 см от касательной к впадинам заднего реза	Не допускается	—	+	—	—	—	Не допускается				
8. Подсед на полосе шириной свыше 25 см от касательной к впадинам заднего реза	Не допускается	—	+	Не допускается							

Наименование порока	Чепрак ремневый	Кожа для гонков хроморастительного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для делительных ремешков	Кожа для погонялочных ремней	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных прядильных машин	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления.
								тяжелая	легкая		
9. Неотделанная бахтарма	Не допускается	—	—	Не допускается							
10. Неровная строжка	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+
11. Жесткость местная	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+
12. Жесткость общая	Не допускается										
13. Непродуб	Не допускается										
14. Воротистость сильно выраженная на чепраке или чепрачной части целой кожи и «рыбки»	+	+	—	Не допускается		+	+	+	+	+	+
15. Дыры, прорезы, захваты	+	+	+	Не допускаются		+	+	+	+	+	+
16. Подрезы глубокие (более 1/4 толщины кожи)	+	+	+	Не допускаются			+	+	+	+	+
17. Подрезы неглубокие (до 1/4 толщины кожи)	+	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—
				(не допускаются более 2 шт.)	(не допускаются более 2 шт.)	(не допускаются более 2 шт.)					

Наименование порока	Цепрак ремневый	Кожа для гонков хроморастительного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для делительных ремешков	Кожа для погонялочных ремней	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления
								тяжелая	легкая		
18. Подрезы неглубокие (до $\frac{1}{4}$ толщины кожи) продольные или под углом менее $30^\circ$ к линии хребта	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
19. Ломины, роговины (незаросшие)	+	+	+	Не допускаются		—	+	+	+	+	+
20. Роговины, царапины, незаросшие неглубокие	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21. Роговины, царапины заросшие и неломающиеся	+	—	+	+	+	+	—	—	—	—	—
22. Роговины, царапины заросшие и неломающиеся продольные или под углом менее $30^\circ$ к линии хребта	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—

Наименование порока	Цепрак ремневый	Кожа для гонков хромораствительного дубления	Кожа для гонков пергаментная	Кожа для сучильных рукавов	Кожа муфтовая	Кожа для деительных ремешков	Кожа для погонялочных ремней	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам	Кожа натуральная специального назначения растительного дубления
								тяжелая	легкая		
23. Маклаки, прелины	+	+	+	Не допускаются			+	+	+	+	
24. Тавро	+	+	+	Не допускаются			+	+	+	+	
25. Свищи незаросшие разбросанные	+	+	+	Не допускаются более одного	+	+	+	Не допускаются	+	+	
26. Свищи незаросшие скученные	+	+	+	Не допускаются более одного	Не допускаются	+	+	Не допускаются	+	+	
27. Свищи заросшие разбросанные	—	—	—	+	+	+	—	Не допускаются	+	+	
28. Свищи заросшие скученные	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	Не допускаются	+	+	
29. Свищи, заросшие более 15 шт.	+	+	+	Не допускаются			+	Не допускаются	+	+	
30. Болячки	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	
31. Бактериальные белые пятна	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	
32. Плохая разделка краев и лап	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	

## Примечания:

1. Знак «+» означает пороки, которые допускают на коже и учитывают при определении сорта.
2. Знак «—» означает пороки, которые не учитывают при определении сорта.

8. Скученными заросшими свищами считают более 6 свищей, расположенных на площади 1 дм<sup>2</sup> в ремневом чепраке и в кожах для погонялочных ремней, и более 20 свищей в остальных видах кож. При наличии на коже заросших свищей в меньшем количестве их относят к разбросанным.

9. При определении сорта не учитывают следующие пороки:

слабо выраженную воротистость до уровня нижних впадин передних лап;

слабо выраженную жилистость;

молочные полосы;

незначительную стяжку лицевой поверхности на полах и воротке;

неотделанную бахтарму в пашинах;

отдушистость в пашинах;

всякого рода повреждения на расстоянии не более 5 см от естественного контура чепрака и не более 1 см от линии чепракования;

ссадины, царапины, безличины, слегка задевающие лицевой слой и зачищенные;

заросшие укусы насекомых;

малозаметную лизуху.

10. Местную садку лицевой поверхности в двух точках чепрака или на целой коже и одной точке получепрака или на полужоке считают за один порок и оценивают 20%.

Местную садку лицевой поверхности в одной точке чепрака или на целой коже считают за один порок с площадью поражения 10%.

11. Сорт кожи для сучильных рукавов определяют по бахтарме с учетом пороков по лицевой поверхности кожи.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

12—14. **(Исключены, Изм. № 1).**

15. Сорт кожи в зависимости от размера полезной площади определяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Размер полезной площади, %
1	До 95 включ.
2	От 95 » 80 включ
3	» 80 » 50 включ.

15а. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

16. Муфтовую кожу относят к 3-му сорту, если ее полезная



площадь вписывается в прямоугольник размером сторон не менее  $500 \times 600$  мм.

17. Кожу для сучильных рукавов относят к 3-му сорту, если при сортировке на бахтарму ее полезная площадь вписывается в прямоугольник с размером сторон  $600 \times 1000$  мм, где сторона прямоугольника, равная 600 мм, расположена параллельно линии хребта.

---

Редактор *Т. П. Шашина*  
Технический редактор *Э. В. Митяй*  
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 19.01.87 Подп. в печ. 06.03.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.  
Тираж 6000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 601.