



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ
ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН**

ГОСТ 17923—72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

**РАЗРАБОТАН Костромским научно-исследовательским институтом
льняной промышленности (КНИИЛП)**

Директор Дверницкий И. М.
Исполнитель Морев В. С.

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Зам. министра Барабанов Л. Г.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом легкой промышленно-
сти Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР**

Начальник отдела член Госстандарта СССР Коваленко Ф. Ф.
Инженер Талисман И. А.

**Отделом легкой промышленности Всесоюзного научно-исследова-
тельного института стандартизации (ВНИИС)**

Зав. отделом Данилова В. С.
Ст. инженер Никонорова Л. Т.

**УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Мини-
стров СССР 23 июня 1972 г. [протокол № 83]**

Зам. председателя отраслевой научно-технической комиссии член Госстан-
дарта СССР Коваленко Ф. Ф.
Члены комиссии: Белова Е. М., Грейниман С. Б., Лейбчик Л. Г., Плеханов В. И.,
Пенязь И. В., Тихонов В. Т.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета
стандартов Совета Министров СССР от 19 июля 1972 г. № 1443**

**ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ
ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН**

Sheet wadding of bast fibres

**ГОСТ
17923—72**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19/VI 1972 г. № 1443 срок действия установлен

с 1/1 1974 г.
до 1/1 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на холстопршивные полотна из лубяных волокон (льна, пеньки, кенафа, джута), их смесей и смесей лубяных волокон с отходами льняного и пенько-джутового производства.

Холстопршивные полотна, предназначенные для использования в качестве теплоизоляционных материалов при производстве линолеума, мебели, в автомобилестроении, для пошива головных уборов и других целей, выпускаются без каркаса и с каркасом из ткани.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Холстопршивные полотна из лубяных волокон по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

1.2. Нормированная (кондиционная) влажность холстопршивных полотен устанавливается 12%.

1.3. Длина полотна в рулоне должна быть не менее 37 м.

Наименования материалов	Масса 1 м ² , г	Ширина полотна, см	Коэффициент вариации по массе образцов размером 100×100 мм, %, не более	Содержание костры, %, не более	Прошив		Число петель на 50 мм, не менее		Разрывная нагрузка полоски по длине, кгс, не менее	Расположение каркасной ткани	Содержание антисептика, %, не менее
					Вид переплетения прошивных нитей	Наименование сырья и линейная плотность (толщина), текс	по ширине	по длине			
Полотно холстопрошивное № 1	300±30	160±5	12,5	8	Трико	25×2 х/б	5	10	4	—	—
То же № 2	400±40	160±5	12,5	8	То же	25×2 х/б	5	10	5	—	—
„ № 3	500±50	160±5	10,0	8	„	25×2 х/б	5	10	6	—	—
„ № 4	600±60	160±5	10,0	8	„	25×2 х/б	5	10	7	—	—
„ № 5	700±70	160±5	10,0	7	„	25×2 х/б	5	10	7	—	—
„ № 6	700±50	170±5	10,0	7	„	25×2 х/б	5	12	33	На поверхности	1,5
„ № 7	800±50	170±5	10,0	7	„	25×2 х/б	5	12	33	То же	1,5
„ № 8	800±80	170±5	10,0	10	Цепочка	25×2 л/б	2,5	8	5	—	—

Примечания:

1. Допускается по согласованию с потребителями выпускать полотна различных ширин.
2. Допускается прошивка полотен нитями других линейных плотностей и видов сырья при выполнении требований, предусмотренных таблицей.

В партии допускается не более 10% составных рулонов.

Минимальная длина отреза в рулоне 5 м при развесе 300—800 г/м² (полотна без каркасной ткани) и 13 м — при развесе 700—800 г/м² (полотна с каркасной тканью).

1.4. Соединение концов каркасной ткани в одном полотне не допускается.

1.5. Антисептирование полотен № 6 и 7 производится нанесением антисептирующего состава на основе латекса или поливинил-ацетатной эмульсии с введением кремнефтористого аммония и последующей сушкой полотна.

1.6. Выступающие кромки волокнистого холста в полотнах № 6 и 7 должны обрезаться до кромки каркасной ткани.

1.7. На полотнах не допускаются дыры.

Непрошитые места должны быть заштопаны.

Не допускаются незаштопанные пропуски петельного столбика длиной более 20 см. Количество незаштопанных петельных столбиков не должно быть более двух на 1 м длины полотна.

1.8. Холстопршивные полотна выпускают двух сортов — первого и второго.

К первому сорту относят полотна по физико-механическим показателям, удовлетворяющие требованиям, указанным в таблице.

Ко второму сорту относят полотна, имеющие отклонения какого-либо показателя физико-механических свойств до 15% от установленной нормы.

Примечание. Антисептированные холстопршивные полотна с каркасной тканью (№ 6, 7) должны выпускаться только первого сорта.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Холстопршивные полотна сдают партиями по длине рулонов в метрах. Партией считают одновременно предъявленное к сдаче-приемке количество рулонов полотен, оформленное одним документом, удостоверяющим их качество.

2.2. Сортность полотен по внешнему виду определяют просмотром полотен по всей их длине.

2.3. Для проверки соответствия физико-механических показателей полотен требованиям настоящего стандарта от партии отбирают 3% рулонов, но не менее трех.

Результаты испытаний считают окончательными и распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для проверки качества продукции на соответствие требованиям настоящего стандарта должны применяться правила отбо-

ра образцов и методы испытаний, указанные в следующих стандартах:

- отбор образцов — по ГОСТ 13587—68;
- определение линейных размеров и массы — по ГОСТ 15902.1—70;
- определение коэффициента вариации — по ГОСТ 15902.2—70;
- определение числа петель на 50 мм полотна — по ГОСТ 15902.2—70;
- определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 15902.3—71;
- определение влажности — по ГОСТ 3816—61.

3.2. Определение содержания костры

3.2.1. С обеих поверхностей десяти проб размером 100×100 мм пинцетом выбирают свободную и частично заработанную костру. Пробы взвешивают до начала и после отбора костры с точностью до 0,001 г.

3.2.2. Содержание костры (K) в процентах вычисляют по формуле

$$K = \frac{m - m_1}{m} \cdot 100,$$

где:

- m — масса проб с кострой, г;
- m_1 — масса проб без костры, г.

Результаты вычисляют с точностью до 0,01 %.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов 10 испытаний, подсчитанное с точностью до 0,1 %.

3.3. Определение содержания антисептиков

3.3.1. Для проведения испытания применяют следующие аппаратуру, реактивы и материалы:

фотоколориметр ФЭК-М;

аммоний кремнефтористый по ГОСТ 10129—62, концентрация 0,000121 мл;

аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765—72, 5%-ный раствор (хранить в парафинированной колбе);

натр едкий по ГОСТ 11078—71, концентрация 50 г/л, плотность 1,053 г/см³ (хранить в парафинированной колбе);

кислота серная по ГОСТ 4204—66, 2%-ный раствор, плотность 1,023 г/см³ и концентрация 1:3, плотность 1,273 г/см³;

двойная серноокислая соль закиси железа и аммония (соль Мора) по ГОСТ 4208—72, 4%-ный раствор.

3.3.2. Подготовка к испытанию

Для определения содержания антисептика — кремнефтористого аммония антисептированное полотно обрабатывают раствором щелочи с последующим колориметрированием комплексной кремнемолибденовой кислоты при красном светофилтре на правом барабане фотоколориметра.

0,2 г чистого препарата кремнефтористого аммония переносят в мерную колбу емкостью 250 мл, растворяют в дистиллированной воде и доводят раствор до метки. Для приготовления стандартного раствора берут 25 мл приготовленного раствора и разбавляют дистиллированной водой до 200 мл. Концентрация стандартного раствора должна быть 0,0001 г/мл.

Дистиллированную воду нагревают до кипения и в горячий раствор осторожно высыпают молибденовокислый аммоний.

Раствор охлаждают, доводят до необходимого объема и через сутки отфильтровывают.

Приготавливают раствор серной кислоты в воде в отношении 1:8 (плотность кислоты 1,12 г/см³). Раствор охлаждают и в нем растворяют соль Мора.

3.3.3. Проведение испытания

2 г мелконарезанного полотна (без каркаса), взвешенного на аналитических весах с точностью до 0,0001 г, помещают в стаканы, заливают 60 мл раствора едкого натра, нагревают и кипятят в течение 5 мин.

Одновременно ставят глухой опыт, т.е. вместо антисептированного полотна берут суровое и проводят анализ так же, как с антисептированным материалом.

После кипячения раствор сливают в мерную колбу емкостью 250 мл, волокно промывают горячей водой 3—4 раза способом декантации, промывные воды сливают в мерную колбу.

После этого в стакан, где находится оставшееся волокно, наливают горячую воду, подкисляют 2 мл серной кислоты плотностью 1,273 г/см³ (1:3), оставляют на 5—10 мин, а затем присоединяют к основному раствору в мерной колбе.

Волокно еще несколько раз промывают горячей водой и промывные воды сливают в ту же мерную колбу. Раствор нейтрализуют серной кислотой плотностью 1,273 г/см³ (1:3) по бумаге Конго, охлаждают до 20°C, доливают водой до метки, перемешивают и фильтруют в сухую колбу.

Для анализа берут отфильтрованный раствор в количестве 2,5—10 мл в мерную колбу емкостью 50 мл, добавляют дистиллированной воды до 17 мл, подкисляют 7,5 мл 2%-ной серной кислотой плотностью 1,023 г/см³, прибавляют 5 мл 5%-ного молибденовокислого аммония, перемешивают и через 3 мин добавляют 10 мл серной кислоты плотностью 1,273 г/см³ (1:3) для разрушения фосфомолибденового комплекса и предотвращения образования молибденовой сини от несвязанного в комплекс молибдата аммония. Все перемешивают и через 1 мин прибавляют 10 мл 4%-ного раствора соли Мора, растворенной в серной кислоте плотностью 1,12 г/см³ (1:8), доводят до метки водой, перемешивают и оставляют на 5 мин. Раствором сравнения служит дистиллированная вода.

После этого опытный раствор колориметрируют на фотоэлектроколориметре ФЭК-М при красном светофильтре (кувете с расстоянием между рабочими гранями 5 мм). Измерение оптической плотности проводят по шкале правого барабана.

Строят градуировочную кривую, откладывая по горизонтальной оси известные концентрации, а по вертикальной — соответствующие им плотности. По градуировочной кривой определяют известную концентрацию испытуемого раствора.

Для построения градуировочной кривой берут стандартный раствор кремнефтористого аммония в количестве 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 мл, переносят в мерные колбы емкостью 50 мл, добавляют воды до 17 мл и дальнейший анализ проводят по описанной выше методике. Раствором сравнения служит дистиллированная вода.

3.3.4. *Обработка результатов*

Пользуясь методом сравнения стандартного раствора с испытуемым, количественное содержание антисептика (C_2) в процентах вычисляют по формуле:

$$C_2 = \frac{C_1(d_2 - d_3) \cdot b \cdot 100}{d_1 \cdot a \cdot m},$$

где:

d_1 — оптическая плотность стандартного раствора;

d_2 — оптическая плотность испытуемого раствора;

d_3 — оптическая плотность холостого раствора;

C_1 — концентрация стандартного раствора, %;

a — количество раствора, взятого для анализа, мл;

b — общий объем жидкости, мл;

m — постоянно-сухая масса полотна, г.

4. **МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Складывание, маркировку и упаковку производят по ГОСТ 13827—68.

4.2. Холстопршивные полотна должны транспортироваться в закрытых чистых вагонах, автомашинах или других транспортных средствах.

4.3. Упакованные полотна должны храниться в закрытом помещении с укладкой в виде штабелей на деревянном полу или стеллажах.

При наличии отопления в складском помещении штабель должны находиться от источника тепла на расстоянии не менее 1 м.

Р-датор // *Е. Шестакова*

Сдано в набор 7/VIII 1972 г. Подл. в печ. 23/VIII 1972 г. 0,5 п. л. Тир. 8000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 779

М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа М05

Изменение № 1 ГОСТ 17923—72 Плотна холстопрощивные из лубяных волокон
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от
10.01.79 № 62 срок введения установлен

с 01.06.79

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

Пункт 1.1. Таблицу дополнить новыми примечаниями — 3 и 4:

«3. Допускается по согласованию с потребителем выпускать полотна с ак-
тисептированной пропиткой.

4. Наименование материалов и соответствующие им артикулы даны в спра-
вочном приложении».

Пункт 1.5. Исключить слова: «№ 6 и 7» и «или поливинил ацетатной эмуль-
сии».

Пункт 1.8. Примечание. Исключить слова: «с каркасной тканью (№ 6, 7)»

Пункт 2.2 дополнить словами:

(Продолжение см. стр. 137)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

«Поверхность полотна должна быть ровной, без заметных утолщений складок, заминов, разрывов, пустот».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13587—68 на ГОСТ 13587—77.

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:

«3.3. Определение содержания кремнефтористого аммония проводить по ГОСТ 19313—74».

Пункты 3.3.1—3.3.4 исключить.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13827—68 на ГОСТ 13827—78.

Стандарт дополнить справочным приложением:

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Наименование материала по ГОСТ 17923—72	Артикул по преysкуранту № 40—10, 1976 г.	
	полотна	каркасной ткани
Полотна холстопрощив- ные № 1	941603	—
№ 2	—	—
№ 3	941604	—
№ 4	941605	—
№ 5	941501	09148
№ 6	941504	09148
№ 7	941506	09148
№ 8	—	—

(ИУС № 2 1979 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 17923—72 Полотна холстопршивные из лубяных волокон. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.07.83 № 3148 срок введения установлен

с 01.01.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 9000.

Пункт 1.1. Таблицу изложить в новой редакции (см. стр. 159) дополнить примечанием — 5: «5. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем вид переплетения прошивных нитей «трико» заменять на «цепочка».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2. Правила приемки

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 13587—77».

Пункт 3.1. Заменить ссылки: ГОСТ 15902.1—70 на ГОСТ 15902.1—80, ГОСТ 15902.2—70 на ГОСТ 15902.2—79, ГОСТ 15902.3—71 на ГОСТ 15902.3—79, ГОСТ 3816—61 на ГОСТ 3816—81.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Холстопршивные полотна транспортируются транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 158)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Наименование полотен по ГОСТ 17923—72,
соответствующие им артикулы полотен и каркасных тканей
по преysкуранту № 40—10 (изд. 1982 г.) и коды ОКП

Наименование полотна	Артикул полотна	Артикул каркасной ткани	Код ОКП
Полотно холстопршивное № 1	941605	—	83 9931 1002 04
№ 2	941604	—	83 9931 1003 03
№ 3	941605	—	83 9931 1004 02
№ 4	941504	09148	83 9731 1003 06
№ 5	947504	—	83 9931 1008 09

(Продолжение см. стр. 159)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

Наименование полотна	поверхностная плотность, г/м ²	Ширина, см	Коэффициент вариации по поверхностной плотности образцов размером 100×100 мм, %, не более	Содержание кистры, %, не более	Прошив		Количество петель на 50 мм, не менее		Разрывная нагрузка полоски по длине, кгс, не менее	Расположение кар-касной ткани	Содержание аггисептика, %, не менее
					вид переплетения прошивных нитей	структура пряжи	по ширине	по длине			
Полотно холстопрошивное № 1	300±30	160±5	12,5	8	Трико	х/6 25 текс×2	5	10	4	—	—
№ 2	500±50	160±5	10,0	8	То же	х/6 25 текс×2	5	10	6	—	—
№ 3	600±60	160±5	10,0	8	"	х/6 25 текс×2	5	10	7	—	—
№ 4	700±70	170±5	10,0	7	"	х/5 25 текс×2	5	12	33	На поверхности	1,5
№ 5	600±60	165±5	10,0	7	"	х/6 50 текс×2	5	10	10	—	1,5

(ИУС № 10 1983 г.)

**Изменение № 3 ГОСТ 17923—72 Полотна холстопршивные из лубяных волокон.
Технические условия**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.88 № 2355

Дата введения 01.12.88

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на холстопршивные полотна из короткого льняного волокна не выше № 3 и смеси его с угарами льняного и пенько-джутового производства, предназначенные для технических целей и для пошива головных уборов.

Холстопршивные полотна вырабатываются без каркаса и с каркасом из ткани».

Пункт 1.1. Таблицу и примечания изложить в новой редакции (см. с. 253).

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а: «1.1а. Для изготовления полотен применяют: короткое льняное волокно — по ГОСТ 9394—76; льняные угары — по ГОСТ 12285—77; угары пенько-джутового производства — по ГОСТ 12925—77; каркасную ткань — по ГОСТ 11040—74; хлопчатобумажную пряжу — по ГОСТ 6904—83 и нормативно-технической документации».

Пункт 1.3 исключить.

Пункт 1.5 после слова «латекса» дополнить словами: «СКС-65ГП по ГОСТ 10564—75»; после слова «аммония» дополнить словами: «по ОСТ 6—08—2—75».

Пункт 1.6. Заменить обозначения: № 6 и 7» на «с каркасной тканью».

Пункт 1.7 дополнить абзацем: «Поверхность полотен должна быть ровной, без видимых утолщений, складок, заминов, разрывов, пустот».

(Продолжение см. с. 252)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

Пункт 1.8. Третий абзац изложить в новой редакции: «Ко второму сорту относят полотна, имеющие отклонения показателей физико-механических свойств до 15 % от предельных значений, указанных в таблице»;

примечание исключить.

Пункт 3.1. Первый, второй абзацы. Заменить слово: «образцов» на «проб»;

третий абзац. Заменить слово: «массы» на «поверхностной плотности»;

четвертый абзац. Заменить слова: «коэффициента вариации» на «неровноты по массе»;

последний абзац после слова «определение» дополнить словом: «фактической».

Пункты 3.2, 3.2.2, 3.3. Заменить слово: «содержание» на «массовая доля».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13827—78 на ГОСТ 13827—85;

дополнить словами: «со следующим дополнением: длина антисептированного полотна в рулоне должна быть не менее 24 м. В партии допускается не более 10 % составных рулонов с минимальной длиной отреза 12 м».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Упаковка, маркировка и транспортирование полотен — по ГОСТ 7000—80».

Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 253)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

Наименование полотна	Поверхностная плотность, г/м ²	Ширина, см	Неровнота по массе проб размером 100×100 мм, %, не более	Массовая доля костры, % не более	Вид переплетения прошивных нитей	Номинальная линейная плотность прошивных нитей, текс	Число петель на 50 мм, не менее		Разрывная нагрузка полоски по длине, Н (кгс), не менее	Массовая доля антисептика, %, не менее
							по длине	по ширине		
Полотно холстопршивное № 1	700±56	170±4	10,0	7	Трико	25×2 х/б	12	5,0	323,4(33)	1,5
№ 2	600±48	170±4	13,0	9	То же	25×2 х/б	13	5,0	68,6(7)	—
№ 3	600±48	165±4	15,0	9	»	25×2 х/б	13	5,0	78,4(8)	1,5
№ 4	400±32	150±4	12,5	9	»	25×3 х/б	5	5,0	88,2(9)	—
№ 5	300±24	160±4	12,5	8	»	25×2 х/б	10	5,0	39,2(4)	—
№ 6	500±40	160±4	10,0	8	»	25×2 х/б	10	5,0	58,8(6)	—
№ 7	600±48	160±4	10,0	8	»	25×2 х/б	10	5,0	68,6(7)	—
№ 8	500±40	170±4	10,0	8	Цепочка	25×2 х/б	13	2,5	58,8(6)	—
№ 9	600±48	165±4	10,0	7	Трико	50×2 х/б	10	5,0	98,0(10)	1,5
№ 10	500±40	160±4	10,0	8	То же	25×2 х/б	12	6,0	68,6(7)	—
№ 11	500±40	160±4	10,0	7	»	25×2 х/б	15	5,0	58,8(6)	—
№ 12	500±40	160±4	10,0	8	Цепочка	25×2 х/б	13	2,5	58,8(6)	—

Примечания:

1. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать полотна различных ширины и прошивка их нитями других линейных плотностей из химического сырья (капроновыми, вискозными, хлопко-сизлоновыми, вискозно-лавсановыми, вискозно-нитроновыми и др.) при сохранении всех физико-механических показателей, указанных в таблице.

2. Наименование полотен, соответствующие им артикулы и коды ОКП приведены в приложении 1.

3. Волокнистый состав смеси для выработки полотен приведен в приложении 2.

(Продолжение см. с. 254)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17923—72)

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Наименование полотен по ГОСТ 17923—72, соответствующие им артикулы по прејскуранту № 43—10 (изд. 1982 г.) и коды ОКП

Наименование полотна	Артикул полотна	Код ОКП
Полотно холстопршивное		
№ 1	941504	83 9731 1003 06
№ 2	941508	83 9731 1005 04
№ 3	941509	83 9731 1006 03
№ 4	941602	83 9931 1001 05
№ 5	941603	83 9931 1002 04
№ 6	941604	83 9931 1003 03
№ 7	941605	83 9931 1004 02
№ 8	947501	83 9931 1005 01
	947502	83 9931 1006 00
	947503	83 9931 1007 10
№ 9	947504	83 9931 1008 09
№ 10	947506	83 9931 1009 08
№ 11	947507	83 9931 1010 07
№ 12	947613	83 9931 1012 05

Стандарт дополнить приложением — 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

**Состав смеси для выработки холстопршивных полотен
из лубяных волокон**

Наименование полотна	Наименование компонента	Массовая до- ля компонен- тов в смеси, %
Полотно холстопро- шивное	№ 1	Короткое льняное волокно № 2
		Вытряска обработанная, полученная при чеса- нии льняных очесов
		Каркасная ткань
	№ 2	Короткое льняное волокно № 2
		Вытряска трясеная из-под чесальных машин
	№ 3	Короткое льняное волокно № 2
		Вытряска трясеная из-под чесальных машин
	№ 4	Короткое льняное волокно № 2
		Вытряска обработанная, полученная при чеса- нии льняных очесов
	№ 5	Вытряска обработанная, полученная при чеса- нии льняных очесов
		25
		75
		13
		87
		13
		87
		15
		85
		100

(Продолжение см. с. 255)

Наименование полотна	Наименование компонента	Массовая доля компонентов в смеси, %
Полотно холстопршивное № 6	Вытряска обработанная, полученная при чесании льна	15
	Вытряска обработанная, полученная при чесании льняных очесов	85
	Вытряска обработанная, полученная при чесании пеньки, кенафа, джута и короткого льняного волокна	100
	Короткое льняное волокно № 2 Вытряска трясеная из-под чесальных машин	13 87
№ 7	Короткое льняное волокно № 2 Вытряска обработанная, полученная при чесании льняных очесов	70 30
	Короткое льняное волокно № 2 Короткое льняное волокно № 3	70 30
	Короткое льняное волокно № 2	100

(Продолжение см. с. 256)

Наименование полотна	Наименование компонента	Массовая доля компонен- тов в смеси, %
№ 8	Короткое льняное волокно № 2	100
	Короткое льняное волокно № 3	100
	Короткое льняное волокно № 2	50
	Короткое льняное волокно № 3	50
№ 9	Короткое льняное волокно № 2	30
	Рвань ровничная необработанная	50
	Вытряска обработанная, полученная при чеса- нии льняных очесов	20
№ 10	Короткое льняное волокно № 2	100
№ 11	Мокропрядильная рвань (жвака)	25
	Вытряска	75
№ 12	Вытряска	53
	Пакля льняная	47

(ИУС № 11 1988 г.)