



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

И Р И Д И Й

ГОСТ 13099—67

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

Москва

ИРИДИЙ

Марки

Iridium.
GradesГОСТ
13099-67Взамен
ГОСТ 8395-57
в части иридия

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 27/VII 1967 г. Срок введения установлен

с 1/1 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает марки иридия в полуфабрикатах и изделиях, применяемых в приборостроении, аппаратостроении и других отраслях промышленности.

2. Химический состав иридия должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

Марка	Химический состав, %							
	Иридий, не менее	Примеси, не более						
		Платина палладий. родий (сумма)	Золото	Желе- зо	Свинец	Крем- ний	Барий	Всего
И 99,9	99,90	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01	0,005	0,10
И 99,8	99,80	0,09	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,20

Примечания:

1. Графа «Всего» включает сумму примесей, указанных в таблице, и примеси никеля, меди и алюминия.

2. Плотность иридия 22,420 г/см³.